

Изменение № 2 ГОСТ 2879—69 Сталь горячекатаная шестигранная. Сортамент
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.86
№ 3533 срок введения установлен

с 01.03.87

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Прокат горячекатаный шестигранный. Сортамент

Hot-rolled steel hexagonal stock. Dimensions».

Заменить код: ОКП 09 0301 на ОКП 09 3100, ОКП 09 3200, ОКП 09 3300.

Пункт 1 дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории качества.

Примечание. Категория качества определяется с учетом качества стали, использованной для изготовления шестигранного проката».

По всему тексту стандарта заменить слово: «пруток» на «прокат».

Пункт 2. Таблица. Графу «Предельные отклонения по размеру a , мм, при точности прокатки» изложить в новой редакции:

Предельные отклонения по размеру a , мм, при точности прокатки	
обычной	повышенной
Первая категория	Высшая категория

(Продолжение см. с. 72)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2879—69)

примечание 2 исключить;
дополнить примером условного обозначения (после примечания): «Пример условного обозначения шестигранного проката из стали марки 40X размером 22 мм обычной точности прокатки:

Шестигранник $\frac{22 \text{ ГОСТ } 2879-69}{40X \text{ ГОСТ } 10702-78}$

Для шестигранного проката повышенной точности в условном обозначении перед размером указывают букву П.

Пункт 5 исключить.

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Кривизна проката не должна превышать:

по требованию потребителя 0,2 % длины;

для высшей категории 0,4 % длины;

для первой категории 0,5 % длины».

Пункт 10 дополнить абзацем: «Допускаемая косина реза проката не должна превышать:

0,1а — при диаметре вписанного круга (а) размером до 30 мм;

5 мм — при диаметре вписанного круга (а) размером свыше 30 мм».

(ИУС № 2 1987 г.)