

Изменение № 2 ГОСТ 10998—74 Спецобувь с защитными носками

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.80
№ 1999 срок введения установлен**

с 01.10.80

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

**«Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для
защиты и механических воздействий. Технические условия**

**Safety standards system. Safety leather shoes for protection from mechanical
effects. Specifications».**

(Продолжение см. стр. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10998—74)

Пункт 1.2. Таблица 1. Графа «Вид обуви». Пункт 1. Заменить слово: «задинок» на «задников»; пункты 2, 3 изложить в новой редакции:

«2. Полусапоги с союзками, цельными или составными (с задинками) берцами, задними наружными ремнями, глухими, полуглухими клапанами, поднарядами, а также с подкладкой под берцы, ремнями для застёжки, карманами для задников, штаферками, подблочными ремнями.

3. Ботинки с союзками, цельными или составными (с задинками) берцами, задними наружными ремнями, язычками или клапанами, подкладкой под союзки, подкладкой под задинки, а также с подкладкой под берцы или цельной под-

(Продолжение см. стр. 185)

кладкой под союзки и берцы, штаферками, задними внутренними ремнями, подблочными ремнями);

графа «Размер». Заменить размеры: 38—47 на 240—307 (4 раза); 33—42 на 217—285 (4 раза);

заменить наименование графы: «Ударная прочность, Дж» на «Условное обозначение защитных свойств по ГОСТ 124.017—76»;

заменить нормы: 50 на МУо50 (6 раз); 100 на МУо100 (8 раз); 200 на МУо200 (3 раза);

таблицу дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать обувь с верхом из хромовых кож с интервалом между смежными размерами по длине 5 мм».

Пункт 1.3. Таблица 2. Графа «Исходный размер обуви». Заменить размеры: 41 на 270; 37 на 240;

графа «Высота обуви, мм, не менее». Заменить нормы: 390 на 395; 124 на 126; 65 на 66;

графа «Ширина обуви, мм, не менее, голенищ (внизу)». Заменить норму: 182 на 184;

графа «Ширина обуви, мм, не менее, берцев (вверху)». Заменить нормы: 128 на 130; 122 на 124.

Пункт 1.4. Таблица 3. Графа «Размер». Заменить размеры: 41—42 на 270—277; 37—38 на 240—247.

Пункт 2.7. Таблица 5. Графа «Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу, кгс, не менее». Заменить обозначение и нормы: кгс на Н; 15 на 150; 12 на 120; 16 на 160.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9277—59 на ГОСТ 9277—79.

Пункт 2.8. Заменить ссылки: ГОСТ 461—60 на ГОСТ 461—78; ГОСТ 1010—63 на ГОСТ 1010—78; ГОСТ 1903—63 на ГОСТ 1903—78.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.9.1:

(Продолжение см. стр. 186)

«2.9.1 Прочность крепления защитного носка в обуви должна быть не менее 500 Н. Показатель прочности защитного носка в обуви является факультативным до 1 июля 1982 г.».

Пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10. Деформация защитного носка в момент удара должна быть не более 15 мм первоначальной ее высоты, а внутренний безопасный зазор в момент удара должен быть не менее 20 мм».

Пункт 2.12. Таблица 8. Графа «Прочность крепления, не менее». Заменить нормы: 13 кгс/см на 130 Н/см; 12 кгс/см на 120 Н/см; 15 кгс на 150 Н; 2,4 кгс/см на 25 Н/см;

заменить ссылку: ГОСТ 9134—59 на ГОСТ 9134—78.

Пункт 2.13. Таблица 9. Графа «Прочность крепления каблука каждой полупары, кгс, не менее». Заменить обозначение и нормы: кгс на Н; 60 на 600; 80 на 800.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.14а:

«2.14а. Гибкость обуви исходного размера должна быть не более 30 Н/см. Норма гибкости является факультативной до 1 июля 1982 г.».

Пункт 2.15 дополнить новым абзацем:

«Общая деформация задника должна быть не более 3,0 мм».

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.16а:

«2.16а. Шнурки должны быть особо прочные синтетические по нормативно-технической документации».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9133—59 на ГОСТ 9133—78.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9134—59 на ГОСТ 9134—78.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальной обуви — по ГОСТ 7296—68 и ГОСТ 12.4.017—76».

(ИУС № 7 1980 г.)