

Изменение № 1 ГОСТ 10634—78 Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80 № 2114 срок введения установлен

с 01.01.82

Обозначение стандарта дополнить обозначениями: (СТ СЭВ 1768—79, СТ СЭВ 1769—79).

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 821—77, СТ СЭВ 822—77, СТ СЭВ 1768—79, СТ СЭВ 1769—79».

Раздел 1. Четвертый абзац. Заменить значения: 20 ± 2 °C на (20 ± 1) °C; седьмой и восьмой абзацы изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 138)

«Инструмент для измерения линейных размеров образцов — по ГОСТ 10633—78».

Пункт 3.1.1. Второй абзац. Заменить значения: 0,01 г на «0,1 % собственной массы образца».

Пункты 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2—3.3.4 изложить в новой редакции:

«3.2.2. Образцы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, не позднее чем через 0,5 ч после кондиционирования, после чего определяют линейные размеры.

3.2.3. Толщину образца измеряют микрометром в четырех точках в соответствии с чертежом или трехточечным толщиномером.

При измерении микрометром за толщину образца принимают среднее арифметическое значение результатов четырех замеров.

3.3.2. Образцы взвешивают с погрешностью не более 0,01 % собственной массы, не позднее чем через 0,5 ч после кондиционирования, после чего определяют толщину образца.

(Продолжение см. стр. 139)

3.3.3. Толщину образца измеряют микрометром в четырех точках в соответствии с чертежом или трехточечным толщиномером.

При измерении микрометром за толщину образца принимают среднее арифметическое значение результатов четырех измерений.

3.3.4. Образцы погружают в сосуд с питьевой водой каждый в отдельности в вертикальном положении. Образцы должны находиться на (20 ± 2) мм ниже уровня поверхности воды. Температура воды должна быть $(20 \pm 1) ^\circ\text{C}$.

(Продолжение см. стр. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10634—78)

Пункт 3.3.6. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Образцы измеряют не позднее чем через 10 мин после извлечения их из воды».

Раздел 4 дополнить новым пунктом — 4.5:

«4.5. Статистическую обработку результатов испытаний производят по ГОСТ 10633—78».

Пункт 4.4. Заменить значение: 1 % на 0,1 %.

(ИУС № 7 1980 г.)