

**Изменение № 2 ГОСТ 6943.4—79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения крутки и равновесности по крутке**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.12.89 № 3601**

**Дата введения 01.06.90**

Пункт 4.3.1. Заменить слова: «вместе, образуют петлю» на «образуют открытую петлю, при этом два конца должны поддерживаться на расстоянии 100 мм друг от друга».

Пункт 4.3.3. Заменить слова: «два измерения» на «пять измерений, при этом измерения проводятся последовательно».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2: «5.2. Протокол испытаний приведен в приложении».

Стандарт дополнить приложением:

*(Продолжение см. с. 160)*

---

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 6943.4—79)

**«ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Обязательное*

**Протокол испытаний**

Протокол испытаний должен содержать:  
наименование продукции;  
номер партии;  
результаты испытаний;  
дату испытаний;  
среднее арифметическое результатов всех испытаний;  
обозначение настоящего стандарта;  
фамилию лица, проводившего испытания».

(ИУС № 3 1990 г.)