

**М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА**

Группа М11

Изменение № 5 ГОСТ 9277—79 Шарголин. Технические условия

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от
27.10.92 № 1458**

Дата введения 01.03.93

Пункт 2.7. Таблица 1. Пункт 1 для всех марок дополнить нормой: $83 \pm 1,5$;
пункт 7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9277—79)

Наименование показателя	Норма для шарголина марок		
	А	У	РД
7. Износостойкость, килоциклы, не менее	70	70	70

Пункт 3.6. Заменить слова: «стираемость — один раз в сутки» на «Износостойкость — один раз в квартал».

Пункт 4.13 изложить в новой редакции: «4.13. Определение износостойкости (устойчивости к стиранию) — по ГОСТ 28936—91.

Испытания проводят до сквозного разрушения».

(ИУС № 1 1993 г.)