

Группа М96

Изменение № 4 ГОСТ 6752—78 Платки тканые из натурального шелка и химических нитей. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.08.88 № 3003

Дата введения 01.02.89

Вводную часть после слов «и химических» дополнить словом: «комплексных».

Пункт 1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма для платков
Размер платка (ширина сторон квадрата) без бахромы, см	80×80 — 145×145
Допускаемые отклонения от размеров платка, %, не более	3
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50×200 мм, Н (кгс), не менее:	
по основе и утку	205,8 (21)
для платков с применением шелка-сырца	
по основе	147 (15)
по утку	107,8 (11)
Несминаемость, %, не менее	46
для платков с применением вискозных нитей	30
Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более:	
по основе	4,0
по утку	2,0
для платков из ацетатных нитей по основе и утку	2,5

(Продолжение см. с. 256)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6752—78)

Пункт 1.4а. Заменить значение: 46 % на 48 %.

Пункт 1.7. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается платки с применением химических нитей обрабатывать хлопчатобумажными швейными нитками торговых номеров не ниже 40 по ГОСТ 6309—87».

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 470—72 на ГОСТ 470—88.

Пункт 1.13. Заменить ссылку: ГОСТ 10641—63 на ГОСТ 10641—88.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 25227—82 на ГОСТ 25530—82.

(ИУС № 12 1988 г.)