
Изменение № 4 ГОСТ 6611.2—73 Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.09.90 № 2558

Дата введения 01.03.91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2271, 2272, 9009.

Пункт 2.1. Таблица 1. Головку после слова «проб» дополнить словами: «не менее».

Пункт 3.1. Второй абзац после значения $\pm 1\%$ дополнить словами: «при использовании автоматического оборудования $\pm 2\%$ »;

четвертый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 5072—79».

Пункт 5.2. Второй абзац после слова «технического» дополнить словами: «и специального».

Пункт 5.5. Таблицу 3 дополнить значениями:

(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6611.2—78)

Номинальная линейная плотность (T_N) или номинальная результирующая линейная плотность (R_N) нити, текс	Предварительная нагрузка, сН
Св. 500 до 700 включ.	300
» 700 » 900 включ.	400
» 900 » 1100 включ.	500
» 1100 » 1300 включ.	600
» 1300 » 1500 включ.	700
» 1500 » 1700 включ.	800
» 1700 » 1900 включ.	900
» 1900 » 2100 включ.	1000
» 2100 » 2300 включ.	1100
» 2300 » 2500 включ.	1200
» 2500 » 2700 включ.	1300
» 2700 » 2900 включ.	1400
» 2900 » 3100 включ.	1500

(Продолжение см. с. 127)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6611.2—73)

Пункт 5.6. Первый абзац после слова «перекусывания нитей в» дополнить словом: «плоских»; после слова «эксцентриковые» дополнить словом: «кулачковые»; заменить слова: «зажимную длину нитей» на «расстояние между ними»;

второй абзац. Заменить слова: «других зажимов» на «кулачковых зажимов и прокладок»; «текстильные нити» на «конкретные виды нитей».

Пункт 5.8 дополнить абзацем: «Для химических нитей при применении автоматических разрывных машин, оборудованных ЭВМ, разрабатывается программа, обеспечивающая исключение всех результатов, которые имеют отклонения от среднего значения более чем на четыре значения среднего квадратического отклонения».

(Продолжение см. с. 128)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6611.2—73)

Приложение 1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Нормы удлинения при разрыве предусмотрены в нормативно-технической документации на конкретные виды нитей. При отсутствии норм разрывной нагрузки, удлинение принимают равным среднему фактическому показателю, полученному по результатам 10 испытаний»;

пятый, шестой абзацы исключить.

Приложение 2. Заменить слова: «зажимную длину» на «расстояние между зажимами».

(ИУС № 12 1990 г.)
