

Группа М93

Изменение № 2 ГОСТ 28486—90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.94)

Дата введения 1994-07-01

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на ткани, вырабатываемые из синтетических нитей по основе и утку и предназначенные для пошива одежды (плащей-дождевиков, плащей, курток, пальто и других изделий)».

Пункт 1.2.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «с дополнительной отделкой: пленочным покрытием в 3 слоя, пленочным покрытием в 1 слой, водоотталкивающей отделкой, отделкой «лаке», «тиснение», «эффект жатости» и другими видами отделок.

Ткани могут выпускаться с одним или несколькими видами отделок».

Пункт 1.2.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для тканей			
	с пленочным покрытием в три слоя	с пленочным покрытием в один слой	с водоотталкивающей отделкой	без пленочного покрытия и без водоотталкивающей отделки
1. Поверхностная плотность, г/м ²	50—130	50—130	50—180	50—180
2. Ширина, см	120; 140; 145; 150; 160; (100; 110; 115); 80*; 85*; 90*; 95*			

(Продолжение см. с. 24)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 28486—90)

Продолжение

Наименование показателя	Норма для тканей			
	с пленочным покрытием в три слоя	с пленочным покрытием в один слой	с водоотталкивающей отделкой	без пленочного покрытия и без водоотталкивающей отделки
3. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм, даН (кгс), не менее:				
по основе	39 (40)	39 (40)	34 (35)	29 (30)
по утку	24 (25)	24 (25)	24 (25)	20 (20)
4. Раздирающая нагрузка, даН (кгс), не менее	1,3 (1,3)	1,5 (1,5)	—	—
5. Стойкость к раздвигаемости нитей, даН (кгс), не менее	—	—	1,3	—
6. Водоотталкивание, усл. ед., не менее	80	70	50	—
7. Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее				
до стирки	700	115	—	—
после трех стирок**	200	—	—	—
8. Адгезия, баллы не менее**	4	—	—	—
9. Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более:				
по основе	3,0**	3,0	3,0	3,0
по утку	2,0**	2,0	2,0	2,0

(Продолжение см. с. 25)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 28486—90)

таблицу 1 дополнить примечанием — 4: «4. Показатели со знаком ** определяются по согласованию изготовителя с потребителем».

Пункт 1.2.3 исключить.

Пункт 1.2.4. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2.7 после слов «по основе и утку» дополнить словами: «стойкость к раздвигаемости тканей без пленочного покрытия и без водоотталкивающей отделки».

Пункт 3.9.4. Таблицу 4 дополнить оценкой степени водоотталкивания (после четвертого абзаца):

(Продолжение см. с. 26)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 28486—90)

Состояние пробы	Оценка, усл. ед.
Намокает вся лицевая сторона пробы, но на изнаночной стороне отсутствуют пятна намокания (ИУС № 7 1994 г.)	60