

Изменение № 2 ГОСТ 25727—83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4018

Дата введения 01.06.88

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официальное» проставить букву: **Е**.

Пункт 2.2. Исключить слова и значения: «или У7А, У8А по ГОСТ 1435—74»; «У7А, У8А . . . 54 . . . 58 (575 . . . 661); У7А, У8А . . . 36,5 . . . 41,5»; заменить значения: 56 . . . 60 НРС, на 57 . . . 63 НРС, .

Пункт 2.4. Исключить слова: «симметричности расположения».

Пункт 2.9 исключить.

Пункт 2.11. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 2.3. Исключить слова: «не более».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.13—2.18: «2.13. Надежность клейм определяется полным установленным ресурсом 5000 клеймений для клейм с твердосплавными вставками, 1000 для клейм, изготовленных из легированной стали, и установленной безотказной наработкой клейм 400 клеймений.

Критерием отказа является появление расклепанных участков на ударной части клейма, критерием предельного состояния — появление радиуса затупления на рабочей кромке шрифта более 0,4 мм.

2.14. На каждом клейме должно быть нанесено:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) высота шрифта;

в) государственный Знак качества в порядке, установленном Госстандартом СССР для клейм, аттестованных по высшей категории качества;

г) цена.

Допускается при комплектации клейм в наборы цену указывать на потребительской таре.

Маркировка клейм для экспорта — в соответствии с требованиями заказчика наряда внешнеторговой организации.

2.15. Маркировка наносится на поверхности грани клейма, параллельной линии основания буквы (цифры).

2.16. Клейма, входящие в комплект, должны быть уложены в жесткую тару (кассеты, футляры, пеналы или коробки), в которой должны быть гнезда для каждого клейма.

(Продолжение см. с. 152)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25727—83)

Отдельные клейма не в комплекте могут упаковываться без укладки в жесткую тару.

2.17. Металлическая тара должна иметь лакокрасочное или гальваническое покрытие.

2.18. Остальные требования к маркировке и упаковке транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088—83».

Раздел 3 изложить в новой редакции: «3.1. Правила приемки клейм — по ГОСТ 26810—86.

3.2. Периодические испытания, в том числе испытания на надежность следует проводить один раз в 2 года. Испытаниям подвергают клейма со вставками из твердого сплава, и из легированной стали одного из типоразмеров».

Пункт 4.6. Первый абзац исключить.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.9: «4.9. Испытания клейм на надежность следует проводить на испытательных стендах при условиях испытаний, указанных в п. 4.7.

При этом результаты контроля считают удовлетворительными, если каждое из контролируемых клейм соответствует требованиям, установленным в п. 2.13».

Пункт 4.4 исключить.

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение клейм — по ГОСТ 18088—83».

Раздел 6 исключить.

(ИУС № 1 1988 г.)