

Изменение № 2 ГОСТ 19711—74 Провода эмалированные прямоугольные. Метод определения эластичности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 № 2026 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3509.

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует стандарту МЭК 251—3».

*(Продолжение см. с. 198)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19711—74)*

Пункт 3.2. Первый абзац дополнить словами: «Выпрямленная часть образца между *U*-образными изгибами должна быть не менее 150 мм».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. После проведения испытания поверхность образца провода должна быть осмотрена с помощью лупы 6—10-кратного увеличения.

На поверхности образца провода не должно быть растрескивания и отслаивания изоляции».

(ИУС № 10 1985 г.)

---