

Изменение № 2 ГОСТ 235817—79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши Методы определения содержания цинка и свинца

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04 07 85 № 2136 срок введения установлен

с 01 01 86

Под наименованием стандарта проставить код ОКСТУ 0709

По всему тексту стандарта заменить значения 2—4Н на 2—4 моль/дм³, 4Н на 4 моль/дм³, 2Н на 2 моль/дм³, 0,065Н на 0,065 моль/дм³, 0,02Н на 0,02 моль/дм³»

Пункты 2 1 1 (седьмой абзац), 3 1 1 (восьмой абзац), 4 ' 1 (седьмой абзац), 5 1 1 (шестой абзац) Заменить значение 99,95 % на 99,9 %

Пункт 2 1 1 Девятнадцатый абзац Заменить слова «по ГОСТ 83—79, растворы» на «по ГОСТ 83—79 и растворы»

Пункт 3 1 1 Второй абзац исключить, восемнадцатый абзац дополнить ссылкой «по ГОСТ 6552—80», девятнадцатый абзац после ссылки «по ГОСТ 4461—77» дополнить словом «и»,

тридцать пятый абзац после слов «вместимостью 100 см³» дополнить словами «прибавляют 1 см³ азотной кислоты»

Пункт 3 3 7 после слов «0,025 мг цинка и свинца» изложить в новой редакции «или 2,5, 5, 10, 20 и 25 см³ стандартного раствора цинка А что соответствует 0,25, 0,5, 1, 2 и 2,5 мг цинка, и 2,5; 10, 20, 30 и 50 см³ стандартного раствора свинца А, что соответствует 0,25, 1, 2, 3 и 5 мг свинца, прибавляют

(Продолжение см с 54)

20 см³ соляной кислоты и растворяют при нагревании, накрыв часовым стеклом, затем добавляют 2—3 см³ азотной кислоты, кипятят до удаления окислов азота. Снимают часовое стекло, обмывают его водой и выпаривают раствор досуха, добавляют 10 см³ соляной кислоты и снова выпаривают досуха, затем соли растворяют при нагревании в 20 см³ раствора соляной кислоты 2 моль/дм³ и далее проводят раствор через стадии анализа в соответствии с пп. 3.3.2—3.3.6».

Пункт 3.3.8. Третий абзац. Заменить слова: «и проводят через все стадии анализа в соответствии с пп. 3.3» на «и далее ведут анализ, как описано в п. 3.3.7»

Пункт 4.1.1. Девятый абзац дополнить словами: «разбавленную 1:1»;

десятый абзац. Исключить значение: 1:9;

одиннадцатый абзац после ссылки «по ГОСТ 4461—77» дополнить словом: «и»;

семнадцатый абзац. Заменить значение: 20 см³ на 40 см³;

двадцать первый абзац. Исключить слова: «разбавленный 1:1».

Пункт 4.2.1а после слов «до образования влажных солей» дополнить словами: «Прибавляют 10 см³ соляной кислоты, закрывают стакан часовым стеклом и кипятят раствор до полного разложения навески пробы, снимают стекло и вновь выпаривают раствор до образования влажных солей. К остатку прибавляют 20 см³ насыщенного раствора борной кислоты».

Раздел 5 Вводную часть дополнить абзацем: «Содержание меди не должно превышать содержание свинца более чем в пять раз»

Пункт 6.2.7. Заменить слово: «цинка» на «свинца».

Пункт 4.3.2 Исключить слово: «параллельных».

(ИУС № 10 1985 г.)