

Группа Л39

Изменение № 3 ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 18.06 91 № 893

Дата введения 01.01.92

Вводная часть Последний абзац исключить

Пункты 11, 12 Заменить ссылку ГОСТ 11221—75 на ОСТ 14—6—213—87

Пункт 12 Третий абзац Заменить слова «одной—двух» на «одной или нескольких»,

десятый абзац изложить в новой редакции «сита проволочные с размерами отверстий № 025 по ГОСТ 6613—86, № 1 по ГОСТ 3826—82, № 3 (3, 2) и № 13 (14) по ГОСТ 3306—88 или ГОСТ 3826—82»

Пункт 2 2 3 изложить в новой редакции «2 2 3 Отбор проб с остановленной ленты конвейера рекомендуется как эталонный, который может быть использован для проверки других методов отбора При этом в точечную пробу отбирают кокс с ленты на участке, ширина которого должна быть в 2,5 раза больше максимального размера куска Используемый шаблон погружают в массу кокса до транспортирующей поверхности, перпендикулярно направлению движения потока В точечную пробу включают весь кокс, попавший внутрь шаблона, и отдельные куски кокса, попавшие под правую сторону шаблона»

Пункт 3 3 Восьмой абзац дополнить словами «Допускается подсушивать пробы перед измельчением до размера частиц менее 3 мм Пробы кокса сухого тушения не подсушивают»,

(Продолжение см с 130)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23083—78)

девятый абзац исключить,
чертеж 2 Заменить слова «В отвал» на «Для определения показателей, требующих иной подготовки проб, или в отвал» (2 раза)

Пункт 3.6 Второй абзац Заменить слова «рабочей влаги» на «общей влаги»

Приложение 1 Таблица Пункт 4 Графа «Определение» Заменить слова «рабочей влаги» на «общей влаги или для приготовления аналитических проб»,
пункт 6 Определение изложить в новой редакции «Проба, которую хранят для контрольного анализа»

Приложение 4 Чертеж 2 Все размеры лопаты исключить

(ИУС № 9 1991 г)