

Группа Е49

Изменение № 3 ГОСТ 17491—80 Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой. Методы испытания на холодостойкость

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.88 № 3422

Дата введения 01.02.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3509.

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 4.1.2 дополнить словами: «и для плоских кабелей шириной до 20 мм включительно».

Пункт 4.2.4 дополнить абзацем: «Если для охлаждения используют жидкую смесь, то она не должна оказывать вредного воздействия на материал изоляции или оболочки».

(Продолжение см. с. 164)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17491—80)

Пункт 4.3.3, дополнить абзацем: «Прибор должен быть размещен на подушке из пористой резины толщиной около 40 мм».

Пункт 4.3.4 дополнить абзацем: «Если предварительному охлаждению подвергались и прибор и образец, достаточно 1 ч охлаждения после закрепления каждого образца в приборе».

Пункт 4.3.6. Таблица 3. Графу «Наружный диаметр, мм» дополнить словами: «Для плоских шнуров»; графу «Масса ударника, г, не менее» соответственно дополнить значением: 100.

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Если образец частично выскользнул из зажимов, результаты измерений не учитываются. Для расчета удлинения требуется не менее трех действительных результатов, в противном случае испытание необходимо повторить».

(ИУС № 1 1989 г.)