

Изменение № 1 ГОСТ 28613—90 Покрытия лакокрасочные велосипедов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Общие требования и методы контроля

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 09.10.92 № 1347

Дата введения 01.03.93

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований пп. 1.1.1, 1.4, 2.13».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.5: «1.2.5. При применении ингибиторов коррозии, повышающих пассивирующие свойства лакокрасочных материалов, предусмотренных настоящим стандартом, операцию фосфатирования исключают».

Пункт 1.3.1. Таблица 1. Для стали с защитно-декоративным, защитным покрытием дополнить показателями:

Ограждаемый материал	Назначение покрытия	Марка грунтовки	Марка эмали, лака, краски	Число слоев	
				грунтовки	эмали, лака, краски
Сталь	Защитно-декоративное, защитное	В-КФ-093, В-КЧ-0207 по обработанной «Дон-52» поверхности ГФ-0119, ГФ-017 «Р» и «ОК», ГФ-021, ФЛ-03К с добавкой ингибитора коррозии «Дон-52»	МЛ-12, МЛ-152, МЛ-165, МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1214 МЭ, меламиноалкидная эмаль импортного производства	1	1—2
			— МЛ-12, МЛ-152, МЛ-165, МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1214 МЭ, меламиноалкидная эмаль импортного производства с добавкой ингибитора коррозии «Дон-52»	—	2

примечание 1 изложить в новой редакции: «1. По согласованию с разработчиком стандарта допускается применять новые системы покрытий, не указанные в настоящем стандарте. Системы покрытий с ингибитором коррозии «Дон-52» допускается применять при обеспечении требуемых декоративных, защитных и адгезионных свойств покрытий»;

дополнить примечаниями — 11, 12: «11. При окрашивании в одной окрасочной линии деталей из стали, акрилбутилстирольного пластика и полипропилена применяют систему покрытия грунтовка — АК-070 — один слой; эмаль МЛ-12, МЛ-1110 или меламиноалкидные эмали импортного производства с катализаторами, иницирующими сушку — два слоя.

12. Детали седла велосипедов, кроме крепежных и седлодержателя, допускается окрашивать порошковыми полимерными материалами».

Пункт 1.3.2 дополнить абзацем: «При применении ингибиторов коррозии допускается снижать суммарную толщину покрытия на 5—10 мкм».

(Продолжение см. с. 124)

Приложение 1. Таблица 5. Графу «I категория» для велосипеда дорожно-го для взрослых, спортивно-туристского, специального дополнить словами: «труба руля, вынос, стержень, ведущая звездочка, защитный диск».

Приложение 2. Таблицу 6 дополнить наименованием материала — 61:

Наименование материала	Обозначение нормативно-технического документа
61. Ингибитор коррозии «Дон-52»	ТУ 38.507—63—062

Приложение 3. Таблицу 7 дополнить примечанием — 4: «4. Режимы конвективной сушки покрытий деталей из стали, акрилбутилстирольного пластика и полипропилена, окрашенных в одной окрасочной линии меламиноалкидными эмалями с катализаторами:

температура 75—80 °С, продолжительность 30—40 мин».

(ИУС № 1 1993 г.)