

Изменение № 1 ГОСТ 10834—76 Жидкость гидрофобизирующая 136—41
 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85
 № 2009 срок введения установлен

с 01.12.85.

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 2992 0100.

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения и слова: мл на см³, л на дм³, «содержание» на «массовая доля».

Пункт 1.1. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 1»; таблицу дополнить словами: «Таблица 1»;

головка. Заменить слова: «Наименование показателей» на «Наименование показателя», «Нормы» на «Норма», «Методы испытаний» на «Методы испытания»;

графа «Методы испытания». Заменить слова: «По ГОСТ 33—66» на «По ГОСТ 33—82 и п. 3.5 настоящего стандарта».

Стандарт дополнить разделом — 2а (перед разд. 2):

«2а. Требования безопасности

2а.1. Гидрофобизирующая жидкость 136—41 — бесцветная или слабо-желтая жидкость.

Температура вспышки 75 °С. Температура самовоспламенения 280 °С. Температура воспламенения насыщенных паров: нижний предел 75 °С, верхний предел 145 °С.

2а.2. При работе с гидрофобизирующей жидкостью 136—41 следует избегать применения открытого огня.

2а.3. Основные средства пожаротушения гидрофобизирующей жидкости 136—41: огнетушитель ОУ-2, порошковый огнетушительный состав СИ-2, песок, кошма.

2а.4. Жидкость 136—41 относится к 4-му классу опасности. Гидрофобизирующая жидкость 136—41 при нормальных температурных условиях инертна, не оказывает раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей человека, не обладает кумулятивным действием.

2а.5. Предельно допустимая концентрация в воде водоемов санитарно-бытового пользования — 10 мг/дм³.

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Объем выборки — 10 % упаковочных единиц, но не менее трех при партиях 30 упаковочных единиц и менее».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «Разовые» на «Точечные»; второй абзац до слов «На банку» изложить в новой редакции: «Точечные пробы объединяют. Объединенную пробу тщательно перемешивают и в чистую сухую банку с герметично закрывающейся крышкой отбирают среднюю пробу в объеме 500 см³».

Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции: «3.2.1. Приборы и реактивы

Прибор для определения активного водорода (черт. 1).

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—72.

Каля гидроокись по ГОСТ 24363—80, ч.д.а., 5 %-ный спиртовой раствор.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77, насыщенный раствор.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Метилловый оранжевый (индикатор)».

Пункт 3.2.2. Третий абзац. Заменить слово: «количестве» на «объеме».

Пункт 3.2.3. Второй абзац после слов «(черт. 2)» изложить в новой редакции: «Взвешивают на весах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

(Продолжение см. с. 286)

Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции: «3.4.1. Реактивы и материалы. Углерод четыреххлористый технический по ГОСТ 4—84.

Бязь отбеленная по ГОСТ 11680—76».

Пункт 3.4.2. Второй абзац после слов «в четыреххлористом углероде» дополнить словами: «который готовят смешением 9,4 см³ жидкости 136—41 и 190,6 см³ четыреххлористого углерода».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Определение кинематической вязкости по ГОСТ 33—82, при этом допускается использовать термостатирующие устройства, термостаты и термометры, обеспечивающие температуру плюс 20 °С с погрешностью не более 0,25 °С.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Температура измерения вязкости, °С	Допускаемые отклонения от среднего арифметического сравнимых результатов, %, для вискозиметров типа		
	ВПЖ-1	ВПЖ-2, ВПЖ-4 и Пинкевича	ВНЖ и ВПЖМ
+20	±1,0	±1,2	±1,5

Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова и ссылки: ГОСТ 5799—69 на ГОСТ 5799—78; «бидоны по ГОСТ 5105—66» на «канистры по ГОСТ 5105—82»; ГОСТ 6128—67 на ГОСТ 6128—81;

последний абзац изложить в новой редакции: «Банки, бидоны и канистры помещают в ящики типов I—1, V—1 по ГОСТ 18573—78, обрешетки по ГОСТ 12082—80, контейнеры».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Верх, не кантовать» и знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2».

Пункт 4.4 дополнить словами: «мелкими отправлениями — в крытых транспортных средствах пакетами по ГОСТ 21929—76. Средства скрепления грузов в транспортные пакеты — по ГОСТ 21650—76».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Гарантии изготовителя»

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие гидрофобизирующей жидкости 136—41 требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения гидрофобизирующей жидкости 136—41 — один год со дня изготовления».

Раздел 6 исключить.

(ИУС № 10 1985 г.)