

Изменение № 2 ГОСТ 19072—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3821

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

(Продолжение см. с. 194)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19072—80)

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗМ на ВК8;
19 6511 на 19 6525.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7. Применяемые марки сплавов приведены в рекомендуемом приложении».

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 195)

Ориентировочная масса пластин

Обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г, из твер- дого сплава марок						Ориентировочная мас- са пластин, г, из твердого сплава с покрытием марок	
	ВК6	ВК8	Т5К10	Т14К8	Т15К6	ВП1255	ВП3115	ВП3325
12224—090300	2,44	2,41	2,12	1,91	1,88	2,24	2,44	2,41
12224—120300	4,28	4,23	3,71	3,36	3,30	3,93	4,28	4,23
12224—150400	10,20	10,00	8,79	7,96	7,83	9,30	10,20	10,00
12224—190400	14,10	13,90	12,20	11,10	10,90	12,92	14,10	13,90
12224—220600	26,90	26,50	23,30	21,00	20,60	24,64	26,90	26,50
12224—250700	47,40	46,80	41,00	37,20	36,50	43,52	47,40	46,80

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

(Продолжение см. с. 196)

Применяемые марки сплавов пластин

Обозначение пластин	Основное приме- ние	Дополнительное применение	Применение по специальному ваказу
12224—090300	—	—	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11
12224—120300	—	№ 3, № 9	№ 4, № 5, № 6, № 7, № 10, № 11
12224—150400	№ 4, № 5, № 6, № 7	№ 3, № 9, № 11	№ 10
12224—190400	№ 4	№ 10	№ 3, № 5, № 6, № 7, № 9, № 11
12224—220600	—	№ 7	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 11
12224—250700	№ 5	№ 11	№ 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11

№ 3 — ВК6; № 4 — ВК8; № 5 — Т5К10; № 6 — Т14К8; № 7 — Т15К6;

№ 9 — ВП3115; № 10 — ВП3325; № 11 — ВП1255

(ИУС № 4 1991 г.)