

Изменение № 2 ГОСТ 10298—79 Селен технический. Технические условия  
 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.85  
 № 1856 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 17 7420 на ОКП 17 6982.

Пункт 1.1 Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Марка	Код ОКП	КЧ	Вид продукции	Область применения
СТ 0	17 6982 0101 17 6982 0102 17 6982 0103	07 06 05	В слитках В гранулах В порошке	Стекольная, химическая (производство красок и эмалей), фармацевтическая промышленности
СТ 1	17 6982 0201 17 6982 0202 17 6982 0203	04 03 02	В слитках В гранулах В порошке	Стекольная и химическая (производство красок, эмалей и чистого селена) промышленности
СТ 2	17 6982 0301 17 6982 0302 17 6982 0303	01 00 10	В слитках В гранулах В порошке	

Пункт 1.2. Таблицу 2. Графа «Селен, не менее». Заменить норму: 99,5 на 99,8;

графу «Примеси, не более» дополнить графой «Алюминий» и нормами: 0,005 — для марок СТ 0 и СТ 1; 0,05 — для марки СТ 2;

примечание изложить в новой редакции:

«Примечания:

1. По требованию потребителя в техническом селене нормируется массовая доля органических примесей и сурьмы.

2. Массовая доля алюминия является факультативной до 1 января 1988 г.

3. Селен марки СТ 2 изготавливают до 1 января 1988 г.».

Пункты 1.3—1.5 изложить в новой редакции: «1.3. По требованию потребителя массовая доля примесей в селене должна быть не более:

для марки СТ 1: железа — 0,008 %; меди и свинца — 0,002 %;

для марки СТ 2: железа — 0,2 %; меди и свинца — 0,02 %.

Остальные требования в соответствии с п. 1.2 настоящего стандарта.

(Продолжение см. с. 52)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10298—79)

1.4. Крупность частиц порошкообразного селена должна быть не более 1 мм; порошкообразный селен не должен содержать инородных включений и комков.

По требованию потребителя селен, предназначенный для фармацевтического производства, изготовления красок, эмалей, высококачественного стекла, должен иметь крупность частиц не более 0,63 мм.

1.5. Крупность порошкообразного селена, предназначенного для экспорта, должна быть указана в заказе-наряде внешнеторгового объединения».

Пункт 3.1. Заменить слова: «товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя» на «товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4а: «3.4а. Массовую долю алюминия определяют в каждой партии».

Пункт 4.1.2. Первый абзац. Исключить слова: «в общую»; после слов «1К по ГОСТ 3584—73» дополнить словами: «или 1 по ГОСТ 6613—73»;

заменить слова: «0071К по ГОСТ 3584—73» на «016К по ГОСТ 3584—73 или 016 по ГОСТ 6613—73»;

после слов «в плотно закрытых банках» дополнить словами: «или в запаянных полиэтиленовых мешочках»;

второй абзац после слова «в банку» дополнить словами: «или мешочек».

Пункт 4.1.3. Заменить слово: «общей» на «объединенной».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Химический состав селена определяют по ГОСТ 20996.0-82 — ГОСТ 20996.12-82 или по ГОСТ 16273.0—85, ГОСТ 16273.1-85».

При разногласиях в определении массовых долей примесей в техническом селене определение проводят по ГОСТ 20996.2-82 — ГОСТ 20996.4-82, ГОСТ 20996.6-82 — ГОСТ 20996.8-82, ГОСТ 20996.10—82, ГОСТ 20996.11—82».

Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 20996.0-75 — ГОСТ 20996.2-75 на ГОСТ 20996.0-82 — ГОСТ 20996.12-82.

Пункт 4.4. Исключить сетки: 025К, 008К, 025, 008.

Пункт 5.2. Второй абзац после слов «в мешок из упаковочной ткани» дополнить словами: «№ 5 или № 6 по ГОСТ 5530—81»;

третий абзац. Заменить слова: «бумагу по нормативно-технической документации» на «бумагу по ГОСТ 515—77, ГОСТ 2228—81 или ГОСТ 8273—75»; «ящики, изготовленные по нормативно-технической документации» на «ящики типа III IV, V и VI по ГОСТ 5959—80 или типа II—1, II—2 по ГОСТ 2991—76».

Пункт 5.3. Заменить слова: «наименования или товарного знака предприятия-изготовителя» на «товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя».

дополнить абзацем: «знак опасности по ГОСТ 19433—81 (класс 9, подкласс 9.2)».

Пункт 5.5 исключить.

Пункт 5.6 после слов «в контейнерах» дополнить словами: «по ГОСТ 20435—75 или ГОСТ 15102—75»;

дополнить абзацем: «Масса одного пакета должна быть не более 1250 кг. Размеры пакета по ГОСТ 24597—81: длина — 1240 мм, ширина — 840 мм, высота — 1350 мм. Средство скрепления — стальная упаковочная лента по ГОСТ 3560—73 толщиной 1,5 мм и шириной 30 мм».

(ИУС № 9 1985 г.)