

Группа Л25

**Изменение № 4 ГОСТ 18188—72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.01.83 № 581 срок введения установлен**

**с 01.06.83**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

*(Продолжение см. стр. 172)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 18188—72)*

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 23 1913.

По всему тексту стандарта заменить единицу измерения и температуру: мл на см<sup>3</sup>, 18—22 °С на (20±2) °С.

Вводная часть. Исключить слова: «(бывший РВД)».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Марки растворителей, их назначение и коды ОКП должны соответствовать указанным в табл. 1.

*(Продолжение см. стр. 173)*

Марка растворителя	Код ОКП	Назначение растворителя
645	23 1913 0200 09	Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок специального назначения
646	23 1913 0300 06	Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения
647	23 1913 0400 03	Для разбавления нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей
648	23 1913 0500 00	Для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэмалевых покрытий после шлифования

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Растворители марок 645, 646, 647 и 648 должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке»;

заменить слова: «в таблице» на «в табл. 2»;

таблицу дополнить словами: «Таблица 2».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980—80, разд. 1».

Пункты 2.2, 2.3 исключить.

Пункт 3.1. Исключить слова: «Объем средней пробы должен быть не менее 1 л».

Пункты 3.3, 3.5 изложить в новой редакции: «3.3. Содержание воды по Фишеру определяют по ГОСТ 24629—81. При этом в качестве растворителя применяют метанол, или пиридин, или метилцеллозольв. При определении воды в карбонильных соединениях применяют пиридин.

Допускается определять содержание воды методом визуального титрования по ГОСТ 14870—77, способ 3. При этом навеску анализируемого растворителя берут в количестве около 2 г.

При разногласиях в оценке содержания воды в растворителях анализ проводят по ГОСТ 24629—81.

Допускаемые расхождения результатов двух параллельных определений при проведении испытаний одним исполнителем не должны превышать 10 %, разными исполнителями не должны превышать 15 %.

3.5. Определение кислотного числа

Определение кислотного числа проводят по ГОСТ 23955—80 со следующими дополнениями: навеску анализируемого растворителя берут в количестве 50 г, титруют 0,05 Н — нормальным раствором гидроокиси калия, испытания проводят при температуре  $(20 \pm 2)$  °С, используют бюретку типа 6—2.

При определении кислотного числа растворителей, находящихся в хранилищах (складах), нагревание отобранной пробы перед проведением анализа проводят с воздушным холодильником.

Допускается пробу испытуемого растворителя в количестве 50 см<sup>3</sup> отмерять пипеткой (ГОСТ 20292—74, тип 3—1—50, 3—1—50). При этом кислотное число ( $X_2$ ) в мг КОН/г растворителя вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{2,8V}{50\rho}$$

где  $V$  — объем точно 0,05 Н раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

2,8 — титр точно 0,05 Н раствора гидроокиси калия, мг/см<sup>3</sup>;

(Продолжение см. стр. 174)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18188—72)

$\rho$  — плотность растворителя, г/см<sup>3</sup>. Плотность измеряют перед отбором пробы для титрования ареометром (ГОСТ 18481—81, тип АН, АНТ-1, АНТ-2) или других типов с аналогичными характеристиками.

Пункты 3.5.1—3.5.3 исключить.

Пункт 3.6.2. Второй абзац. Заменить слова: «до появления не исчезающей мути или осадка коллоксилина на стенках колбы» на «до появления мути, не исчезающей при взбалтывании, или осадка коллоксилина на стенках колбы, в случае если не возникает не исчезающая муть».

Пункт 3.7.1. Исключить слова: «по ГОСТ 1127—72».

Пункты 3.7.1, 3.8.1. Заменить обозначение № 025K на № 025.

Пункт 3.8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10054—75 на ГОСТ 10054—82.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 9980—80, разд. 3—6.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков «Боится нагрева», «Герметичная упаковка» и знака опасности по ГОСТ 19433—81 (класс 3, черт. 3)».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Допускается упаковка растворителей для розничной торговой сети в склянки по ГОСТ 3885—73 3—5 и 3т—5, вместимостью 1 л».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Растворители хранят вдали от нагревательных приборов, предохраняя от действия прямых солнечных лучей».

Пункт 5.1. Исключить слова: «Готовая продукция должна быть принята техническим контролером предприятия-изготовителя», «установленных настоящим стандартом»; заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует».

Пункт 5.2. Исключить слова: «По истечении указанного срока растворители перед применением подлежат проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта».

Пункт 6.2 после слова «санитарии» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.3.005—75».

Пункт 6.3 после слов «на рабочих местах» изложить в новой редакции: «Основные характеристики пожароопасности растворителей, входящих в состав растворителей марок 645, 646, 647 и 648, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Наименование растворителя	Предельно допустимая концентрация паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м <sup>3</sup>	Температура, °С		Пределы взрываемости в смеси с воздухом, % (объемная доля)	Класс опасности
		вспышки	самовоспламенения		
Ацетон	200	минус 18	547	2,2—13,0	4
Бутилацетат	200	29	450	1,4—14,7	4
Этиловый спирт	1000	13	404	3,6—19,0	4
Толуол	50	4	536	1,25—6,5	3
Этилацетат	200	3	400	2,3—16,8	4
Бутиловый спирт	10	34	345	1,7—12,0	3
Этилцеллозольв	200	40—46	235	1,8—15,7	4
Изобутиловый спирт	10	28	390	1,84—7,3	3
Циклогексанон	10	40	—	1,3—9,0	3
Ксилол	50	24	494	1,0—6,0	3

(Продолжение см. стр. 175)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 18188—72)*

Пункт 6.4 после слова «глаз» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.4.011—75».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.6: «6.6. При загорании растворителей применяют следующие средства пожаротушения: воду в тонкораспыленном виде, пену химическую или воздушно-механическую из стационарных установок или огнетушителей, углекислый газ».

(ИУС № 5 1983 г.)