
Группа В71

Изменение № 1 ГОСТ 3875—83 Проволока стальная кардная. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.04.85 № 1093 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1.1 после слова «прямоугольная» дополнить словами: «получаемая плющением проволоки».

(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3875—83)

Пункт 4.3. Первый абзац дополнить словами: «Площадь поперечного сечения прямоугольной проволоки F в миллиметрах вычисляются по формуле

$$F = b \cdot h - 0,18b^2,$$

где b и h — размеры проволоки;
0,18 — поправочный коэффициент».

Пункт 4.5. Заменить ссылку и слово: ГОСТ 10906—75 на ГОСТ 10906—78, «Замер» на «Измерение».

(ИУС № 7 1985 г.)
