

Изменение № 6 ГОСТ 11069—74 Алюминий первичный. Марки

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.89 № 905

Дата введения 01.10.89

Пункт 3. Таблица. Для алюминия марки А6 заменить норму цинка: **0,06** на 0,05.

Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Массовая доля цинка, титана, марганца, магния и натрия в алюминии высокой и технической чистоты, а также массовая доля свинца и мышьяка в алюминии технической чистоты контролируется периодически, но не реже каждой 100-й плавки или не менее одного анализа на 2000 т алюминия».

(ИУС № 7 1989 г.)