ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ


ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ 1951

CCCP ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ OCT 7203 НКЛес Народный Издание официальное 84 комиссариат лесной БОЛВАНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ промышленности для погонялок и вальков Комитет К ТКАЦКИМ СТАНКАМ Группа К22 стандартизации

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам представляют собой клинообразные бруски, выпиленные из древесины твердолиственных пород, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта.





Б. КЛАССИФИКАЦИЯ

Болванки в соответствии с размерами погонялок и вальков, для которых они предназначаются, подразделяются на 7 номеров.

Внесен Союзлесдревом НКЛеса СССР	Утвержден 28/VII 1934 г.	Срок введения 1/XI 1934 г.
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам ОСТ 7203 НКЛес 84

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) Порода

Болванки для погонялок и вальков изготовляются из древесины граба, клена и белой акации.

Примечание. Для вальков, кроме перечисленных пород древесины, допускаются также болванки, изготовленные из дуба.

б) Размеры

мм

Номера болванок	Назначение болванок	Длина <i>(А)</i>	Ширина	Толщина в верх- нем торце (В)	Толщина внижнем торце (Г)
1	Для экономических пого- нялок к механическим ткацким станкам типа	040		•••	0.4
2	Платт	840	55	11	24
3	кам типа Платт Для погонялок прочих ти-	840	55	8	24
	пов ткацких станков.	980	75	13	26
4	Для погонялок прочих ти- пов ткацких станков.	1050	75	14	32
5	Для погонялок русских автоматов "Нортроп" шириной 4/4" и 5/4"	900	45	17	26
6	Для вальков к механиче- ским ткацким станкам	300		•	
7	шириной 32" и 40" типа Платт	800	73	25	25
	станков	1000	95	35	3 5

в) Допускаемые отклонения

Отклонения в размерах болванок допускаются: по длине \pm 5 мм, по ширине \pm 2 мм и по толщине \pm 1,5 мм.

Примечание. Размеры установлены для болванок в воздушно-сухом состоянии (не свыше 20% влажности по отношению к древесине в абсолютно сухом состоянии). Более влажный материал должен иметь соответствующие припуски на усушку.

г) Качество

Древесина болванок должна быть здоровая.

OCT	7203
НКЛес	84

Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам

Допускаются следующие пороки древесины

Наименования пороков	Нормы допускаемых пороков
1. Косослой	Допускается при условии, если волокна, начинающиеся у середины одного торца, не пересекают продольной стороны болванки
2. Сучки здоровые вполне сросшиеся	Допускаются размером до 10 мм в количестве не более 3 шт. в болванках № 1-5 при условии их расположения не ближе 130 мм от толстого (а) и 400 мм от тонкого конца (в), а в болванках № 6 и 7 не ближе 150 мм от толстого (а) и 300 мм от тонкого конца (в) (см. черт. 2). Допускаемые сучки не должны быть расположены на ребрах (h)
3. Трещины	Допускаются торцевые трещины с каждого конца болванки, глубиной не более 10 мм
4. Цветная окраска	Допускается изменение окраски дре- весины в виде отдельных пятен, но не гнилостного характера, снимаемых строж- кой в 0,5 мм

д) Обработка

Как правило, в болванках годичные слои древесины должны быть расположены параллельно узкой стороне болванки (радиальная распиловка).

Допускаются также болванки тангентальной распиловки, т. е. с расположением годичных слоев перпендикулярно узкой стороне, но в количестве не более 40% сдаваемой партии.

Наличие сердцевинной трубки в болванках не допускается. Обзол допускается по одной или обеим сторонам болванки глубиной не более 5 мм без ограничения по длине (см. черт. 3).

Торцы болванок должны быть опилены перпендикулярно

оси болванки.

е) Влажность

Влажность древесины сдаваемых болванок не должна быть более 25%.

Болванки	деревянные	для погонялок	И	вальков	<u> </u>
	к ткаци	им станкам			

ОСТ — 7203 НКЛес 84

Влажность определяется по формуле:

$$\frac{A-B}{B} = 100,$$

где:

А — вес древесины испытуемого образца болванки,

B — вес того же образца, доведенного в сушильном шкафу при температуре $100-105^{\circ}\,\mathrm{C}$ до постоянного веса.

Г. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Болванки для погонялок и вальков должны быть рас-

сортированы отдельно по номерам.

2. Приемка болванок производиться на месте распиловки или отгрузки, причем качественной проверке подлежат все болванки, а проверке правильности размеров подвергается 10% предъявленной к сдаче партии.

3. В случае обнаружения болванок, не соответствующих настоящему стандарту, в количестве не более 5% сдаваемой партии, вся партия болванок подлежит приемке без пересор.

тировки.

4. В случае обнаружения болванок, не соответствующих стандарту, в количестве более 5%, вся партия подлежит пересортировке для предъявления к вторичной приемке.

5. Учет болванок производится поштучно, а объем исчис-

ляется в кубических метрах.

6. Отгрузка болванок для погонялом и вальков производится в крытых вагонах, в которых болванки укладываются по размерам, без упаковки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы

(доски, бруски, брусья)

	Citip.
ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски	5
ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного	23
машиностроения. Доски, бруски и брусья	23 33
ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые	33
ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные)	38
ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород	51
ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства	60
ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые	70
ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые	102
ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов	112
ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок	117
ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород	121
ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи	131
ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи	140
ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые	146
OCT ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые)	150
ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов желеэнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые)	156
ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек	162
ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж	170
ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки	175
2. Заготовки	
ГОСТ 3490-46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые	179
ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин	195
ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельско-	20-
хозяйственных машин	207
	461

Cm_{j}	p.
ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217	7
ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок	9
ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам	4
3. Клепка	
ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 $\alpha\tau$	1
ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки	7
ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу	3
ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру 25	9
ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект)	3
ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво	9
ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек	3
ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент	7
ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь 28	2
4. Бревна пиловочные	
·	
ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия	9
ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия	6
ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж)	1
ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические	
условия	-
ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые)
5. Вспомогательные стандарты	
ГОСТ 2140—43 Пороки древесины	7
ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы	8
ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380	
ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383	
ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов	-
хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки 388	3
ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399	9
ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины 403	3