



**О Т Р А С Л Е В Н Е    С Т А Н Д А Р Т Ы**

---

**Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е   М А Т Е Р И А Л Ы**

**ОСТ 34-13-860-79 — ОСТ 34-13-897-79**

**И з д а н и е   о ф и ц и а л ь н о е**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства  
энергетики и электрификации СССР № 104 от 04.06.1979г.**

**ИСПОЛНИТЕЛИ: Н.В.КОНДРАТЬЕВ, А.В.ЗАХАРОВА, Б.М.ЕВДОКИМОВ,  
Б.В.ЧИСТАЯ, Э.И.ГОМЗИНА**

**СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:  
А.И.ЯГУШКИН, В.А.БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, А.Н.КРАВЦОВ,  
А.П.РОМАНЕНКО**

## О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т

---

**БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ**

ОСТ

Технические условия

34-13-862-79

(ограничение ГОСТ 16295-77)

Вводится впервые

---

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР  
от 4 июня 1979 г. № 104 срок действия установлен

с 01.10. 1979 г.до 01.12. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на упаковочную бумагу, содержащую ингибиторы коррозии, применяемую предприятиями Минэнерго СССР для защиты от атмосферной коррозии изделий из черных и цветных металлов.

2. В зависимости от вида, содержания ингибитора и массы квадратного метра бумаги - основы антикоррозионная упаковочная бумага выпускается следующих марок:

УНИ-22-80; УНИ-14-80 - ингибитор - нитрит натрия с уротропином в соотношении 1:1;

НДА-20-80; НДА-14-80 - ингибитор-нитрит дициклогексимиламина;

ИН-18-80; ИН-22-80 - ингибитор-бензоат натрия;

---

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

МБИ-3-40; МБИ-8-40 - ингибитор - метанитробензоат гексаметиленимина;

МЭА-5-40 - ингибитор - бензоат моноэтаноламина.

В обозначении марки антикоррозионной бумаги первые цифры указывают содержание ингибитора в граммах в  $1 \text{ м}^2$  бумаги; вторые - массу  $1 \text{ м}^2$  бумаги - основы.

3. Выбор марки бумаги - по ГОСТ 13168 - 69<sup>ж</sup>.

4. Бумага выпускается в рулонах шириной 700; 800 и 1050 мм.

5. Бумага марок УНИ, НДА, БН выпускается без полимерного покрытия, с покрытием полиэтиленом по варианту *а* и *б* .

Бумага марок МБИ выпускается без полимерного покрытия, крепированной.

Бумага марки МЭА выпускается без полимерного покрытия.

6. П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я упаковочной антикоррозионной бумаги марки БН-22-80 с полиэтиленовым покрытием по варианту *а* :

Бумага БН-22-80-*а*            ГОСТ 16295-77.

7. При консервации изделий антикоррозионной бумагой и расконсервации должна соблюдаться техника безопасности по ГОСТ 13168-69<sup>ж</sup>.

8. Остальные технические требования, не указанные в настоящем стандарте, по ГОСТ 16295-77.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта   | Стр. |
|-----------------------|--|------|
| ОСТ 34-13-860-79      | АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ<br>(ограничение ГОСТ 12871-67*)  | 3    |
| ОСТ 34-13-861-79      | АСБОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ЛИСТОВОЙ<br>(ограничение ГОСТ 16360-70)                                | 7    |
| ОСТ 34-13-862-79      | БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 16295-77)                  | 11   |
| ОСТ 34-13-863-79      | ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ И<br>ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ<br>(ограничение ГОСТ 288-72*)      | 13   |
| ОСТ 34-13-864-79      | ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ<br>И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ<br>(ограничение ГОСТ 6308-71*) | 18   |
| ОСТ 34-13-865-79      | ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И<br>ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ<br>(ограничение ГОСТ 6418-67*)     | 24   |
| ОСТ 34-13-866-79      | ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ЛИСТОВОЙ<br>(ограничение ГОСТ 2718-74*)                                     | 31   |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта   | Стр. |
|-----------------------|--|------|
| ОСТ 34-13-867-79      | ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ<br>(ограничение ГОСТ 4248-78) | 34   |
| ОСТ 34-13-868-79      | КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ<br>(ограничение ГОСТ 2850-75)                                      | 37   |
| ОСТ 34-13-869-79      | КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ<br>(ограничение ГОСТ 6659-73*)                          | 39   |
| ОСТ 34-13-870-79      | КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО<br>(ограничение ГОСТ 9347-74) | 41   |
| ОСТ 34-13-871-79      | КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ<br>(ограничение ГОСТ 2824-75*)                            | 44   |
| ОСТ 34-13-872-79      | КЛЕИ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЕ<br>(ограничение ГОСТ 12172-74)                        | 48   |
| ОСТ 34-13-873-79      | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ<br>(ограничение ГОСТ 2162-78)                       | 51   |
| ОСТ 34-13-874-79      | ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ<br>(ограничение ГОСТ 5937-68)          | 53   |
| ОСТ 34-13-875-79      | ПАРОНИТ<br>(ограничение ГОСТ 481-71)   | 56   |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта   | Стр. |
|-----------------------|--|------|
| ОСТ 34-13-876-79      | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД<br>(ограничение ГОСТ 2695-71)                             | 60   |
| ОСТ 34-13-877-79      | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД<br>(ограничение ГОСТ 8486-66)                                | 63   |
| ОСТ 34-13-878-79      | ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ<br>(ограничение ГОСТ 13913-68)                               | 66   |
| ОСТ 34-13-879-79      | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ<br>(ограничение ГОСТ 10354-73)                                     | 69   |
| ОСТ 34-13-880-79      | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 10632-77)          | 72   |
| ОСТ 34-13-881-79      | ПЛИТЫ ФАНЕРНЫЕ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 8673-77)                      | 76   |
| ОСТ 34-13-882-79      | ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 7338-77) | 79   |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта   | Стр. |
|-----------------------|--|------|
| ОСТ 34-13-883-79      | РУБЕРОИД<br>(ограничение ГОСТ 10923-76)  | 84   |
| ОСТ 34-13-884-79      | СТЕКЛО ПЛОСКОЕ БЕЗОПАСНОЕ ТРЕХСЛОЙНОЕ<br>НА ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНОЙ ПЛЕНКЕ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 8435-76) | 87   |
| ОСТ 34-13-885-79      | СТЕКЛО ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ<br>(ограничение ГОСТ 111-78)   | 89   |
| ОСТ 34-13-886-79      | СТЕКЛО ПЛОСКОЕ ЗАКАЛЕННОЕ<br>(ограничение ГОСТ 5727-75*)   | 91   |
| ОСТ 34-13-887-79      | СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ<br>(ограничение ГОСТ 10292-74*)  | 93   |
| ОСТ 34-13-888-79      | СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ЛИСТОВОЙ<br>(ограничение ГОСТ 12652-74*)   | 96   |
| ОСТ 34-13-889-79      | СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ<br>ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ<br>(ограничение ГОСТ 5385-74*)   | 100  |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта  | Стр. |
|-----------------------|---|------|
| ОСТ 34-13-890-79      | ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ<br>КОНСТРУКЦИОННЫЕ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 5-78)              | 103  |
| ОСТ 34-13-891-79      | ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ЛИСТОВОЙ<br>(ограничение ГОСТ 2910-74)                                      | 108  |
| ОСТ 34-13-892-79      | ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ<br>(ограничение ГОСТ 3916-69)  | 116  |
| ОСТ 34-13-893-79      | ФИБРА ЛИСТОВАЯ<br>(ограничение ГОСТ 14613-69*)  | 118  |
| ОСТ 34-13-894-79      | ЦЕЛЛУЛОИД<br>(ограничение ГОСТ 21228-75)  | 121  |
| ОСТ 34-13-895-79      | ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ<br>(ограничение ГОСТ 1779-72)  | 124  |
| ОСТ 34-13-896-79      | ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН<br>(ограничение ГОСТ 17308-71*)   | 126  |
| ОСТ 34-13-897-79      | ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ<br>ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТРУБКИ<br>Технические условия<br>(ограничение ГОСТ 2748-77) | 129  |

Подписано в печать 10.08.79

Бумага Типопр Ротапринт

Уч.-изд.л. 5,5

Формат 60x84<sup>I</sup>/16

Усл.печ.л. 8,14

Тираж 3500 экз.

Заказ № 757 Цена 83 коп.

---

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, 129041, Москва, проспект Мира, д. 68

---

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д.5