

**ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ**  
**НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ЗАТЯЖЕК**

**Издание официальное**

**БЗ 5—94/228**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ**  
**Москва**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Акционерным обществом Центральный научно-исследовательский институт трикотажной промышленности
- 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 334
- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1995

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России**

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Область распространения . . . . .	I
2 Нормативные ссылки . . . . .	I
3 Требования по устойчивости к образованию затяжек . . . . .	I

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ****Нормы устойчивости к образованию затяжек**

Knitted fabrics. Norms of snagging resistance

Дата введения 1996—01—01

**1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные полотна, вырабатываемые из всех видов пряжи и нитей, предназначенные для изготовления верхних изделий.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 26560—85 Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам

**3 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ЗАТЯЖЕК**

3.1 Испытания трикотажных полотен на устойчивость к образованию затяжек — по ГОСТ 26560.

3.2 Устойчивость к образованию затяжек характеризуется количеством затяжек на одну элементарную пробу.

3.3 В зависимости от устойчивости к образованию затяжек трикотажные полотна подразделяют на четыре группы:

- 1 — полотно с очень высокой устойчивостью;
- 2 — полотно с высокой устойчивостью;
- 3 — полотно с достаточной устойчивостью;
- 4 — полотно с недостаточной устойчивостью.

3.4 Количество затяжек на пробу размером  $160 \times 180$  мм по группам:

- 1 — отсутствие затяжек;
- 2 — одна затяжка;
- 3 — не более трех затяжек;
- 4 — более трех затяжек.

УДК : 677.075 : 006.354

М 40

ОКП 84 7000

Ключевые слова: полотна трикотажные, нормы устойчивости к образованию затяжек

---

**Редактор Т. П. Шашина**  
**Технический редактор В. Н. Прусакова**  
**Корректор А. С. Черноусова**

Сдано в набор 03.02.95. Подп. в печ. 10.03.95. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,15. Тир. 359 экз. С 2186.

---

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.**  
**Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 428.**