

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ ISO  
1346—  
2013

---

ИЗДЕЛИЯ КАНАТНЫЕ ИЗ  
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ФИБРИЛЛИРОВАННЫХ  
ПЛЕНОЧНЫХ НИТЕЙ, МОНОНИТЕЙ,  
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ НИТЕЙ (ПП2) И  
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ  
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ НИТЕЙ ВЫСОКОЙ  
ПРОЧНОСТИ (ПП3) 3-, 4-, и 8-ПРЯДНЫЕ

Общие технические условия

(ISO 1346:2004, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК412 «Текстиль», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №43 от 06-07 июня 2013г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Ммнэконоими Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 июня 2014г. №508-ст VT;межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 1346—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2014г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 1346:2004 «Fibre ropes—Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high tenacity multifilament (PP3)—3-, 4- and 8-strand ropes» (Канаты из волокон. Полипропиленовые фибропленочные пленки, моноволокна и мультиволокна (PP2) и полипропиленовые мультиволокна высокой прочности (PP3). 3-, 4- и 8-прядные канаты)

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА

Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р ИСО 1346—2007

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И С Т А Н Д А Р Т

**ИЗДЕЛИЯ КАНАТНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ФИБРИЛЛИРОВАННЫХ  
ПЛЕНОЧНЫХ НИТЕЙ, МОНОНИТЕЙ, МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ НИТЕЙ (ПП2)  
и ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ НИТЕЙ  
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ (ПП3) 3-, 4-, и 8-ПРЯДНЫЕ**

**Общие технические условия**

Fibre ropes. Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high tenacity multifilament (PP3) – 3-, 4- and 8-strand ropes. General specifications.

**Дата введения — 2014—07—01**

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает правила обозначения и технические требования к 3-, 4-прядным крученым канатам и 8-прядным плетеным канатам общего назначения, изготовленным из полипропиленовых фибреллированных пленочных нитей, мононитей, мультифиламентных нитей (ПП2) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3).

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:  
 ИСО 1968:2004 Канаты из волокон и канатно-веревочные изделия. Термины и определения  
 ИСО 2307:2005 Канаты из волокон. Определение некоторых физических и механических свойств  
 ИСО 9554:2005 Канаты из волокон. Общие технические условия

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 1968.

**4 Обозначение**

Условное обозначение канатов из полипропиленовых фибреллированных пленочных нитей, мононитей, мультифиламентных нитей (ПП2) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3) должно включать в себя:

- слова «канат из нитей»;
- указание материала, из которого изготовлен канат:

ПП2: полипропиленовые фибреллированные пленочные нити, мононити и мультифиламентные нити,

ПП3: полипропиленовые мультифиламентные нити высокой прочности.

- конструкционный тип каната (см. раздел 5);
- диаметр каната, мм;
- обозначение настоящего стандарта.

## ГОСТ ISO 1346—2013

Пример условного обозначения 8-прядного плетеного каната, изготовленного из полипропиленовых нитей (ПП2), с диаметром 60 мм (тип L) с линейной плотностью 1630 текс:  
Канат из нитей – ПП2 – L – 60 по ГОСТ ISO 1346.

### 5 Общие требования

5.1 Канаты из полипропиленовых фибропленочных нитей, мононитей, мультифиламентных нитей (ПП2) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3) следует изготавливать в соответствии с одной из следующих конструкций:

- тип А: 3-прядный крученый канат (см. рисунок 1);
- тип В: 4-прядный крученый канат (см. рисунок 2);
- тип L: 8-прядный плетеный канат (см. рисунок 3).

5.2 Конструкция, изготовление, шаг крутки, маркировка, упаковка и поставляемые длины должны соответствовать ИСО 9554.




Рисунок 1- Конфигурация 3-прядного крученоого каната (тип А)




Рисунок 2 - Конфигурация 4-прядного крученоого каната (тип В)




Рисунок 3- Конфигурация 8-прядного плетеноого каната (тип L)

## 6 Физические свойства

Линейная плотность и минимальная разрывная нагрузка канатов должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 1- 3.

Т а б л и ц а 1 – Линейная плотность и минимальная разрывная нагрузка 3-прядных кручёных канатов из полипропилена (тип А)

Диаметр, мм	Линейная плотность <sup>1), 2)</sup>		Минимальная разрывная нагрузка, <sup>3), 4), 5)</sup> кН, канатов из	
	Номинальная, ктекс	Допуск, %	фибропленочных моно- и мультифиламент- ных нитей (ПП2)	мультифиламентных нитей высокой проч- ности (ПП3)
4	7,23		2,78	3,19
4,5	9,15		3,47	3,97
5	11,3		4,23	4,82
6	16,3	± 10	5,92	6,72
8	28,9		10,1	11,6
9	36,6		12,6	14,4
10	45,2		15,4	17,5
12	65,1	± 8	21,6	24,7
14	88,6		28,9	32,9
16	116		37,0	42,1
18	146		46,2	52,5
20	181		56,1	64,0
22	219		67,1	76,4
24	260		78,8	89,6
26	306		91,5	104
28	354		105	119
30	407		119	136
32	463		134	154
36	586		167	191
40	723		204	233
44	875		243	278
48	1040		286	327
52	1220	± 5	332	379
56	1420		381	436
60	1630		433	495
64	1850		488	558
72	2340		608	692
80	2890		740	850
88	3500		887	1010
96	4170		1040	1190
104	4890		1210	1380
112	5670		1390	1580
120	6510		1580	1800
128	7410		1780	2040
136	8360		2000	2290
144	9370		2220	2520
160	11600		2720	3070

## Окончание таблицы 1

Диаметр, мм	Линейная плотность <sup>1), 2)</sup>		Минимальная разрывная нагрузка <sup>3), 4), 5)</sup> кН, канатов из	
	Номинальная, ктекс	Допуск, %	фибрillированных пленочных, моно- и мультифиламентных нитей (ПП2)	мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3)
160	11600	± 5	2720	3070

<sup>1)</sup> Линейная плотность (в ктексах) соответствует массе нетто длины каната, выраженной в граммах на метр или килограммах на тысячу метров.

<sup>2)</sup> Линейную плотность определяют под воздействием эталонной нагрузки и измеряют, как установлено в ИСО 2307.

<sup>3)</sup> Разрывные нагрузки устанавливают для новых сухих канатов. Во влажных условиях разрывные нагрузки будут ниже.

<sup>4)</sup> Минимальные значения разрывной нагрузки должны быть снижены на 10 % для канатов с заделкой конца каната в петлю.

<sup>5)</sup> Нагрузка, определяемая с помощью методов испытаний, установленных в ИСО 2307, не обязательно точно соответствует нагрузке, при которой канат может разорваться при других условиях и ситуациях. Тип и режим приложения нагрузок, предварительного кондиционирования и предварительного применения нагрузок к канату может существенно влиять на разрывную нагрузку. Канат, закрученный вокруг столба, ворота, шкива или бобины, может разорваться при значительно более низкой нагрузке. Узел или другое искажение в канате может существенно снизить разрывную нагрузку.

Т а б л и ц а 2 – Линейная плотность и минимальная разрывная нагрузка 4-прядных крученых канатов из полипропилена (тип В)

Диаметр, мм	Линейная плотность <sup>1), 2)</sup>		Минимальная разрывная нагрузка <sup>3), 4), 5)</sup> кН, канатов из	
	Номинальная, ктекс	Допуск, %	фибрillированных пленочных, моно- и мультифиламентных нитей (ПП2)	мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3)
10	45,2		13,9	15,8
12	65,1		19,4	22,2
14	88,6		26,0	29,6
16	116		33,3	37,9
18	146		45,1	47,3
20	181		50,5	57,6
22	219		60,4	68,8
24	260		70,9	80,6
26	306		82,3	93,6
28	354		94,5	107
30	407		107	122
32	463		121	138
36	586	± 5	150	172
40	723		184	210
44	875		219	250
48	1040		257	294
52	1220		299	341
56	1420		343	392
60	1630		390	446
64	1850		439	502
72	2340		547	623
80	2890		666	765
88	3500		798	909
96	4170		936	1070
104	4890		1090	1240
112	5670		1250	1420
120	6510		1420	1620

## Окончание таблицы 2

Диаметр, мм	Линейная плотность <sup>1), 2)</sup>		Минимальная разрывная нагрузка <sup>3), 4), 5)</sup> кН, канатов из	
	Номинальная, ктекс	Допуск, %	фибрillированных пленочных, моно- и мультифиламентных нитей (ПП2)	мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3)
128	7410		1600	1840
136	8360		1800	2060
144	9370		2000	2270
160	11600		2450	2760

<sup>1)</sup> Линейная плотность (в ктексах) соответствует массе нетто длины каната, выраженной в граммах на метр или килограммах на тысячу метров.

<sup>2)</sup> Линейную плотность определяют под воздействием эталонной нагрузки и измеряют как установлено в ИСО 2307.

<sup>3)</sup> Разрывные нагрузки устанавливают для новых сухих канатов. Во влажных условиях разрывные нагрузки будут ниже.

<sup>4)</sup> Минимальные значения разрывной нагрузки должны быть снижены на 10 % для канатов с заделкой конца каната в петлю.

<sup>5)</sup> Нагрузка, определяемая с помощью методов испытаний, установленных в ИСО 2307, не обязательно точно соответствует нагрузке, при которой канат может разорваться при других условиях и ситуациях. Тип и режим приложения нагрузок, предварительного кондиционирования и предварительного применения нагрузок к канату может существенно влиять на разрывную нагрузку. Канат, закрученный вокруг столба, ворота, шкива или бобины, может разорваться при значительно более низкой нагрузке. Узел или другое искажение в канате может существенно снизить разрывную нагрузку.

Таблица 3 – Линейная плотность и минимальная разрывная нагрузка 8-прядных плетенных канатов из полипропилена (тип L)

Диаметр, мм	Линейная плотность <sup>1), 2)</sup>		Минимальная разрывная нагрузка <sup>3), 4), 5)</sup> кН, канатов из	
	Номинальная, ктекс	Допуск, %	фибрillированных пленочных, моно- и мультифиламентных нитей (ПП2)	Мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3)
16	116		37,0	42,1
18	146		46,2	52,5
20	181		56,1	64,0
22	219		67,1	76,4
24	260		78,8	89,6
26	306		91,5	104
28	354		105	119
30	407		119	136
32	463		134	154
36	586		167	191
40	723		204	233
44	875		243	278
48	1040		286	327
52	1220		332	379
56	1420		381	436
60	1630		433	495
64	1850		488	558
72	2340		608	692
80	2890		740	850
88	3500		887	1010
96	4170		1040	1190
104	4890		1210	1380
112	5670		1390	1580
120	6510		1580	1800

## Окончание таблицы 3

Диаметр мм	Линейная плотность <sup>1), 2)</sup>		Минимальная разрывная нагрузка <sup>3), 4), 5)</sup> кН, канатов из	
	Номинальная, ктекс	Допуск, %	фибрillированных пленочных, моно- и мультифиламентных нитей (ПП2)	Мультифиламент- ных нитей высокой прочности (ПП3)
128	7410	± 5	1780	2040
136	8360		2000	2290
144	9370		2220	2520
160	11600		2720	3070

<sup>1)</sup> Линейная плотность (в ктексах) соответствует массе нетто длины каната, выраженной в граммах на метр или килограммах на тысячу метров.

<sup>2)</sup> Линейную плотность определяют под воздействием эталонной нагрузки и измеряют как установлено в ИСО 2307.

<sup>3)</sup> Разрывные нагрузки устанавливают для новых сухих канатов. Во влажных условиях разрывные нагрузки будут ниже.

<sup>4)</sup> Минимальные значения разрывной нагрузки должны быть снижены на 10 % для канатов с заделкой конца каната в петлю.

<sup>5)</sup> Нагрузка, определяемая с помощью методов испытаний, установленных в ИСО 2307, не обязательно точно соответствует нагрузке, при которой канат может разорваться при других условиях и ситуациях. Тип и режим приложения нагрузок, предварительного кондиционирования и предварительного применения нагрузок к канату может существенно влиять на разрывную нагрузку. Канат, закрученный вокруг столба, ворота, шкива или бобины, может разорваться при значительно более низкой нагрузке. Узел или другое искажение в канате может существенно снизить разрывную нагрузку.

**8 Маркировка**

Маркировку проводят в соответствии с ИСО 9554 (раздел 6).

**Приложение А  
(справочное)****Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным  
международным стандартам**

Таблица А.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 1968:2004	-	*
ISO 2307:2005	-	*
ISO 9554:2005	-	*

\* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует.

# ГОСТ ISO 1346—2013

---

УДК 677.718.946.64:006.354

МКС 59.080.50

Ключевые слова: канаты, канаты из химических нитей, полипропилен, мононити, мультифиламентные нити

---

Подписано в печать 01.09.2014. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

Усл. печ. л. 1,40. Тираж 34 экз. Зак. 3375

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru