

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**БЕТОННЫЕ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ**

СНиП 2.03.01-84

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва 1985

СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции/Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. — 79 с.

РАЗРАБОТАНЫ НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук, проф. *А. А. Гвоздев* — руководитель темы; доктора техн. наук *А. С. Залесов* и *Ю. П. Гуца*; кандидаты техн. наук *Е. А. Чистяков*, *Р. Л. Серых*, *Н. М. Мулин* и *Л. К. Руллэ*) и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (*И. К. Никитин* — руководитель темы; *Б. Ф. Васильев*).

ВНЕСЕНЫ НИИЖБ Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (*В. М. Скубко*).

С введением в действие СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции“ с 1 января 1986 г. утрачивают силу:

глава СНиП II-21-75 „Бетонные и железобетонные конструкции“;

изменения главы СНиП II-21-75, утвержденные постановлениями Госстроя СССР от 30 декабря 1977 г. № 232, от 29 декабря 1978 г. № 272, от 10 июля 1980 г. № 99, от 4 февраля 1981 г. № 13, от 11 мая 1981 г. № 67 и от 10 января 1983 г. № 3;

„Инструкция по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций“ (СН 511-78);

дополнение п. 2.4 СН 511-78, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 12 сентября 1980 г. № 144.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале „Бюллетень строительной техники“ Госстроя СССР и информационном указателе „Государственные стандарты СССР“ Госстандарта.

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП 2.03.01-84
	Бетонные и железобетонные конструкции	Взамен СНиП II-21-75 и СН 511-78

Настоящие нормы распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50 °С и не ниже минус 70 °С.

Нормы устанавливают требования к проектированию бетонных и железобетонных конструкций, изготовляемых из тяжелого, мелкозернистого, легкого, ячеистого и поризованного бетонов, а также из напрягающего бетона.

Положения данных норм соответствуют СТ СЭВ 384—76.

Требования настоящих норм не распространяются на бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, армоцементные конструкции, а также конструкции, изготовляемые из бетонов средней плотностью менее 500 и свыше 2500 кг/м³, бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и смешанных вяжущих (кроме применения их в ячеистом бетоне), на гипсовом и специальных вяжущих, бетонов на специальных и органических заполнителях, бетона крупнопористой структуры.

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в особых условиях эксплуатации (при сейсмических воздействиях, в среде с агрессивной степенью воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, в условиях повышенной влажности и т. п.), должны соблюдаться дополнительные требования, предъявляемые к таким конструкциям соответствующими нормативными документами.

По показателям прочности бетона приняты классы бетона в соответствии с СТ СЭВ 1406—78.

Основные буквенные обозначения, принятые в настоящих нормах согласно СТ СЭВ 1565—79, приведены в справочном приложении 5.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бетонные и железобетонные конструкции, согласно СТ СЭВ 1406—78, должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и конструированием.

1.2. Выбор конструктивных решений должен производиться исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемого путем:

- применения эффективных строительных материалов и конструкций;
- снижения веса конструкций;
- наиболее полного использования физико-механических свойств материалов;
- использования местных строительных материалов;

соблюдения требований по экономному расходованию основных строительных материалов.

1.3. При проектировании зданий и сооружений должны приниматься конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструкций на всех стадиях возведения и эксплуатации.

1.4. Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на специализированных предприятиях.

При выборе элементов сборных конструкций должны предусматриваться преимущественно предварительно напряженные конструкции из высокопрочных бетонов и арматуры, а также конструкции из легкого и ячеистого бетонов там, где их применение не ограничивается требованиями других нормативных документов.

Целесообразно укрупнять элементы сборных конструкций, насколько это позволяют грузоподъемность монтажных механизмов, условия изготовления и транспортирования.

1.5. Для монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку, а также укрупненные пространственные арматурные каркасы.

1.6. В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность и долговечность соединений.

Конструкции узлов и соединений элементов должны обеспечивать с помощью различных конструктивных и технологических мероприятий надежную передачу усилий, прочность самих элементов в зоне стыка, а также связь дополнительно уложенного бетона в стыке с бетоном конструкции.

Внесены НИИЖБ Госстрой СССР	Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 20 августа 1984 г. № 136	Срок введения в действие 1 января 1986 г.
-----------------------------------	---	--

1.7. Бетонные элементы применяются:

а) преимущественно в конструкциях, работающих на сжатие при малых эксцентриситетах продольной силы, не превышающих значений, указанных в п. 3.3;

б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие с большими эксцентриситетами, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования (элементы, лежащие на сплошном основании, и др.).

Примечание. Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.

1.8. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 2.01.01-82. Расчетные технологические температуры устанавливаются заданием на проектирование.

Влажность воздуха окружающей среды определяется как средняя относительная влажность наружного воздуха наиболее жаркого месяца в зависимости от района строительства согласно СНиП 2.01.01-82 или как относительная влажность внутреннего воздуха помещений отапливаемых зданий.

1.9. В настоящих нормах приняты буквенные обозначения основных величин, подлежащих применению при проектировании строительных конструкций, а также индексы к буквенным обозначениям, установленные СТ СЭВ 1565—79.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.10. Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы).

а) *Расчет по предельным состояниям первой группы* должен обеспечивать конструкции от:

хрупкого, вязкого или иного характера разрушения (расчет по прочности с учетом в необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением);

потери устойчивости формы конструкции (расчет на устойчивость тонкостенных конструкций и т. д.) или ее положения (расчет на опрокидывание и скольжение подпорных стен; расчет на всплывание заглубленных или подземных резервуаров, насосных станций и т. п.);

усталостного разрушения (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки — подвижной или пульсирующей: подкрановых балок, шпал, рамных фундаментов и перекрытий под некоторые неуравновешенные машины и т. п.);

разрушения под совместным воздействием силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (периодического или постоянного воздействия агрессивной среды, действия попеременного замораживания и оттаивания, воздействия пожара и т. п.).

б) *Расчет по предельным состояниям второй группы* должен обеспечивать конструкции от:

образования трещин, а также их чрезмерного или продолжительного раскрытия (если по условиям эксплуатации образование или продолжительное раскрытие трещин недопустимо);

чрезмерных перемещений (прогибов, углов перегиба и поворота, колебаний).

1.11. Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее элементов должен, как правило, производиться для всех стадий — изготовления, транспортирования, возведения и эксплуатации, при этом расчетные схемы должны отвечать принятым конструктивным решениям.

Расчет по раскрытию трещин и по деформациям допускается не производить, если на основании опытной проверки или практики применения железобетонных конструкций установлено, что раскрытие в них трещин не превышает допустимых значений и жесткость конструкций в стадии эксплуатации достаточна.

1.12. Значения нагрузок и воздействий, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов сочетаний, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП II-6-74.

Значения нагрузок необходимо умножать на коэффициенты надежности по назначению, принимаемые согласно „Правил учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций“, утвержденным Госстроем СССР.

Нагрузки, учитываемые при расчете по предельным состояниям второй группы (эксплуатационные), следует принимать согласно указаниям пп. 1.16 и 1.20. При этом к длительным нагрузкам относится также часть полного значения кратковременных нагрузок, оговоренных в СНиП II-6-74, а вводимую в расчет кратковременную нагрузку следует принимать уменьшенной на величину, учтенную в длительной нагрузке. Коэффициенты сочетаний и коэффициенты снижения нагрузок относятся к полному значению кратковременных нагрузок.

Для не защищенных от солнечной радиации конструкций, предназначенных для работы в климатическом подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01-82, при расчете должны учитываться температурные климатические воздействия.

Для бетонных и железобетонных конструкций должна быть также обеспечена их огнестойкость в соответствии с требованиями СНиП II-2-80.

1.13. При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элемента следует вводить с коэффициентом динамичности, равным:

при транспортировании	1,60
„ подъеме и монтаже	1,40

Для указанных коэффициентов динамичности допускается принимать более низкие значения, обоснованные в установленном порядке, но не ниже 1,25.

1.14. Сборно-монолитные конструкции, а также монолитные конструкции с несущей арматурой должны рассчитываться по прочности, образованию и раскрытию трещин и по деформациям для следующих двух стадий работы конструкций:

Т а б л и ц а 1

Условия работы конструкций	Категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций и предельно допустимая ширина $a_{сrc1}$ и $a_{сrc2}$ раскрытия трещин, мм, обеспечивающие ограничение проницаемости конструкций
1. Элементы, воспринимающие давление жидкостей и газов при сечении: полностью растянутом частично сжатом	1-я категория ¹ 3-я категория; $a_{сrc1} = 0,3$; $a_{сrc2} = 0,2$
2. Элементы, воспринимающие давление сыпучих тел	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,3$; $a_{сrc2} = 0,2$

¹ Конструкции должны преимущественно выполняться предварительно напряженными. При специальном обосновании допускается выполнять эти конструкции без предварительного напряжения, в этом случае к их трещиностойкости предъявляются требования 3-й категории.

постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, а под продолжительным — только постоянных и длительных нагрузок.

Категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций, а также значения предельно допустимой ширины раскрытия трещин в условиях неагрессивной среды приведены: для ограничения проницаемости конструкций — в табл. 1, для обеспечения сохранности арматуры — в табл. 2.

Эксплуатационные нагрузки, учитываемые при расчете железобетонных конструкций по образованию трещин, их раскрытию или закрытию, должны приниматься согласно табл. 3.

Т а б л и ц а 2

Условия эксплуатации конструкций	Категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций и предельно допустимая ширина $a_{сrc1}$ и $a_{сrc2}$, мм, раскрытия трещин, обеспечивающие сохранность арматуры		
	стержневой классов А-I, А-II, А-III, А-IIIв и А-IV; проволочной классов В-I и Вр-I	стержневой классов А-V и А-VI; проволочной классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19 при диаметре проволоки 3,5 мм и более	проволочной классов В-II, Вр-II и К-7 при диаметре проволоки 3 мм и менее
1. В закрытом помещении	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,4$; $a_{сrc2} = 0,3$	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,3$; $a_{сrc2} = 0,2$	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,2$; $a_{сrc2} = 0,1$
2. На открытом воздухе, а также в грунте выше или ниже уровня грунтовых вод	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,4$; $a_{сrc2} = 0,3$	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,2$; $a_{сrc2} = 0,1$	2-я категория; $a_{сrc1} = 0,2$
3. В грунте при переменном уровне грунтовых вод	3-я категория; $a_{сrc1} = 0,3$; $a_{сrc2} = 0,2$	2-я категория; $a_{сrc1} = 0,2$	2-я категория; $a_{сrc1} = 0,1$

П р и м е ч а н и я: 1. Обозначения классов арматуры см. п. 2.17.
2. В канатах подразумевается проволока наружного слоя.

а) до приобретения бетоном, уложенным на месте использования конструкции, заданной прочности — на воздействие веса этого бетона и других нагрузок, действующих на данном этапе возведения конструкции;

б) после приобретения бетоном, уложенным на месте использования конструкции, заданной прочности — на нагрузки, действующие на данном этапе возведения и при эксплуатации конструкции.

1.15. Усилия в статически неопределимых железобетонных конструкциях от нагрузок и вынужденных перемещений (вследствие изменения температуры, влажности бетона, смещения опор и т. п.), а также усилия в статически определимых конструкциях при расчете их по деформированной схеме следует, как правило, определять с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры и наличия трещин.

Для конструкций, методика расчета которых с учетом неупругих свойств железобетона не разработана, а также для промежуточных стадий расчета с учетом неупругих свойств железобетона усилия в статически неопределимых конструкциях допускается определять в предположении их линейной упругости.

1.16. К трещиностойкости конструкций (или их частей) предъявляются требования соответствующих категорий в зависимости от условий, в которых они работают, и от вида применяемой арматуры:

а) 1-я категория — не допускается образование трещин;

б) 2-я категория — допускается ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин $a_{сrc1}$ при условии обеспечения их последующего надежного закрытия (зажатия);

в) 3-я категория — допускается ограниченное по ширине непродолжительное $a_{сrc1}$ и продолжительное $a_{сrc2}$ раскрытие трещин.

Под непродолжительным раскрытием трещин понимается их раскрытие при совместном действии

Категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций	Нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузке γ_f , принимаемые при расчете			
	по образованию трещин	по раскрытию трещин		по закрытию трещин
		непродолжительному	продолжительному	
1	Постоянные, длительные и кратковременные при $\gamma_f > 1,0^*$	—	—	—
2	Постоянные, длительные и кратковременные при $\gamma_f > 1,0^*$ (расчет производится для выяснения необходимости проверки по непродолжительному раскрытию трещин и по их закрытию)	Постоянные, длительные и кратковременные при $\gamma_f = 1,0$	—	Постоянные и длительные при $\gamma_f = 1,0$
3	Постоянные, длительные и кратковременные при $\gamma_f = 1,0$ (расчет производится для выяснения необходимости проверки по раскрытию трещин)	То же	Постоянные и длительные при $\gamma_f = 1,0$	—

* Коэффициент γ_f принимается, как при расчете по прочности.

П р и м е ч а н и я: 1. Длительные и кратковременные нагрузки принимаются с учетом указаний п. 1.12.

2. Особые нагрузки учитываются в расчете по образованию трещин в тех случаях, когда наличие трещин приводит к катастрофическому положению (взрыву, пожару и т. п.).

Если в конструкциях или их частях, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й и 3-й категорий, трещины не образуются при соответствующих нагрузках, указанных в табл. 3, их расчет по непродолжительному раскрытию и по закрытию трещин (для 2-й категории) или по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин (для 3-й категории) не производится.

Указанные категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций относятся к трещинам, нормальным и наклонным к продольной оси элемента.

Во избежание раскрытия продольных трещин следует принимать конструктивные меры (устанавливать соответствующую поперечную арматуру), а для предварительно напряженных элементов, кроме того, ограничивать значения сжимающих напряжений в бетоне в стадии предварительного обжатия (см. п. 1.29).

1.17. На концевых участках предварительно напряженных элементов с арматурой без анкеров в пределах длины зоны передачи напряжений (см. п. 2.29) не допускается образование трещин при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, вводимых в расчет с коэффициентом $\gamma_f = 1,0$.

При этом предварительные напряжения в арматуре по длине зоны передачи напряжений принимаются линейно возрастающими от нуля до максимальных расчетных величин.

Указанное требование допускается не учитывать для части сечения, расположенной по его высоте от уровня центра тяжести приведенного сечения до растянутой от действия усилия предварительного обжатия грани, если в этой части отсутствует напрягаемая арматура без анкеров.

1.18. В случае, если в сжатой при эксплуатационных нагрузках зоне предварительно напряженных элементов, согласно расчету, в стадиях изготовления, транспортирования и возведения образуются

трещины, нормальные к продольной оси, следует учитывать снижение трещиностойкости растянутой при эксплуатации зоны элементов, а также увеличение их кривизны. Для элементов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, образование таких трещин не допускается.

1.19. Для железобетонных слабоармированных элементов, характеризующихся тем, что их несущая способность исчерпывается одновременно с образованием трещин в бетоне растянутой зоны (см. п. 4.9), площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15 %.

1.20. Прогибы элементов железобетонных конструкций не должны превышать предельно допустимых значений, устанавливаемых с учетом следующих требований:

- а) технологических (условия нормальной работы кранов, технологических установок, машин и т. п.);
- б) конструктивных (влияние соседних элементов, ограничивающих деформации; необходимость выдерживания заданных уклонов и т. п.);
- в) эстетических (впечатление людей о пригодности конструкции).

Значения предельно допустимых прогибов приведены в табл. 4.

Расчет по деформациям должен производиться при ограничении: технологическими или конструктивными требованиями — на действие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; эстетическими требованиями — на действие постоянных и длительных нагрузок. При этом принимается $\gamma_f = 1,0$.

При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок или плит во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.

Значения предельно допустимых прогибов могут быть увеличены на высоту строительного подъема,

Таблица 4

Элементы конструкций	Предельно допустимые прогибы
1. Подкрановые балки при кранах: ручных электрических	$l/500$ $l/600$
2. Перекрытия с плоским потолком и элементы покрытия (кроме указанных в поз. 4) при пролетах, м: $l < 6$ $6 \leq l \leq 7,5$ $l > 7,5$	$l/200$ 3 см $l/250$
3. Перекрытия с ребристым потолком и элементы лестниц при пролетах, м: $l < 5$ $5 \leq l \leq 10$ $l > 10$	$l/200$ 2,5 см $l/400$
4. Элементы покрытий сельскохозяйственных зданий производственного назначения при пролетах, м: $l < 6$ $6 \leq l \leq 10$ $l > 10$	$l/150$ 4 см $l/250$
5. Навесные стеновые панели (при расчете из плоскости) при пролетах, м: $l < 6$ $6 \leq l \leq 7,5$ $l > 7,5$	$l/200$ 3 см $l/250$

Обозначения, принятое в табл. 4: l — пролет балок или плит; для консолей принимается значение l , равное удвоенному вылету консоли.

Примечание. Предельно допустимые прогибы по поз. 1 и 5 обусловлены технологическими и конструктивными, а по поз. 2—4 — эстетическими требованиями.

если это не ограничивается технологическими или конструктивными требованиями.

Для не связанных с соседними элементами плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т. п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: добавочный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм.

1.21. При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет e_a , обусловленный не учтенными в расчете факторами. Эксцентриситет e_a в любом случае принимается не менее $1/600$ длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения, и $1/30$ высоты сечения. Кроме того, для конструкций, образуемых из сборных элементов, следует учитывать возможное взаимное смещение элементов, зависящее от вида конструкций, способа монтажа и т. п.

Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения e_0 принимается равным эксцентриситету, полученному из статического расчета конструкции, но не менее e_a . В элементах статически определимых конструкций эксцентриситет e_0 находится как сум-

ма эксцентриситетов — определяемого из статического расчета конструкции и случайного.

1.22. Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

1.23. Предварительные напряжения σ_{sp} , а также σ'_{sp} соответственно в напрягаемой арматуре S и S' следует назначать с учетом допустимых отклонений p значения предварительного напряжения таким образом, чтобы для стержневой и проволоочной арматуры выполнялись условия:

$$\sigma_{sp} + p \leq R_{s,ser}; \quad \sigma_{sp} - p \geq 0,3R_{s,ser}. \quad (1)$$

Значение p при механическом способе натяжения арматуры принимается равным $0,05 \sigma_{sp}$, а при электротермическом и электротермомеханическом способах определяется по формуле

$$p = 30 + \frac{360}{l}, \quad (2)$$

где p — в МПа;

l — длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров), м.

При автоматизированном натяжении арматуры значение числителя 360 в формуле (2) заменяется на 90.

1.24. Значения напряжений σ_{con1} и σ'_{con1} соответственно в напрягаемой арматуре S и S' , контролируемые по окончании натяжения на упоры, принимаются равными σ_{sp} и σ'_{sp} (см. п. 1.23) за вычетом потерь от деформации анкеров и трения арматуры (см. п. 1.25).

Значения напряжений в напрягаемой арматуре S и S' , контролируемые в месте приложения натяжного усилия при натяжении арматуры на затвердевший бетон, принимаются равными соответственно σ_{con2} и σ'_{con2} , определяемым из условия обеспечения в расчетном сечении напряжений σ_{sp} и σ'_{sp} по формулам:

$$\sigma_{con2} = \sigma_{sp} - \alpha \left(\frac{P}{A_{red}} + \frac{Pe_{op} y_{sp}}{I_{red}} \right); \quad (3)$$

$$\sigma'_{con2} = \sigma'_{sp} - \alpha \left(\frac{P}{A_{red}} - \frac{Pe_{op} y'_{sp}}{I_{red}} \right). \quad (4)$$

В формулах (3) и (4):

$\sigma_{sp}, \sigma'_{sp}$ — определяются без учета потерь предварительного напряжения;

P, e_{op} — определяются по формулам (8) и (9) при значениях σ_{sp} и σ'_{sp} с учетом первых потерь предварительного напряжения;

y_{sp}, y'_{sp} — обозначения те же, что в п. 1.28;

$$\alpha = E_s / E_b.$$

Напряжения в арматуре самонапряженных конструкций рассчитываются из условия равновесия с напряжениями (самонапряжением) в бетоне.

Самонапряжение бетона в конструкции определяется исходя из марки бетона по самонапряжению S_p с учетом коэффициента армирования, расположения арматуры в бетоне (одно-, двух- и трехосное армирование), а также в необходимых случаях — потерь от усадки и ползучести бетона при загрузке конструкции.

Примечание. В конструкциях из легкого бетона классов В7,5 — В12,5 значения $\sigma_{соп1}$ и $\sigma_{соп2}$ не должны превышать соответственно 400 и 550 МПа.

1.25. При расчете предварительно напряженных элементов следует учитывать потери предварительного напряжения арматуры.

При натяжении арматуры на упоры следует учитывать:

а) первые потери — от деформации анкеров, трения арматуры об огибающие приспособления, от релаксации напряжений в арматуре, температурного перепада, деформации форм (при натяжении арматуры на формы), от быстронатекающей ползучести бетона;

б) вторые потери — от усадки и ползучести бетона.

При натяжении арматуры на бетон следует учитывать:

в) первые потери — от деформации анкеров, трения арматуры о стенки каналов или поверхность бетона конструкции;

г) вторые потери — от релаксации напряжений в арматуре, усадки и ползучести бетона, смятия бетона под витками арматуры, деформации стыков между блоками (для конструкций, состоящих из блоков).

Потери предварительного напряжения арматуры следует определять по табл. 5, при этом суммарную величину потерь при проектировании конструкций необходимо принимать не менее 100 МПа.

При расчете самонапряженных элементов учитываются только потери предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона в зависимости от марки бетона по самонапряжению и влажности среды. Для самонапряженных конструкций, эксплуатируемых в условиях избытка влаги, потери от усадки не учитываются.

1.26. При определении потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона по поз. 8 и 9 табл. 5 необходимо учитывать следующие указания:

а) при заранее известном сроке загрузки конструкции потери следует умножать на коэффициент φ_l , определяемый по формуле

$$\varphi_l = \frac{4t}{100 + 3t} \tag{5}$$

где t — время, сут, отсчитываемое при определении потерь от ползучести со дня обжатия бетона, от усадки — со дня окончания бетонирования;

Таблица 5

Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения арматуры	Значения потерь предварительного напряжения, МПа, при натяжении арматуры	
	на упоры	на бетон
А. Первые потери		
1. Релаксация напряжений арматуры: при механическом способе натяжения арматуры:		
а) проволочной	$\left(0,22 \frac{\sigma_{sp}}{R_{s,ser}} - 0,1\right) \sigma_{sp}$	—
б) стержневой при электротермическом и электро-термомеханическом способах натяжения арматуры:	$0,1\sigma_{sp} - 20$	—
в) проволочной	$0,05\sigma_{sp}$	—
г) стержневой	$0,03\sigma_{sp}$	—
	Здесь σ_{sp} принимается без учета потерь, МПа. Если вычисленные значения потерь окажутся отрицательными, их следует принимать равными нулю	
2. Температурный перепад (разность температур натянутой арматуры в зоне нагрева и устройства, воспринимающего усилие натяжения при прогреве бетона)	Для бетона классов В15—В40 $1,25\Delta t$ Для бетона класса В45 и выше $1,0\Delta t$, где Δt — разность между температурой нагреваемой арматуры и неподвижных упоров (вне зоны нагрева), воспринимающих усилие натяжения, °С. При отсутствии точных данных принимается $\Delta t = 65$ °С. При подтягивании нагреваемой арматуры в процессе термообработки на величину, компенсирующую потери от температурного перепада, последние принимаются равными нулю	— —

Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения арматуры	Значения потерь предварительного напряжения, МПа, при натяжении арматуры	
	на упоры	на бетон
3. Деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств	$\frac{\Delta l}{l} E_s,$ <p>где Δl — обжатие опрессованных шайб, смятие высаженных головок и т. п., принимаемое равным 2 мм; смещение стержней в инвентарных зажимах, определяемое по формуле $\Delta l = 1,25 + 0,15d$; d — диаметр стержня, мм; l — длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров формы или станда), мм.</p> <p>При электротермическом способе натяжения потери от деформаций анкеров в расчете не учитываются, так как они учтены при определении значения полного удлинения арматуры</p>	$\frac{\Delta l_1 + \Delta l_2}{l} E_s,$ <p>где Δl_1 — обжатие шайб или прокладок, расположенных между анкерами и бетоном элемента, принимаемое равным 1 мм; Δl_2 — деформация анкеров стаканного типа, колодок с пробками, анкерных гаек и захватов, принимаемая равной 1 мм; l — длина натягиваемого стержня (элемента), мм</p>
4. Трение арматуры: а) о стенки каналов или о поверхность бетона конструкций б) об обгибающие приспособления	<p>—</p> $\sigma_{sp} \left(1 - \frac{1}{e^{\delta\theta}} \right),$ <p>где e — основание натуральных логарифмов; δ — коэффициент, принимаемый равным 0,25; θ — суммарный угол поворота оси арматуры, рад; σ_{sp} — принимается без учета потерь</p>	$\sigma_{sp} \left(1 - \frac{1}{e^{\omega x + \delta\theta}} \right),$ <p>где e — основание натуральных логарифмов; ω, δ — коэффициенты, определяемые по табл. 6; x — длина участка от натяжного устройства до расчетного сечения, м; θ — суммарный угол поворота оси арматуры, рад; σ_{sp} — принимается без учета потерь</p> <p>—</p>
5. Деформация стальной формы при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций	$\eta \frac{\Delta l}{l} E_s,$ <p>где η — коэффициент, определяемый по формулам: при натяжении арматуры домкратом $\eta = \frac{n-1}{2n}$; при натяжении арматуры намоточной машиной электротермомеханическим способом (50 % усилия создается грузом) $\eta = \frac{n-1}{4n}$; n — число групп стержней, натягиваемых одновременно; Δl — сближение упоров по линии действия усилия P, определяемое из расчета деформации формы; l — расстояние между наружными гранями упоров.</p> <p>При отсутствии данных о технологии изготовления и конструкции формы потери от ее деформации принимаются равными 30 МПа. При электротермическом способе натяжения потери от деформации формы в расчете не учитываются, так как они учтены при определении полного удлинения арматуры</p>	<p>—</p>

Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения арматуры	Значения потерь предварительного напряжения, МПа, при натяжении арматуры		
	на упоры		на бетон
6. Быстронатекающая ползучесть для бетона: а) естественного твердения	$40 \frac{\sigma_{bp}}{R_{bp}} \quad \text{при} \quad \frac{\sigma_{bp}}{R_{bp}} \leq \alpha;$ $40\alpha + 85\beta \left(\frac{\sigma_{bp}}{R_{bp}} - \alpha \right) \quad \text{при} \quad \frac{\sigma_{bp}}{R_{bp}} > \alpha,$		—
б) подвергнутого тепловой обработке	<p>где α и β — коэффициенты, принимаемые: $\alpha = 0,25 + 0,025R_{bp}$, но не более 0,8; $\beta = 5,25 - 0,185R_{bp}$, но не более 2,5 и не менее 1,1; σ_{bp} — определяются на уровне центров тяжести, продольной арматуры S и S' с учетом потерь по поз. 1–5 настоящей таблицы.</p> <p>Для легкого бетона при передаточной прочности 11 МПа и ниже вместо множителя 40 принимается множитель 60</p>		—
	Потери вычисляются по формулам поз. 6а настоящей таблицы с умножением полученного результата на коэффициент, равный 0,85		
Б. Вторые потери			
7. Релаксация напряжений арматуры: а) проволочной	—		$\left(0,22 \frac{\sigma_{sp}}{R_{s,ser}} - 0,1 \right) \sigma_{sp}$
б) стержневой	—		$0,1\sigma_{sp} - 20$ (см. пояснения к поз. 1 настоящей таблицы)
8. Усадка бетона (см. п. 1.26):	Бетон естественного твердения	Бетон, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении	Независимо от условий твердения бетона
тяжелого классов:			
а) В35 и ниже	40	35	30
б) В40	50	40	35
в) В45 и выше	60	50	40
мелкозернистого групп:			
г) А	Потери определяются по поз. 8а, б настоящей таблицы с умножением на коэффициент, равный 1,3		40
д) Б	Потери определяются по поз. 8а настоящей таблицы с умножением на коэффициент, равный 1,5		50
е) В	Потери определяются по поз. 8а — в настоящей таблицы как для тяжелого бетона естественного твердения		40
легкого при мелком заполнителе:			
ж) плотном	50	45	40
з) пористом	70	60	50
9. Ползучесть бетона (см. п. 1.26): а) тяжелого и легкого при плотном мелком заполнителе	$150 \alpha \sigma_{bp}/R_{bp} \quad \text{при} \quad \sigma_{bp}/R_{bp} \leq 0,75;$ $300 \alpha \left(\sigma_{bp}/R_{bp} - 0,375 \right) \quad \text{при} \quad \sigma_{bp}/R_{bp} > 0,75,$ <p>где σ_{bp} — то же, что в поз. 6, но с учетом потерь по поз. 1–6 настоящей таблицы; α — коэффициент, принимаемый равным для бетона: естественного твердения — 1,00; подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении — 0,85</p>		

Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения арматуры	Значения потерь предварительного напряжения, МПа, при натяжении арматуры	
	на упоры	на бетон
б) мелкозернистого групп: А Б В	Потери вычисляются по формулам поз. 9а настоящей таблицы с умножением полученного результата на коэффициент, равный 1,3	
в) легкого при пористом мелком заполнителе	Потери вычисляются по формулам поз. 9а настоящей таблицы при $\alpha = 0,85$	
10. Смятие бетона под витками спиральной или кольцевой арматуры (при диаметре конструкции до 3 м)	—	$70 - 0,22d_{ext}$, где d_{ext} — наружный диаметр конструкции, см
11. Деформация обжатия стыков между блоками (для конструкций, состоящих из блоков)	—	$\frac{n\Delta l}{l} E_s$, где n — число швов конструкции и оснастки по длине натягиваемой арматуры; Δl — обжатие стыка, принимаемое равным для стыков, заполненных бетоном, — 0,3 мм; при стыковании насухо — 0,5 мм; l — длина натягиваемой арматуры, мм

Примечания: 1. Потери предварительного напряжения в натягаемой арматуре S' определяются так же, как в арматуре S .

2. Для самоупроченных конструкций потери от усадки и ползучести бетона определяются по опытным данным.

Таблица 6

Канал или поверхность	Коэффициенты для определения потерь от трения арматуры (см. поз. 4 табл. 5)		
	ω	δ при арматуре в виде	
		пучков, канатов	стержней периодического профиля
1. Канал:			
с металлической поверхностью	0,0030	0,35	0,40
с бетонной поверхностью, образованный жестким каналобразователем	0	0,55	0,65
то же, гибким каналобразователем	0,0015	0,55	0,65
2. Бетонная поверхность	0	0,55	0,65

б) для конструкций, предназначенных для эксплуатации при влажности воздуха ниже 40 %, потери должны быть увеличены на 25 %, за исключением конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетонов, предназначенных для эксплуатации в климатическом подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01-82 и не защищенных от солнечной радиации, для которых указанные потери увеличиваются на 50 %;

в) допускается использовать более точные методы для определения потерь, обоснованные в установленном порядке, если известны сорт цемента, состав бетона, условия изготовления и эксплуатации конструкции и т. п.

1.27. Значение предварительного напряжения в арматуре вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения арматуры γ_{sp} , определяемым по формуле

$$\gamma_{sp} = 1 \pm \Delta \gamma_{sp} \quad (6)$$

Знак „плюс“ принимается при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения (т. е. на данной стадии работы конструкции или на рассматриваемом участке элемента предварительное напряжение снижает несущую способность, способствует образованию трещин и т. п.), знак „минус“ — при благоприятном.

Значения $\Delta \gamma_{sp}$ при механическом способе натяжения арматуры принимаются равными 0,1, а при электротермическом и электротермомеханическом способах натяжения определяются по формуле

$$\Delta \gamma_{sp} = 0,5 \frac{p}{\sigma_{sp}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n_p}} \right), \quad (7)$$

но принимаются не менее 0,1;

здесь p, σ_{sp} — см. п. 1.23;

n_p — число стержней натягаемой арматуры в сечении элемента.

При определении потерь предварительного напряжения арматуры, а также при расчете по раскрытию трещин и по деформациям значение $\Delta \gamma_{sp}$ допускается принимать равным нулю.

1.28. Напряжения в бетоне и арматуре, а также усилия предварительного обжатия бетона, вводимые в расчет предварительно напряженных конструкций, определяются с учетом следующих указаний.


Напряжения в сечениях, нормальных к продольной оси элемента, определяются по правилам расчета упругих материалов. При этом принимают приведенное сечение, включающее сечение бетона с учетом ослабления его каналами, пазами и т. п., а также сечение всей продольной (напрягаемой и ненапрягаемой) арматуры, арматуренное на отношение α модулей упругости арматуры и бетона. Если части бетонного сечения выполнены из бетонов разных классов или видов, их приводят к одному классу или виду, исходя из отношения модулей упругости бетона.

Усилия предварительного обжатия P и эксцентриситет его приложения e_{op} относительно центра тяжести приведенного сечения (черт. 1) определяются по формулам:

$$P = \sigma_{sp} A_{sp} + \sigma'_{sp} A'_{sp} - \sigma_s A_s - \sigma'_s A'_s ; \quad (8)$$

$$e_{op} = \frac{\sigma_{sp} A_{sp} \gamma_{sp} + \sigma'_s A'_s \gamma'_s - \sigma'_s A'_s \gamma'_s - \sigma_s A_s \gamma_s}{P}, \quad (9)$$

где σ_s, σ'_s — напряжения в ненапрягаемой арматуре соответственно S и S' , вызванные усадкой и ползучестью бетона;
 $\gamma_{sp}, \gamma'_{sp}, \gamma_s, \gamma'_s$ — расстояния от центра тяжести приведенного сечения до точек приложения равнодействующих усилий соответственно в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре S и S' (см. черт. 1).



Черт. 1. Схема усилий предварительного напряжения в арматуре в поперечном сечении железобетонного элемента

При криволинейной напрягаемой арматуре значения σ_{sp} и σ'_{sp} умножают соответственно на $\cos \theta$ и $\cos \theta'$, где θ и θ' — углы наклона оси арматуры к продольной оси элемента (для рассматриваемого сечения).

Напряжения σ_{sp} и σ'_{sp} принимают:

а) в стадии обжатия бетона — с учетом первых потерь;

б) в стадии эксплуатации элемента — с учетом первых и вторых потерь.

Напряжения σ_s и σ'_s принимают численно равными:

в) в стадии обжатия бетона — потерям напряжений от быстросотекающей ползучести по поз. 6 табл. 5;

г) в стадии эксплуатации элемента — сумме потерь напряжений от усадки и ползучести бетона по поз. 6, 8 и 9 табл. 5.

1.29. Сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия σ_{bp} не должны превышать значений (в долях от передаточной прочности бетона R_{bp}), указанных в табл. 7.

Таблица 7

Напряженное состояние сечения	Способ натяжения арматуры	Сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия в долях от передаточной прочности бетона σ_{bp}/R_{bp} , не более			
		при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С			
		минус 40 и выше		ниже минус 40	
		при обжатии			
		центральной	внецентренном	центральной	внецентренном
1. Напряжения уменьшаются или не изменяются при действии внешних нагрузок	На упоры	0,85	0,95*	0,70	0,85
	На бетон	0,70	0,85	0,60	0,70
2. Напряжения увеличиваются при действии внешних нагрузок	На упоры	0,65	0,70	0,50	0,60
	На бетон	0,60	0,65	0,45	0,50

* Для элементов, изготовляемых с постепенной передачей усилия обжатия, при наличии стальных опорных деталей и косвенной арматуры с объемным коэффициентом армирования $\mu_{V} \geq 0,5\%$ (см. п. 5.15) на длине не менее длины зоны передачи напряжений l_p (см. п. 2.29) допускается принимать значение $\sigma_{bp}/R_{bp} = 1,00$.

Примечания: 1. Значения σ_{bp}/R_{bp} , указанные в настоящей таблице, для бетона в водонасыщенном состоянии при расчетной температуре воздуха ниже минус 40 °С следует принимать на 0,05 меньше.

2. Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно указаниям п. 1.8.

3. Для легкого бетона классов В7, 5 — В12, 5 значения σ_{bp}/R_{bp} следует принимать не более 0,30.

Напряжения σ_{br} определяются на уровне крайнего сжатого волокна бетона с учетом потерь предварительного напряжения по поз. 1–6 табл. 5 и при коэффициенте точности натяжения арматуры γ_{sp} , равном единице.

1.30. Для предварительно напряженных конструкций, в которых предусматривается регулирование напряжений обжатия бетона в процессе их эксплуатации (например, в реакторах, резервуарах, телевизионных башнях), напрягаемая арматура применяется без сцепления с бетоном, при этом необходимо предусматривать эффективные мероприятия по защите арматуры от коррозии. К предварительно напряженным конструкциям без сцепления арматуры с бетоном должны предъявляться требования 1-й категории долговечности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ПЛОСКОСТНЫХ И МАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

1.31. Расчет плоскостных конструкций (типа балок-стенок, плит перекрытий) и массивных конструкций по предельным состояниям первой и второй групп следует производить по напряжениям (усилиям), деформациям и перемещениям, вычисляемым с учетом физической нелинейности, анизотропии, а в необходимых случаях — ползучести, накопления повреждений (в длительных процессах) и геометрической нелинейности (в основном для тонкостенных конструкций).

Примечание. Анизотропия — неодинаковость свойств (здесь — механических) по разным направлениям. Ортотропия — вид анизотропии, при котором имеются три взаимно перпендикулярные плоскости симметрии свойств.

1.32. Физическую нелинейность, анизотропию и ползучесть следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации, а также в условиях прочности и трещиностойкости материала. При этом следует выделять две стадии деформирования элементов — до и после образования трещин.

1.33. До образования трещин для бетона должна, как правило, использоваться нелинейная ортотропная модель, позволяющая учитывать направленное развитие эффекта дилатации и неоднородность деформирования при сжатии и растяжении. Допускается пользоваться квазиизотропной моделью бетона, учитывающей проявление указанных факторов в среднем по объему. Для железобетона в этой стадии следует исходить из совместности осевых деформаций арматуры и окружающего бетона, за исключением концевых участков арматуры, не снабженных специальными анкерами.

При опасности выпучивания арматуры следует ограничивать ее предельные сжимающие напряжения.

Примечание. Дилатация — увеличение объема тела при сжатии, обусловленное развитием множества микротрещин, а также трещин большей протяженности.

1.34. В условиях прочности бетона следует учитывать сочетание напряжений на площадках разных направлений, в силу которых, в частности, его со-

противление двух- и трехосному сжатию превышает прочность при одноосном сжатии, а при комбинациях сжатия и растяжения может быть меньше, чем при действии одного из них. В необходимых случаях должна приниматься во внимание длительность действия напряжений.

Условие прочности железобетона без трещин должно составляться исходя из условий прочности составляющих материалов как двухкомпонентной среды.

1.35. В качестве условия трещинообразования следует использовать условие прочности бетонных элементов двухкомпонентной среды.

1.36. После образования трещин следует использовать модель анизотропного тела общего вида при нелинейных выражениях зависимостей усилий или напряжений от перемещений с учетом следующих факторов:

углов наклона трещин к арматуре и схем пересечения трещин;

раскрытия трещин и сдвига их берегов;

жесткости арматуры: осевой — с учетом сцепления с полосами или блоками бетона между трещинами; тангенциальной — с учетом податливости бетонного основания у берегов трещин и соответственно осевых и касательных напряжений в арматуре в трещинах;

жесткости бетона: между трещинами — на осевые силы и сдвиг (снижается для схемы пересекающихся трещин); в трещинах — на осевые силы и сдвиг за счет зацепления берегов трещин при достаточно малой их ширине;

частичного нарушения совместности осевых деформаций арматуры и бетона между трещинами.

В модели деформирования неармированных элементов с трещинами учитывается лишь жесткость бетона между трещинами.

В случаях возникновения наклонных трещин следует учитывать особенности деформирования бетона над наклонными трещинами.

1.37. Ширину раскрытия трещин и взаимный сдвиг их берегов следует определять исходя из смещения стержней различных направлений относительно пересекаемых ими берегов трещин с учетом расстояний между трещинами и при соблюдении условия совместности этих смещений.

1.38. Условия прочности плоских и объемных элементов с трещинами должны основываться на следующих предпосылках:

принимается, что разрушение происходит вследствие значительного удлинения арматуры по наиболее опасным трещинам, в общем случае расположенным косо к стержням арматуры, и раздробления бетона полос или блоков между трещинами или за трещинами (например, в сжатой зоне плит над трещинами);

сопротивление бетона сжатию снижается из-за возникновения растяжения в перпендикулярном направлении, создаваемого силами сцепления с растянутой арматурой, а также из-за поперечных смещений арматуры у берегов трещин;

при определении прочности бетона учитываются схемы образования трещин и углы наклона трещин к арматуре;

в стержнях арматуры учитываются, как правило, нормальные напряжения, направленные вдоль их оси; допускается учитывать касательные напряжения в арматуре в местах трещин (нагельный эффект), принимая, что стержни не изменяют своей ориентации;

принимается, что в трещине разрушения все пересекающие ее стержни достигают расчетных сопротивлений на растяжение (для арматуры, не имеющей предела текучести, напряжения должны контролироваться в процессе деформационного расчета).

Прочность бетона в различных его зонах следует оценивать по напряжениям в нем как в компоненте двухкомпонентной среды (за вычетом приведенных напряжений в арматуре между трещинами, определяемых с учетом напряжений в трещинах, сцепления и частичного нарушения совместности осевых деформаций арматуры с бетоном).

1.39. Несущую способность железобетонных конструкций, способных претерпевать достаточные пластические деформации, допускается определять методом предельного равновесия.

1.40. При расчете конструкций по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин методом конечных элементов должны быть проверены условия прочности и трещиностойкости для всех конечных элементов, составляющих конструкцию, а также условия возникновения чрезмерных перемещений конструкции. При оценке предельного состояния по прочности допускается полагать отдельные конечные элементы разрушенными, если это не влечет за собой прогрессирующего разрушения конструкции и по истечении действия рассматриваемой нагрузки эксплуатационная пригодность конструкции сохранится или может быть восстановлена.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

БЕТОН

2.1. Для бетонных и железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящих норм, следует предусматривать конструкционные бетоны, соответствующие ГОСТ 25192–82:

тяжелый средней плотности свыше 2200 до 2500 кг/м³ включ.;

мелкозернистый средней плотности свыше 1800 кг/м³;

легкий плотной и поризованной структуры; ячеистый автоклавного и неавтоклавного твердения;

специальный бетон — напрягающий.

2.2. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий работы следует устанавливать показатели качества бетона, основными из которых являются:

а) класс по прочности на сжатие B_c ;

б) класс по прочности на осевое растяжение B_{ct} (назначают в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве);

в) марка по морозостойкости F (должна назначаться для конструкций, подвергающихся в увлажненном состоянии действию попеременного замораживания и оттаивания);

г) марка по водонепроницаемости W (должна назначаться для конструкций, к которым предъявляются требования ограничения проницаемости);

д) марка по средней плотности D (должна назначаться для конструкций, к которым кроме конструктивных предъявляются требования теплоизоляции);

е) марка по самонапряжению напрягающего бетона S_p (должна назначаться для самонапряженных конструкций, когда эта характеристика учитывается в расчете и контролируется на производстве).

Примечания: 1. Классы бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение отвечают значению гарантированной прочности бетона, МПа, с обеспеченностью 0,95.

2. Марка напрягающего бетона по самонапряжению представляет значение предварительного напряжения в бетоне, МПа, создаваемого в результате его расширения при коэффициенте продольного армирования $\mu = 0,01$.

2.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:

а) классов по прочности на сжатие

тяжелый бетон — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;

напрягающий бетон — В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;

мелкозернистый бетон групп:

А — естественного твердения или подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении на песке с модулем крупности свыше 2,0 — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40;

Б — то же, с модулем крупности 2,0 и менее — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30;

В — подвергнутый автоклавной обработке — В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;

легкий бетон при марках по средней плотности:

D800, D900 — В2,5; В3,5; В5; В7,5;

D1000, D1100 — В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5;

D1200, D1300 — В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15;

D1400, D1500 — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30;

D1600, D1700 — В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35;

D1800, D1900 — В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40;

D2000 — В20; В25; В30; В35; В40;

ячеистый бетон при марках по средней плотности:

автоклавный: неавтоклавный:

D500 — В1; В1,5; —

D600 — В1; В1,5; В2; В1; В1,5;

В2,5;

D700	— B1,5; B2; B2,5;	B1,5; B2;
	B3,5;	B2,5;
D800	— B2,5; B3,5; B5;	B2; B2,5;
		B3,5;
D900	— B3,5; B5; B7,5;	B3,5; B5;
D1000	— B5; B7,5; B10;	B5; B7,5;
D1100	— B7,5; B10; B12,5;	B7,5; B10;
	B15;	
D1200	— B10; B12,5; B15;	B10; B12,5;

поризованный бетон при марках по средней плотности:

D800, D900, D1000,	— B2,5; B3,5; B5;
D1100, D1200, D1300	B7,5;
D1400	— B3,5; B5; B7,5.

Допускается применение бетона промежуточных классов по прочности на сжатие B22,5 и B27,5 при условии, что это приведет к экономии цемента по сравнению с применением бетона соответственно классов B25 и B30 и не снизит другие технико-экономические показатели конструкции;

б) *классов по прочности на осевое растяжение*
тяжелый, — $B_t 0,8$; $B_t 1,2$; $B_t 1,6$; $B_t 2$;
напрягающий, $B_t 2,4$; $B_t 2,8$; $B_t 3,2$;
мелкозернистый и легкий бетоны

в) *марок по морозостойкости*

тяжелый, — F50; F75; F100; F150;
напрягающий F200; F300; F400; F500;
и мелкозернистый бетоны
легкий бетон — F25; F35; F50; F75; F100;
F150; F200; F300; F400;
F500;
ячеистый и — F15; F25; F35; F50; F75;
поризованный F100;
бетоны

г) *марок по водонепроницаемости*

тяжелый, — W2; W4; W6; W8; W10; W12;
мелкозернистый и легкий бетоны
для напрягающего бетона марка по водонепроницаемости обеспечивается не ниже W12 и в проектах может не указываться;

д) *марок по средней плотности*

легкий бетон — D800; D900; D1000; D1100;
D1200; D1300; D1400; D1500;
D1600; D1700; D1800;
D1900; D2000;
ячеистый — D500; D600; D700; D800;
бетон D900; D1000; D1100; D1200;
поризованный бетон — D800; D900; D1000; D1100;
D1200; D1300; D1400;

е) *марок по самоупрочнению*

напрягающий — $S_p 0,6$; $S_p 0,8$; $S_p 1$; $S_p 1,2$;
бетон $S_p 1,5$; $S_p 2$; $S_p 3$; $S_p 4$.

Примечания: 1. В настоящих нормах термины „легкий бетон“ и „поризованный бетон“ используются соответственно для обозначения легкого бетона плотной структуры и легкого бетона поризованной структуры (со степенью поризации свыше 6 %).

2. Группа мелкозернистого бетона (А, Б, В) должна указываться в рабочих чертежах конструкций.

2.4. Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение, назначается при проектировании исходя из возможных реальных сроков загрузки конструкции проектными нагрузками, способа возведения, условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 сут.

Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в соответствии с ГОСТ 13015.0—83 и стандартами на конструкции конкретных видов.

2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:

тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже B7,5;

легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже B3,5 — для однослойных и ниже B2,5 — для двухслойных конструкций.

Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:

для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, — не ниже B15;

для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов — не ниже B15;

для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) — не ниже B25.

2.6. Для предварительно напряженных элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов класс бетона, в котором расположена напряженная арматура, следует принимать в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкерных устройств не ниже указанного в табл. 8.

Таблица 8

Вид и класс напрягаемой арматуры	Класс бетона, не ниже
1. Проволочная арматура классов: B-II (при наличии анкеров) Bp-II (без анкеров) диаметром, мм: до 5 включ. 6 и более K-7 и K-19	B20 B20 B30 B30
2. Стержневая арматура (без анкеров) диаметром, мм: от 10 до 18 включ., классов: A-IV A-V A-VI 20 и более, классов: A-IV A-V A-VI	 B15 B20 B30 B20 B25 B30

Примечание. Классы арматуры приведены в п. 2.17.

Передаточная прочность бетона R_{bp} назначается не менее 11 МПа, а при стержневой арматуре класса A-VI, арматурных канатах классов K-7 и K-19, а так-

же проволочной арматуре без высаженных головок — не менее 15,5 МПа. Передаточная прочность, кроме того, должна составлять не менее 50 % принятого класса бетона.

Для конструкций, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, минимальные значения класса бетона, приведенные в табл. 8, при проволочной напрягаемой арматуре и стержневой напрягаемой арматуре класса А-IV независимо от диаметра, а также класса А-V диаметром 10–18 мм должны увеличиваться на одну ступень, т. е. 5 МПа, с соответствующим повышением передаточной прочности бетона.

При проектировании отдельных видов конструкций допускается обоснованное в установленном порядке снижение минимального класса бетона на одну ступень, равную 5 МПа, против приведенной в табл. 8 с соответствующим снижением передаточной прочности бетона.

П р и м е ч а н и я: 1. Передаточная прочность бетона R_{bp} (прочность бетона к моменту его обжатия) определяется в соответствии с государственными стандартами с обеспеченностью 0,95.

2. При проектировании ограждающих однослойных сплошных конструкций, выполняющих функции теплоизоляции, допускается при относительной величине обжатия бетона σ_{bp}/R_{bp} не более 0,30 использовать напрягаемую арматуру класса А-IV диаметром не более 14 мм при классах легкого бетона В7,5 — В12,5, при этом передаточная прочность бетона R_{bp} должна составлять не менее 80 % класса бетона.

2.7. Мелкозернистый бетон без специального экспериментального обоснования не допускается применять для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию многократно повторяющейся нагрузки, а также для предварительно напряженных конструкций пролетом свыше 12 м при армировании проволочной арматурой классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19.

Класс мелкозернистого бетона по прочности на сжатие, применяемого для защиты от коррозии и обеспечения сцепления с бетоном напрягаемой арматуры, расположенной в пазах и на поверхности конструкции, должен быть не ниже В12,5, а для инъекции каналов — не ниже В25.

2.8. Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций класс бетона следует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже В7,5.

2.9. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства должны приниматься:

для конструкций зданий и сооружений (кроме наружных стен отапливаемых зданий) — не ниже указанных в табл. 9;

для наружных стен отапливаемых зданий — не ниже указанных в табл. 10.

2.10. Для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций, которые в процессе эксплуатации или монтажа могут подвергаться воздействию отрицательных температур наружного воздуха, следует применять бетоны проектных марок по мо-

розостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых элементов.

Нормативные и расчетные характеристики бетона

2.11. Нормативными сопротивлениями бетона являются сопротивление осевому сжатию призм (призменная прочность) R_{bn} и сопротивление осевому растяжению R_{btn} .

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой R_b , R_{bt} и второй $R_{b,ser}$, $R_{bt,ser}$ групп определяются делением нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по бетону при сжатии γ_{bc} или растяжении γ_{bt} , принимаемые для основных видов бетона по табл. 11.

2.12. Нормативные сопротивления бетона R_{bn} (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие приведены в табл. 12.

Нормативное сопротивление бетона растяжению R_{btn} в случаях, когда прочность бетона на растяжение не контролируется, принимается в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие согласно табл. 12.

Нормативное сопротивление бетона осевому растяжению R_{btn} в случаях, когда прочность бетона на растяжение контролируется на производстве, принимается равным его гарантированной прочности (классу) на осевое растяжение.

2.13. Расчетные сопротивления бетона R_b , R_{bt} , $R_{b,ser}$, $R_{bt,ser}$ (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение приведены: для предельных состояний первой группы — соответственно в табл. 13 и 14, второй группы — в табл. 12.

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_b и R_{bt} снижаются (или повышаются) путем умножения на коэффициенты условий работы бетона γ_{bi} , учитывающие особенности свойств бетона, длительность действия, многократную повторяемость нагрузки, условия и стадию работы конструкции, способ ее изготовления, размеры сечения и т. п. Значения коэффициентов условий работы γ_{bi} приведены в табл. 15.

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы $R_{b,ser}$ и $R_{bt,ser}$ вводят в расчет с коэффициентом условий работы бетона $\gamma_{bi} = 1,0$, за исключением случаев, указанных в пп. 4.10–4.12.

Для отдельных видов легких бетонов допускается принимать иные значения расчетных сопротивлений, согласованные в установленном порядке.

П р и м е ч а н и е. При использовании в расчетах промежуточных классов бетона по прочности на сжатие согласно п. 2.3 значения характеристик, приведенных в табл. 12, 13 и 18, принимаются по линейной интерполяции.

2.14. Значения начального модуля упругости бетона E_b при сжатии и растяжении принимаются по табл. 18. Для не защищенных от солнечной радиации конструкций, предназначенных для работы в климатическом подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01-82, значения E_b , указанные в табл. 18, следует умножать на коэффициент 0,85.

Условия работы конструкции		Марка бетона, не ниже						
характеристика режима	расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С	по морозостойкости			по водонепроницаемости			
		для конструкций (кроме наружных стен отапливаемых зданий) зданий и сооружений класса по степени ответственности						
		I	II	III	I	II	III	
1. Попеременное замораживание и оттаивание:	а) в водонасыщенном состоянии (например, конструкции, расположенные в сезонно-оттаивающем слое грунта в районах вечной мерзлоты)	Ниже минус 40	F 300	F 200	F 150	W6	W4	W2
		Ниже минус 20 до минус 40 включ.	F 200	F 150	F 100	W4	W2	Не нормируется
		Ниже минус 5 до минус 20 включ. Минус 5 и выше	F 150 F 100	F 100 F 75	F 75 F 50	W2	Не нормируется	
б) в условиях эпизодического водонасыщения (например, надземные конструкции, постоянно подвергающиеся атмосферным воздействиям)	Ниже минус 40 Ниже минус 20 до минус 40 включ. Ниже минус 5 до минус 20 включ. Минус 5 и выше	F 200	F 150	F 100	W4	W2	Не нормируется	
		F 100	F 75	F 50	W2	Не нормируется		
		F 75	F 50	F 35*	Не нормируется			
		F 50	F 35*	F 25*	То же			
в) в условиях воздушно-влажностного состояния при отсутствии эпизодического водонасыщения (например, конструкции, постоянно подвергающиеся воздействию окружающего воздуха, но защищенные от воздействия атмосферных осадков)	Ниже минус 40 Ниже минус 20 до минус 40 включ. Ниже минус 5 до минус 20 включ. Минус 5 и выше	F 150	F 100	F 75	W4	W2	Не нормируется	
		F 75	F 50	F 35*	Не нормируется			
		F 50	F 35*	F 25*	То же			
		F 35*	F 25*	F 15**	..			
2. Возможное эпизодическое воздействие температуры ниже 0 °С:	а) в водонасыщенном состоянии (например, конструкции, находящиеся в грунте или под водой)	Ниже минус 40	F 150	F 100	F 75	..		
		Ниже минус 20 до минус 40 включ. Ниже минус 5 до минус 20 включ. Минус 5 и выше	F 75 F 50 F 35*	F 50 F 35* F 25*	F 35* F 25* Не нормируется	..		
б) в условиях воздушно-влажностного состояния (например, внутренние конструкции отапливаемых зданий в период строительства и монтажа)	Ниже минус 40 Ниже минус 20 до минус 40 включ. Ниже минус 5 до минус 20 включ. Минус 5 и выше	F 75	F 50	F 35*	..			
		F 50	F 35*	F 25*	..			
		F 35*	F 25*	F 15**	..			
		F 25*	F 15**	Не нормируется	..			

* Для тяжелого и мелкозернистого бетонов марки по морозостойкости не нормируются.

** Для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов марки по морозостойкости не нормируются.

Примечания: 1. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для конструкций сооружений водоснабжения и канализации, а также для свай и свай-оболочек следует назначать согласно требованиям соответствующих нормативных документов.

2. Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно указаниям п. 1.8.

Условия работы конструкций		Минимальная марка бетона по морозостойкости наружных стен отапливаемых зданий из бетонов					
относительная влажность внутреннего воздуха помещения φ_{int} , %	расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С	легкого, ячеистого, поризованного			тяжелого, мелкозернистого		
		для зданий класса по степени ответственности					
		I	II	III	I	II	III
$\varphi_{int} > 75$	Ниже минус 40	F 100	F 75	F 50	F 200	F 150	F 100
	Ниже минус 20 до минус 40 включ.	F 75	F 50	F 35	F 100	F 75	F 50
	Ниже минус 5 до минус 20 включ.	F 50	F 35	F 25	F 75	F 50	Не нормируется
	Минус 5 и выше	F 35	F 25	F 15*	F 50	Не нормируется	То же
$60 < \varphi_{int} \leq 75$	Ниже минус 40	F 75	F 50	F 35	F 100	F 75	F 50
	Ниже минус 20 до минус 40 включ.	F 50	F 35	F 25	F 50	Не нормируется	
	Ниже минус 5 до минус 20 включ.	F 35	F 25	F 15*	Не нормируется	То же	
	Минус 5 и выше	F 25	F 15*	Не нормируется		..	
$\varphi_{int} \leq 60$	Ниже минус 40	F 50	F 35	F 25	F 75	F 50	Не нормируется
	Ниже минус 20 до минус 40 включ.	F 35	F 25	F 15*	Не нормируется		
	Ниже минус 5 до минус 20 включ.	F 25	F 15*	Не нормируется	То же		
	Минус 5 и выше	F 15*	Не нормируется		..		

* Для легких бетонов марки по морозостойкости не нормируются.

П р и м е ч а н и я: 1. При наличии паро- и гидроизоляции конструкций из тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов их марки по морозостойкости, указанные в настоящей таблице, снижаются на одну ступень.

2. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно указаниям п. 1:8.

Таблица 11

Для бетонов, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, значения E_b , указанные в табл. 18, следует умножать на коэффициент условий работы γ_{b6} , принимаемый по табл. 17.

При наличии данных о сорте цемента, составе бетона, условиях изготовления (например, центрифужированный бетон) и т. д. допускается принимать другие значения E_b , согласованные в установленном порядке.

2.15. Коэффициент линейной температурной деформации α_{bt} при изменении температуры от минус 40 до плюс 50 °С в зависимости от вида бетона принимается равным:

для тяжелого, мелкозернистого бетонов и легкого бетона при мелком плотном заполнителе — $1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$;

для легкого бетона при мелком пористом заполнителе — $0,7 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$;

для ячеистого и поризованного бетонов — $0,8 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

При наличии данных о минералогическом составе заполнителей, расходе цемента, степени водонасыщения бетона, морозостойкости и т. д. допускается принимать другие значения α_{bt} , обоснованные в установленном порядке. Для расчетной температуры

Вид бетона	Коэффициенты надежности по бетону при сжатии и растяжении γ_{bc} и γ_{bt} для расчета конструкций по предельным состояниям			
	первой группы			второй группы γ_{bc} и γ_{bt}
	γ_{bc}	γ_{bt} при назначении класса бетона по прочности		
		на сжатие	на растяжение	
Тяжелый, напрягающий, мелкозернистый, легкий и поризованный	1,3	1,5	1,3	1,0
Ячеистый	1,5	2,3	—	1,0

ниже минус 50 °С значения α_{bt} принимаются по экспериментальным данным.

2.16. Начальный коэффициент поперечной деформации бетона ν (коэффициент Пуассона) принимается равным 0,2 для всех видов бетона, а модуль сдвига бетона G — равным 0,4 соответствующих значений E_b , указанных в табл. 18.

Вид сопротивления	Бетон	Нормативные сопротивления бетона R_{bn} , R_{btn} и расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы $R_{b,ser}$ и $R_{bt,ser}$ при классе бетона по прочности на сжатие																		
		B1	B1,5	B2	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60
Сжатие осевое (призмочная прочность) R_{bn} и $R_{b,ser}$	Тяжелый и мелкозернистый	—	—	—	—	$\frac{2,7}{27,5}$	$\frac{3,5}{35,7}$	$\frac{5,5}{56,1}$	$\frac{7,5}{76,5}$	$\frac{9,5}{96,9}$	$\frac{11,0}{112}$	$\frac{15,0}{153}$	$\frac{18,5}{189}$	$\frac{22,0}{224}$	$\frac{25,5}{260}$	$\frac{29,0}{296}$	$\frac{32,0}{326}$	$\frac{36,0}{367}$	$\frac{39,5}{403}$	$\frac{43,0}{438}$
	Легкий	—	—	—	$\frac{1,9}{19,4}$	$\frac{2,7}{27,5}$	$\frac{3,5}{35,7}$	$\frac{5,5}{56,1}$	$\frac{7,5}{76,5}$	$\frac{9,5}{96,9}$	$\frac{11,0}{112}$	$\frac{15,0}{153}$	$\frac{18,5}{189}$	$\frac{22,0}{224}$	$\frac{25,5}{260}$	$\frac{29,0}{296}$	—	—	—	—
	Ячеистый	$\frac{0,95}{9,69}$	$\frac{1,4}{14,3}$	$\frac{1,9}{19,4}$	$\frac{2,4}{24,5}$	$\frac{3,3}{33,7}$	$\frac{4,6}{46,9}$	$\frac{6,9}{70,4}$	$\frac{9,0}{91,8}$	$\frac{10,5}{107}$	$\frac{11,5}{117}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Растяжение осевое R_{btn} и $R_{bt,ser}$	Тяжелый	—	—	—	—	$\frac{0,39}{4,00}$	$\frac{0,55}{5,61}$	$\frac{0,70}{7,14}$	$\frac{0,85}{8,67}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,15}{11,7}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,60}{16,3}$	$\frac{1,80}{18,4}$	$\frac{1,95}{19,9}$	$\frac{2,10}{21,4}$	$\frac{2,20}{22,4}$	$\frac{2,30}{23,5}$	$\frac{2,40}{24,5}$	$\frac{2,50}{25,5}$
	Мелкозернистый групп: А	—	—	—	—	$\frac{0,39}{4,00}$	$\frac{0,55}{5,61}$	$\frac{0,70}{7,14}$	$\frac{0,85}{8,67}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,15}{11,7}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,60}{16,3}$	$\frac{1,80}{18,4}$	$\frac{1,95}{19,9}$	$\frac{2,10}{21,4}$	—	—	—	—
		Б	—	—	—	—	$\frac{0,26}{2,65}$	$\frac{0,40}{4,08}$	$\frac{0,60}{6,12}$	$\frac{0,70}{7,14}$	$\frac{0,85}{8,67}$	$\frac{0,95}{9,69}$	$\frac{1,15}{11,7}$	$\frac{1,35}{13,8}$	$\frac{1,50}{15,3}$	—	—	—	—	—
		В	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\frac{1,15}{11,7}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,60}{16,3}$	$\frac{1,80}{18,4}$	$\frac{1,95}{19,9}$	$\frac{2,10}{21,4}$	$\frac{2,20}{22,4}$	$\frac{2,30}{23,5}$	$\frac{2,40}{24,5}$
	Легкий при мелком заполнителе: плотном	—	—	—	$\frac{0,29}{2,96}$	$\frac{0,39}{4,00}$	$\frac{0,55}{5,61}$	$\frac{0,70}{7,14}$	$\frac{0,85}{8,67}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,15}{11,7}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,60}{16,3}$	$\frac{1,80}{18,4}$	$\frac{1,95}{19,9}$	$\frac{2,10}{21,4}$	—	—	—	—
		пористом	—	—	—	$\frac{0,29}{2,96}$	$\frac{0,39}{4,00}$	$\frac{0,55}{5,61}$	$\frac{0,70}{7,14}$	$\frac{0,85}{8,67}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,10}{11,2}$	$\frac{1,20}{12,2}$	$\frac{1,35}{13,8}$	$\frac{1,50}{15,3}$	$\frac{1,65}{16,8}$	$\frac{1,80}{18,4}$	—	—	—
	Ячеистый	$\frac{0,14}{1,43}$	$\frac{0,22}{2,24}$	$\frac{0,26}{2,65}$	$\frac{0,31}{3,16}$	$\frac{0,41}{4,18}$	$\frac{0,55}{5,61}$	$\frac{0,63}{6,42}$	$\frac{0,89}{9,08}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,05}{10,7}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания: 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой — в кгс/см².

2. Группы мелкозернистых бетонов приведены в п. 2.3.

3. Значения сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влажностью 10 %.

4. Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения R_{btn} и $R_{bt,ser}$ принимают как для легкого бетона на пористом песке с умножением на коэффициент 0,85.

5. Для поризованного бетона значения R_{bn} и $R_{b,ser}$ принимают такими же, как для легкого бетона, а значения R_{btn} и $R_{bt,ser}$ умножают на коэффициент 0,7.

6. Для напрягающего бетона значения R_{bn} и $R_{b,ser}$ принимают такими же, как для тяжелого бетона, а значения R_{btn} и $R_{bt,ser}$ умножают на коэффициент 1,2.

Вид сопротивления	Бетон	Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_b и R_{bt} при классе бетона по прочности на сжатие																		
		B1	B1,5	B2	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60
Сжатие осевое (призмная прочность) R_b	Тяжелый и мелкозернистый	—	—	—	—	$\frac{2,1}{21,4}$	$\frac{2,8}{28,6}$	$\frac{4,5}{45,9}$	$\frac{6,0}{61,2}$	$\frac{7,5}{76,5}$	$\frac{8,5}{86,7}$	$\frac{11,5}{117}$	$\frac{14,5}{148}$	$\frac{17,0}{173}$	$\frac{19,5}{199}$	$\frac{22,0}{224}$	$\frac{25,0}{255}$	$\frac{27,5}{280}$	$\frac{30,0}{306}$	$\frac{33,0}{336}$
	Легкий	—	—	—	$\frac{1,5}{15,3}$	$\frac{2,1}{21,4}$	$\frac{2,8}{28,6}$	$\frac{4,5}{45,9}$	$\frac{6,0}{61,2}$	$\frac{7,5}{76,5}$	$\frac{8,5}{86,7}$	$\frac{11,5}{117}$	$\frac{14,5}{148}$	$\frac{17,0}{173}$	$\frac{19,5}{199}$	$\frac{22,0}{224}$	—	—	—	—
	Ячеистый	$\frac{0,63}{6,42}$	$\frac{0,95}{9,69}$	$\frac{1,3}{13,3}$	$\frac{1,6}{16,3}$	$\frac{2,2}{22,4}$	$\frac{3,1}{31,6}$	$\frac{4,6}{46,9}$	$\frac{6,0}{61,2}$	$\frac{7,0}{71,4}$	$\frac{7,7}{78,5}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Растяжение осевое R_{bt}	Тяжелый	—	—	—	—	$\frac{0,26}{2,65}$	$\frac{0,37}{3,77}$	$\frac{0,48}{4,89}$	$\frac{0,57}{5,81}$	$\frac{0,66}{6,73}$	$\frac{0,75}{7,65}$	$\frac{0,90}{9,18}$	$\frac{1,05}{10,7}$	$\frac{1,20}{12,2}$	$\frac{1,30}{13,3}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,45}{14,8}$	$\frac{1,55}{15,8}$	$\frac{1,60}{16,3}$	$\frac{1,65}{16,8}$
	Мелкозернистый групп: А	—	—	—	—	$\frac{0,26}{2,65}$	$\frac{0,37}{3,77}$	$\frac{0,48}{4,89}$	$\frac{0,57}{5,81}$	$\frac{0,66}{6,73}$	$\frac{0,75}{7,65}$	$\frac{0,90}{9,18}$	$\frac{1,05}{10,7}$	$\frac{1,20}{12,2}$	$\frac{1,30}{13,3}$	$\frac{1,40}{14,3}$	—	—	—	—
		Б	—	—	—	—	$\frac{0,17}{1,73}$	$\frac{0,27}{2,75}$	$\frac{0,40}{4,08}$	$\frac{0,45}{4,59}$	$\frac{0,57}{5,81}$	$\frac{0,64}{6,53}$	$\frac{0,77}{7,85}$	$\frac{0,90}{9,18}$	$\frac{1,00}{10,2}$	—	—	—	—	—
		В	—	—	—	—	—	—	—	—	$\frac{0,75}{7,65}$	$\frac{0,90}{9,18}$	$\frac{1,05}{10,7}$	$\frac{1,20}{12,2}$	$\frac{1,30}{13,3}$	$\frac{1,40}{14,3}$	$\frac{1,45}{14,8}$	$\frac{1,55}{15,8}$	$\frac{1,60}{16,3}$	$\frac{1,65}{16,8}$
	Легкий при мелком заполнителе: плотном	—	—	—	$\frac{0,20}{2,04}$	$\frac{0,26}{2,65}$	$\frac{0,37}{3,77}$	$\frac{0,48}{4,89}$	$\frac{0,57}{5,81}$	$\frac{0,66}{6,73}$	$\frac{0,75}{7,65}$	$\frac{0,90}{9,18}$	$\frac{1,05}{10,7}$	$\frac{1,20}{12,2}$	$\frac{1,30}{13,3}$	$\frac{1,40}{14,3}$	—	—	—	—
		пористом	—	—	—	$\frac{0,20}{2,04}$	$\frac{0,26}{2,65}$	$\frac{0,37}{3,77}$	$\frac{0,48}{4,89}$	$\frac{0,57}{5,81}$	$\frac{0,66}{6,73}$	$\frac{0,74}{7,55}$	$\frac{0,80}{8,16}$	$\frac{0,90}{9,18}$	$\frac{1,00}{10,2}$	$\frac{1,10}{11,2}$	$\frac{1,20}{12,2}$	—	—	—
	Ячеистый	$\frac{0,06}{0,612}$	$\frac{0,09}{0,918}$	$\frac{0,12}{1,22}$	$\frac{0,14}{1,43}$	$\frac{0,18}{1,84}$	$\frac{0,24}{2,45}$	$\frac{0,28}{2,86}$	$\frac{0,39}{4,00}$	$\frac{0,44}{4,49}$	$\frac{0,46}{4,69}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я: 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой — в кгс/см².

2. Группы мелкозернистых бетонов приведены в п. 2.3.

3. Значения расчетных сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влажностью 10 %.

4. Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения R_{bt} принимают как для легких бетонов на пористом песке с умножением на коэффициент 0,85.

5. Для поризованного бетона значения R_b принимают такими же, как для легкого бетона, а значения R_{bt} умножают на коэффициент 0,7.

6. Для напрягающего бетона значения R_b принимают таким же, как для тяжелого бетона, а значения R_{bt} умножают на коэффициент 1,2.

Таблица 14

Вид сопротивления	Бетон	Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_{bt} при классе бетона по прочности на осевое растяжение						
		$R_{t0,8}$	$R_{t1,2}$	$R_{t1,6}$	$R_{t2,0}$	$R_{t2,4}$	$R_{t2,8}$	$R_{t3,2}$
Растяжение осевое	Тяжелый, напрягающий, мелкозернистый и легкий	$\frac{0,62}{6,32}$	$\frac{0,93}{9,49}$	$\frac{1,25}{12,7}$	$\frac{1,55}{15,8}$	$\frac{1,85}{18,9}$	$\frac{2,15}{21,9}$	$\frac{2,45}{25,0}$

Примечание. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой — в кгс/см².

Таблица 15

Факторы, обуславливающие введение коэффициента условий работы бетона	Коэффициент условий работы бетона	
	условное обозначение	числовое значение
1. Многократно повторяющаяся нагрузка	γ_{b1}	См. табл. 16
2. Длительность действия нагрузки: а) при учете постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, кроме нагрузок непродолжительного действия, суммарная длительность действия которых за период эксплуатации мала (например, крановые нагрузки; нагрузки от транспортных средств; ветровые нагрузки; нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировании и возведении и т. п.), а также при учете особых нагрузок, вызванных деформациями просадочных, набухающих, вечномерзлых и подобных грунтов для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов естественного твердения и подвергнутых тепловой обработке: в условиях эксплуатации конструкций, благоприятных для нарастания прочности бетона (например, под водой, во влажном грунте или при влажности воздуха окружающей среды свыше 75 %) в остальных случаях для ячеистого и поризованного бетонов независимо от условий эксплуатации б) при учете в рассматриваемом сочетании кратковременных нагрузок (непродолжительного действия) или особых нагрузок ¹ , не указанных в поз. 2а, для всех видов бетона	γ_{b2}	1,00 0,90 0,85 1,10
3. Бетонирование в вертикальном положении (высота слоя бетонирования свыше 1,5 м) для бетона: тяжелого, мелкозернистого, легкого ячеистого и поризованного	γ_{b3}	0,85 0,80
4. Влияние двухосного сложного напряженного состояния „сжатие—растяжение” на прочность бетона	γ_{b4}	См. п. 4.11
5. Бетонирование монолитных бетонных столбов и железобетонных колонн с наибольшим размером сечения менее 30 см	γ_{b5}	0,85
6. Попеременное замораживание и оттаивание	γ_{b6}	См. табл. 17
7. Эксплуатация не защищенных от солнечной радиации конструкций в климатическом подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01-82	γ_{b7}	0,85
8. Стадия предварительного обжата конструкций: а) с проволочной арматурой: для легкого бетона „ остальных видов бетона б) со стержневой арматурой: для легкого бетона „ остальных видов бетона	γ_{b8}	1,25 1,10 1,35 1,20
9. Бетонные конструкции	γ_{b9}	0,90
10. Бетонные конструкции из высокопрочного бетона при учете коэффициента γ_{b9}	γ_{b10}	$(0,3 + \omega) \leq 1$ (значение ω см. п. 3.12)
11. Влажность ячеистого бетона, %: 10 и менее св. 25 св. 10, но менее 25	γ_{b11}	1,00 0,85 По интерполяции
12. Бетон для замоноличивания стыков сборных элементов при толщине шва менее 1/5 наименьшего размера сечения элемента и менее 10 см	γ_{b12}	1,15

См. продолжение табл. на с. 20.

¹ При введении дополнительного коэффициента условий работы, связанного с учетом особых нагрузок согласно указаниям соответствующих нормативных документов (например, при учете сейсмических нагрузок), принимается $\gamma_{b2} = 1,0$.

Примечания: 1. Коэффициенты условий работы бетона по поз. 1, 2, 6, 7, 9 и 11 должны учитываться при определении расчетных сопротивлений R_b и R_{bt} , по поз. 4 — при определении $R_{bt, ser}$, а по остальным позициям — только при определении R_b .

2. Для конструкций, находящихся под действием многократно повторяющейся нагрузки, коэффициент γ_{b2} учитывается при расчете по прочности, а γ_{b1} — при расчете на выносливость и по образованию трещин.

3. При расчете конструкций в стадии предварительного обжатия коэффициент γ_{b2} не учитывается.

4. Коэффициенты условий работы бетона вводятся независимо друг от друга, но при этом их произведение должно быть не менее 0,45.

Таблица 16

Бетон	Состояние бетона по влажности	Коэффициент условий работы бетона γ_{b1} при многократно повторяющейся нагрузке и коэффициенте асимметрии цикла ρ_b , равном						
		0—0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
1. Тяжелый	Естественной влажности	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00
	Водонасыщенный	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,95	1,00
2. Легкий	Естественной влажности	0,60	0,70	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
	Водонасыщенный	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,00

В табл. 16 $\rho_b = \frac{\sigma_{b, min}}{\sigma_{b, max}}$, где $\sigma_{b, min}$, $\sigma_{b, max}$ — соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в бетоне в пределах цикла изменения нагрузки, определяемые согласно указаниям п. 3.47.

Таблица 17

Условия эксплуатации конструкции	Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С	Коэффициент условий работы бетона γ_{b6} при попеременном замораживании и оттаивании для бетона	
		тяжелого и мелкозернистого	легкого и поризованного
Попеременное замораживание и оттаивание:	Ниже минус 40 Ниже минус 20 до минус 40 включ. Ниже минус 5 до минус 20 включ. Минус 5 и выше	0,70	0,80
		0,85	0,90
		0,90	1,00
		0,95	1,00
б) в условиях эпизодического водонасыщения	Ниже минус 40 Минус 40 и выше	0,90	1,00
		1,00	1,00

Примечания: 1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно указаниям п. 1.8.

2. При превышении марки бетона по морозостойкости по сравнению с требуемой согласно табл. 9 коэффициенты настоящей таблицы могут быть увеличены на 0,05 соответственно каждой ступени превышения, однако не могут быть больше единицы.

АРМАТУРА

2.17. Для армирования железобетонных конструкций должна применяться арматура, отвечающая требованиям соответствующих государственных стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий и принадлежащая к одному из следующих видов:

стержневая арматурная сталь:

а) горячекатаная — гладкая класса А-I, периодического профиля классов А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI;

б) термически и термомеханически упрочненная — периодического профиля классов Ат-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI;

проволочная арматурная сталь:

в) арматурная холоднотянутая проволока: обыкновенная — периодического профиля класса Вр-I;

высокопрочная — гладкая класса В-II, периодического профиля класса Вр-II;

г) арматурные канаты — спиральные семипроволочные класса К-7, девятнадцатипроволочные класса К-19.

Для закладных деталей и соединительных накладок принимается, как правило, прокатная углеродистая сталь соответствующих марок согласно обязательному приложению 2.

В железобетонных конструкциях допускается применять арматуру других видов, в том числе упрочненную вытяжкой на предприятиях строительной индустрии стержневую арматуру класса А-IIIв, а также в качестве конструктивной арматуры — обыкновенную гладкую проволоку класса В-I.

Таблица 18

Бетон	Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении $E_b \cdot 10^{-3}$ при классе бетона по прочности на сжатие																		
	B1	B1,5	B2	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60
Тяжелый:																			
естественного твердения	—	—	—	—	<u>9,5</u> 96,9	<u>13,0</u> 133	<u>16,0</u> 163	<u>18,0</u> 184	<u>21,0</u> 214	<u>23,0</u> 235	<u>27,0</u> 275	<u>30,0</u> 306	<u>32,5</u> 331	<u>34,5</u> 352	<u>36,0</u> 367	<u>37,5</u> 382	<u>39,0</u> 398	<u>39,5</u> 403	<u>40,0</u> 408
подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении	—	—	—	—	<u>8,5</u> 86,7	<u>11,5</u> 117	<u>14,5</u> 148	<u>16,0</u> 163	<u>19,0</u> 194	<u>20,5</u> 209	<u>24,0</u> 245	<u>27,0</u> 275	<u>29,0</u> 296	<u>31,0</u> 316	<u>32,5</u> 332	<u>34,0</u> 347	<u>35,0</u> 357	<u>35,5</u> 362	<u>36,0</u> 367
подвергнутый автоклавной обработке	—	—	—	—	<u>7,0</u> 71,4	<u>9,8</u> 99,5	<u>12,0</u> 122	<u>13,5</u> 138	<u>16,0</u> 163	<u>17,0</u> 173	<u>20,0</u> 204	<u>22,5</u> 230	<u>24,5</u> 250	<u>26,0</u> 265	<u>27,0</u> 275	<u>28,0</u> 286	<u>29,0</u> 296	<u>29,5</u> 301	<u>30,0</u> 306
Мелкозернистый групп:																			
А — естественного твердения	—	—	—	—	<u>7,0</u> 71,4	<u>10,0</u> 102	<u>13,5</u> 138	<u>15,5</u> 158	<u>17,5</u> 178	<u>19,5</u> 199	<u>22,0</u> 224	<u>24,0</u> 245	<u>26,0</u> 265	<u>27,5</u> 280	<u>28,5</u> 291	—	—	—	—
подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении	—	—	—	—	<u>6,5</u> 66,3	<u>9,0</u> 91,8	<u>12,5</u> 127	<u>14,0</u> 143	<u>15,5</u> 158	<u>17,0</u> 173	<u>20,0</u> 204	<u>21,5</u> 219	<u>23,0</u> 235	<u>24,0</u> 245	<u>24,5</u> 250	—	—	—	—
Б — естественного твердения	—	—	—	—	<u>6,5</u> 66,3	<u>9,0</u> 91,8	<u>12,5</u> 127	<u>14,0</u> 143	<u>15,5</u> 158	<u>17,0</u> 173	<u>20,0</u> 204	<u>21,5</u> 219	<u>23,0</u> 235	—	—	—	—	—	—
подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении	—	—	—	—	<u>5,5</u> 56,1	<u>8,0</u> 81,6	<u>11,5</u> 117	<u>13,0</u> 133	<u>14,5</u> 148	<u>15,5</u> 158	<u>17,5</u> 178	<u>19,0</u> 194	<u>20,5</u> 209	—	—	—	—	—	—
В — автоклавного твердения	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<u>16,5</u> 168	<u>18,0</u> 184	<u>19,5</u> 199	<u>21,0</u> 214	<u>22,0</u> 224	<u>23,0</u> 235	<u>23,5</u> 240	<u>24,0</u> 245	<u>24,5</u> 250	<u>25,0</u> 255
Легкий и поризованный марки по средней плотности D:																			
800	—	—	—	<u>4,0</u> 40,8	<u>4,5</u> 45,9	<u>5,0</u> 51,0	<u>5,5</u> 56,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	<u>5,0</u> 51,0	<u>5,5</u> 56,1	<u>6,3</u> 64,2	<u>7,2</u> 73,4	<u>8,0</u> 81,6	<u>8,4</u> 85,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	<u>6,0</u> 61,2	<u>6,7</u> 68,3	<u>7,6</u> 77,5	<u>8,7</u> 88,7	<u>9,5</u> 96,9	<u>10,0</u> 102	<u>10,5</u> 107	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400	—	—	—	<u>7,0</u> 71,4	<u>7,8</u> 79,5	<u>8,8</u> 89,7	<u>10,0</u> 102	<u>11,0</u> 112	<u>11,7</u> 119	<u>12,5</u> 127	<u>13,5</u> 138	<u>14,5</u> 148	<u>15,5</u> 158	—	—	—	—	—	—

Бетон	Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении $E_b \cdot 10^{-3}$ при классе бетона по прочности на сжатие																		
	B1	B1,5	B2	B2,5	B3,5	B5	B7,5	B10	B12,5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60
1600	—	—	—	—	$\frac{9,0}{91,8}$	$\frac{10,0}{102}$	$\frac{11,5}{117}$	$\frac{12,5}{127}$	$\frac{13,2}{135}$	$\frac{14,0}{143}$	$\frac{15,5}{158}$	$\frac{16,5}{168}$	$\frac{17,5}{178}$	$\frac{18,0}{184}$	—	—	—	—	—
1800	—	—	—	—	—	$\frac{11,2}{114}$	$\frac{13,0}{133}$	$\frac{14,0}{143}$	$\frac{14,7}{150}$	$\frac{15,5}{158}$	$\frac{17,0}{173}$	$\frac{18,5}{189}$	$\frac{19,5}{199}$	$\frac{20,5}{209}$	$\frac{21,0}{214}$	—	—	—	—
2000	—	—	—	—	—	—	$\frac{14,5}{148}$	$\frac{16,0}{163}$	$\frac{17,0}{173}$	$\frac{18,0}{184}$	$\frac{19,5}{199}$	$\frac{21,0}{214}$	$\frac{22,0}{224}$	$\frac{23,0}{235}$	$\frac{23,5}{240}$	—	—	—	—
Ячеистый автоклавного твердения марки по средней плотности D:																			
500	$\frac{1,1}{11,2}$	$\frac{1,4}{14,3}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	$\frac{1,4}{14,3}$	$\frac{1,7}{17,3}$	$\frac{1,8}{18,4}$	$\frac{2,1}{21,4}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	—	$\frac{1,9}{19,4}$	$\frac{2,2}{22,4}$	$\frac{2,5}{25,5}$	$\frac{2,9}{29,6}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	—	—	—	$\frac{2,9}{29,6}$	$\frac{3,4}{34,7}$	$\frac{4,0}{40,8}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	—	—	—	—	$\frac{3,8}{38,8}$	$\frac{4,5}{45,9}$	$\frac{5,5}{56,1}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	$\frac{5,0}{51,0}$	$\frac{6,0}{61,2}$	$\frac{7,0}{71,4}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	—	—	—	—	—	—	$\frac{6,8}{69,3}$	$\frac{7,9}{80,6}$	$\frac{8,3}{84,6}$	$\frac{8,6}{87,7}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	—	—	—	—	—	—	—	$\frac{8,4}{85,7}$	$\frac{8,8}{89,7}$	$\frac{9,3}{94,8}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я: 1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой — в кгс/см².

2. Группы мелкозернистого бетона приведены в п. 2.3.

3. Для легкого, ячеистого и поризованного бетонов при промежуточных значениях плотности бетона начальные модули упругости принимают по линейной интерполяции.

4. Для ячеистого бетона неавтоклавного твердения значения E_b принимают как для бетона автоклавного твердения с умножением на коэффициент 0,8.

5. Для напрягающего бетона значения E_b принимают как для тяжелого бетона с умножением на коэффициент $\alpha = 0,56 + 0,006B$.

Применение арматуры новых видов, осваиваемых промышленностью, должно быть согласовано в установленном порядке.

Примечания: 1. В настоящих нормах обозначения классов арматуры приняты согласно действующим государственным стандартам на арматурную сталь и будут уточнены при пересмотре СТ СЭВ 1406—78.

2. В обозначении классов термически и термомеханически упрочненной стержневой арматуры с повышенной стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением добавляется буква К (например, Ат-IVК); свариваемой — буква С (например, Ат-IVС); свариваемой и повышенной стойкости к коррозионному растрескиванию под натяжением — буквы СК (например, Ат-VСК).

В дальнейшем, если для расчета нет необходимости указывать конкретный вид термически или термомеханически упрочненной стержневой арматуры, используются обозначения соответствующих классов горячекатаной арматуры: например, под классом А-V подразумеваются все виды арматуры соответствующего класса, т. е. А-V, Ат-V, Ат-VСК (см. обязательное приложение 1).

3. В обозначении горячекатаной стержневой арматуры буква „в“ употребляется для арматуры, упрочненной вытяжкой, А-IIIв, а буква „с“ — для арматуры специального назначения, Ас-II.

4. В настоящих нормах для краткости используются следующие термины: „стержень“ — для обозначения арматуры любого диаметра, вида и профиля независимо от того, поставляется она в прутках или мотках (бунтах); „диаметр“ (d), если не оговорено особо, означает номинальный диаметр стержня.

2.18. Выбор арматурной стали следует производить в зависимости от типа конструкции, наличия предварительного напряжения, а также от условий возведения и эксплуатации здания или сооружения в соответствии с указаниями пп. 2.19—2.24.

2.19. В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций (кроме указанных в п. 2.20):

следует преимущественно применять:

а) стержневую арматуру класса А-III;
б) арматурную проволоку диаметром 3—5 мм класса Вр-I (в сварных сетках и каркасах);

допускается применять:

в) стержневую арматуру классов А-II и А-I — для поперечной арматуры, а также в качестве продольной, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы;

г) термомеханически упрочненную стержневую арматуру класса Ат-IVС — для продольной арматуры сварных каркасов и сеток;

д) стержневую арматуру классов А-V, А-VI, а также горячекатаную класса А-IV — только для продольной рабочей арматуры вязаных каркасов и сеток.

Арматура классов А-V и А-VI в конструкциях без предварительного напряжения может применяться как сжатая, а в предварительно напряженных — как сжатая и растянутая.

Ненапрягаемую арматуру классов А-III, Вр-I, А-II и А-I рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сварных сеток.

2.20. В конструкциях с ненапрягаемой арматурой, находящихся под давлением газов, жидкостей и сыпучих тел:

следует преимущественно применять

а) стержневую арматуру классов А-II и А-I;

допускается применять:

б) стержневую арматуру класса А-III;

в) арматурную проволоку класса Вр-I.

2.21. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных элементов: при длине до 12 м включ.

следует преимущественно применять

а) термически и термомеханически упрочненную арматуру классов Ат-VI и Ат-V;

допускается применять:

б) арматурную проволоку классов В-II, Вр-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19;

в) горячекатаную арматуру классов А-VI, А-V, А-IV;

г) стержневую арматуру класса А-IIIв;

при длине свыше 12 м

следует преимущественно применять:

д) арматурную проволоку классов В-II, Вр-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19;

е) горячекатаную арматуру классов А-VI и А-V;

допускается применять

ж) горячекатаную и термомеханически упрочненную арматуру классов А-IV, Ат-IVС и А-IIIв.

Примечания. Для армирования предварительно напряженных конструкций из легкого бетона классов В7,5 — В12,5 следует преимущественно применять стержневую арматуру класса А-IV.

2.22. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных элементов, находящихся:

под давлением газов, жидкостей и сыпучих тел:

следует преимущественно применять:

а) арматурную проволоку классов В-II, Вр-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19;

б) стержневую арматуру классов А-V и А-VI;

допускается применять

в) стержневую арматуру классов А-IV и А-IIIв;

под воздействием агрессивной среды следует преимущественно применять горячекатаную арматуру класса А-IV и термомеханически упрочненную арматуру классов Ат-VIK, Ат-VCK, Ат-IVK.

2.23. При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для закладных деталей должны учитываться температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения согласно обязательным приложениям 1 и 2.

В климатических зонах с расчетной зимней температурой ниже минус 40 °С при проведении строительно-монтажных работ в холодное время года несущая способность в стадии возведения конструкций с арматурой, допускаемой к применению только в отапливаемых зданиях, должна быть обеспечена исходя из расчетного сопротивления арматуры с понижающим коэффициентом 0,7 и расчетной нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,0$.

2.24. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматурная сталь класса Ас-II марки 10ГТ и класса А-I марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2.

В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки ВСтЗпс2.

**Нормативные и расчетные
характеристики арматуры**

2.25. За нормативные сопротивления арматуры R_{sn} принимаются наименьшие контролируемые значения:

для стержневой арматуры, высокопрочной проволоки и арматурных канатов — предела текучести, физического или условного (равного значению напряжений, соответствующих остаточному относительному удлинению 0,2 %);

для обыкновенной арматурной проволоки — напряжения, равного 0,75 временного сопротивления разрыву, определяемого как отношение разрывного усилия к номинальной площади сечения.

Указанные контролируемые характеристики арматуры принимаются в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями на арматурную сталь и гарантируются с вероятностью не менее 0,95.

Нормативные сопротивления R_{sn} для основных видов стержневой и проволочной арматуры приведены соответственно в табл. 19 и 20.

Таблица 19

Стержневая арматура классов	Нормативные сопротивления растяжению R_{sn} и расчетные сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы $R_{s,ser}$, МПа (кгс/см ²)
А-I	235 (2400)
А-II	295 (3000)
А-III	390 (4000)
А-IV	590 (6000)
А-V	785 (8000)
А-VI	980 (10 000)
А-IIIв	540 (5500)

Таблица 20

Проволочная арматура классов	Диаметр арматуры, мм	Нормативные сопротивления растяжению R_{sn} и расчетные сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы $R_{s,ser}$, МПа (кгс/см ²)
Вр-I	3	410 (4200)
	4	405 (4150)
	5	395 (4050)
В-II	3	1490 (15 200)
	4	1410 (14 400)
	5	1335 (13 600)
	6	1255 (12 800)
	7	1175 (12 000)
	8	1100 (11 200)
Вр-II	3	1460 (14 900)
	4	1370 (14 000)
	5	1255 (12 800)
	6	1175 (12 000)
	7	1100 (11 200)
	8	1020 (10 400)
К-7	6	1450 (14 800)
	9	1370 (14 000)
	12	1335 (13 600)
	15	1295 (13 200)
К-19	14	1410 (14 400)

2.26. Расчетные сопротивления арматуры растяжению R_s для предельных состояний первой и второй групп определяются по формуле

$$R_s = \frac{R_{sn}}{\gamma_s}, \quad (10)$$

где γ_s — коэффициент надежности по арматуре, принимаемый по табл. 21.

Таблица 21

Арматура	Коэффициент надежности по арматуре γ_s при расчете конструкций по предельным состояниям	
	первой группы	второй группы
Стержневая классов:		
А-I, А-II	1,05	1,00
А-III диаметром, мм:		
6-8	1,10	1,00
10-40	1,07	1,00
А-IV, А-V	1,15	1,00
А-VI	1,20	1,00
А-IIIв с контролем:		
удлинения и напряжения	1,10	1,00
только удлинения	1,20	1,00
Проволочная классов:		
Вр-I	1,10	1,00
В-II, Вр-II	1,20	1,00
К-7, К-19	1,20	1,00

Расчетные сопротивления арматуры растяжению (с округлением) для основных видов стержневой и проволочной арматуры при расчете конструкций по предельным состояниям первой группы приведены соответственно в табл. 22 и 23, а при расчете по предельным состояниям второй группы — в табл. 19 и 20.

2.27. Расчетные сопротивления арматуры сжатию R_{sc} , используемые при расчете конструкций по предельным состояниям первой группы, при наличии сцепления арматуры с бетоном принимаются равными соответствующим расчетным сопротивлениям арматуры растяжению R_s , но не более 400 МПа (или 330 МПа при расчете в стадии обжатия); для арматуры класса А-IIIв указанные значения принимаются равными соответственно 200 и 170 МПа.

Значения расчетных сопротивлений арматуры сжатию для основных видов стержневой и проволочной арматуры приведены соответственно в табл. 22 и 23.

При расчете конструкций из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов, для которых расчетное сопротивление бетона принято с учетом коэффициента условий работы $\gamma_{b2} = 0,9$ (см. поз. 2 табл. 15), допускается при соблюдении соответствующих конструктивных требований п. 5.22 принимать значения R_{sc} , МПа, равными для арматуры классов:

А-IV, Ат-IVК 450
 Ат-IVС, А-V и Ат-V, А-VI и Ат-VI 500
 В-II, Вр-II, К-7, К-19 500

При отсутствии сцепления арматуры с бетоном принимается значение $R_{sc} = 0$.

Таблица 22

Стержневая арматура классов	Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кгс/см ²)		
	растяжению		сжатию R_{sc}
	продольной R_s	поперечной (хомутов и отогнутых стержней) R_{sw}	
A-I	225 (2300)	175 (1800)	225 (2300)
A-II	280 (2850)	225 (2300)	280 (2850)
A-III диаметром, мм:			
6-8	355 (3600)	285*(2900)	355 (3600)
10-40	365 (3750)	290*(3000)	365 (3750)
A-IV	510 (5200)	405 (4150)	400 (4000)
A-V	680 (6950)	545 (5550)	400 (4000)
A-VI	815 (8300)	650 (6650)	400 (4000)
A-IIIв с контролем:			
удлинения и напряжения	490 (5000)	390 (4000)	200 (2000)
только удлинения	450 (4600)	360 (3700)	200 (2000)

* В сварных каркасах для хомутов из арматуры класса A-III, диаметр которых меньше 1/3 диаметра продольных стержней, значения R_{sw} принимаются равными 255 МПа (2600 кгс/см²).

2.28. Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы снижаются (или повышаются) путем умножения на соответствующие коэффициенты условий работы γ_{si} , учитывающие либо опасность усталостного разрушения, неравномерное распределение напряжений в сечении, условия анкеровки, низкую прочность окружающего бетона и т. п., либо работу арматуры при напряжениях выше условного предела текучести, изменение свойств стали в связи с условиями изготовления и т. д.

Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний второй группы $R_{s,ser}$ вводят в расчет с $\gamma_s = 1,0$.

Расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) R_{sw} снижаются по сравнению с R_s путем умножения на коэффициенты условий работы γ_{s1} и γ_{s2} :

а) независимо от вида и класса арматуры — на коэффициент $\gamma_{s1} = 0,8$, учитывающий неравномерность распределения напряжений в арматуре по длине рассматриваемого сечения;

б) для стержневой арматуры класса A-III диаметром менее 1/3 диаметра продольных стержней и для проволочной арматуры класса Вр-I в сварных каркасах — на коэффициент $\gamma_{s2} = 0,9$, учитывающий возможность хрупкого разрушения сварного соединения.

Расчетные сопротивления растяжению поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) R_{sw} с учетом указанных коэффициентов условий работы γ_{s1} и γ_{s2} приведены в табл. 22 и 23.

Таблица 23

Проволочная арматура классов	Диаметр арматуры, мм	Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кгс/см ²)		
		растяжению		сжатию R_{sc}
		продольной R_s	поперечной (хомутов и отогнутых стержней) R_{sw}	
Вр-I	3	375 (3850)	270 (2750); 300*(3050)	375 (3850)
	4	365 (3750)	265 (2700); 295*(3000)	365 (3750)
	5	360 (3700)	260 (2650); 290*(2950)	360 (3700)
В-II	3	1240 (12 650)	990 (10 100)	400 (4000)
	4	1180 (12 000)	940 (9600)	400 (4000)
	5	1110 (11 300)	890 (9000)	400 (4000)
	6	1050 (10 600)	835 (8550)	400 (4000)
	7	980 (10 000)	785 (8000)	400 (4000)
	8	915 (9300)	730 (7450)	400 (4000)
Вр-II	3	1215 (12 400)	970 (9900)	400 (4000)
	4	1145 (11 700)	915 (9350)	400 (4000)
	5	1045 (10 700)	835 (8500)	400 (4000)
	6	980 (10 000)	785 (8000)	400 (4000)
	7	915 (9300)	730 (7450)	400 (4000)
	8	850 (8700)	680 (6950)	400 (4000)
К-7	6	1210 (12 300)	965 (9850)	400 (4000)
	9	1145 (11 650)	915 (9350)	400 (4000)
	12	1110 (11 300)	890 (9050)	400 (4000)
	15	1080 (11 000)	865 (8800)	400 (4000)
К-19	14	1175 (12 000)	940 (9600)	400 (4000)

* Для случая применения в вязаных каркасах.

Кроме того, расчетные сопротивления R_s , R_{sc} , R_{sw} в соответствующих случаях следует умножать на коэффициенты условий работы арматуры согласно табл. 24–27.

2.29. Длину зоны передачи напряжений l_p для напрягаемой арматуры без анкеров следует определять по формуле

$$l_p = \left(\omega_p \frac{\sigma_{sp}}{R_{bp}} + \lambda_p \right) d, \quad (11)$$

где ω_p и λ_p принимаются по табл. 28.

К значению R_{bp} при необходимости вводятся коэффициенты условий работы бетона, кроме γ_{b2} .

Величина σ_{sp} в формуле (11) принимается равной:

при расчете элементов по прочности — большему из значений R_s и σ_{sp} ;

при расчете элементов по трещиностойкости — значению σ_{sp} . Здесь σ_{sp} принимается с учетом первых потерь по поз. 1–5 табл. 5.

В элементах из мелкозернистого бетона группы Б и из легкого бетона при пористом мелком заполнителе (кроме классов В7,5–В12,5) значения ω_p и λ_p увеличиваются в 1,2 раза против приведенных в табл. 28.

Таблица 24

Факторы, обуславливающие введение коэффициента условий работы арматуры	Характеристика арматуры	Класс арматуры	Коэффициент условий работы арматуры	
			условное обозначение	числовое значение
1. Работа арматуры на действие поперечных сил	Поперечная	Независимо от класса	γ_{s1}	См. п. 2.28
2. Наличие сварных соединений арматуры при действии поперечных сил	„	A-III и Bp-I	γ_{s2}	То же
3. Многократно повторяющаяся нагрузка	Продольная и поперечная	Независимо от класса	γ_{s3}	См. табл. 25
4. Наличие сварных соединений при многократном повторении нагрузки	Продольная и поперечная при наличии сварных соединений арматуры	A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V	γ_{s4}	См. табл. 26
5. Зона передачи напряжений для арматуры без анкеров и зона анкеровки ненапрягаемой арматуры	Продольная напрягаемая Продольная ненапрягаемая	Независимо от класса То же	γ_{s5}	l_x/l_p l_x/l_{an} В формулах поз. 5: l_x — расстояние от начала зоны передачи напряжений до рассматриваемого сечения; l_p, l_{an} — соответственно длина зоны передачи напряжений и зоны анкеровки арматуры (см. пп. 2.29 и 5.14)
6. Работа высокопрочной арматуры при напряжениях выше условного предела текучести	Продольная растянутая	A-IV; A-V; A-VI; B-II; Bp-II; K-7; K-19	γ_{s6}	Согласно указаниям п. 3.13
7. Элементы из легкого бетона класса В7,5 и ниже	Поперечная	A-I; Bp-I	γ_{s7}	0,8
8. Элементы из ячеистого бетона класса В7,5 и ниже	Продольная сжатая	Независимо от класса	γ_{s8}	$\frac{190 + 40B}{R_{sc}} \leq 1$
	Поперечная	То же		$\frac{25B}{R_{sw}} \leq 1$
9. Защитное покрытие арматуры в элементах из ячеистого бетона	Продольная сжатая	„	γ_{s9}	См. табл. 27

Примечания: 1. Коэффициенты γ_{s3} и γ_{s4} по поз. 3 и 4 настоящей таблицы учитываются только при расчете на выносливость; для арматуры, имеющей сварные соединения, указанные коэффициенты учитываются одновременно.

2. Коэффициент γ_{s5} по поз. 5 настоящей таблицы вводится кроме расчетных сопротивлений R_s и к предварительному напряжению арматуры σ_{sp} .

3. В формулах поз. 8 настоящей таблицы значения R_{sc} и R_{sw} даны в МПа; значения B — см. п. 2.2.

Таблица 25

Класс арматуры	Коэффициент условий работы арматуры γ_{s3} при многократном повторении нагрузки с коэффициентом асимметрии цикла ρ_s , равным								
	-1,0	-0,2	0	0,2	0,4	0,7	0,8	0,9	1,0
A-I	0,41	0,63	0,70	0,77	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
A-II	0,42	0,51	0,55	0,60	0,69	0,93	1,00	1,00	1,00
A-III диаметром, мм:									
6-8	0,33	0,38	0,42	0,47	0,57	0,85	0,95	1,00	1,00
10-40	0,31	0,36	0,40	0,45	0,55	0,81	0,91	0,95	1,00
A-IV	-	-	-	-	0,38	0,72	0,91	0,96	1,00
A-V	-	-	-	-	0,27	0,55	0,69	0,87	1,00
A-VI	-	-	-	-	0,19	0,53	0,67	0,87	1,00
Bp-II	-	-	-	-	-	0,67	0,82	0,91	1,00
B-II	-	-	-	-	-	0,77	0,97	1,00	1,00
K-7 диаметром, мм:									
6 и 9	-	-	-	-	-	0,77	0,92	1,00	1,00
12 и 15	-	-	-	-	-	0,68	0,84	1,00	1,00
K-19 диаметром 14 мм	-	-	-	-	-	0,63	0,77	0,96	1,00
Bp-I	-	-	0,56	0,71	0,85	0,94	1,00	1,00	1,00
A-IIв с контролем:									
удлинений и напряжений	-	-	-	-	0,41	0,66	0,84	1,00	1,00
только удлинений	-	-	-	-	0,46	0,73	0,93	1,00	1,00

Обозначения, принятые в табл. 25: $\rho_s = \frac{\sigma_{s, min}}{\sigma_{s, max}}$,

где $\sigma_{s, min}$, $\sigma_{s, max}$ — соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в арматуре в пределах цикла изменения нагрузки, определяемые согласно п. 3.47.

Примечание. При расчете изгибаемых элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой для продольной арматуры принимается:

$$\begin{aligned} \text{при } 0 \leq \frac{M_{min}}{M_{max}} \leq 0,20 & \quad \rho_s = 0,30; \\ \text{„ } 0,20 < \frac{M_{min}}{M_{max}} \leq 0,75 & \quad \rho_s = 0,15 + 0,8 \frac{M_{min}}{M_{max}}; \\ \text{„ } \frac{M_{min}}{M_{max}} > 0,75 & \quad \rho_s = \frac{M_{min}}{M_{max}}. \end{aligned}$$

где M_{min} , M_{max} — соответственно наименьший и наибольший изгибающие моменты в расчетном сечении элемента в пределах цикла изменения нагрузки.

Таблица 26

Продолжение табл. 26

Класс арматуры	Группа сварных соединений	Коэффициент условий работы арматуры γ_{s4} при многократном повторении нагрузки и коэффициенте асимметрии цикла ρ_s , равном						
		0	0,2	0,4	0,7	0,8	0,9	1,0
A-I; A-II	1	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2	0,65	0,70	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00
	3	0,25	0,30	0,35	0,50	0,65	0,85	1,00
A-III	1	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75	0,85	1,00
	3	0,20	0,25	0,30	0,45	0,60	0,80	1,00
A-IV	1	-	-	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00
	2	-	-	0,75	0,75	0,80	0,90	1,00
	3	-	-	0,30	0,35	0,55	0,70	1,00
A-V горячекатаная	1	-	-	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00
	2	-	-	0,75	0,75	0,80	0,90	1,00
	3	-	-	0,35	0,40	0,50	0,70	1,00

Примечания: 1. Группы сварных соединений, приведенные в настоящей таблице, включают следующие типы

соединений, допускаемые для конструкций, рассчитываемых на выносливость:

- 1-я группа — стыковое — по поз. 6 обязательного приложения 3;
- 2-я „ — крестообразное — по поз. 1, стыковые — по поз. 5, 8 и 9, а также по поз. 10-12 и 25 — все соединения при отношении диаметров стержней, равном 1,0 (см. обязательное приложение 3); тавровые — по поз. 5 и 7 обязательного приложения 4;
- 3-я „ — крестообразные — по поз. 2 и 4, стыковые — по поз. 13-26 обязательного приложения 3; тавровые — по поз. 1-4, 6, 8, 9 и обязательного приложения 4.

2. В таблице даны значения γ_{s4} для арматуры диаметром до 20 мм.

3. Значения коэффициента γ_{s4} должны быть снижены на 5 % при диаметре стержней 22-32 мм и на 10 % при диаметре свыше 32 мм.

4. В конструкциях, рассчитываемых на выносливость, соединения по поз. 3 и 27 обязательного приложения 3, а также по поз. 10-14 обязательного приложения 4 применять не допускается.

Таблица 27

Защитное покрытие	Коэффициент условий работы γ_{S9} при арматуре	
	гладкой	периодического профиля
1. Цементно-полистирольное, латексно-минеральное	1,0	1,0
2. Цементно-битумное (холодное) при арматуре диаметром, мм:	6 и более	1,0
	менее 6	0,7
3. Битумно-силикатное (горячее)	0,7	0,7
4. Битумно-глинистое	0,5	0,7
5. Сланцебитумное, цементное	0,5	0,5

Таблица 28

Вид и класс арматуры	Диаметр арматуры, мм	Коэффициенты для определения длины зоны передачи напряжений l_p напрягаемой арматуры, применяемой без анкеров		
		ω_p	λ_p	
1. Стержневая периодического профиля независимо от класса	Независимо от диаметра	0,25	10	
2. Высокопрочная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-II	5	1,40	40	
	4	1,40	50	
	3	1,40	60	
3. Арматурные канаты классов:	К-7	15	1,00	25
		12	1,10	25
	К-19	9	1,25	30
		6	1,40	40
	14	1,00	25	

Примечание. Для элементов из легкого бетона классов В7,5—В12,5 значения ω_p и λ_p увеличиваются в 1,4 раза против приведенных в настоящей таблице.

При мгновенной передаче усилия обжатия на бетон для стержневой арматуры периодического профиля значения ω_p и λ_p увеличиваются в 1,25 раза. При диаметре стержней свыше 18 мм мгновенная передача усилий не допускается.

Для стержневой арматуры периодического профиля всех классов значение l_p принимается не менее $15d$.

Начало зоны передачи напряжений при мгновенной передаче усилия обжатия на бетон для проволоочной арматуры (за исключением высокопрочной проволоки класса Вр-II с внутренними анкерами по длине заделки) принимается на расстоянии $0,25l_p$ от торца элемента.

2.30. Значения модуля упругости арматуры E_s принимаются по табл. 29.

Таблица 29


Класс арматуры	Модуль упругости арматуры $E_s \cdot 10^{-4}$, МПа (кгс/см ²)
A-I, A-II	21 (210)
A-III	20 (200)
A-IV, A-V, A-VI	19 (190)
A-IIIa	18 (180)
B-II, Вр-II	20 (200)
K-7, K-19	18 (180)
Вр-I	17 (170)

3. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ

РАСЧЕТ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ


3.1. Расчет по прочности бетонных элементов должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси. В зависимости от условий работы элементов они рассчитываются без учета, а также с учетом сопротивления бетона растянутой зоны.

Без учета сопротивления бетона растянутой зоны производится расчет внецентренно сжатых элементов, указанных в п. 1.7а, принимая, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением сжатого бетона. Сопротивление бетона сжатию условно представляется напряжениями, равными R_b , равномерно распределенными по части сжатой зоны сечения — условной сжатой зоне (черт. 2), сокращенно именуемой в дальнейшем сжатой зоной бетона.



Черт. 2. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого бетонного элемента, рассчитываемого по прочности без учета сопротивления бетона растянутой зоны

С учетом сопротивления бетона растянутой зоны производится расчет элементов, указанных в п. 1.7б, а также элементов, в которых не допускаются трещины по условиям эксплуатации конструкций (элементов, подвергающихся давлению воды, карнизов, парапетов и др.). При этом принимается, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением бетона растянутой зоны (появлением трещин). Предельные усилия определяются исходя из следующих предположений (черт. 3):



Черт. 3. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого (внецентренно сжатого) бетонного элемента, рассчитываемого по прочности с учетом сопротивления бетона растянутой зоны

сечения после деформаций остаются плоскими; наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона равно $2R_{bt}/E_b$; напряжения в бетоне сжатой зоны определяются с учетом упругих (а в некоторых случаях и неупругих) деформаций бетона; напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны R_{bt} .

В случаях, когда вероятно образование наклонных трещин (например, элементы двутаврового и таврового сечений при наличии поперечных сил), должен производиться расчет бетонных элементов из условий (141) и (142) с заменой расчетных сопротивлений бетона для предельных состояний второй группы $R_{b,ser}$ и $R_{bt,ser}$ соответствующими значениями расчетных сопротивлений бетона для предельных состояний первой группы R_b и R_{bt} .

Кроме того, должен производиться расчет элементов на местное действие нагрузки (снятие) согласно указаниям п. 3.39.

Внецентренно сжатые элементы

3.2. При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет продольного усилия e_a , определяемый согласно указаниям п. 1.21.

3.3. При гибкости элементов $l_0/i > 14$ необходимо учитывать влияние на их несущую способность прогибов в плоскости эксцентриситета продольного усилия и в нормальной к ней плоскости путем умножения значений e_0 на коэффициент η (см. п. 3.6). В случае расчета из плоскости эксцентриситета продольного усилия значение e_0 принимается равным значению случайного эксцентриситета.

Применение бетонных внецентренно сжатых элементов (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.76) не допускается при эксцентриситетах приложения продольной силы с учетом прогибов $e_0\eta$, превышающих:

- а) в зависимости от сочетания нагрузок:
 - при основном сочетании 0,9y
 - „ особом „ 0,95y

- б) в зависимости от вида и класса бетона:
 - для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов класса выше В7,5 . . . y-1
 - для других видов и классов бетона y-2

(здесь y — расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатого волокна бетона, см).

3.4. Во внецентренно сжатых бетонных элементах в случаях, указанных в п. 5.48, необходимо предусмотреть конструктивную арматуру.

3.5. Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов (см. черт. 2) должен производиться из условия

$$N \leq \alpha R_b A_b, \tag{12}$$

где A_b — площадь сжатой зоны бетона, определяемая из условия, что ее центр тяжести совпадает с точкой приложения равнодействующей внешних сил.

Для элементов прямоугольного сечения A_b определяется по формуле

$$A_b = bh \left(1 - \frac{2e_0 \eta}{h} \right). \tag{13}$$

Внецентренно сжатые бетонные элементы, в которых появление трещин не допускается по условиям эксплуатации, независимо от расчета из условия (12) должны быть проверены с учетом сопротивления бетона растянутой зоны (см. п. 3.1 и черт. 3) из условия

$$N \leq \frac{\alpha R_{bt} W_{pl}}{e_0 \eta - r}. \tag{14}$$

Для элементов прямоугольного сечения условие (14) имеет вид

$$N \leq \frac{1,75\alpha R_{bt} bh}{\frac{6e_0 \eta}{h} - \varphi}. \tag{15}$$

Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов, указанных в п. 1.76, должен производиться из условий (14) и (15).

В формулах (12) — (15):

- η — коэффициент, определяемый по формуле (19);
- α — коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого, мелкозернистого, легкого	
и поризованного	1,00
ячеистого автоклавного	0,85
„ неавтоклавного	0,75

W_{pl} — момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих деформаций растянутого бетона, определяемый в предположении отсутствия продольной силы по формуле

$$W_{pl} = \frac{2I_{b0}}{h-x} + S_{bt}; \tag{16}$$

r — расстояние от центра тяжести сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, определяемое по формуле

$$r = \varphi \frac{W}{A}; \tag{17}$$

φ — см. п. 4.5.

Положение нулевой линии определяется из условия

$$S_{b0} = \frac{(h-x) A_{bt}}{2}. \tag{18}$$

3.6. Значение коэффициента η , учитывающего влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия e_0 , следует определять по формуле

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{N}{N_{cr}}}, \quad (19)$$

где N_{cr} — условная критическая сила, определяемая по формуле

$$N_{cr} = \frac{6,4E_b I}{\varphi_l l_0^2} \left(\frac{0,11}{0,1 + \delta_e} + 0,1 \right). \quad (20)$$

В формуле (20):

φ_l — коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента в предельном состоянии, равный:

$$\varphi_l = 1 + \beta \frac{M_l}{M}, \quad (21)$$

но не более $1 + \beta$,

здесь β — коэффициент, принимаемый в зависимости от вида бетона по табл. 30;

M — момент относительно растянутой или наименее сжатой грани сечения от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок;

M_l — то же, от действия постоянных и длительных нагрузок;

l_0 — определяется по табл. 31;

δ_e — коэффициент, принимаемый равным e_0/h , но не менее

$$\delta_{e, \min} = 0,5 - 0,01 \frac{l_0}{h} - 0,01 R_b; \quad (22)$$

здесь R_b — в МПа.

Таблица 30

Бетон	Коэффициент β в формуле (21)
1. Тяжелый	1,0
2. Мелкозернистый групп:	
А	1,3
Б	1,5
В	1,0
3. Легкий:	
при искусственных крупных заполнителях и мелком заполнителе:	
плотном	1,0
пористом	1,5
при естественных заполнителях	2,5
4. Поризованный	2,0
5. Ячеистый:	
автоклавный	1,3
неавтоклавный	1,5

Примечание. Группы мелкозернистого бетона приведены в п. 2.3.

Таблица 31

Характер опирания стен и столбов	Расчетная длина l_0 внецентренно сжатых бетонных элементов
1. С опорами вверху и внизу:	
а) при шарнирах на двух концах независимо от величины смещения опор	H
б) при защемлении одного из концов и возможном смещении опор для зданий:	
многопролетных	1,25H
однопролетных	1,50H
2. Свободно стоящие	2,00H

Обозначение, принятое в табл. 31: H — высота столба (стены) в пределах этажа за вычетом толщины плиты перекрытия или высота свободно стоящей конструкции.

Если изгибающие моменты (или эксцентриситеты) от полной нагрузки и от суммы постоянных и длительных нагрузок имеют разные знаки, то при абсолютном значении эксцентриситета полной нагрузки e_0 , превышающем $0,1h$, принимают $\varphi_l = 1,0$; если это условие не удовлетворяется, значение φ_l принимают равным $\varphi_l = \varphi_{l1} + 10(1 - \varphi_{l1}) \frac{e_0}{h}$, где φ_{l1} определяют по формуле (21), принимая M равным произведению продольной силы N от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок на расстояние от центра тяжести до растянутой или наименее сжатой от действия постоянных и длительных нагрузок грани сечения.

3.7. Расчет элементов бетонных конструкций на местное сжатие (смятие) должен производиться согласно указаниям пп. 3.39 и 3.40.

Изгибаемые элементы

3.8. Расчет изгибаемых бетонных элементов (см. черт. 3) должен производиться из условия

$$M \leq \alpha R_b W_{pl}, \quad (23)$$

где α — коэффициент, принимаемый согласно указаниям п. 3.5;

W_{pl} — определяется по формуле (16); для элементов прямоугольного сечения W_{pl} принимается равным:

$$W_{pl} = \frac{bh^2}{3,5}. \quad (24)$$

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ

3.9. Расчет по прочности железобетонных элементов должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси, а также для наклонных к ней сечений наиболее опасного направления. При наличии крутящих моментов следует проверить прочность пространственных сечений, ограниченных в растянутой зоне спиральной трещиной наиболее опасного из возможных направлений. Кроме того, следует производить расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие, продавливание, отрыв).

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента

3.10. Предельные усилия в сечении, нормальном к продольной оси элемента, следует определять исходя из следующих предпосылок:

сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;

сопротивление бетона сжатию представляется напряжениями, равными R_b и равномерно распределенными по сжатой зоне бетона;

деформации (напряжения) в арматуре определяются в зависимости от высоты сжатой зоны бетона с учетом деформаций (напряжений) от предварительного напряжения (см. п. 3.28);

растягивающие напряжения в арматуре принимаются не более расчетного сопротивления растяжению R_s ;

сжимающие напряжения в арматуре принимаются не более расчетного сопротивления сжатию R_{sc} .

3.11. Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных указанной плоскости граней элемента, следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона $\xi = x/h_0$, определяемой из соответствующих условий равновесия, и значением относительной высоты сжатой зоны бетона ξ_R (см. п. 3.12), при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению R_s с учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры, за исключением коэффициента γ_{s6} (см. п. 3.13).

3.12. Значение ξ_R определяется по формуле

$$\xi_R = \frac{\omega}{1 + \frac{\sigma_{sR}}{\sigma_{sc,u}} \left(1 - \frac{\omega}{1,1}\right)}, \quad (25)$$

где ω — характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле

$$\omega = \alpha - 0,008R_b, \quad (26)$$

здесь α — коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого	0,85
мелкозернистого (см. п. 2.3) групп:	
А	0,80
Б и В	0,75
легкого, ячеистого и поризованного	0,80

Для тяжелого, легкого и поризованного бетонов, подвергнутых автоклавной обработке, коэффициент α снижается на 0,05;

R_b — в МПа;

σ_{sR} — напряжение в арматуре, МПа, принимаемое для арматуры классов:

А-I, А-II, А-III,
А-IIIв, Вр-I
А-IV, А-V, А-VI
В-II, Вр-II, К-7 и
К-19

$$\sigma_{sR} = R_s - \sigma_{sp};$$

$$\sigma_{sR} = R_s + 400 - \sigma_{sp} - \Delta\sigma_{sp};$$

$$\sigma_{sR} = R_s + 400 - \sigma_{sp}.$$

здесь R_s — расчетное сопротивление арматуры растяжению с учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры γ_{si} , за исключением γ_{s6} (см. п. 3.13);

σ_{sp} — принимается при коэффициенте $\gamma_{sp} < 1,0$;

$\Delta\sigma_{sp}$ — см. п. 3.28;

$\sigma_{sc,u}$ — предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаемое при $\gamma_{b2} \geq 1,0$ (см. поз. 2 табл. 15) равным 400 МПа, а для элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов, если учитывается коэффициент $\gamma_{b2} < 1,0$, — равным 500 МПа. При расчете элементов в стадии обжатия значение $\sigma_{sc,u}$ принимается равным 330 МПа.

Значения ξ_R , определяемые по формуле (25), для элементов из ячеистого бетона следует принимать не более 0,6.

3.13. При расчете по прочности железобетонных элементов с высокопрочной арматурой классов А-IV, А-V, А-VI, В-II, Вр-II, К-7 и К-19 при соблюдении условия $\xi < \xi_R$ расчетное сопротивление арматуры R_s должно быть умножено на коэффициент γ_{s6} (см. поз. 6 табл. 24), определяемый по формуле

$$\gamma_{s6} = \eta - (\eta - 1) \left(2 \frac{\xi}{\xi_R} - 1\right) \leq \eta, \quad (27)$$

где η — коэффициент, принимаемый равным для арматуры классов:

А-IV	1,20
А-V, В-II, Вр-II, К-7 и К-19	1,15
А-VI	1,10

Для случая центрального растяжения, а также внецентренного растяжения продольной силой, расположенной между равнодействующими усилий в арматуре, значение γ_{s6} принимается равным η .

При наличии сварных стыков в зоне элемента с изгибающими моментами, превышающими $0,9M_{max}$ (где M_{max} — максимальный расчетный момент), значение коэффициента γ_{s6} для арматуры классов А-IV и А-V принимается не более 1,10, а класса А-VI — не более 1,05.

Коэффициент γ_{s6} не следует учитывать для элементов:

рассчитываемых на действие многократно повторяющейся нагрузки;

армированных высокопрочной проволокой, расположенной вплотную (без зазоров);

эксплуатируемых в агрессивной среде.

3.14. Для напрягаемой арматуры, расположенной в сжатой зоне при действии внешних сил или в стадии обжатия и имеющей сцепление с бетоном, расчетное сопротивление сжатию R_{sc} (см. пп. 3.15, 3.16, 3.20, 3.27) должно быть заменено напряжением σ_{sc} , равным $(\sigma_{sc,u} - \sigma'_{sp})$, МПа, но не более R_{sc} , где σ_{sp} определяется при коэффициенте $\gamma_{sp} > 1,0$, $\sigma_{sc,u}$ — см. п. 3.12.

Изгибаемые элементы прямоугольного, таврового, двутаврового и кольцевого сечений


3.15. Расчет прямоугольных сечений изгибаемых элементов, указанных в п. 3.11 (черт. 4), при

$$\xi = \frac{x}{h_0} \leq \xi_R \text{ должен производиться из условия}$$

$$M \leq R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A'_s (h_0 - a'), \quad (28)$$

при этом высота сжатой зоны x определяется из формулы

$$R_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x. \quad (29)$$



Черт. 4. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента, при расчете его по прочности

3.16. Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне, при $\xi = x/h_0 \leq \xi_R$ должен производиться в зависимости от положения границы сжатой зоны:

а) если граница проходит в полке (черт. 5, а), т. е. соблюдается условие

$$R_s A_s \leq R_b b'_f h'_f + R_{sc} A'_s, \quad (30)$$


расчет производится как для прямоугольного сечения шириной b'_f согласно указаниям п. 3.15;

б) если граница проходит в ребре (черт. 5, б), т. е. условие (30) не соблюдается, расчет производится из условия

$$M \leq R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_b (b'_f - b) h'_f (h_0 - 0,5h'_f) + R_{sc} A'_s (h_0 - a'), \quad (31)$$

при этом высота сжатой зоны бетона x определяется из формулы

$$R_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x + R_b (b'_f - b) h'_f. \quad (32)$$



Черт. 5. Положение границы сжатой зоны в сечении изгибаемого железобетонного элемента
а — в полке; б — в ребре

Значение b'_f , вводимое в расчет, принимается из условия, что ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более $1/6$ пролета элемента и не более:

а) при наличии поперечных ребер или при $h'_f \geq 0,1h - 1/2$ расстояния в свету между продольными ребрами;

б) при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами, и $h'_f < 0,1h - 6h'_f$;

в) при консольных свесах полки:

$$\begin{aligned} \text{при } h'_f \geq 0,1h & \dots \dots \dots 6h'_f \\ \text{.. } 0,05h \leq h'_f < 0,1h & \dots \dots \dots 3h'_f \\ \text{.. } h'_f < 0,05h & \dots \dots \dots \text{свесы не учитываются} \end{aligned}$$

3.17. При расчете по прочности изгибаемых элементов рекомендуется соблюдать условие $x \leq \xi_R h_0$. В случае, когда площадь сечения растянутой арматуры по конструктивным соображениям или из расчета по предельным состояниям второй группы принята большей, чем это требуется для соблюдения условия $x \leq \xi_R h_0$, расчет следует производить по формулам для общего случая (см. п. 3.28).

Если полученное из расчета по формулам (29) или (32) значение $x > \xi_R h_0$, допускается производить расчет из условий (28) и (31), определяя высоту сжатой зоны соответственно из формул:

$$\sigma_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x; \quad (33)$$

$$\sigma_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x + R_b (b'_f - b) h'_f, \quad (34)$$

где $\sigma_s = \frac{0,2 + \xi_R}{0,2 + \xi + 0,35 \frac{\sigma_{sp}}{R_s} \left(1 - \frac{\xi}{\xi_R}\right)} R_s, \quad (35)$

здесь $\xi = x/h_0$ (x подсчитывается при значениях R_s с учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры);

σ_{sp} — определяется при коэффициенте $\gamma_{sp} > 1,0$.

Для элементов из бетона класса В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой классов А-I, А-II, А-III и Вр-I при $x > \xi_R h_0$ допускается также производить расчет из условий (28) и (31), подставляя в них значение $x = \xi_R h_0$.

3.18. Расчет изгибаемых элементов кольцевого сечения при соотношении внутреннего и наружного радиусов $r_1/r_2 \geq 0,5$ с арматурой, равномерно распределенной по длине окружности (при числе продольных стержней не менее 6), должен производиться как для внецентренно сжатых элементов согласно указаниям п. 3.21, принимая в формулах (41) и (42) значение продольной силы $N = 0$ и подставляя в формулу (40) вместо $N e_0$ значение изгибающего момента M .

Внецентренно сжатые элементы
прямоугольного и кольцевого сечений

3.19. При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов необходимо учитывать случайный начальный эксцентриситет согласно указаниям п. 1.21, а также влияние прогиба на их несущую способность согласно указаниям п. 3.24.


3.20. Расчет прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов, указанных в п. 3.11, следует производить:

а) при $\xi = x/h_0 \leq \xi_R$ (черт. 6) из условия

$$Ne \leq R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A'_s (h_0 - a'), \quad (36)$$

при этом высота сжатой зоны определяется из формулы

$$N + R_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x; \quad (37)$$



Черт. 6. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности

б) при $\xi = x/h_0 > \xi_R$ — также из условия (36), но при этом высота сжатой зоны определяется:

для элементов из бетона класса В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой классов А-I, А-II, А-III — из формулы

$$N + \sigma_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x, \quad (38)$$

где
$$\sigma_s = \left(2 \frac{1 - x/h_0}{1 - \xi_R} - 1 \right) R_s; \quad (39)$$

для элементов из бетона класса выше В30, а также для элементов с арматурой класса выше А-III (ненапрягаемой и напрягаемой) — из формул (66) и (67) или (68).

3.21. Расчет внецентренно сжатых элементов кольцевого сечения при соотношении внутреннего и наружного радиусов $r_1/r_2 \geq 0,5$ с арматурой, равномерно распределенной по длине окружности (при числе продольных стержней не менее 6), должен производиться из условия

$$Ne_0 \leq (R_b A r_m + R_{sc} A_{s,tot} r_s) \frac{\sin \pi \xi_{cir}}{\pi} + R_s A_{s,tot} \varphi_s z_s, \quad (40)$$

при этом величина относительной площади сжатой зоны бетона определяется по формуле

$$\xi_{cir} = \frac{N + (\sigma_{sp} + \omega_1 R_s) A_{s,tot}}{R_b A + (R_{sc} + \omega_2 R_s) A_{s,tot}}. \quad (41)$$

Если полученное из расчета по формуле (41) $\xi_{cir} < 0,15$, в условие (40) подставляется значение ξ_{cir} , определяемое по формуле

$$\xi_{cir} = \frac{N + (\sigma_{sp} + \varphi_s R_s) A_{s,tot}}{R_b A + R_{sc} A_{s,tot}}, \quad (42)$$

при этом значения φ_s и z_s определяются по формулам (43) и (44), принимая $\xi_{cir} = 0,15$.

В формулах (40) — (42):

r_m — полусумма внутреннего и наружного радиусов;

r_s — радиус окружности, проходящей через центры тяжести стержней арматуры;

$A_{s,tot}$ — площадь сечения всей продольной арматуры;

φ_s — коэффициент, определяемый по формуле

$$\varphi_s = \omega_1 - \omega_2 \xi_{cir}; \quad (43)$$

z_s — расстояние от равнодействующей в арматуре растянутой зоны до центра тяжести сечения, определяемое по формуле

$$z_s = (0,2 + 1,3 \xi_{cir}) r_s, \quad (44)$$

но принимаемое не более r_s ;

σ_{sp} — определяется при коэффициенте $\gamma_{sp} > 1,0$;

ω_1 — коэффициент, определяемый по формуле

$$\omega_1 = \eta_r - \frac{\sigma_{sp}}{R_s}, \quad (45)$$

здесь η_r — коэффициент, принимаемый равным для арматуры классов:

А-I, А-II, А-III 1,0

А-IV, А-V, А-VI, В-II,

Вр-II, К-7 и К-19 1,1

ω_2 — коэффициент, определяемый по формуле

$$\omega_2 = \omega_1 \delta, \quad (46)$$

где значение δ принимается равным:

$$\delta = 1,5 + 6 R_s \cdot 10^{-4}, \quad (47)$$

здесь R_s — в МПа.

Если вычисленное по формуле (43) значение $\varphi_s \leq 0$, то в условие (40) подставляются $\varphi_s = 0$ и значение ξ_{cir} , полученное по формуле (41) при $\omega_1 = \omega_2 = 0$.

3.22. Расчет элементов сплошного сечения из тяжелого и мелкозернистого бетонов с косвенным армированием следует производить согласно указаниям пп. 3.20 и 3.28, вводя в расчет лишь часть площади бетонного сечения A_{ef} , ограниченную осями крайних стержней сетки или спирали, и подставляя в расчетные формулы (36) — (38), (65) и (66) вместо R_b приведенную призмическую прочность бетона $R_{b,red}$, а при высокопрочной арматуре вместо R_{sc} — значение $R_{sc,red}$.

Гибкость l_0/i_{ef} элементов с косвенным армированием не должна превышать при косвенном армировании сетками — 55, спиралью — 35, где i_{ef} — радиус инерции части сечения, вводимой в расчет.

Значения $R_{b,red}$ определяются по формулам:

а) при армировании сварными поперечными сетками

$$R_{b,red} = R_b + \varphi \mu_{xy} R_{s,xy}, \quad (48)$$

где $R_{s,xy}$ — расчетное сопротивление арматуры сеток;

$$\mu_{xy} = \frac{n_x A_{sx} l_x + n_y A_{sy} l_y}{A_{ef}}, \quad (49)$$

здесь n_x, A_{sx}, l_x — соответственно число стержней, площадь поперечного сечения и длина стержня сетки (считая в осях крайних стержней) в одном направлении;

n_y, A_{sy}, l_y — то же, в другом направлении;

A_{ef} — площадь сечения бетона, заключенного внутри контура сеток;

s — расстояние между сетками;

φ — коэффициент эффективности косвенного армирования, определяемый по формуле

$$\varphi = \frac{1}{0,23 + \psi}, \quad (50)$$

$$\text{где } \psi = \frac{\mu_{xy} R_{s,xy}}{R_b + 10}; \quad (51)$$

$R_{s,xy}, R_b$ — в МПа.

Для элементов из мелкозернистого бетона значение коэффициента φ следует принимать не более единицы.

Площади сечения стержней сетки на единицу длины в одном и другом направлении не должны различаться более чем в 1,5 раза;

б) при армировании спиральной или кольцевой арматурой

$$R_{b,red} = R_b + 2\mu_{cir} R_{s,cir} \left(1 - \frac{7,5e_0}{d_{ef}}\right), \quad (52)$$

где $R_{s,cir}$ — расчетное сопротивление арматуры спирали;

μ_{cir} — коэффициент армирования, равный:

$$\mu_{cir} = \frac{4A_{s,cir}}{d_{ef}s}, \quad (53)$$

здесь $A_{s,cir}$ — площадь поперечного сечения спиральной арматуры;

d_{ef} — диаметр сечения внутри спирали;

s — шаг спирали;

e_0 — эксцентриситет приложения продольной силы (без учета влияния прогиба).

Значения коэффициентов армирования, определяемые по формулам (49) и (53), для элементов из мелкозернистого бетона следует принимать не более 0,04.

Расчетное сопротивление сжатию $R_{sc,red}$ продольной высокопрочной арматуры классов А-IV, А-V и А-VI для элементов из тяжелого бетона с косвенным армированием сварными сетками определяется по формуле

$$R_{sc,red} = R_{sc} \frac{1 + \delta_1 \left[\left(\frac{R_s}{R_{sc}}\right)^2 - 1 \right]}{1 + \delta_1 \left(\frac{R_s}{R_{sc}} - 1\right)} \quad (54)$$

и принимается не более R_s .

В формуле (54):

$$\delta_1 = \frac{8,5E_s\psi\theta}{R_s \cdot 10^3}, \quad (55)$$

$$\text{где } \theta = 0,8 + \eta \frac{A_{s,tot}}{A_{ef}} \left(1 - \frac{R_b}{100}\right),$$

здесь η — коэффициент, принимаемый равным для арматуры классов:

А-IV	10
А-V и А-VI	25

$A_{s,tot}$ — площадь сечения всей продольной высокопрочной арматуры;

A_{ef} — обозначение то же, что и в формуле (49);

R_b — в МПа.

Значение θ принимается не менее 1,0 и не более:

1,2	при арматуре класса А-IV
1,6	" " классов А-V и А-VI

При определении граничного значения относительной высоты сжатой зоны для сечений с косвенным армированием в формулу (25) вводится

$$\omega = \alpha - 0,008R_b + \delta_2 \leq 0,9, \quad (56)$$

где α — коэффициент, принимаемый согласно указаниям п. 3.12;

δ_2 — коэффициент, равный 10μ, но принимаемый не более 0,15,

здесь μ — коэффициент армирования μ_{xy} или μ_{cir} , определяемый по формулам (49) и (53) соответственно для сеток и спиралей.

Значение $\sigma_{sc,u}$ в формуле (25) для элементов с высокопрочной арматурой принимается равным:

$$\sigma_{sc,u} = (2 + 8,5\psi\theta) E_s \cdot 10^{-3}, \quad (57)$$

но не более 900 МПа для арматуры класса А-IV, 1200 МПа — для арматуры классов А-V и А-VI.

При учете влияния прогиба на несущую способность элементов с косвенным армированием следует пользоваться указаниями п. 3.24, определяя момент инерции по части сечения, ограниченной стержнями сеток или заключенной внутри спирали. Значение N_{cr} , полученное по формуле (58), должно быть умножено на коэффициент $\varphi_1 = 0,25 + 0,05 \frac{l_0}{c_{ef}} \leq 1,0$, где c_{ef} равно высоте или диаметру

учитываемой части бетонного сечения, а при определении $\delta_{e,min}$ второй член правой части формулы (22) заменяется на $0,01 \frac{l_0}{c_{ef}} \varphi_2$, где $\varphi_2 = 0,1 \frac{l_0}{c_{ef}} - 1 \leq 1,0$.

Косвенное армирование учитывается в расчете при условии, что несущая способность элемента, определенная согласно указаниям настоящего пункта (вводя в расчет A_{ef} и $R_{b,red}$), превышает его несущую способность, определенную по полному сечению А и значению расчетного сопротивления бетона R_b без учета косвенной арматуры.

Кроме того, косвенное армирование должно удовлетворять конструктивным требованиям п. 5.24.

3.23. При расчете внецентренно сжатых элементов с косвенным армированием наряду с расчетом по прочности согласно указаниям п. 3.22 следует производить расчет, обеспечивающий трещиностойкость защитного слоя бетона.

Расчет производится согласно указаниям пп. 3.20 или 3.28 по эксплуатационным значениям расчетных

нагрузок ($\gamma_f = 1,0$), учитывая всю площадь сечения бетона и принимая расчетные сопротивления $R_{b,ser}$ и $R_{s,ser}$ для предельных состояний второй группы и расчетное сопротивление арматуры сжатию равным значению $R_{s,ser}$, но не более 400 МПа.

При определении граничного значения относительной высоты сжатой зоны в формулах (25) и (69) принимают $\sigma_{sc,u} = 400$ МПа, а в формуле (26) коэффициент 0,008 заменяют на 0,006.

При учете влияния гибкости следует пользоваться указаниями п. 3.24, определяя значения δ_e по формуле (22) с заменой $0,010R_b$ на $0,008R_{b,ser}$.

3.24. При расчете внецентренно сжатых элементов следует учитывать влияние прогиба на их несущую способность, как правило, путем расчета конструкций по деформированной схеме (см. п. 1.15).

Допускается производить расчет конструкций по недеформированной схеме, учитывая при гибкости $l_0/i > 14$ влияние прогиба элемента на его прочность, определяемую из условий (36), (40) и (65), путем умножения e_0 на коэффициент η . При этом условная критическая сила в формуле (19) для вычисления η принимается равной:

$$N_{cr} = \frac{6,4E_b}{l_0^2} \left[\frac{I}{\varphi_l} \left(\frac{0,11}{0,1 + \frac{\delta_e}{\varphi_p}} + 0,1 \right) + \alpha I_s \right], \quad (58)$$

где l_0 — принимается согласно указаниям п. 3.25;

δ_e — коэффициент, принимаемый согласно указаниям п. 3.6;

φ_l — коэффициент, определяемый по формуле (21), при этом моменты M и M_l определяются относительно оси, параллельной линии, ограничивающей сжатую зону и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок. Если изгибающие моменты (или эксцентриситеты) от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок имеют разные знаки, то следует учитывать указания п. 3.6;

φ_p — коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жесткость элемента; при равномерном обжатии сечения напрягаемой арматурой φ_p определяется по формуле

$$\varphi_p = 1 + 12 \frac{\sigma_{bp}}{R_b} \frac{e_0}{h}, \quad (59)$$

здесь σ_{bp} — определяется при коэффициенте $\gamma_{sp} < 1,0$;

R_b — принимается без учета коэффициентов условий работы бетона;

в формуле (59) значение e_0/h принимается не более 1,5;

$$\alpha = E_s/E_b.$$

Для элементов из мелкозернистого бетона группы Б в формулу (58) вместо значения 6,4 подставляется значение 5,6.

При расчете из плоскости действия изгибающего момента эксцентриситет продольной силы e_0 принимается равным значению случайного эксцентриситета (см. п. 1.21).

3.25. Расчетную длину l_0 внецентренно сжатых железобетонных элементов рекомендуется определять как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин.

Для элементов наиболее часто встречающихся конструкций допускается принимать расчетную длину l_0 равной:

а) для колонн многоэтажных зданий при числе пролетов не менее двух и соединениях ригелей и колонн, рассчитываемых как жесткие, при конструкциях перекрытий:

$$\begin{array}{l} \text{сборных} \dots\dots\dots H \\ \text{монолитных} \dots\dots\dots 0,7H \end{array}$$

где H — высота этажа (расстояние между центрами узлов);

б) для колонн одноэтажных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия), а также для эстакад — по табл. 32;

в) для элементов ферм и арок — по табл. 33.

Центрально-растянутые элементы

3.26. При расчете сечений центрально-растянутых железобетонных элементов должно соблюдаться условие

$$N \leq R_s A_{s,tot}, \quad (60)$$

где $A_{s,tot}$ — площадь сечения всей продольной арматуры.

Внецентренно растянутые элементы прямоугольного сечения

3.27. Расчет прямоугольных сечений внецентренно растянутых элементов, указанных в п. 3.11, должен производиться в зависимости от положения продольной силы N :

а) если продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре S и S' (черт. 7, а) — из условий:

$$Ne \leq R_s A_s' (h_0 - a'), \quad (61)$$

$$Ne' \leq R_s A_s (h_0 - a'); \quad (62)$$

б) если продольная сила N приложена за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре S и S' (черт. 7, б) — из условия

$$Ne \leq R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A_s' (h_0 - a'), \quad (63)$$

при этом высота сжатой зоны x определяется по формуле

$$R_s A_s - R_{sc} A_s' - N = R_b b x. \quad (64)$$

Характеристика зданий и колонн					Расчетная длина l_0 колонн одноэтажных зданий при расчете их в плоскости		
					перпендикулярной рамы или перпендикулярной к оси эстакады	перпендикулярной поперечной рамы или параллельной оси эстакады	
						при наличии	при отсутствии
Здания	С мостовыми кранами	При учете нагрузки от кранов	Подкрановая (нижняя) часть колонн при подкрановых балках	Разрезных	$1,5H_1$	$0,8H_1$	$1,2H_1$
				Неразрезных	$1,2H_1$	$0,8H_1$	$0,8H_1$
			Надкрановая (верхняя) часть колонн при подкрановых балках	Разрезных	$2,0H_2$	$1,5H_2$	$2,0H_2$
				Неразрезных	$2,0H_2$	$1,5H_2$	$1,5H_2$
		Без учета нагрузки от кранов	Подкрановая (нижняя) часть колонн зданий	Однопролетных	$1,5H$	$0,8H_1$	$1,2H$
				Многопролетных	$1,2H$	$0,8H_1$	$1,2H$
	Без мостовых кранов	Колонны ступенчатые	Нижняя часть колонн зданий	Однопролетных	$1,5H$	$0,8H$	$1,2H$
				Многопролетных	$1,2H$	$0,8H$	$1,2H$
			Верхняя часть колонн	Разрезных	$2,5H_2$	$1,5H_2$	$2,0H_2$
				Неразрезных	$2,0H_2$	$1,5H_2$	$1,5H_2$
		Колонны постоянного сечения зданий	Однопролетных	$1,5H$	$0,8H$	$1,2H$	
			Многопролетных	$1,2H$	$0,8H$	$1,2H$	
Эстакады	Крановые	При подкрановых балках	Разрезных	$2,0H_1$	$0,8H_1$	$1,5H_1$	
			Неразрезных	$1,5H_1$	$0,8H_1$	H_1	
	Под трубопроводы	При соединении колонн с пролетным строением	Шарнирном	$2,0H$	H	$2,0H$	
			Жестком	$1,5H$	$0,7H$	$1,5H$	

Обозначения, принятые в табл. 32:

H — полная высота колонны от верха фундамента до горизонтальной конструкции (стропильной или подстропильной, распорки) в соответствующей плоскости;

H_1 — высота подкрановой части колонны от верха фундамента до низа подкрановой балки;

H_2 — высота надкрановой части колонны от ступени колонны до горизонтальной конструкции в соответствующей плоскости.

Примечание. При наличии связей до верха колонн в зданиях с мостовыми кранами расчетная длина надкрановой части колонн в плоскости оси продольного ряда колонн принимается равной H_2 .

Если полученное из расчета по формуле (64) значение $x > \xi_R h_0$, в условие (63) подставляется $x = \xi_R h_0$, где ξ_R определяется согласно указаниям п. 3.12.

*Общий случай расчета
(при любых сечениях, внешних усилиях
и любом армировании)*

3.28. Расчет сечений в общем случае (черт. 8) должен производиться из условия

$$M \leq \pm (R_b S_b - \sum \sigma_{si} S_{si}), \quad (65)$$

при этом знак „плюс“ перед скобкой принимается для внецентренного сжатия и изгиба, знак „минус“ — для растяжения.

В формуле (65):

M — в изгибаемых элементах — проекция момента внешних сил на плоскость, перпендикулярную прямой, ограничивающей сжатую зону сечения;


во внецентренно сжатых и растянутых элементах — момент продольной силы N относительно

Таблица 33

Наименование элементов	Расчетная длина l_0 элементов ферм и арок
1. Элементы ферм:	
а) верхний пояс при расчете:	
в плоскости фермы:	
при $e_0 < 1/8h_1$	0,9l
„ $e_0 \geq 1/8h_1$	0,8l
из плоскости фермы:	
для участка под фонарем (при ширине фонаря 12 м и более)	0,8l
в остальных случаях	0,9l
б) раскосы и стойки при расчете:	
в плоскости фермы	0,8l
из плоскости фермы:	
при $b_1/b_2 < 1,5$	0,9l
„ $b_1/b_2 \geq 1,5$	0,8l
2. Арки:	
а) при расчете в плоскости арки:	
трехшарнирной	0,580L
двухшарнирной	0,540L
бесшарнирной	0,365L
б) при расчете из плоскости арки (любой)	L

Обозначения, принятые в табл. 33:


- l — длина элемента между центрами примыкающих узлов, а для верхнего пояса фермы при расчете из плоскости фермы — расстояние между точками его закрепления;
- L — длина арки вдоль ее геометрической оси; при расчете из плоскости арки — длина арки между точками ее закрепления из плоскости арки;
- h_1 — высота сечения верхнего пояса;
- b_1, b_2 — ширина сечения соответственно верхнего пояса и стойки (раскоса) фермы.



Черт. 7. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно растянутого железобетонного элемента, при расчете его по прочности a — продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре S и S' ; b — то же, за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре S и S'

Черт. 8. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси железобетонного элемента, в общем случае расчета по прочности

$I-I$ — плоскость, параллельная плоскости действия изгибающего момента, или плоскость, проходящая через точки приложения продольной силы и равнодействующих внутренних сжимающих и растягивающих усилий; 1 — точка приложения равнодействующей усилий в сжатой арматуре и в бетоне сжатой зоны; 2 — точка приложения равнодействующей усилий в растянутой арматуре



но оси, параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону, и проходящей:

- во внецентренно сжатых элементах — через центр тяжести сечения наиболее растянутого или наименее сжатого стержня продольной арматуры;
- во внецентренно растянутых элементах — через точку сжатой зоны, наиболее удаленную от указанной прямой;

- S_b — статический момент площади сечения сжатой зоны бетона относительно соответствующей из указанных осей, при этом в изгибаемых элементах положение оси принимается таким, как и во внецентренно сжатых;
- S_{si} — статический момент площади сечения i -го стержня продольной арматуры относительно соответствующей из указанных осей;
- σ_{si} — напряжение в i -м стержне продольной арматуры, определяемое согласно указаниям настоящего пункта.

Высота сжатой зоны x и напряжение σ_{si} определяются из совместного решения уравнений:

$$R_b A_b - \Sigma \sigma_{si} A_{si} \pm N = 0; \quad (66)$$

$$\sigma_{si} = \frac{\sigma_{sc,u}}{1 - \frac{\omega}{1,1}} \left(\frac{\omega}{\xi_i} - 1 \right) + \sigma_{spi}. \quad (67)$$

В уравнении (66) знак „минус“ перед N принимается для внецентренно сжатых элементов, знак „плюс“ — для внецентренно растянутых.

Кроме того, для определения положения границы сжатой зоны при косом изгибе требуется соблюдение дополнительного условия параллельности плоскости действия моментов внешних и внутренних сил, а при косом внецентренном сжатии или растяжении — условия, что точки приложения внешней продольной силы, равнодействующей сжимающих усилий в бетоне и арматуре и равнодействующей усилий в растянутой арматуре (либо внешней продольной силы, равнодействующей сжимающих усилий в бетоне и равнодействующей усилий во всей арматуре) должны лежать на одной прямой (см. черт. 8).

Если значение σ_{si} , полученное по формуле (67), для арматуры классов А-IV, А-V, А-VI, В-II, Вр-II, К-7 и К-19 превышает βR_{si} , то напряжение σ_{si} следует определять по формуле

$$\sigma_{si} = \left[\beta + (1 - \beta) \frac{\xi_{eli} - \xi_i}{\xi_{eli} - \xi_{Ri}} \right] R_{si}. \quad (68)$$

В случае, когда найденное по формуле (68) напряжение в арматуре превышает R_{si} без учета коэффициента γ_{s6} , в условия (65) и (66) подставляется значение σ_{si} , равное R_{si} с учетом соответствующих коэффициентов условий работы, в том числе γ_{s6} (см. п. 3.13).

Напряжение σ_{si} вводится в расчетные формулы со своим знаком, полученным при расчете по формулам (67) и (68), при этом необходимо соблюдать следующие условия:

во всех случаях $R_{si} \geq \sigma_{si} \geq -R_{sci}$;

для предварительно напряженных элементов $\sigma_{si} \geq \sigma_{sci}$, здесь σ_{sci} — напряжение в арматуре, равное предварительному напряжению σ'_{spi} , уменьшенному на величину $\sigma_{sc,u}$ (см. пп. 3.12 и 3.22).

В формулах (66) — (68):

A_{si} — площадь сечения i -го стержня продольной арматуры;

σ_{spi} — предварительное напряжение в i -м стержне продольной арматуры, принимаемое при коэффициенте γ_{sp} , назначаемом в зависимости от расположения стержня;

ξ_i — относительная высота сжатой зоны бетона, равная $\xi_i = \frac{x}{h_{oi}}$, где h_{oi} —

расстояние от оси, проходящей через центр тяжести сечения рассматриваемого i -го стержня арматуры и параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону, до наиболее удаленной точки сжатой зоны сечения (см. черт. 8);

ω — характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формулам (26) или (56);

ξ_{Ri} , ξ_{eli} — относительная высота сжатой зоны, отвечающая достижению в рассматриваемом стержне напряжений, соответственно равных R_{si} и βR_{si} ; значения ξ_{Ri} и ξ_{eli} определяются по формуле

$$\xi_{Ri} (\text{eli}) = \frac{\omega}{1 + \frac{\sigma_{s,Ri} (\text{eli})}{\sigma_{sc,u}} \left(1 - \frac{\omega}{1,1} \right)}, \quad (69)$$

здесь $\sigma_{s,Ri} = R_{si} + 400 - \sigma_{spi} - \Delta\sigma_{spi}$, МПа, — при определении ξ_{Ri} ;

$\sigma_{s,eli} = \beta R_{si} - \sigma_{spi}$, МПа, — при определении ξ_{eli} ;

$\sigma_{sc,u}$ — см. пп. 3.12 и 3.22.

Значения $\Delta\sigma_{spi}$ и коэффициента β определяются: при механическом, а также автоматизированных электротермическом и электротермомеханическом способах предварительного напряжения арматуры классов А-IV, А-V, А-VI по формулам:

$$\Delta\sigma_{spi} = 1500 \frac{\sigma_{spi}}{R_{si}} - 1200 \geq 0; \quad (70)$$

$$\beta = 0,5 \frac{\sigma_{spi}}{R_{si}} + 0,4 \geq 0,8; \quad (71)$$

при иных способах предварительного напряжения арматуры классов А-IV, А-V, А-VI, а также для арматуры классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19 при любых способах предварительного напряжения значения $\Delta\sigma_{spi} = 0$, коэффициент $\beta = 0,8$.

В формулах (70) и (71) σ_{spi} принимается при коэффициенте $\gamma_{sp} < 1,0$ с учетом потерь по поз. 3—5 табл. 5.

П р и м е ч а н и е. Индекс i означает порядковый номер стержня арматуры.

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента

3.29. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям должен производиться для обеспечения прочности:

на действие поперечной силы по наклонной полосе между наклонными трещинами (см. п. 3.30);

на действие поперечной силы по наклонной трещине (см. пп. 3.31—3.33);

на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой (для коротких консолей колонн; см. п. 3.34);

на действие изгибающего момента по наклонной трещине (см. п. 3.35).

3.30. Расчет железобетонных элементов на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами должен производиться из условия

$$Q \leq 0,3 \varphi_{w1} \varphi_{b1} R_b b h_0. \quad (72)$$

Коэффициент φ_{w1} , учитывающий влияние хомутов, нормальных к продольной оси элемента, определяется по формуле

$$\varphi_{w1} = 1 + 5 \alpha \mu_w, \quad (73)$$

но не более 1,3,

где $\alpha = \frac{E_s}{E_b}$, $\mu_w = \frac{A_{sw}}{bs}$.

Коэффициент φ_{b1} определяется по формуле

$$\varphi_{b1} = 1 - \beta R_b, \quad (74)$$


где β — коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого, мелкозернистого и	
ячеистого	0,01
легкого	0,02

R_b — в МПа.

3.31. Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой (черт. 9) на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению из условия

$$Q \leq Q_b + Q_{sw} + Q_{s,inc}. \quad (75)$$



Черт. 9. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете его по прочности на действие поперечной силы

Поперечная сила Q в условии (75) определяется от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения.

Поперечное усилие Q_b , воспринимаемое бетоном, определяется по формуле

$$Q_b = \frac{\varphi_{b2} (1 + \varphi_f + \varphi_n) R_{bt} b h_0^2}{c}, \quad (76)$$

где c — длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента.

Коэффициент φ_{b2} , учитывающий влияние вида бетона, принимается равным для бетона:

тяжелого и ячеистого	2,00
мелкозернистого	1,70
легкого при марке по средней плотности:	
D 1900 и более	1,90
D 1800 и менее при мелком заполнителе:	
плотном	1,75
пористом	1,50

Коэффициент φ_f , учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и двутавровых элементах, определяется по формуле

$$\varphi_f = 0,75 \frac{(b'_f - b) h'_f}{b h_0}, \quad (77)$$

но не более 0,5.

При этом b'_f принимается не более $b + 3h'_f$, а поперечная арматура должна быть заанкерена в полке.

Коэффициент φ_n , учитывающий влияние продольных сил, определяется по формулам:

при действии продольных сжимающих сил

$$\varphi_n = 0,1 \frac{N}{R_{bt} b h_0}, \quad (78)$$

но не более 0,5;

для предварительно напряженных элементов в формулу (78) вместо N подставляется усилие предварительного обжатия P ; положительное влияние продольных сжимающих сил не учитывается, если они создают изгибающие моменты, одинаковые по знаку с моментами от действия поперечной нагрузки;

при действии продольных растягивающих сил

$$\varphi_n = -0,2 \frac{N}{R_{bt} b h_0}, \quad (79)$$

но не более 0,8 по абсолютной величине.

Значение $1 + \varphi_f + \varphi_n$ во всех случаях принимается не более 1,5.

Значение Q_b , вычисленное по формуле (76), принимается не менее $\varphi_{b3} (1 + \varphi_f + \varphi_n) R_{bt} b h_0$.

Коэффициент φ_{b3} принимается равным для бетона:

тяжелого и ячеистого	0,6
мелкозернистого	0,5
легкого при марке по средней плотности:	
D 1900 и более	0,5
D 1800 и менее	0,4

При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой должна быть также обеспечена прочность по наклонному сечению в пределах участка между хомутами, между опорой и отгибом и между отгибами.

Поперечные усилия Q_{sw} и $Q_{s,inc}$ определяются как сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий соответственно в хомутах и отгибах, пересекающих опасную наклонную трещину.

Длина c_0 проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента определяется из минимума выражения $Q_b + Q_{sw} + Q_{s,inc}$, где в значение Q_b вместо c подставляется c_0 ; полученное значение c_0 принимается не более $2h_0$ и не более значения c , а также не менее h_0 , если $c > h_0$.

Для элементов с поперечной арматурой в виде хомутов, нормальных к продольной оси элемента и имеющих постоянный шаг в пределах рассматриваемого наклонного сечения, значение c_0 соответствует минимуму выражения $Q_b + Q_{sw}$, определяемому по формуле

$$c_0 = \sqrt{\frac{\varphi_{b2} (1 + \varphi_n + \varphi_f) R_{bt} b h_0^2}{q_{sw}}}, \quad (80)$$

где q_{sw} — усилие в хомутах на единицу длины элемента, определяемое по формуле

$$q_{sw} = \frac{R_{sw} A_{sw}}{s} \quad (81)$$

Для таких элементов поперечное усилие Q_{sw} определяется по формуле

$$Q_{sw} = q_{sw} c_0 \quad (82)$$

При этом для хомутов, устанавливаемых по расчету, должно удовлетворяться условие

$$q_{sw} \geq \frac{\varphi_{b3} (1 + \varphi_n + \varphi_f) R_{bt} b}{2} \quad (83)$$

Кроме того, поперечная арматура должна удовлетворять требованиям пп. 5.26—5.28.

3.32. Расчет железобетонных элементов без поперечной арматуры на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению из условия

$$Q \leq \frac{\varphi_{b4} (1 + \varphi_n) R_{bt} b h_0^2}{c} \quad (84)$$

где правая часть условия (84) принимается не более $2,5 R_{bt} b h_0$ и не менее $\varphi_{b3} (1 + \varphi_n) R_{bt} b h_0$.


Коэффициент φ_{b4} принимается равным для бетона:

тяжелого и ячеистого	1,5
мелкозернистого	1,2
легкого при марке	
по средней плотности:	
D 1900 и более	1,2
D 1800 и менее	1,0

Коэффициенты φ_{b3} и φ_n , а также значения Q и c в условии (84) определяются согласно указаниям п. 3.31.

При отсутствии в рассматриваемой зоне действия поперечных сил нормальных трещин, т. е. если выполняется условие (124) с заменой $R_{bt,ser}$ на R_{bt} , допускается учитывать повышение прочности элемента по расчету из условия (141) с заменой $R_{bt,ser}$ и $R_{b,ser}$ соответственно на R_{bt} и R_b .

3.33. Расчет железобетонных элементов с наклонными скатыми гранями (черт. 10) на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине производится согласно указаниям пп. 3.31 и 3.32. При этом в качестве рабочей высоты в пределах рассматриваемого наклонного сечения в расчет вводятся: для элементов с поперечной арматурой — наибольшее значение h_0 , для элементов без поперечной арматуры — среднее значение h_0 .




Черт. 10. Схема для расчета железобетонных балок с наклонными скатыми гранями

3.34. Расчет железобетонных коротких консолей колонн ($l \leq 0,9 h_0$; черт. 11) на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой должен производиться из условия

$$Q \leq 0,8 \varphi_{w2} R_b b l_b \sin \theta, \quad (85)$$

где правая часть условия (85) принимается не более $3,5 R_{bt} b h_0$ и не менее правой части условия (84); θ — угол наклона расчетной сжатой полосы к горизонтали.



Черт. 11. Схема для расчета коротких консолей

Ширина наклонной сжатой полосы l_b определяется по формуле

$$l_b = l_{sup} \sin \theta, \quad (86)$$

где l_{sup} — длина площадки передачи нагрузки вдоль вылета консоли.

При определении длины l_{sup} следует учитывать особенности передачи нагрузки при различных схемах опирания конструкций на консоли (свободно опертые или защемленные балки, расположенные вдоль вылета консоли; балки, расположенные поперек вылета консоли, и т. д.).

Коэффициент φ_{w2} , учитывающий влияние хомутов, расположенных по высоте консоли, определяется по формуле

$$\varphi_{w2} = 1 + 5 \alpha \mu_{w1}, \quad (87)$$

где $\alpha = \frac{E_s}{E_b}$; $\mu_{w1} = \frac{A_{sw}}{b s_w}$;

A_{sw} — площадь сечения хомутов в одной плоскости;

s_w — расстояние между хомутами, измеренное по нормали к ним.


При этом учитываются хомуты горизонтальные и наклонные под углом не более 45° к горизонтали.

Поперечное армирование коротких консолей колонн должно удовлетворять требованиям п. 5.30.

3.35. Расчет железобетонных элементов на действие изгибающего момента (черт. 12) для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по опасному наклонному сечению из условия

$$M \leq M_s + M_{sw} + M_{s,inc} \quad (88)$$

Момент M в условии (88) определяется от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно оси, перпендикулярной плоскости действия мо-



Черт. 12. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете его по прочности на действие изгибающего момента

мента и проходящей через точку приложения равнодействующей усилий N_b в сжатой зоне.

Моменты M_s , M_{sw} и $M_{s,inc}$ определяются как сумма моментов относительно той же оси от усилий соответственно в продольной арматуре, хомутах и отгибах, пересекающих растянутую зону наклонного сечения.

При определении усилий в арматуре, пересекающей наклонное сечение, следует учитывать ее анкеровку за наклонным сечением.

Высота сжатой зоны наклонного сечения определяется из условия равновесия проекций усилий в бетоне сжатой зоны и в арматуре, пересекающей растянутую зону наклонного сечения, на продольную ось элемента.

Расчет наклонных сечений на действие момента производится в местах обрыва или отгиба продольной арматуры, а также в приопорной зоне балок и у свободного края консолей. Кроме того, расчет наклонных сечений на действие момента производится в местах резкого изменения конфигурации элемента (подрезы и т. п.).

На приопорных участках элементов момент M_s , воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей растянутую зону наклонного сечения, определяется по формуле

$$M_s = R_s A_s z_s \quad (89)$$

где A_s — площадь сечения продольной арматуры, пересекающей наклонное сечение;

z_s — расстояние от равнодействующей усилий в продольной арматуре до равнодействующей усилий в сжатой зоне.

При отсутствии у продольной арматуры анкеровки расчетные сопротивления арматуры растяжению R_s в месте пересечения ею наклонного сечения принимаются сниженными согласно поз. 5 табл. 24.

Для конструкций из ячеистого бетона усилия в продольной арматуре должны определяться по расчету только с учетом работы поперечных анкеров на приопорных участках.

Момент M_{sw} , воспринимаемый хомутами, нормальными к продольной оси элемента, с равномерным шагом в пределах растянутой зоны рассматриваемого наклонного сечения, определяется по формуле

$$M_{sw} = q_{sw} \frac{c^2}{2} \quad (90)$$

где q_{sw} — усилие в хомутах на единицу длины элемента, определяемое по формуле (81);

c — длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента.

Расчет по прочности пространственных сечений (элементов, работающих на кручение с изгибом)

3.36. При расчете пространственных сечений усилия определяются исходя из следующих предпосылок:

сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;

сжатая зона пространственного сечения условно представляется плоскостью, расположенной под углом θ к продольной оси элемента, а сопротивление бетона сжатию — напряжениями $R_b \sin^2 \theta$, равномерными по сжатой зоне;

растягивающие напряжения в продольной и поперечной арматуре, пересекающей растянутую зону рассматриваемого пространственного сечения, принимаются равными расчетным сопротивлениям соответственно R_s и R_{sw} ;

напряжение в арматуре, расположенной в сжатой зоне, принимается для ненапрягаемой арматуры — равным R_{sc} , для напрягаемой — согласно указаниям п. 3.14.

Элементы прямоугольного сечения

3.37. При расчете элементов на кручение с изгибом должно соблюдаться условие


$$T \leq 0,1 R_b b^2 h \quad (91)$$

где b, h — соответственно меньший и больший размеры граней элемента.

При этом значение R_b для бетона классов выше В30 принимается как для бетона класса В30.

3.38. Расчет по прочности пространственных сечений (черт. 13) должен производиться из условия

$$T \leq R_s A_s \frac{1 + \varphi_w \delta \lambda^2}{\varphi_q \lambda + \chi} (h_0 - 0,5x) \quad (92)$$




Черт.13. Схема усилий в пространственном сечении железобетонного элемента, работающего на изгиб с кручением, при расчете его по прочности

Высота сжатой зоны x определяется из условия

$$R_s A_s - R_{sc} A'_s = R_b b x. \quad (93)$$

Расчет должен производиться для трех расчетных схем расположения сжатой зоны пространственного сечения:

- 1-я схема — у сжатой от изгиба грани элемента (черт. 14, а);
- 2-я схема — у грани элемента, параллельной плоскости действия изгибающего момента (черт. 14, б);
- 3-я схема — у растянутой от изгиба грани элемента (черт. 14, в).



Черт. 14. Схемы расположения сжатой зоны пространственного сечения
 а — у сжатой от изгиба грани элемента; б — у грани элемента, параллельной плоскости действия изгибающего момента; в — у растянутой от изгиба грани элемента

В формулах (92) и (93):

- A_s, A'_s — площади поперечного сечения продольной арматуры, расположенной при данной расчетной схеме соответственно в растянутой и сжатой зонах;
- b, h — размеры граней элемента, соответственно параллельных и перпендикулярных линии, ограничивающей сжатую зону;

$$\delta = \frac{b}{2h + b}; \quad (94)$$

$$\lambda = \frac{c}{b}; \quad (95)$$

здесь c — длина проекции линии, ограничивающей сжатую зону, на продольную ось элемента; расчет производится для наиболее опасного значения c , определяемого последовательным приближением и принимаемого не более $2h + b$.

В формуле (92) значения χ и φ_q , характеризующие соотношение между действующими усилиями T, M и Q , принимаются:

при отсутствии изгибающего момента	$\chi = 0$	$\varphi_q = 1;$
при расчете по 1-й схеме	$\chi = \frac{M}{T}$	$\varphi_q = 1;$
.. .. 2-й ..	$\chi = 0$	$\varphi_q = 1 + \frac{Qh}{2T};$
.. .. 3-й ..	$\chi = -\frac{M}{T}$	$\varphi_q = 1.$

Крутящий момент T , изгибающий момент M и поперечная сила Q принимаются в сечении, нормальном к продольной оси элемента и проходящем через центр тяжести сжатой зоны пространственного сечения.

Значения коэффициента φ_w , характеризующего соотношение между поперечной и продольной арматурой, определяются по формуле

$$\varphi_w = \frac{R_{sw} A_{sw}}{R_s A_s} \frac{b}{s}, \quad (96)$$

где A_{sw} — площадь сечения одного стержня хомута, расположенного у грани, являющейся для рассматриваемой расчетной схемы растянутой;

s — расстояние между указанными выше хомутами.

При этом значения φ_w принимаются: не менее

$$\varphi_{w,min} = \frac{0,5}{1 + M/2 \varphi_w M_u} \quad (97)$$

и не более

$$\varphi_{w,max} = 1,5 \left(1 - \frac{M}{M_u} \right), \quad (98)$$

где M — изгибающий момент, принимаемый для 2-й схемы равным нулю, для 3-й схемы — со знаком „минус“;

M_u — предельный изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента.

Если значение φ_w , подсчитанное по формуле (96), меньше $\varphi_{w,min}$, то значение усилия $R_s A_s$, вводимое в формулы (92) и (93), умножается на отношение $\varphi_w / \varphi_{w,min}$

В случае, когда удовлетворяется условие

$$T \leq 0,5 Q b, \quad (99)$$

вместо расчета по 2-й схеме производится расчет из условия

$$Q \leq Q_{sw} + Q_b - \frac{3T}{b}. \quad (100)$$

В формулах (99) и (100):

b — ширина грани сечения, перпендикулярной плоскости изгиба;

Q_{sw}, Q_b — определяются согласно указаниям п. 3.31.

Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузок

Расчет на местное сжатие

3.39. При расчете на местное сжатие (смятие) элементов без поперечного армирования должно удовлетворяться условие

$$N \leq \psi R_{b,loc} A_{loc1}, \quad (101)$$

где N — продольная сжимающая сила от местной нагрузки;

A_{loc1} — площадь смятия (черт. 15);

ψ — коэффициент, зависящий от характера распределения местной нагрузки по площади смятия и принимаемый равным:

при равномерном распределении нагрузки 1,0
 при неравномерном распределении нагрузки (под концами балок, прогонов, перемычек):
 для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов 0,75
 для ячеистого бетона 0,50

$R_{b,loc}$ — расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле

$$R_{b,loc} = \alpha \varphi_b R_b, \quad (102)$$

здесь $\alpha \varphi_b \geq 1,0$;

$\alpha = 1,0$ для бетона класса ниже В25;

$\alpha = 13,5 \frac{R_{bt}}{R_b}$ для бетона классов В25 и выше;

$$\varphi_b = \sqrt[3]{A_{loc2} / A_{loc1}},$$

но не более следующих значений:

при схеме приложения нагрузки по черт. 15, а, в, г, е, и для бетона:
 тяжелого, мелкозернистого и легкого классов:
 выше В7,5 2,5
 В3,5; В5; В7,5 1,5
 ячеистого и легкого классов В2,5 и ниже 1,2
 при схеме приложения нагрузки по черт. 15, б, д, ж независимо от вида и класса бетона 1,0


R_b, R_{bt} — принимаются как для бетонных конструкций (см. поз. 9 табл. 15);

A_{loc2} — расчетная площадь смятия, определяемая согласно указаниям п. 3.40.

3.40. В расчетную площадь A_{loc2} включается участок, симметричный по отношению к площади смятия (см. черт. 15).

При этом должны выполняться следующие правила:

при местной нагрузке по всей ширине элемента b в расчетную площадь включается участок длиной не более b в каждую сторону от границы местной нагрузки (см. черт. 15, а);



Черт. 15. Схемы для расчета железобетонных элементов на местное сжатие

а — при местной нагрузке по всей ширине элемента; б — при местной краевой нагрузке по всей ширине элемента; в, г — при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок; д — при местной краевой нагрузке на угол элемента; е — при местной нагрузке, приложенной на части длины и ширины элемента; ж — при местной краевой нагрузке, расположенной в пределах выступа стены или простенка; з — при местной краевой нагрузке, расположенной в пределах выступа стены (пилястры); и — сечений сложной формы; 1 — площадь смятия; 2 — расчетная площадь смятия; 3 — минимальная зона армирования сетками, при которой косвенное армирование учитывается в расчете по формуле (104)

при местной краевой нагрузке по всей ширине элемента расчетная площадь A_{loc2} равна площади смятия A_{loc1} (см. черт. 15, б);

при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок в расчетную площадь включается участок шириной, равной глубине заделки прогона или балки, и длиной не более расстояния между серединами пролетов, примыкающих к балке (см. черт. 15, в);

если расстояние между балками превышает двойную ширину элемента, длина расчетной площади определяется как сумма ширины балки и удвоенной ширины элемента (см. черт. 15, г);

при местной краевой нагрузке на угол элемента (см. черт. 15, д) расчетная площадь A_{loc2} равна площади смятия A_{loc1} ;

при местной нагрузке, приложенной на части длины и ширины элемента, расчетная площадь принимается согласно черт. 15, е. При наличии несколь-

ких нагрузок указанного типа расчетные площади ограничиваются линиями, проходящими через середину расстояний между точками приложения двух соседних нагрузок;

при местной краевой нагрузке, расположенной в пределах выступа стены (пилястры) или простенка таврового сечения, расчетная площадь A_{loc2} равна площади смятия A_{loc1} (см. черт. 15, ж);

при определении расчетной площади для сечений сложной формы не должны учитываться участки, связь которых с загруженным участком не обеспечена с необходимой надежностью (см. черт. 15, у).

Примечание. При местной нагрузке от балок, прогонов, перемычек и других элементов, работающих на изгиб, учитываемая в расчете глубина опоры при определении A_{loc1} и A_{loc2} принимается не более 20 см.

3.41. При расчете на местное сжатие элементов из тяжелого бетона с косвенным армированием в виде сварных поперечных сеток должно удовлетворяться условие

$$N \leq R_{b,red} A_{loc1}, \quad (103)$$

где A_{loc1} — площадь смятия;
 $R_{b,red}$ — приведенная призматическая прочность бетона при расчете на местное сжатие, определяемая по формуле

$$R_{b,red} = R_b \varphi_b + \varphi \mu_{xy} R_{s,xy} \varphi_s, \quad (104)$$

здесь $R_{s,xy}$, φ , μ_{xy} — обозначения те же, что и в п. 3.22;

$$\varphi_b = \sqrt[3]{A_{loc2} / A_{loc1}}, \quad (105)$$

но не более 3,5;

φ_s — коэффициент, учитывающий влияние косвенного армирования в зоне местного сжатия; для схем черт. 15, б, д, ж принимается $\varphi_s = 1,0$, при этом косвенное армирование учитывается в расчете при условии, что поперечные сетки установлены на площади не менее ограниченной пунктирными линиями на соответствующих схемах черт. 15; для схем черт. 15, а, в, г, е, у коэффициент φ_s определяется по формуле

$$\varphi_s = 4,5 - 3,5 \frac{A_{loc1}}{A_{ef}}, \quad (106)$$

здесь A_{ef} — площадь бетона, заключенного внутри контура сеток косвенного армирования, считая по их крайним стержням, для которой должно удовлетворяться условие $A_{loc1} < A_{ef} \leq A_{loc2}$.

Расчет на продавливание

3.42. Расчет на продавливание плитных конструкций (без поперечной арматуры) от действия сил, равномерно распределенных на ограниченной площади, должен производиться из условия

$$F \leq \alpha R_{bt} u_m h_0, \quad (107)$$

где F — продавливающая сила;

α — коэффициент, принимаемый равным для бетона:


тяжелого	1,00
мелкозернистого	0,85
легкого	0,80

u_m — среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты сечения.

При определении u_m и F предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, меньшим основанием которой служит площадь действия продавливающей силы, а боковые грани наклонены под углом 45° к горизонтали (черт. 16, а).

Продавливающая сила F принимается равной силе, действующей на пирамиду продавливания, за вычетом нагрузок, приложенных к большему основанию пирамиды продавливания (считая по плоскости расположения растянутой арматуры) и сопротивляющихся продавливанию.

Если схема опирания такова, что продавливание может происходить только по поверхности пирамиды с углом наклона боковых граней более 45° (например, в свайных ростверках, черт. 16, б), правая часть условия (107) определяется для фактической пирамиды продавливания с умножением на h_0/c . При этом значение несущей способности принимается не более значения, соответствующего пирамиде при $c = 0,4 h_0$, где c — длина горизонтальной проекции боковой грани пирамиды продавливания.



Черт. 16. Схемы для расчета железобетонных элементов на продавливание
 а — при наклоне боковых граней пирамиды продавливания под углом 45° ;
 б — то же, более 45°

При установке в пределах пирамиды продавливания хомутов, нормальных к плоскости плиты, расчет должен производиться из условия

$$F \leq F_b + 0,8 F_{sw}, \quad (108)$$

но не более $2 F_b$. Усилие F_b принимается равным правой части неравенства (107), а F_{sw} определяется как сумма всех поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, пересекающими боковые грани расчетной пирамиды продавливания, по формуле

$$F_{sw} = \sum R_{sw} A_{sw}, \quad (109)$$

где R_{sw} не должно превышать значения, соответствующего арматуре класса А-1.

При учете поперечной арматуры значение F_{sw} должно быть не менее $0,5 F_b$.


При расположении хомутов на ограниченном участке вблизи сосредоточенного груза производится дополнительный расчет на продавливание пи-

рамиды с верхним основанием, расположенным по контуру участка с поперечной арматурой, из условия (107).

Поперечная арматура должна удовлетворять требованиям п. 5.29.

Расчет на отрыв

3.43. Расчет железобетонных элементов на отрыв от действия нагрузки, приложенной к его нижней грани или в пределах высоты его сечения (черт. 17), должен производиться из условия



Черт. 17. Схема для расчета железобетонных элементов на отрыв

$$F \left(1 - \frac{h_s}{h_0} \right) \leq \Sigma R_{sw} A_{sw}, \quad (110)$$

где F — отрывающая сила;
 h_s — расстояние от уровня передачи отрывающей силы на элемент до центра тяжести сечения продольной арматуры;
 $\Sigma R_{sw} A_{sw}$ — сумма поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, устанавливаемыми дополнительно по длине зоны отрыва, равной:

$$a = 2h_s + b, \quad (111)$$


здесь b — ширина площадки передачи отрывающей силы.

Значения h_s и b устанавливаются в зависимости от характера и условий приложения отрывающей нагрузки на элемент (через консоли, примыкающие элементы и др.).

Расчет закладных деталей

3.44. Расчет анкеров, приваренных втавр к плоским элементам стальных закладных деталей, на действие изгибающих моментов, нормальных и сдвигающих сил от статической нагрузки, расположенных в одной плоскости симметрии закладной детали (черт. 18), должен производиться по формуле

$$A_{an} = \frac{1,1 \sqrt{N_{an}^2 + \left(\frac{Q_{an}}{\lambda \delta} \right)^2}}{R_s}, \quad (112)$$



Черт. 18. Схема усилий, действующих на закладную деталь

где A_{an} — суммарная площадь поперечного сечения анкеров наиболее напряженного ряда;
 N_{an} — наибольшее растягивающее усилие в одном ряду анкеров, равное:

$$N_{an} = \frac{M}{z} + \frac{N}{n_{an}}; \quad (113)$$

Q_{an} — сдвигающее усилие, приходящееся на один ряд анкеров, равное:

$$Q_{an} = \frac{Q - 0,3N'_{an}}{n_{an}}; \quad (114)$$

N'_{an} — наибольшее сжимающее усилие в одном ряду анкеров, определяемое по формуле

$$N'_{an} = \frac{M}{z} - \frac{N}{n_{an}}. \quad (115)$$

В формулах (112) — (115):

M, N, Q — соответственно момент, нормальная и сдвигающая силы, действующие на закладную деталь; момент определяется относительно оси, расположенной в плоскости наружной грани пластины и проходящей через центр тяжести всех анкеров;

n_{an} — число рядов анкеров вдоль направления сдвигающей силы; если не обеспечивается равномерная передача сдвигающей силы Q на все ряды анкеров, то при определении сдвигающего усилия Q_{an} учитывается не более четырех рядов;

z — расстояние между крайними рядами анкеров;

λ — коэффициент, определяемый при анкерных стержнях диаметром 8—25 мм для тяжелого и мелкозернистого бетонов классов В12,5 — В50 и легкого бетона классов В12,5 — В30 по формуле

$$\lambda = \frac{4,75 \sqrt[3]{R_b}}{(1 + 0,15 A_{an1}) \sqrt{R_s}} \beta, \quad (116)$$

но принимаемый не более 0,7; для тяжелого и мелкозернистого бетонов классов выше В50 коэффициент λ принимается как для класса В50, а для легкого бетона классов выше В30 — как для класса В30,

здесь R_b, R_s — в МПа;

A_{an1} — площадь анкерного стержня наиболее напряженного ряда, см²;

β — коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого	1,0
мелкозернистого групп:	
А	0,8
Б и В	0,7
легкого	$\rho_m / 2300$
$(\rho_m$ — средняя плотность бетона, кг/м ³);	

δ — коэффициент, определяемый по формуле

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega}}, \quad (117)$$

но принимаемый не менее 0,15;

здесь $\omega = 0,3 \frac{N_{an}}{Q_{an}}$ при $N'_{an} > 0$ (имеется прижатие);

$\omega = 0,6 \frac{N}{Q}$ при $N'_{an} \leq 0$ (нет прижатия); если в анкерах отсутствуют растягивающие усилия, коэффициент δ принимается равным единице.

Площадь сечения анкеров остальных рядов должна приниматься равной площади сечения анкеров наиболее напряженного ряда.

В формулах (113) и (115) нормальная сила N считается положительной, если направлена от закладной детали (см. черт. 18), и отрицательной — если направлена к ней. В случаях, когда нормальные усилия N_{an} и N'_{an} , а также сдвигающее усилие Q_{an} при вычислении по формулам (113) — (115) получают отрицательные значения, в формулах (112) — (114) и (117) их принимают равными нулю. Кроме того, если N_{an} получает отрицательное значение, то в формуле (114) принимается $N'_{an} = N$.

При расположении закладной детали на верхней (при бетонировании) поверхности изделия коэффициент λ уменьшается на 20 %, а значение N'_{an} принимается равным нулю.

3.45. В закладной детали с анкерами, приваренными внахлестку под углом от 15 до 30°, наклонные анкера рассчитываются на действие сдвигающей силы (при $Q > N$, где N — отрывающая сила) по формуле

$$A_{an,inc} = \frac{Q - 0,3N'_{an}}{R_s}, \quad (118)$$

где $A_{an,inc}$ — суммарная площадь поперечного сечения наклонных анкеров;

N'_{an} — см. п. 3.44.

При этом должны устанавливаться нормальные анкера, рассчитываемые по формуле (112) при $\lambda = 1,0$ и при значениях Q_{an} , равных 0,1 сдвигающего усилия, определяемого по формуле (114).

3.46. Конструкция сварных закладных деталей с приваренными к ним элементами, передающими нагрузку на закладные детали, должна обеспечивать включение в работу анкерных стержней в соответствии с принятой расчетной схемой. Внешние элементы закладных деталей и их сварные соединения рассчитываются согласно СНиП II-23-81. При расчете пластин и фасонного проката на отрывающую силу принимается, что они шарнирно соединены с нормальными анкерными стержнями. Кроме того, толщина пластины t расчетной закладной детали, к которой привариваются втавр анкера, должна проверяться из условия

$$t \geq 0,25 d_{an} \frac{R_s}{R_{sq}}, \quad (119)$$

где d_{an} — диаметр анкерного стержня, требуемый по расчету;

R_{sq} — расчетное сопротивление стали на срез, принимаемое согласно СНиП II-23-81.

При применении типов сварных соединений, обеспечивающих большую зону включения пластины в работу при вырывании из нее анкерного стержня, и соответствующем обосновании возможна корректировка условия (119) для этих сварных соединений.

Толщина пластины должна также удовлетворять технологическим требованиям по сварке.

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

3.47. Расчет железобетонных элементов на выносливость производится путем сравнения напряжений в бетоне и арматуре с соответствующими расчетными сопротивлениями, умноженными на коэффициенты условий работы γ_{b1} и γ_{s3} , принимаемые соответственно по табл. 16 и 25, а при наличии сварных соединений арматуры — также на коэффициент условий работы γ_{s4} (см. табл. 26).

Напряжения в бетоне и арматуре вычисляются как для упругого тела (по приведенным сечениям) от действия внешних сил и усилия предварительного обжатия P .

Неупругие деформации в сжатой зоне бетона учитываются снижением модуля упругости бетона, принимаемая коэффициенты приведения арматуры к бетону α' равными 25, 20, 15 и 10 для бетона классов соответственно В15, В25, В30, В40 и выше.

В случае, если не соблюдается условие (140) при замене в нем значения $R_{bt,ser}$ на R_{bt} , площадь приведенного сечения определяется без учета растянутой зоны бетона.

3.48. Расчет на выносливость сечений, нормальных к продольной оси элемента, должен производиться из условий:

для сжатого бетона

$$\sigma_{b,max} \leq R_b; \quad (120)$$

для растянутой арматуры

$$\sigma_{s,max} \leq R_s, \quad (121)$$

где $\sigma_{b,max}$, $\sigma_{s,max}$ — максимальные нормальные напряжения соответственно в сжатом бетоне и в растянутой арматуре.

В зоне, проверяемой по сжатому бетону, при действии многократно повторяющейся нагрузки следует избегать возникновения растягивающих напряжений. Сжатая арматура на выносливость не рассчитывается.

3.49. Расчет на выносливость сечений, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из условия, что равнодействующая главных растягивающих напряжений, действующих на уровне центра тяжести приведенного сечения, по длине элемента, должна быть полностью воспринята поперечной арматурой при напряжениях в ней, равных сопротивлению R_s , умноженному на коэффициенты условий работы γ_{s3} и γ_{s4} (см. табл. 25 и 26).

Для элементов, в которых поперечная арматура не предусматривается, должны быть выполнены требования п. 4.11 при замене в условиях (141) и (142) расчетных сопротивлений бетона $R_{b,ser}$ и $R_{bt,ser}$ соответственно расчетными сопротивлениями R_b и R_{bt} , умноженными на коэффициент условий работы γ_{b1} (см. табл. 16).

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН

4.1. Железобетонные элементы рассчитываются по образованию трещин:

нормальных к продольной оси элемента;
наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по образованию трещин,
нормальных к продольной оси элемента

4.2. Для изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых железобетонных элементов усилия, воспринимаемые нормальными к продольной оси сечениями при образовании трещин, определяются исходя из следующих положений:

сечения после деформации остаются плоскими; наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона равно $2 R_{bt,ser}/E_b$;

напряжения в бетоне сжатой зоны (если она имеется) определяются с учетом упругих или неупругих деформаций бетона, при этом наличие неупругих деформаций учитывается уменьшением ядрового расстояния r (см. п. 4.5);

напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны по величине $R_{bt,ser}$;

напряжения в ненапрягаемой арматуре равны алгебраической сумме напряжений, отвечающих приращению деформаций окружающего бетона, и напряжений, вызванных усадкой и ползучестью бетона;

напряжения в напрягаемой арматуре равны алгебраической сумме ее предварительного напряжения (с учетом всех потерь) и напряжения, отвечающего приращению деформаций окружающего бетона.

Указания данного пункта не распространяются на элементы, рассчитываемые на воздействие многократно повторяющейся нагрузки (см. п. 4.10).

4.3. При определении усилий, воспринимаемых сечениями элементов с предварительно напряженной арматурой без анкеров, на длине зоны передачи напряжения l_p (см. п. 2.29) при расчете по образованию трещин должно учитываться снижение предварительного напряжения в арматуре σ_{sp} и σ_{sp} путем умножения на коэффициент γ_{s5} согласно поз. 5 табл. 24.

4.4. Расчет предварительно напряженных центрально-обжатых железобетонных элементов при центральном растяжении силой N должен производиться из условия

$$N \leq N_{crc}. \quad (122)$$

где N_{crc} — усилие, воспринимаемое сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин и определяемое по формуле

$$N_{crc} = R_{bt,ser} (A + 2 \alpha A_s) + P. \quad (123)$$

4.5. Расчет изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых элементов по образованию трещин производится из условия

$$M_r \leq M_{crc}. \quad (124)$$

где M_r — момент внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, относительно оси, параллельной нулевой линии и проходящей через ядровую точку, наиболее удаленную от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется;

M_{crc} — момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин и определяемый по формуле

$$M_{crc} = R_{bt,ser} W_{pl} \pm M_{rp}. \quad (125)$$

здесь M_{rp} — момент усилия P относительно той же оси, что и для определения M_r ; знак момента определяется направлением вращения („плюс“ — когда направления вращения моментов M_{rp} и M_r противоположны; „минус“ — когда направления совпадают).

Усилие P рассматривают:

для предварительно напряженных элементов — как внешнюю сжимающую силу;

для элементов, выполняемых без предварительного напряжения, — как внешнюю растягивающую силу, определяемую по формуле (8), принимая напряжения σ_s и σ'_s в ненапрягаемой арматуре численно равными значениям потерь от усадки бетона по поз. 8 табл. 5 (как для арматуры, натягиваемой на упоры).

Значение M_r определяется по формулам:
для изгибаемых элементов (черт. 19, а)

$$M_r = M; \quad (126)$$

для внецентренно сжатых элементов
(черт. 19, б)

$$M_r = N (e_0 - r); \quad (127)$$

для внецентренно растянутых элементов
(черт. 19, в)

$$M_r = N (e_0 + r). \quad (128)$$


Значения M_{rp} определяются:

при расчете по образованию трещин в зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой от действия усилия предварительного обжатия (см. черт. 19), по формуле

$$M_{rp} = P (e_{op} + r); \quad (129)$$

при расчете по образованию трещин в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия (черт. 20), по формуле

$$M_{rp} = P (e_{op} - r). \quad (130)$$



Черт. 19. Схемы усилий и эпюры напряжений в поперечном сечении элемента при расчете его по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, в зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой от действия усилия предварительного обжатия
 а — при изгибе; б — при внецентренном сжатии; e_0 — при внецентренном растяжении; 1 — ядровая точка; 2 — центр тяжести приведенного сечения

действия внешних нагрузок, но сжатой от действия усилия предварительного обжатия
 а — при изгибе; б — при внецентренном сжатии; e_0 — при внецентренном растяжении; 1 — ядровая точка; 2 — центр тяжести приведенного сечения

В формулах (127) — (130):

r — расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется.

Значение r определяется для элементов: внецентренно сжатых, изгибаемых предварительно напряженных, а также для внецентренно растянутых, если удовлетворяется условие

$$N \leq P, \quad (131)$$

по формуле

$$r = \varphi \frac{W_{red}}{A_{red}}; \quad (132)$$

внецентренно растянутых, если не удовлетворяется условие (131), по формуле

$$r = \frac{W_{pl}}{A + 2\alpha (A_s + A'_s)}; \quad (133)$$


изгибаемых, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, по формуле

$$r = \frac{W_{red}}{A_{red}}. \quad (134)$$

В формулах (132) и (133):

$$\varphi = 1,6 - \frac{\sigma_b}{R_{b,ser}}, \quad (135)$$

но принимается не менее 0,7 и не более 1,0;



Черт.20. Схема усилий и эпюра напряжений в поперечном сечении элемента при расчете его по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия

1 — ядровая точка; 2 — центр тяжести приведенного сечения

здесь σ_b — максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного напряжения, вычисляемое как для упругого тела по приведенному сечению;

W_{pl} — определяется согласно указаниям п. 4.7;

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b}.$$

Для стыковых сечений составных и блочных конструкций, выполняемых без применения клея в швах, при расчете их по образованию трещин (началу раскрытия швов) значение $R_{bt,ser}$ в формулах (123) и (125) принимается равным нулю.

4.6. При расчете по образованию трещин элементов на участках с начальными трещинами в сжатой зоне (см. п. 1.18) значение M_{crc} для зоны, растянутой от действия внешней нагрузки, определенное по формуле (125), необходимо снижать на $\Delta M_{crc} = \lambda M_{crc}$.

Коэффициент λ определяется по формуле

$$\lambda = \left(1,5 - \frac{0,9}{\delta}\right) (1 - \varphi_m), \quad (136)$$

причем при получении отрицательных значений он принимается равным нулю.

В формуле (136):

φ_m — определяется по формуле (168) для зоны с начальными трещинами, но принимается не менее 0,45;

$$\delta = \frac{y}{h - y} \frac{A_s}{A_s + A'_s}, \quad (137)$$

но не более 1,4;

здесь y — расстояние от центра тяжести приведенного сечения до крайнего волокна бетона, растянутого внешней нагрузкой.

Для конструкций, армированных проволоочной арматурой и стержневой арматурой класса А-VI, значение δ , полученное по формуле (137), снижается на 15 %.

4.7. Момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна (с учетом неупругих деформаций растянутого бетона) W_{pl} определяется в предположении отсутствия продольной силы N и усилия предварительного обжатия P по формуле

$$W_{pl} = \frac{2 (I_{b0} + \alpha I_{s0} + \alpha I'_{s0})}{h - x} + S_{b0}. \quad (138)$$

Положение нулевой линии определяется из условия

$$S'_{b0} + \alpha S'_{s0} - \alpha S_{s0} = \frac{(h-x) A_{bt}}{2}. \quad (139)$$

4.8. В конструкциях, армированных предварительно напряженными элементами (например, брусками), при определении усилий, воспринимаемых сечениями при образовании трещин в предварительно напряженных элементах, площадь сечения растянутой зоны бетона, не подверженная предварительно напряжению, в расчете не учитывается.

4.9. При проверке возможности исчерпания несущей способности одновременно с образованием трещин (см. п. 1.19) усилие, воспринимаемое сечением при образовании трещин, определяется по формулам (123) и (125) с заменой значения $R_{bt,ser}$ на $1,2 R_{bt,ser}$ при коэффициенте $\gamma_{sp} = 1,0$ (см. п. 1.27).

4.10. Расчет по образованию трещин при действии многократно повторяющейся нагрузки производится из условия

$$\sigma_{bt} \leq R_{bt,ser}, \quad (140)$$

где σ_{bt} — максимальное нормальное растягивающее напряжение в бетоне, определяемое согласно указаниям п. 3.47.

Расчетное сопротивление бетона растяжению $R_{bt,ser}$ в формулу (140) вводится с коэффициентом условий работы γ_{b1} , принимаемым по табл. 16.

Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента

4.11. Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из условия

$$\sigma_{mt} \leq \gamma_{b4} R_{bt,ser}, \quad (141)$$

где γ_{b4} — коэффициент условий работы бетона (см. табл. 15), определяемый по формуле

$$\gamma_{b4} = \frac{1 - \sigma_{mc} / R_{b,ser}}{0,2 + \alpha B}, \quad (142)$$

но не более 1,0; здесь α — коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого	0,01
мелкозернистого, легкого	
и ячеистого	0,02

B — класс бетона по прочности на сжатие, МПа.

Значение αB следует принимать не менее 0,3.

Значения главных растягивающих и главных сжимающих напряжений в бетоне σ_{mt} и σ_{mc} определяются по формуле

$$\sigma_{mt(mc)} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad (143)$$

где σ_x — нормальное напряжение в бетоне на площадке, перпендикулярной продольной оси элемента, от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия;
 σ_y — нормальное напряжение в бетоне на площадке, параллельной продольной оси элемента, от местного действия опорных реакций, сосредоточенных сил и распределенной нагрузки, а также усилия обжатия вследствие предварительного напряжения хомутов и отогнутых стержней;

τ_{xy} — касательное напряжение в бетоне от внешней нагрузки и усилия обжатия вследствие предварительного напряжения отогнутых стержней.

Напряжения σ_x , σ_y и τ_{xy} определяются как для упругого тела, за исключением касательных напряжений от действия крутящего момента, определяемых по формулам для пластического состояния элемента.

Напряжения σ_x и σ_y подставляются в формулу (143) со знаком „плюс“, если они растягивающие, и со знаком „минус“, если сжимающие. Напряжение σ_{mc} в формуле (142) принимается по абсолютной величине.

Проверка условия (141) производится в центре тяжести приведенного сечения и в местах примыкания сжатых полок к стенке элемента таврового и двутаврового сечений.

При расчете элементов с предварительно напряженной арматурой без анкеров должно учитываться снижение предварительного напряжения σ_{sp} и σ'_{sp} на длине зоны передачи напряжения l_p (см. п. 2.29) путем умножения на коэффициент γ_{s5} согласно поз. 5 табл. 24.

4.12. При действии многократно повторяющейся нагрузки расчет по образованию трещин должен производиться согласно указаниям п. 4.11, при этом расчетные сопротивления бетона $R_{bt,ser}$ и $R_{b,ser}$ вводятся с коэффициентом условий работы γ_{b1} , принимаемым по табл. 16.

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН

4.13. Железобетонные элементы рассчитываются по раскрытию трещин:

нормальных к продольной оси элемента;
 наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента

4.14. Ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, a_{crc} , мм, следует определять по формуле

$$a_{crc} = \delta \varphi_l \eta \frac{\sigma_s}{E_s} 20 (3,5 - 100 \mu) \sqrt[3]{d}, \quad (144)$$

где δ — коэффициент, принимаемый равным для элементов:

изгибаемых и внецентренно сжатых	1,0
растянутых	1,2

φ_l — коэффициент, принимаемый равным при учете:

кратковременных нагрузок и непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок	1,00
многократно повторяющейся нагрузки, а также продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок для конструкций из бетона:	

тяжелого:	
естественной влажности	$\varphi_l = 1,60 - 15\mu$
в водонасыщенном состоянии	1,20
при попеременном водонасыщении и высушивании	1,75

мелкозернистого групп:

А	1,75
Б	2,00
В	1,50
легкого и поризованного	не менее 1,50
ячеистого	2,50

значение φ_l для мелкозернистого, легкого, поризованного и ячеистого бетонов в водонасыщенном состоянии умножают на коэффициент 0,8, а при попеременном водонасыщении и высушивании — на коэффициент 1,2;

η — коэффициент, принимаемый равным:

при стержневой арматуре периодического профиля	1,0
„ стержневой арматуре гладкой	1,3
„ проволочной арматуре периодического профиля и канатах	1,2
„ гладкой арматуре	1,4

σ_s — напряжение в стержнях крайнего ряда арматуры S или (при наличии предварительного напряжения) приращение напряжений от действия внешней нагрузки, определяемое согласно указаниям п. 4.15;

μ — коэффициент армирования сечения, принимаемый равным отношению площади сечения арматуры S к площади сечения бетона (при рабочей высоте h_0 и без учета сжатых свесов полок), но не более 0,02;

d — диаметр арматуры, мм.

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й категории, ширина раскрытия трещин определяется от суммарного действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок при коэффициенте $\varphi_l = 1,0$.

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-й категории, ширина продолжительного раскрытия трещин определяется от действия постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте $\varphi_l > 1,0$. Ширина непродолжительного раскрытия трещин определяется как сумма ширины продолжительного раскрытия и приращения ширины раскрытия от действия кратковременных нагрузок, определяемого при коэффициенте $\varphi_l = 1,0$.

Ширина раскрытия трещин, определенная по формуле (144), корректируется в следующих случаях:

а) если центр тяжести сечения стержней крайнего ряда арматуры S изгибаемых, внецентренно сжатых, внецентренно растянутых при $e_{0,tot} \geq 0,8h_0$ элементов отстоит от наиболее растянутого волокна на расстоянии $a_2 > 0,2h$, значение a_{crc} должно быть увеличено путем умножения на коэффициент δ_a , равный:

$$\delta_a = \frac{20 \frac{a_2}{h} - 1}{3} \quad (145)$$

и принимаемый не более 3;

б) для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из тяжелого и легкого бетонов при $\mu \leq 0,008$ и $M_{r2} < M_0$ ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия всех нагрузок допускается определять по линейной интерполяции меж-

ду значением $a_{crc} = 0$ при моменте M_{crc} и значением a_{crc} , вычисленным согласно указаниям настоящего пункта при моменте $M_0 = M_{crc} + \psi bh^2 R_{bt,ser}$, где $\psi = 15 \mu \alpha / \eta$, но не более 0,6. При этом ширина продолжительного раскрытия трещин от действия постоянных и длительных нагрузок определяется путем умножения найденного значения a_{crc} от действия всех нагрузок на отношение

$$\varphi_{l1} (M_{r1} - M_{rp}) / (M_{r2} - M_{rp}),$$

где $\varphi_{l1} = 1,8 \varphi_l \frac{M_{crc}}{M_{r2}}$, но не менее φ_l .

Здесь μ, η — то же, что и в формуле (144);

M_{r1}, M_{r2} — моменты M_r соответственно от действия постоянных и длительных и от всех нагрузок (см. п. 4.5);

в) для элементов из легкого и поризованного бетонов классов В7,5 и ниже значение a_{crc} должно быть увеличено на 20 %.

4.15. Напряжения в растянутой арматуре (или приращения напряжений) σ_s должны определяться по формулам для элементов:

центрально-растянутых

$$\sigma_s = \frac{N-P}{A_s}; \quad (146)$$

изгибаемых

$$\sigma_s = \frac{M-P(z - e_{sp})}{A_s z}; \quad (147)$$

внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых при $e_{0,tot} \geq 0,8 h_0$

$$\sigma_s = \frac{N(e_s \pm z) - P(z - e_{sp})}{A_s z}. \quad (148)$$

Для внецентренно растянутых элементов при $e_{0,tot} < 0,8 h_0$ значение σ_s определяется по формуле (148), принимая $z = z_s$ (где z_s — расстояние между центрами тяжести арматуры S и S').

Для элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, значение усилия предварительного обжатия P допускается принимать равным нулю.

В формуле (148) знак „плюс“ принимается при внецентренном растяжении, а знак „минус“ — при внецентренном сжатии. При расположении растягивающей продольной силы N между центрами тяжести арматуры S и S' значение e_s принимается со знаком „минус“.

В формулах (147) и (148):

z — расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры S до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое согласно указаниям п. 4.28.

При расположении растянутой арматуры в несколько рядов по высоте сечения в изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых элементах при $e_{0,tot} \geq 0,8 h_0$ напряжения σ_s ,

подсчитанные по формулам (147) и (148), должны умножаться на коэффициент δ_n , равный:

$$\delta_n = \frac{h - x - a_2}{h - x - a_1}, \quad (149)$$

где $x = \xi h_0$; значение ξ определяется по формуле (161);

a_1, a_2 — расстояния от центра тяжести площади сечения соответственно всей арматуры S и крайнего ряда стержней до наиболее растянутого волокна бетона.

Значение напряжения $\sigma_s + \sigma_{sp}$, а при многорядной растянутой арматуре $\delta_n \sigma_s + \sigma_{sp}$ не должно превышать $R_{s,ser}$.

На участках элементов, имеющих начальные трещины в сжатой зоне (см. п. 1.18), значение усилия предварительного обжатия P следует снижать на величину ΔP , определяемую по формуле

$$\Delta P = \lambda P, \quad (150)$$

где λ определяется по формуле (136).

4.16. Глубина начальных трещин h_{crc} в сжатой зоне (см. п. 1.18) должна быть не более $0,5 h_0$.

Значение h_{crc} определяется по формуле

$$h_{crc} = h - (1,2 + \varphi_m) \xi h_0. \quad (151)$$

Значение ξ определяется по формуле (161), φ_m — по формуле (168) для зоны с начальными трещинами.

Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента

4.17. Ширина раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, при армировании хомутами, нормальными к продольной оси, должна определяться по формуле

$$a_{crc} = \varphi_l \frac{0,6 \sigma_{sw} d_w \eta}{E_s \frac{d_w}{h_0} + 0,15 E_b (1 + 2\alpha \mu_w)}, \quad (152)$$

где φ_l — коэффициент, принимаемый равным при учете:

кратковременных нагрузок и непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок 1,00
 многократно повторяющейся нагрузки, а также продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок для конструкций из бетона:
 тяжелого:

естественной влажности 1,50
 в водонасыщенном состоянии 1,20
 при попеременном водонасыщении и высушивании 1,75

мелкозернистого, легкого, поризованного, ячеистого — то же, что и в формуле (144);

η — то же, что и в формуле (144);

d_w — диаметр хомутов;

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b}; \quad \mu_w = \frac{A_{sw}}{b s}.$$

Напряжение в хомутах определяется по формуле

$$\sigma_{sw} = \frac{Q - Q_{b1}}{A_{sw} h_0} s; \quad (153)$$

значение напряжения σ_{sw} не должно превышать $R_{s,ser}$;

здесь Q и Q_{b1} — соответственно левая и правая части условия (84) при замене значения R_{bt} на $R_{bt,ser}$, при этом коэффициент φ_{b4} умножается на 0,8.

При отсутствии в рассматриваемой зоне действия поперечных сил нормальных трещин, т. е. если выполняется условие (124), допускается учитывать повышение поперечного усилия Q_{b1} , воспринимаемого элементом по расчету из условия (141).

Расчетные сопротивления $R_{bt,ser}$ и $R_{b,ser}$ не должны превышать значений, соответствующих бетону класса В30.

Для элементов из легкого бетона класса В7,5 и ниже значение a_{crc} , вычисленное по формуле (152), должно быть увеличено на 30%.

При определении ширины непродолжительного и продолжительного раскрытия наклонных трещин должны учитываться указания п. 4.14 об учете длительности действия нагрузок.

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ЗАКРЫТИЮ ТРЕЩИН

4.18. Железобетонные элементы должны рассчитываться по закрытию (зажатию) трещин: нормальных к продольной оси элемента; наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента

4.19. Для обеспечения надежного закрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, при действии постоянных и длительных нагрузок должны соблюдаться следующие требования:

а) в напрягаемой арматуре S от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны возникать необратимые деформации, что обеспечивается соблюдением условия

$$\sigma_{sp} + \sigma_s \leq 0,8 R_{s,ser}, \quad (154)$$

где σ_s — приращение напряжения в напрягаемой арматуре S от действия внешних нагрузок, определяемое по формулам (146) — (148);

б) сечение элемента с трещиной в растянутой зоне от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок должно оставаться обжатым при действии постоянных и длительных нагрузок с нормальными напряжениями сжатия σ_b на растягиваемой внешними нагрузками грани элемента не менее 0,5 МПа, при этом величина σ_b определяется как для упругого тела от действия внешних нагрузок и усилия предварительного обжатия.

4.20. Для участков элементов, имеющих начальные трещины в сжатой зоне (см. п. 1.18), значение

σ_{sp} в формуле (154) умножается на коэффициент, равный $1 - \lambda$, а величина P при определении напряжения σ_b умножается на коэффициент, равный $1,1(1 - \lambda)$, но не более 1,0, где значения λ определяются согласно указаниям п. 4.6.

Расчет по закрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента

4.21. Для обеспечения надежного закрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, оба главных напряжения в бетоне, определяемые согласно указаниям п. 4.11 на уровне центра тяжести приведенного сечения при действии постоянных и длительных нагрузок, должны быть сжимающими и по величине не менее 0,5 МПа.

Указанное требование обеспечивается с помощью предварительно напряженной поперечной арматуры (хомутов или отогнутых стержней).

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

4.22. Деформации (прогибы, углы поворота) элементов железобетонных конструкций следует вычислять по формулам строительной механики, определяя входящие в них значения кривизны согласно указаниям пп. 4.23 — 4.30.

Величина кривизны и деформаций железобетонных элементов отсчитывается от их начального состояния, при наличии предварительного напряжения — от состояния до обжатия.

Начальная кривизна самонапряженных элементов определяется с учетом содержания и положения продольной арматуры относительно бетонного сечения и величины обжатия бетона.

4.23. Кривизна определяется:

а) для участков элемента, где в растянутой зоне не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, — как для сплошного тела;

б) для участков элемента, где в растянутой зоне имеются трещины, нормальные к продольной оси, — как отношение разности средних деформаций крайнего волокна сжатой зоны бетона и продольной растянутой арматуры к рабочей высоте сечения элемента.

Элементы или участки элементов рассматриваются без трещин в растянутой зоне, если трещины не образуются при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок или если они закрыты при действии постоянных и длительных нагрузок, при этом нагрузки вводятся в расчет с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,0$.

Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне

4.24. На участках, где не образуются нормальные к продольной оси трещины, полная величина кривизны изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов должна определяться по формуле

$$\frac{1}{r} = \left(\frac{1}{r}\right)_1 + \left(\frac{1}{r}\right)_2 - \left(\frac{1}{r}\right)_3 - \left(\frac{1}{r}\right)_4, \quad (155)$$

где $\left(\frac{1}{r}\right)_1, \left(\frac{1}{r}\right)_2$ — кривизна соответственно от кратковременных (определяемых согласно указаниям п. 1.12) и от постоянных и длительных временных нагрузок (без учета усилия P), определяемая по формулам:

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{1}{r}\right)_1 &= \frac{M}{\varphi_{b1} E_b I_{red}}; \\ \left(\frac{1}{r}\right)_2 &= \frac{M \varphi_{b2}}{\varphi_{b1} E_b I_{red}} \end{aligned} \right\} \quad (156)$$

здесь M — момент от соответствующей внешней нагрузки (кратковременной, длительной) относительно оси, нормальной к плоскости действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести приведенного сечения;
 φ_{b1} — коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона и принимаемый для бетонов:

тяжелого, мелкозернистого, легкого при плотном мелком заполнителе, а также ячеистого (для двуслойных предварительно напряженных конструкций из ячеистого и тяжелого бетонов) 0,85
легкого при пористом мелком заполнителе, поризованного 0,70

φ_{b2} — коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести бетона на деформации элемента без трещин и принимаемый по табл. 34;

$\left(\frac{1}{r}\right)_3$ — кривизна, обусловленная выгибом элемента от кратковременного действия усилия предварительного обжатия P и определяемая по формуле

$$\left(\frac{1}{r}\right)_3 = \frac{P e_{op}}{\varphi_{b1} E_b I_{red}}; \quad (157)$$

$\left(\frac{1}{r}\right)_4$ — кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона от усилия предварительного обжатия и определяемая по формуле

$$\left(\frac{1}{r}\right)_4 = \frac{\epsilon_b - \epsilon'_b}{h_0}, \quad (158)$$

здесь ϵ_b, ϵ'_b — относительные деформации бетона, вызванные его усадкой и ползучестью от усилия предварительного обжатия и определяемые соответственно на уровне центра тяжести растянутой продольной арматуры и крайнего сжатого волокна бетона по формулам:

$$\epsilon_b = \frac{\sigma_b}{E_s}; \quad \epsilon'_b = \frac{\sigma'_b}{E_s}. \quad (159)$$

Значение σ_b принимается численно равным сумме потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона по поз. 6, 8 и 9 табл. 5 для арматуры растянутой зоны, а σ_b — то же для напрягаемой арматуры, если бы она имелась на уровне крайнего сжатого волокна бетона.

Т а б л и ц а 34

Длительность действия нагрузки	Коэффициент φ_{b2} , учитывающий влияние длительной ползучести бетона на деформации элемента без трещин, для конструкций из бетона			
	тяжелого, легкого, поризованного, ячеистого (для двуслойных предварительно напряженных конструкций из ячеистого и тяжелого бетонов)	мелкозернистого групп		
		А	Б	В
1. Непродолжительное действие	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Продолжительное действие при влажности воздуха окружающей среды, %:				
а) 40—75	2,0	2,6	3,0	2,0
б) ниже 40	3,0	3,9	4,5	3,0

Примечания: 1. Влажность воздуха окружающей среды принимается согласно указаниям п. 1.8.
 2. Группы мелкозернистого бетона приведены в п. 2.3.
 3. При попеременном водонасыщении и высушивании бетона значение φ_{b2} при продолжительном действии нагрузки следует умножать на коэффициент 1,2.
 4. При влажности воздуха окружающей среды свыше 75 % и при загрузке бетона в водонасыщенном состоянии значения φ_{b2} по поз. 2а настоящей таблицы следует умножать на коэффициент 0,8.

При этом сумма $(\frac{1}{r})_3 + (\frac{1}{r})_4$ принимается не менее $\frac{P e_{op} \varphi_{b2}}{\varphi_{b1} E_b I_{red}}$. Для элементов без предварительного напряжения значения кривизны $(\frac{1}{r})_3$ и $(\frac{1}{r})_4$ допускается принимать равными нулю.

4.25. При определении кривизны элементов с начальными трещинами в сжатой зоне (см. п. 1.18) значения $(\frac{1}{r})_1$, $(\frac{1}{r})_2$ и $(\frac{1}{r})_3$, определенные по формулам (156) и (157), должны быть увеличены на 15 %, а значение $(\frac{1}{r})_4$, определенное по формуле (158), на 25 %.

4.26. На участках, где образуются нормальные трещины в растянутой зоне, но при действии рассматриваемой нагрузки обеспечено их закрытие, значения кривизны $(\frac{1}{r})_1$, $(\frac{1}{r})_2$ и $(\frac{1}{r})_3$, входящие в формулу (155), увеличиваются на 20 %.

Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне

4.27. На участках, где в растянутой зоне образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, кривизна изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых при $e_{0, tot} \geq 0,8 h_0$ элементов прямоугольного, таврового и двутаврового (коробчатого) сечений должна определяться по формуле

$$\frac{1}{r} = \frac{M}{h_0 z} \left[\frac{\psi_s}{E_s A_s} + \frac{\psi_b}{(\varphi_f + \xi) b h_0 E_b \nu} \right] - \frac{N_{tot}}{h_0} \frac{\psi_s}{E_s A_s} \quad (160)$$

где M — момент относительно оси, нормальной к плоскости действия момента и проходящей через центр тяжести площади сечения арматуры S , от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, и от усилия предварительного обжатия P ;

z — расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры S до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое согласно указаниям п. 4.28;

ψ_s — коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона на участке с трещинами и определяемый согласно указаниям п. 4.29;

ψ_b — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения деформаций крайнего сжатого волокна бетона по длине участка с трещинами и принимаемый равным:

для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов класса выше В7,5 0,9
 для легкого, поризованного и ячеистого бетонов класса В7,5 и ниже 0,7
 для конструкций, рассчитываемых на действие многократно повторяющейся нагрузки, независимо от вида и класса бетона 1,0

φ_f — коэффициент, определяемый по формуле (164);

ξ — относительная высота сжатой зоны бетона, определяемая согласно указаниям п. 4.28;

ν — коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние бетона сжатой зоны и принимаемый по табл. 35;

N_{tot} — равнодействующая продольной силы N и усилия предварительного обжатия P (при внецентренном растяжении сила N принимается со знаком „минус“).

Для элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, усилие P допускается принимать равным нулю.

При определении кривизны элементов на участках с начальными трещинами в сжатой зоне (см. п. 1.18) значение P снижается на величину ΔP , определяемую по формуле (150).

Таблица 35

Длительность действия нагрузки	Коэффициент ν , характеризующий упругопластическое состояние бетона сжатой зоны, для конструкций из бетона					
	тяжелого, легкого	поризованного	мелкозернистого групп			ячеистого
			А	Б	В	
1. Непродолжительное действие	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2. Продолжительное действие при влажности воздуха окружающей среды, %:						
	а) 40—75	0,15	0,07	0,10	0,08	0,15
б) ниже 40	0,10	0,04	0,07	0,05	0,10	0,10

Примечания: 1. Влажность воздуха окружающей среды принимается согласно указаниям п. 1.8.

2. Виды мелкозернистого бетона приведены в п. 2.3.

3. При попеременном водонасыщении и высушивании бетона сжатой зоны значения ν при продолжительном действии нагрузки следует разделить на коэффициент 1,2.

4. При влажности воздуха окружающей среды выше 75 % и при загрузке бетона в водонасыщенном состоянии значения ν по поз. 2а настоящей таблицы следует разделить на коэффициент 0,8.

Для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из тяжелого бетона при $M_{crc} < M_{r2} < (M_{crc} + \psi bh^2 R_{bt,ser})$ кривизну от момента M_{r2} допускается определять по линейной интерполяции между значениями кривизны, определенными при моменте M_{crc} как для сплошного упругого тела согласно указаниям пп. 4.24 — 4.26 и при моменте $M_{crc} + \psi bh^2 R_{bt,ser}$ согласно указаниям настоящего пункта. Коэффициент ψ принимается согласно указаниям п. 4.146 с уменьшением его значения в два раза при учете продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок.

4.28. Значение ξ вычисляется по формуле

$$\xi = \frac{1}{\beta + \frac{1+5(\delta+\lambda)}{10\mu\alpha}} \pm \frac{1,5 + \varphi_f}{11,5 \frac{e_{s,tot}}{h_0} \mp 5}, \quad (161)$$

но принимается не более 1,0.

Для второго слагаемого правой части формулы (161) верхние знаки принимаются при сжимающем, а нижние — при растягивающем усилии N_{tot} (см. п. 4.27).

В формуле (161):

β — коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого и легкого	1,8
мелкозернистого	1,6
ячеистого и поризованного	1,4

$$\delta = \frac{M}{bh_0^2 R_{b,ser}}; \quad (162)$$

$$\lambda = \varphi_f \left(1 - \frac{h'_f}{2h_0}\right); \quad (163)$$

$$\varphi_f = \frac{(b'_f - b) h'_f + \frac{\alpha}{2\nu} A'_s}{bh_0}; \quad (164)$$

$e_{s,tot}$ — эксцентриситет силы N_{tot} относительно центра тяжести площади сечения арматуры S ; соответствует моменту M (см. п. 4.27) и определяется по формуле

$$e_{s,tot} = \frac{M}{N_{tot}}. \quad (165)$$

Значение z вычисляется по формуле

$$z = h_0 \left[1 - \frac{\frac{h'_f}{h_0} \varphi_f + \xi^2}{2(\varphi_f + \xi)} \right]. \quad (166)$$

Для внецентренно сжатых элементов значение z должно приниматься не более $0,97e_{s,tot}$.

Для элементов прямоугольного сечения и таврового с полкой в растянутой зоне в формулы (163) и (166) вместо h'_f подставляются значения $2a'$ или $h'_f = 0$ соответственно при наличии или отсутствии арматуры S' .

Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне,

при $\xi < \frac{h'_f}{h_0}$ производится как прямоугольных шириной b'_f .

Расчетная ширина полки b'_f определяется согласно указаниям п. 3.16.

4.29. Коэффициент ψ_s для элементов из тяжелого, мелкозернистого, легкого бетонов и двуслойных предварительно напряженных конструкций из ячеистого и тяжелого бетонов определяется по формуле

$$\psi_s = 1,25 - \varphi_{Is} \varphi_m -$$

$$\frac{1 - \varphi_m^2}{(3,5 - 1,8 \varphi_m) e_{s,tot} / h_0}, \quad (167)$$

но не более 1,0, при этом следует принимать

$$e_{s,tot} / h_0 \geq 1,2 / \varphi_{Is}.$$

Для изгибаемых элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, последний член в правой части формулы (167) допускается принимать равным нулю.

В формуле (167):

φ_{Is} — коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки и принимаемый по табл. 36;

$e_{s,tot}$ — см. формулу (165);

$$\varphi_m = \frac{R_{bt,ser} W_{pl}}{|\pm M_r \mp M_{rp}|}, \quad (168)$$

но не более 1,0;

здесь W_{pl} — см. формулу (138);

M_r, M_{rp} — см. п. 4.5, при этом за положительные принимаются моменты, вызывающие растяжение в арматуре S .

Т а б л и ц а 36

Длительность действия нагрузки	Коэффициент ψ_s при классе бетона	
	выше В7,5	В7,5 и ниже
1. Непродолжительное действие при арматуре: а) стержневой: гладкой периодического профиля	1,0	0,7
	1,1	0,8
	1,0	0,7
б) проволочной	1,0	0,7
2. Продолжительное действие (независимо от вида арматуры)	0,8	0,6

Для однослойных конструкций из ячеистого бетона (без предварительного напряжения) значение ψ_s вычисляется по формуле

$$\psi_s = 0,5 + \varphi_l \frac{M}{M_{ser}}, \quad (169)$$

где M_{ser} — момент, воспринимаемый сечением элемента из расчета по прочности при расчетных сопротивлениях арматуры и бетона для предельных состояний второй группы;

φ_l — коэффициент, принимаемый равным:

при непродолжительном действии нагрузки для арматуры периодического профиля	0,6
то же, для гладкой арматуры	0,7
при продолжительном действии нагрузки независимо от профиля арматуры	0,8

Для конструкций, рассчитываемых на выносливость, значение коэффициента ψ_s принимается во всех случаях равным 1,0.

4.30. Полная кривизна $\frac{1}{r}$ для участка с трещинами в растянутой зоне должна определяться по формуле

$$\frac{1}{r} = \left(\frac{1}{r}\right)_1 - \left(\frac{1}{r}\right)_2 + \left(\frac{1}{r}\right)_3 - \left(\frac{1}{r}\right)_4, \quad (170)$$

где $\left(\frac{1}{r}\right)_1$ — кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки, на которую производится расчет по деформациям согласно указаниям п. 1.20;

$\left(\frac{1}{r}\right)_2$ — кривизна от непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

$\left(\frac{1}{r}\right)_3$ — кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

$\left(\frac{1}{r}\right)_4$ — кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона от усилия предварительного обжатия и определяемая по формуле (158) согласно указаниям п. 4.25.

Кривизна $\left(\frac{1}{r}\right)_1, \left(\frac{1}{r}\right)_2$ и $\left(\frac{1}{r}\right)_3$ определяется по формуле (160), при этом $\left(\frac{1}{r}\right)_1$ и $\left(\frac{1}{r}\right)_2$ вычисляются при значениях ψ_s и ν , отвечающих непродолжительному действию нагрузки, а $\left(\frac{1}{r}\right)_3$ — при ψ_s и ν , отвечающих продолжительному действию нагрузки. Если значения $\left(\frac{1}{r}\right)_2$ и $\left(\frac{1}{r}\right)_3$ оказываются отрицательными, то они принимаются равными нулю.

Определение прогибов

4.31. Прогиб f_m , обусловленный деформацией изгиба, определяется по формуле


$$f_m = \int_0^l \bar{M}_x \left(\frac{1}{r}\right)_x dx, \quad (171)$$

где \bar{M}_x — изгибающий момент в сечении x от действия единичной силы, приложенной по направлению искомого перемещения элемента в сечении x по длине пролета, для которого определяется прогиб;

$\left(\frac{1}{r}\right)_x$ — полная кривизна элемента в сечении x от нагрузки, при которой определяется прогиб; значения $\frac{1}{r}$ определяются по формулам (155) и (170) соответственно для участков без трещин и с трещинами; знак $\frac{1}{r}$ принимается в соответствии с эпюрой кривизны.

Для изгибаемых элементов постоянного сечения без предварительного напряжения арматуры, имеющих трещины, на каждом участке, в пределах которого изгибающий момент не меняет знака, кривизну допускается вычислять для наиболее напряженного сечения, принимая ее для остальных сечений такого участка изменяющейся пропорционально значениям изгибающего момента (черт. 21).

Черт. 21. Эпюры изгибающих моментов и кривизны для железобетонных элементов постоянного сечения
а — схема расположения нагрузки; б — эпюра изгибающих моментов; в — эпюра кривизны



4.32. Для изгибаемых элементов при $\frac{l}{h} < 10$ необходимо учитывать влияние поперечных сил на их прогиб. В этом случае полный прогиб f_{tot} равен сумме прогибов, обусловленных соответственно деформацией изгиба f_m и деформацией сдвига f_q .

4.33. Прогиб f_q , обусловленный деформацией сдвига, определяется по формуле

$$f_q = \int_0^l \bar{Q}_x \gamma_x dx, \quad (172)$$

где \bar{Q}_x — поперечная сила в сечении x от действия по направлению искомого перемещения единичной силы, приложенной в сечении, где определяется прогиб;

γ_x — деформация сдвига, определяемая по формуле

$$\gamma_x = \frac{1,5 Q_x \varphi_{b2}}{G b h_0} \varphi_{crc}, \quad (173)$$

здесь Q_x — поперечная сила в сечении x от действия внешней нагрузки;

G — модуль сдвига бетона (см. п. 2.16);

φ_{b2} — коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести бетона и принимаемый по табл. 34;

φ_{crc} — коэффициент, учитывающий влияние трещин на деформации сдвига и принимаемый равным: на участках по длине элемента, где отсутствуют нормальные и наклонные к продольной оси элемента трещины, — 1,0; на участках, где имеются только наклонные к продольной оси элемента трещины, — 4,8; на участках, где имеются только нормальные или нормальные и наклонные к продольной оси элемента трещины, — по формуле

$$\varphi_{crc} = \frac{3 E_b I_{red}}{M_x} \left(\frac{1}{r}\right)_x, \quad (174)$$

где $M_x, \left(\frac{1}{r}\right)_x$ — соответственно момент от внешней нагрузки и полная кривизна в сечении x от нагрузки, при которой определяется прогиб.

4.34. Для сплошных плит толщиной менее 25 см (кроме опертых по контуру), армированных плоскими сетками, с трещинами в растянутой зоне значения прогибов, подсчитанные по формуле (171),

умножаются на коэффициент $\left(\frac{h_0}{h_0 - 0,7}\right)^3$, принимаемый не более 1,5, где h_0 — в см.

4.35. При расчете элементов с однорядным армированием (черт. 22) методом конечных элементов (или другими математическими методами) вместо уравнения (160) допускается использовать симметризованную систему физических зависимостей в виде:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{r} &= B_{11} M + B_{12} N; \\ \epsilon_0 &= B_{12} M + B_{22} N, \end{aligned} \right\} \quad (175)$$

где $M = M_{act} \mp P e_{op}; \quad (176)$

$N = \pm N_{act} - P; \quad (177)$

$$B_{11} = \frac{1}{(z_s + z_b)^2} \left[\frac{\psi_b}{(\varphi_f + \xi) b h_0 E_b \tilde{\nu}} + \frac{\psi_s}{E_s A_s} \right]; \quad (178)$$

$$B_{12} = \frac{1}{(z_s + z_b)^2} \left[\frac{\psi_s z_b}{E_s A_s} - \frac{\psi_b z_s}{(\varphi_f + \xi) b h_0 E_b \tilde{\nu}} \right]; \quad (179)$$

$$B_{22} = \frac{1}{(z_s + z_b)^2} \left[\frac{\psi_b z_s^2}{(\varphi_f + \xi) b h_0 E_b \tilde{\nu}} + \frac{\psi_s z_b^2}{E_s A_s} \right]; \quad (180)$$

$$\tilde{\nu} = 2 \nu; \quad (181)$$

ϵ_0 — удлинения или укорочения вдоль оси y ;

M_{act} — момент внешних сил, расположенных по одну сторону рассматриваемого сечения, относительно оси y ;

N_{act} — внешняя продольная сила, приложенная на уровне оси y и принимаемая при растяжении со знаком „плюс“;

z_s, z_b — расстояния от оси y до точки приложения равнодействующей усилий соответственно в растянутой арматуре и в сжатом бетоне;

ξ — определяется согласно указаниям п. 4.28;


ν — коэффициент, принимаемый по табл. 35;

φ_f — коэффициент, определяемый по формуле (164) без учета арматуры, расположенной в сжатой зоне сечения;

ψ_s — определяется согласно указаниям п. 4.29;

ψ_b — определяется согласно указаниям п. 4.27.

Ось y располагается в пределах рабочей высоты сечения исходя из удобства расчетной схемы. Если ось y располагается выше центра тяжести площади сечения сжатой зоны, то величину z_b следует принимать отрицательной.



Черт. 22. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси элемента, с однорядным армированием при расчете по деформациям

Для второго слагаемого в формуле (176) знак „минус“ принимается, если усилие P приложено ниже оси y ; если усилие P приложено выше оси y , то следует принимать знак „плюс“.

Для первого слагаемого в формуле (177) знак „плюс“ принимается при растягивающем, а знак „минус“ — при сжимающем усилении N_{act} .

4.36. При расчете элементов с многорядным расположением арматуры (черт. 23) рекомендуется использовать общую систему физических зависимостей вида:

$$\left. \begin{aligned} M &= D_{11} \frac{1}{r} + D_{12} \epsilon_0 ; \\ N &= D_{12} \frac{1}{r} + D_{22} \epsilon_0 , \end{aligned} \right\} \quad (182)$$

где

$$D_{11} = \sum_{i=1}^n \frac{E_{si}}{\psi_{si}} A_{si} z_{si}^2 + \sum_{j=1}^k E_{sj} A'_{sj} z_{sj}^2 + (\varphi_f + \xi_1) \frac{bh_0 E_b \tilde{\nu}}{\psi_b} z_b^2 ; \quad (183)$$

$$D_{12} = \sum_{i=1}^n \frac{E_{si}}{\psi_{si}} A_{si} z_{si} + \sum_{j=1}^k E_{sj} A'_{sj} z_{sj} + (\varphi_f + \xi_1) \frac{bh_0 E_b \tilde{\nu}}{\psi_b} z_b ; \quad (184)$$


$$D_{22} = \sum_{i=1}^n \frac{E_{si}}{\psi_{si}} A_{si} + \sum_{j=1}^k E_{sj} A'_{sj} + (\varphi_f + \xi_1) \frac{bh_0 E_b \tilde{\nu}}{\psi_b} ; \quad (185)$$

i — порядковый номер стержня продольной растянутой арматуры;
 j — то же, сжатой арматуры;
 ξ_1 — относительная высота сжатой зоны сечения, равная $\xi_1 = \frac{x}{h_{01}}$;

φ_f — вычисляется по формуле (164) без учета арматуры S' ;

z_{si}, z_{sj} — расстояния от центра тяжести i -й и j -й арматуры до оси y .

В формуле (184) значения z_{si}, z_{sj}, z_b принимаются положительными, если откладываются ниже



Черт. 23. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси элемента, с многорядным армированием при расчете по деформациям

оси y . В противном случае их следует принимать с отрицательным знаком.

Значения ξ_1 и ψ_{si} для зависимостей (183) — (185) допускается определять согласно указаниям пп. 4.28 и 4.29, заменяя в расчетных формулах h_0 на h_{01} , F_a на $\sum F_{ai} \frac{h_{0i} - 1,3x}{h_{01} - 1,3x}$ (при определении μ), φ_m на $\varphi_{mi} = \varphi_m \frac{h_{01}}{h_{0i}}$.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для обеспечения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

5.2. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий принятой технологии изготовления конструкций.

Кроме того, размеры сечения элементов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояния между стержнями и т. п.) и анкеровки арматуры.

5.3. Толщина монолитных плит должна приниматься, мм, не менее:

для покрытий	40
„ междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий	50
для междуэтажных перекрытий производственных зданий	60
для плит из легкого бетона класса В7,5 и ниже во всех случаях	70

Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условия обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты (см. пп. 5.4 — 5.12).

Размеры сечений внецентренно сжатых элементов должны приниматься такими, чтобы их гибкость l_0/i в любом направлении, как правило, не превышала:

для железобетонных элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов	200
для колонн, являющихся элементами зданий	120
для бетонных элементов из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов	90
для бетонных и железобетонных элементов из ячеистого бетона	70

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА

5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.

5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:

в плитах и стенках толщиной, мм:	
до 100 включ.	10
св. 100	15
в балках и ребрах высотой, мм:	
менее 250	15
250 и более	20
в колоннах	20
в фундаментных балках	30
в фундаментах:	
сборных	30
монолитных при наличии бетонной подготовки	35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки	70

В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) — не менее 25 мм.

В однослойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех случаях принимается не менее 25 мм.

5.6. Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее, мм:

при высоте сечения элемента менее 250 мм	10
" " " " " равной 250 мм	15

В элементах из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже, из ячеистого бетона независимо от высоты сечения толщина защитного слоя бетона для поперечной арматуры принимается не менее 15 мм.

5.7. Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжений (см. п. 2.29) должна составлять не менее:

для стержневой арматуры классов А-IV, А-IIIв	2d
для стержневой арматуры классов А-V, А-VI	3d
для арматурных канатов	2d

(где d — в мм).

Кроме того, толщина защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента должна быть не менее 40 мм — для стержневой арматуры всех классов и не менее 20 мм — для арматурных канатов.

Допускается защитный слой бетона сечения у опоры для напрягаемой арматуры с анкерами и без них принимать таким же, как для сечения в пролете, в следующих случаях:

а) для предварительно напряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий

при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов) согласно указаниям п. 5.61;

б) в плитах, панелях, настилах и опорах ЛЭП при условии постановки у концов дополнительной поперечной арматуры (корытообразных сварных сеток или замкнутых хомутов), предусмотренной п. 5.61.

5.8. В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до поверхности канала должно приниматься не менее 40 мм и не менее ширины канала; указанное расстояние до боковых граней элемента должно быть, кроме того, не менее половины высоты канала.

При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента толщина защитного слоя бетона, образуемого последующим торкретированием или иным способом, должна приниматься не менее 20 мм.

5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м — на 10 мм, до 12 м — на 15 мм, свыше 12 м — на 20 мм.

5.10. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям пп. 5.5 и 5.6.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ СТЕЖНЯМИ АРМАТУРЫ

5.11. Расстояния в свету между стержнями арматуры (или оболочками каналов) по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси; для предварительно напряженных конструкций должны также учитываться степень местного обжатия бетона и габариты натяжного оборудования (домкратов, зажимов и т. п.). В элементах, изготовляемых с помощью виброштампующих машин или штыковых вибраторов, должно быть обеспечено свободное прохождение между арматурными стержнями элементов этих машин или наконечников вибраторов, уплотняющих бетонную смесь.

5.12. Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной ненапрягаемой арматуры либо напрягаемой арматуры, натягиваемой на упоры, а также между продольными стержнями соседних плоских сварных каркасов должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней, а также:

а) если стержни при бетонировании занимают горизонтальное или наклонное положение — не менее: для нижней арматуры — 25 мм, для верхней — 30 мм; при расположении нижней арматуры более чем в два ряда по высоте расстояние между стержнями в горизонтальном направлении (кроме стержней двух нижних рядов) должно быть не менее 50 мм;

б) если стержни при бетонировании занимают вертикальное положение — не менее 50 мм; при систематическом контроле фракционирования заполнителей бетона это расстояние может быть уменьшено до 35 мм, но при этом должно быть не менее полуторакратного наибольшего размера крупного заполнителя.

При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними).

В элементах с напрягаемой арматурой, натягиваемой на бетон (за исключением непрерывно армированных конструкций), расстояние в свету между каналами для арматуры должно быть, как правило, не менее диаметра канала и во всяком случае не менее 50 мм.

Примечание. Расстояние в свету между стержнями периодического профиля принимается по номинальному диаметру без учета выступов и ребер.

АНКЕРОВКА НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ

5.13. Стержни периодического профиля, а также гладкие стержни, применяемые в сварных каркасах и сетках, выполняются без крюков. Растянутые гладкие стержни вязаных каркасов и сеток должны заканчиваться крюками, лапками или петлями.

5.14. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением, на длину не менее l_{an} , определяемую по формуле

$$l_{an} = (\omega_{an} \frac{R_s}{R_b} + \Delta \lambda_{an}) d, \quad (186)$$

но не менее $l_{an} = \lambda_{an} d$, где значения ω_{an} , $\Delta \lambda_{an}$ и λ_{an} , а также допускаемые минимальные величины l_{an} определяются по табл.37. При этом гладкие арматурные стержни должны оканчиваться крюками или иметь приваренную поперечную арматуру по длине заделки. К величине R_b допускается вводить коэффициенты условий работы бетона, кроме γ_{b2} .

Для элементов из мелкозернистого бетона группы Б значения l_{an} , определяемые по формуле (186),

должны быть увеличены на $10 d$ для растянутого бетона и на $5 d$ — для сжатого.

В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сечения против требуемой расчетом по прочности с полным расчетным сопротивлением, вычисленную по формуле (186) длину анкеровки l_{an} допускается уменьшать, умножая на отношение необходимой по расчету и фактической площадей сечения арматуры.

Если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжения бетона, то стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину l_{an} , определяемую по формуле (186).

При невозможности выполнения указанных требований должны быть приняты меры по анкеровке продольных стержней для обеспечения их работы с полным расчетным сопротивлением в рассматриваемом сечении (постановка косвенной арматуры, приварка к концам стержней анкерующих пластин или закладных деталей, отгиб анкерующих стержней). При этом величина l_{an} должна быть не менее $10 d$.

Для закладных деталей должны учитываться следующие особенности. Длину растянутых анкерных стержней закладных деталей, заделанных в растянутом или в сжатом бетоне, при $\frac{\sigma_{bc}}{R_b} > 0,75$ или $\frac{\sigma_{bc}}{R_b} < 0,25$ следует определять по формуле

(186), пользуясь значениями ω_{an} , $\Delta \lambda_{an}$, λ_{an} по поз. 1а табл. 37. В остальных случаях указанные значения следует принимать по поз. 1б табл. 37. Здесь σ_{bc} — сжимающие напряжения в бетоне, действующие перпендикулярно анкерному стержню и определяемые как для упругого материала по приведенному сечению от постоянно действующих нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,0$.

При действии на анкерные стержни закладной детали растягивающих и сдвигающих усилий правая часть формулы (186) умножается на коэффициент δ , определяемый по формуле

$$\delta = \frac{0,3}{1 + Q_{an1} / N_{an1}} + 0,7, \quad (187)$$

Таблица 37

Условия работы напрягаемой арматуры	Коэффициенты для определения анкеровки напрягаемой арматуры							
	периодического профиля				гладкой			
	ω_{an}	$\Delta \lambda_{an}$	λ_{an}	l_{an} , мм	ω_{an}	$\Delta \lambda_{an}$	λ_{an}	l_{an} , мм
			не менее				не менее	
1. Заделка арматуры:								
а) растянутой в растянутом бетоне	0,70	11	20	250	1,20	11	20	250
б) сжатой или растянутой в сжатом бетоне	0,50	8	12	200	0,80	8	15	200
2. Стыки арматуры внахлестку:								
а) в растянутом бетоне	0,90	11	20	250	1,55	11	20	250
б) в сжатом бетоне	0,65	8	15	200	1,00	8	15	200

где N_{an1} , Q_{an1} — соответственно растягивающее и сдвигающее усилие в анкерном стержне.

При этом длина анкерных стержней должна быть не меньше минимальных значений l_{an} согласно требованиям настоящего пункта.

Анкера из гладкой арматуры класса А-I следует применять только при наличии усилений на их концах в виде пластинок, высаженных головок и поперечных коротышей. Длина этих анкеров определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона. Допускается применение анкеров из указанной стали с крюками на концах для конструктивных деталей.

5.15. Для обеспечения анкеровки всех продольных стержней арматуры, заводимых за грань опоры, на крайних свободных опорах изгибаемых элементов должны выполняться следующие требования:

а) если соблюдаются условия п. 3.32, длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры должна составлять не менее $5d$;

б) если условия п. 3.32 не соблюдаются, длина запуска стержней за внутреннюю грань свободной опоры должна быть не менее $10d$.

Длина зоны анкеровки l_{an} на крайней свободной опоре, на которой снижаются расчетные сопротивления арматуры (см. п. 2.28 и табл. 24), определяется согласно указаниям п. 5.14 и поз. 16 табл. 37.

При наличии косвенной арматуры длина зоны анкеровки снижается делением коэффициента ω_{an} на величину $1 + 12\mu_y$ и уменьшением коэффициента $\Delta\lambda_{an}$ на величину $10\sigma_b/R_b$.

Здесь μ_y — объемный коэффициент армирования, определяемый:

при сварных сетках по формуле (49) (см. п. 3.22);

при огибающих хомутах по формуле

$$\mu_y = \frac{A_{sw}}{2as},$$

где A_{sw} — площадь сечения огибающего хомута, расположенного у граней элемента; в любом случае значение μ_y принимается не более 0,06.

Напряжение сжатия бетона на опоре σ_b определяется делением опорной реакции на площадь опирания элемента и принимается не более $0,5R_b$.

Косвенное армирование распределяется по длине зоны анкеровки от торца элемента до ближайшей к опоре нормальной трещине.

Длина запуска стержней за внутреннюю грань опоры уменьшается против требуемой настоящим пунктом, если величина $l_{an} < 10d$, и принимается равной l_{an} , но не менее $5d$. В этом случае, а также при приварке концов стержней к надежно заанкеренным стальным закладным деталям снижение расчетного сопротивления продольной арматуры на опорном участке не производится.

ПРОДОЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

5.16. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах должна приниматься не менее указанной в табл. 38.

Условия работы арматуры	Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах, % площади сечения бетона
1. Арматура S в изгибаемых, а также во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения	0,05
2. Арматура S, S' во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы между арматурой S и S'	0,05
3. Арматура S, S' во внецентренно сжатых элементах при:	
$l_0/i < 17$	0,05
$17 \leq l_0/i \leq 35$	0,10
$35 < l_0/i \leq 83$	0,20
$l_0/i > 83$	0,25

Примечание. Минимальная площадь сечения арматуры, приведенная в настоящей таблице, относится к площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения h_0 . В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах указанная величина минимального армирования относится к полной площади сечения бетона.

В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальная площадь сечения всей продольной арматуры должна приниматься вдвое больше величин, указанных в табл. 38.

Минимальный процент содержания арматуры S и S' во внецентренно сжатых элементах, несущая способность которых при расчетном эксцентриситете используется менее чем на 50%, независимо от гибкости элементов принимается равным 0,05.

Требования табл. 38 не распространяются на армирование, определяемое расчетом элемента для стадий транспортирования и возведения; в этом случае площадь сечения арматуры определяется только расчетом по прочности. Если расчетом установлено, что несущая способность элемента исчерпывается одновременно с образованием трещин в бетоне растянутой зоны, то должны учитываться требования п. 1.19 для слабоармированных элементов.

Требования настоящего пункта не учитываются при назначении площади сечения арматуры, устанавливаемой по контуру плит или панелей из расчета на изгиб в плоскости плиты (панели).

5.17. Диаметр, мм, продольных стержней сжатых элементов не должен превышать для бетона:

тяжелого и мелкозернистого класса	
ниже В25	40
легкого и поризованного классов:	
В12,5 и ниже	16
В15 — В25	25
В30 и выше	40
ячеистого классов:	
В10 и ниже	16
В12,5 — В15	20

В изгибаемых элементах из легкого бетона с арматурой класса А-IV и ниже диаметр, мм, продольных стержней не должен превышать для бетона классов:

В12,5 и ниже	16
В15 — В25	25
В30 и выше	32

Для арматуры более высоких классов предельные диаметры стержней должны быть согласованы в установленном порядке.

В изгибаемых элементах из ячеистого бетона класса В10 и ниже диаметр продольной арматуры должен быть не более 16 мм.

Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм.

5.18. В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба — не более 500 мм.

5.19. Во внецентренно сжатых элементах, несущая способность которых при заданном эксцентриситете продольной силы используется менее чем на 50 %, а также в элементах с гибкостью $l_0/i < 17$ (например, подколонниках), где по расчету сжатая арматура не требуется, а количество растянутой арматуры не превышает 0,3 %, допускается не устанавливать продольную и поперечную арматуру, требуемую согласно указаниям пп. 5.18, 5.22 и 5.23, по граням, параллельным плоскости изгиба. При этом армирование по граням, перпендикулярным плоскости изгиба, производится сварными каркасами и сетками с защитным слоем бетона толщиной не менее 50 мм и не менее двух диаметров продольной арматуры.

5.20. В балках шириной свыше 150 мм число продольных рабочих стержней, заводимых за грань опоры, должно быть не менее двух. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т. п. шириной 150 мм и менее допускается доведение до опоры одного продольного рабочего стержня.

В плитах расстояния между стержнями, заводимыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.

В предварительно напряженных многолустьотных (с круглыми пустотами) плитах, изготовляемых из тяжелого бетона, высотой 300 мм и менее расстояние между напрягаемой арматурой, заводимой за грань опоры, допускается увеличивать до 600 мм, если для сечений, нормальных к продольной оси плиты, величина момента трещинообразования $M_{crс}$, определяемого по формуле (125), составляет не менее 80 % величины момента от внешней нагрузки, принимаемой с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,0$.

При армировании неразрезных плит сварными рулонными сетками допускается вблизи промежу-

точных опор все нижние стержни переводить в верхнюю зону.

Расстояния между осями рабочих стержней в средней части пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более $1,5h$ при толщине плиты свыше 150 мм, где h — толщина плиты.

5.21. В изгибаемых элементах при высоте сечения свыше 700 мм у боковых граней должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине — половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм.

ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.

Во внецентренно сжатых элементах с центрально-расположенной напрягаемой продольной арматурой (например, в сваях) постановка поперечной арматуры не требуется, если сопротивление действию поперечных сил обеспечивается одним бетоном.

Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер изгибаемых элементов (шириной 150 мм и менее), по ширине которых располагается лишь один продольный стержень или сварной каркас.

Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры хомуты должны ставиться на расстоянии: в конструкциях из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов:

при $R_{sc} \leq 400$ МПа — не более 500 мм и не более: при вязаных каркасах — $15d$, сварных — $20d$;

при $R_{sc} \geq 450$ МПа — не более 400 мм и не более: при вязаных каркасах — $12d$, сварных — $15d$;

в конструкциях из ячеистого бетона при сварных каркасах — не более 500 мм и не более $40d$ (где d — наименьший диаметр сжатых продольных стержней, мм).

При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.

Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более $10d$.

Если насыщение элемента требуемой по расчету сжатой продольной арматурой S' составляет свыше 1,5 %, а также если все сечение элемента сжато и общее насыщение арматурой S и S' свыше 3 %, расстояние между хомутами должно быть не более $10d$ и не более 300 мм.

При проверке соблюдения требований настоящего пункта продольные сжатые стержни, не учитываемые расчетом, не должны приниматься во внимание, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и половины толщины защитного слоя бетона.

5.23. Конструкция вязаных хомутов во внецентренно сжатых элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегиба хомутов, а эти перегибы — на расстоянии не более 400 мм по ширине грани элемента. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

При армировании внецентренно сжатых элементов плоскими сварными каркасами два крайних каркаса (расположенные у противоположных граней) должны быть соединены друг с другом для образования пространственного каркаса. Для этого у граней элемента, нормальных к плоскости каркасов, должны ставиться поперечные стержни, привариваемые контактной сваркой к угловым продольным стержням каркасов, или шпильки, связывающие эти стержни, на тех же расстояниях, что и поперечные стержни плоских каркасов.

Если крайние плоские каркасы имеют промежуточные продольные стержни, то они не реже чем через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани элемента должны связываться с продольными стержнями шпильками, расположенными у противоположной грани. Шпильки допускается не ставить при ширине данной грани элемента не более 500 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех.

5.24. Во внецентренно сжатых элементах с учитываемым в расчете косвенным армированием в виде сварных сеток (из арматуры классов А-I, А-II и А-III диаметром не более 14 мм и класса Вр-I) или в виде ненапрягаемой спиральной либо кольцевой арматуры должны быть приняты:

размеры ячеек сетки — не менее 45 мм, но не более 1/4 меньшей стороны сечения элемента и не более 100 мм;

диаметр навивки спиралей или диаметр колец — не менее 200 мм;

шаг сеток — не менее 60 мм, но не более 1/3 меньшей стороны сечения элемента и не более 150 мм;

шаг навивки спиралей или шаг колец — не менее 40 мм, но не более 1/5 диаметра сечения элемента и не более 100 мм.

Сетки и спирали (кольца) должны охватывать всю рабочую продольную арматуру.

При усилении концевых участков внецентренно сжатых элементов сварные сетки косвенного армирования должны устанавливаться у торца в количестве не менее четырех сеток на длине (считая от торца элемента) не менее $20d$, если продольная арматура выполняется из гладких стержней, и не менее $10d$ — из стержней периодического профиля.

5.25. Диаметр хомутов в вязаных каркасах внецентренно сжатых линейных элементов должен приниматься не менее $0,25d$ и не менее 5 мм, где d — наибольший диаметр продольных стержней.

Диаметр хомутов в вязаных каркасах изгибаемых элементов должен приниматься, мм, не менее:

при высоте сечения элемента, равной
или менее 800 мм 5
то же, свыше 800 мм 8

Соотношение диаметров поперечных и продольных стержней в сварных каркасах и сварных сетках устанавливается из условия сварки по соответствующим нормативным документам.

5.26. В балочных конструкциях высотой свыше 150 мм, а также в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой свыше 300 мм должна устанавливаться поперечная арматура.

В сплошных плитах независимо от высоты, в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой менее 300 мм и в балочных конструкциях высотой менее 150 мм допускается поперечную арматуру не устанавливать. При этом должны быть обеспечены требования расчета согласно указаниям п. 3.32.

5.27. Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в п. 5.26, устанавливается:

на опорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках — расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:

при высоте сечения элемента h ,
равной или менее 450 мм не более $h/2$
и не более 150 мм
то же, свыше 450 мм не более $h/3$
и не более 500 мм

на остальной части пролета при высоте сечения элемента h свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более $3/4 h$ и не более 500 мм.

5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.

5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более $1/3 h$ и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее $1,5 h$ (где h — толщина плиты).

Анкеровка указанной арматуры должна удовлетворять требованиям п. 5.28.

5.30. Поперечное армирование коротких консолей колонн выполняется горизонтальными или наклонными под углом 45° хомутами. Шаг хомутов должен быть не более $h/4$ и не более 150 мм (где h — высота консоли).

5.31. В элементах, работающих на изгиб с кручением, вязаные хомуты должны быть замкнутыми с надежной анкеровкой по концам, а при сварных каркасах все поперечные стержни обоих направлений должны быть приварены к угловым продольным стержням, образуя замкнутый контур. При этом должна быть обеспечена равнопрочность соединений и хомутов.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

5.32. Арматура из горячекатаной стали гладкого и периодического профиля, термически упрочненной стали классов Ат-IIIС и Ат-IVС и обыкновенной арматурной проволоки, а также закладные детали должны, как правило, изготавливаться с применением для соединения стержней между собой и с плоскими элементами проката контактной сварки — точечной и стыковой. Допускается применение дуговой сварки — автоматической и полуавтоматической, а также ручной согласно указаниям п. 5.36.

Стыковые соединения упрочненной вытяжкой арматуры класса А-IIIв должны свариваться до ее упрочнения.

Сварные соединения стержневой термически упрочненной арматуры классов Ат-V и Ат-VI, высокопрочной арматурной проволоки и арматурных канатов не допускаются.

5.33. Типы сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны назначаться с учетом условий эксплуатации и свариваемости стали, технико-экономических показателей и технологических возможностей предприятия-изготовителя в соответствии с указаниями государственных стандартов и нормативных документов на сварную арматуру и закладные детали железобетонных конструкций (см. обязательные приложения 3 и 4).

5.34. В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении закладных деталей — автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рельефную сварку для нахлесточных соединений.

5.35. При монтаже арматурных изделий и сборных железобетонных конструкций в первую очередь должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества соединений.

5.36. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнять в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяя приведенные в обязательных приложениях 3 и 4 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.

Применяя ручную дуговую сварку при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (прокладки, косынки, крючки и т. д.).

СТЫКИ НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ ВНАХЛЕСТКУ (БЕЗ СВАРКИ)

5.37. Стыки ненапрягаемой рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании свар-

ных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.

Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто (например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой арматуры класса А-IV и выше.


5.38. Стыки растянутой или сжатой рабочей арматуры, а также сварных сеток и каркасов в рабочем направлении должны иметь длину перепуска (нахлестки) l не менее величины $l_{ан}$, определяемой по формуле (186) и табл. 37.

5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l , должна составлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры — при стержнях периодического профиля и не более 25 % — при гладких стержнях.


Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %.

5.40. Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры из гладкой горячекатаной стали класса А-I должны выполняться таким образом, чтобы в каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки располагалось не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сеток (черт. 24). Такие же типы стыков применяются и для стыкования внахлестку сварных каркасов с односторонним расположением рабочих стержней из всех видов арматуры.

Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры классов А-II и А-III выполняются без поперечных стержней в пределах стыка в одной или обеих стыкуемых сетках (черт. 25).



Черт. 24. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки) в направлении рабочей арматуры, выполненной из гладких стержней
а — при поперечных стержнях, расположенных в одной плоскости; б, в — то же, в разных плоскостях




Черт. 25. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки) в направлении рабочей арматуры, выполненной из стержней периодического профиля

a — без поперечных стержней в пределах стыка в одной из стыкуемых сеток; *б* — то же, в обеих стыкуемых сетках

5.41. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполняются внахлестку с перепуском (считая между крайними рабочими стержнями сетки):

при диаметре распределительной (поперечной) арматуры до 4 мм включ. . . на 50 мм
(черт. 26, *a*, *б*)
то же, свыше 4 мм на 100 мм
(черт. 26, *a*, *б*)

При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми сетками, укладываемыми с перепуском в каждую сторону не менее $15d$ распределительной арматуры и не менее 100 мм (черт. 26, *в*).



Черт. 26. Стыки сварных сеток в направлении распределительной арматуры

a — стык внахлестку с расположением рабочих стержней в одной плоскости; *б* — то же, с расположением рабочих стержней в разных плоскостях; *в* — стык впритык с наложением дополнительной стыковой сетки

Сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык без нахлестки и без дополнительных стыковых сеток в следующих случаях:

при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях;

при наличии в местах стыков дополнительного конструктивного армирования в направлении распределительной арматуры.

СТЫКИ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.42. При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.

Стыкование предварительно напряженных элементов, а также конструкций, к которым предъявляются требования водонепроницаемости, должно осуществляться, как правило, бетоном на напрягающем цементе.

5.43. Жесткие стыки сборных конструкций должны, как правило, замоноличиваться путем заполнения швов между элементами бетоном. Если при изготовлении элементов обеспечивается плотная подгонка поверхностей друг к другу (например, при использовании торца одного из стыкуемых элементов в качестве опалубки для торца другого), допускается при передаче через стык только сжимающего усилия выполнение стыков насухо.

5.44. Стыки элементов, воспринимающие растягивающие усилия, должны выполняться:

- сваркой стальных закладных деталей;
- сваркой выпусков арматуры;

- пропуском через каналы или пазы стыкуемых элементов стержней арматурных канатов или болтов с последующим натяжением их и заполнением швов и каналов цементным раствором или мелкозернистым бетоном;

- склеиванием элементов конструкционными полимеррастворами с использованием соединительных деталей из стержневой арматуры.

При проектировании стыков элементов сборных конструкций должны предусматриваться такие соединения закладных деталей, при которых не происходило бы разгибания их частей, а также выколов бетона.

5.45. Закладные детали должны быть заанкерены в бетоне с помощью анкерных стержней или приварены к рабочей арматуре элементов.

Закладные детали с анкерами должны, как правило, состоять из отдельных пластин (уголков или фасонной стали) с приваренными к ним втавр или внахлестку анкерными стержнями преимущественно из арматуры классов А-II, А-III. Длина анкерных стержней закладных деталей при действии на них растягивающих сил должна быть не менее величины l_{an} , определяемой согласно указаниям п. 5.14.

Длина анкерных стержней может быть уменьшена при условии приварки на концах стержней анкерных пластин или устройства высаженных горячим способом анкерных головок диаметром не менее $2d$ — для арматуры классов А-I и А-II и не менее $3d$ — для арматуры класса А-III. В этих случаях длина анкерного стержня определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и принимается не менее $10d$ (где d — диаметр анкера, мм).

Если анкера, испытывающие растяжение, располагаются нормально к оси элемента и вдоль них могут образоваться трещины от основных усилий, действующих на элемент, концы анкеров должны

быть усилены приваренными пластинами или высаженными головками.

Штампованные закладные детали должны состоять из полосовых анкеров, имеющих усиления (например, в виде сферических выступов), и участков, выполняющих функцию пластин (аналогично сварным деталям). Штампованные закладные детали следует, как правило, проектировать из полосовой стали толщиной 4—8 мм таким образом, чтобы отходы при раскрое полосы были минимальными. Деталь необходимо рассчитывать по прочности полосовых анкеров и пластин. Прочность анкеровки детали проверяется из расчета бетона на раскалывание, выкалывание и смятие.

Толщина пластин закладных деталей определяется согласно указаниям п. 3.46 и в соответствии с требованиями сварки. В зависимости от технологии сварки отношение толщины пластины к диаметру анкерного стержня принимается в соответствии с требованиями обязательного приложения 4.

5.46. На концевых частях стыкуемых внецентренно сжатых элементов (например, на концах сборных колонн) должна устанавливаться косвенная арматура согласно указаниям п. 5.24.

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.47. Осадочные швы должны, как правило, предусматриваться в случаях возведения здания (сооружения) на неоднородных грунтах основания (просадочных и др.), в местах резкого изменения нагрузок и т. п.

Если в указанных случаях осадочные швы не предусматриваются, фундаменты должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, предотвращающей повреждение вышележащих конструкций, или иметь специальную конструкцию, служащую для достижения этой же цели.

Осадочные швы, а также температурно-усадочные швы в сплошных бетонных и железобетонных конструкциях следует осуществлять сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента. Температурно-усадочные швы в железобетонных каркасах осуществляются посредством применения двойных колонн с доведением шва до верха фундамента.

Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных фундаментах и стенках подвалов допускается принимать в соответствии с расстояниями между швами, принятыми для вышележащих конструкций.

5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:

- а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м);
- в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
- г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки;
- д) у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает $0,8 R_b$, а наименьшее составляет менее 1 МПа или оказывается растягивающим, при этом коэф-

фициент армирования μ принимается не менее 0,025 %.

Требования настоящего пункта не распространяются на элементы сборных конструкций, проверяемые в стадиях транспортирования и монтажа, в этом случае необходимое армирование определяется расчетом по прочности.

Если расчетом установлено, что прочность элемента исчерпывается одновременно с образованием трещин в бетоне растянутой зоны, то следует учитывать требования п. 1.19 для слабоармированных элементов (без учета работы растянутого бетона). Если, согласно расчету с учетом сопротивления растянутой зоны бетона, арматура не требуется и опытом доказана возможность транспортирования и монтажа таких элементов без арматуры, конструктивная арматура не предусматривается.

5.49. Соответствие расположения арматуры ее проектному положению должно обеспечиваться специальными мероприятиями (установкой пластмассовых фиксаторов, шайб из мелкозернистого бетона и т. п.).

5.50. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т. п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.

5.51. При проектировании элементов сборных перекрытий следует предусматривать устройство швов между ними, заполняемых бетоном. Ширина швов назначается из условия обеспечения качественного их заполнения и должна составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм — для элементов большей высоты.

5.52. В элементах сборных конструкций должны предусматриваться приспособления для захвата их при подъеме: инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли, строповочные отверстия со стальными трубками, стационарные монтажные петли из арматурных стержней и т. п. Петли для подъема должны выполняться из горячекатаной стали согласно требованиям п. 2.24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5.53. В предварительно напряженных элементах необходимо, как правило, обеспечивать надежное сцепление арматуры с бетоном путем применения стали периодического профиля, заполнения каналов, пазов и выемок цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

5.54. Схемы и способы возведения статически неопределимых предварительно напряженных конструкций рекомендуется выбирать так, чтобы при создании предварительно напряженных исключалась возможность возникновения в конструкции дополнительных усилий, ухудшающих их работу. Допускается устройство временных швов или шарниров, замоноличиваемых после натяжения арматуры.

5.55. В сборно-монолитных железобетонных конструкциях должно обеспечиваться сцепление предварительно напряженных элементов с бетоном, уложенным на месте использования конструкции, а также анкеровка их концевых участков. Совместная работа элементов в поперечном направлении, кроме того, должна обеспечиваться соответствующими мероприятиями (установкой поперечной арматуры или предварительным напряжением элементов в поперечном направлении).

5.56. Часть продольной стержневой арматуры элемента допускается применять без предварительного напряжения, если при этом удовлетворяются требования расчета по трещиностойкости и деформациям.

5.57. Местное усиление участков предварительно напряженных элементов под анкерами напрягаемой арматуры, а также в местах опирания натяжных устройств рекомендуется выполнять установкой закладных деталей или дополнительной поперечной арматуры, а также увеличением размеров сечения элемента на этих участках.

5.58. У торцов элемента необходимо предусматривать дополнительную напрягаемую или ненапрягаемую поперечную арматуру, если напрягаемая продольная арматура располагается сосредоточенно у верхней и нижней граней.

Напрягаемая поперечная арматура должна напрягаться ранее натяжения продольной арматуры усилием не менее 15 % усилия натяжения всей продольной арматуры растянутой зоны опорного сечения.

Ненапрягаемая поперечная арматура должна быть надежно заанкерена по концам приваркой к закладным деталям. Сечение этой арматуры в конструкциях, не рассчитываемых на выносливость, должно быть в состоянии воспринимать не менее 20 %, а в конструкциях, рассчитываемых на выносливость, — не менее 30 % усилия в продольной напрягаемой арматуре нижней зоны опорного сечения, определяемого расчетом по прочности.

5.59. При проволочной арматуре, расположенной в виде пучка, должны предусматриваться зазоры между отдельными проволоками или группами проволок (установкой спиралей внутри пучка, коротышей в анкерах и т. п.) размерами, достаточными для прохождения между проволоками пучка цементного раствора или мелкозернистого бетона при заполнении каналов.

5.60. Напрягаемая арматура (стержневая или канаты) в пустотных и ребристых элементах должна располагаться, как правило, по оси каждого ребра элемента. Исключение из этого правила оговорено в п. 5.20.

5.61. У концов предварительно напряженных элементов должна быть установлена дополнительная поперечная или косвенная арматура (сварные сетки, охватывающие все продольные стержни арматуры, хомуты и т. п. с шагом 5—10 см) на длине участка не менее $0,6 l_p$, а в элементах из легкого бетона классов В7,5—В12,5 — с шагом 5 см на длине участка не менее l_p (см. п. 2.29) и не менее 20 см для элементов с арматурой, не имеющей анкеров, а при наличии анкерных устройств — на участке, равном двум длинам этих устройств. Установка анкеров у концов арматуры обязательна для арматуры, натягиваемой на бетон, а также для арматуры, натягиваемой на упоры, при недостаточном ее сцеплении с бетоном (гладкой проволоки, многопрядных канатов), при этом анкерные устройства должны обеспечивать надежную заделку арматуры в бетоне на всех стадиях ее работы.

При применении в качестве напрягаемой рабочей арматуры высокопрочной арматурной проволоки периодического профиля, арматурных канатов однократной свивки, горячекатаной и термически упроченной стержневой арматуры периодического профиля, натягиваемой на упоры, установка анкеров у концов напрягаемых стержней, как правило, не требуется.

Вид арматуры и документы, регламентирующие ее качество	Класс арматуры	Марка стали	Диаметр арматуры, мм	Условия эксплуатации конструкции при нагрузке									
				статической					динамической и многократно повторяющейся				
				в отапливаемых зданиях	на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре, °С				в отапливаемых зданиях	на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре, °С			
					до минус 30 включ.	ниже минус 30 до минус 40 включ.	ниже минус 40 до минус 55 включ.	ниже минус 55 до минус 70 включ.		до минус 30 включ.	ниже минус 30 до минус 40 включ.	ниже минус 40 до минус 55 включ.	ниже минус 55 до минус 70 включ.
Стержневая термически упрочненная периодического профиля, ГОСТ 10884-81	Ат-V	20ГС	10-28	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
		20ГС2	10-28	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
		10ГС2	10-28	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
		08Г2С	10-28	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	Ат-VСК	20ХГС2	10-28	+	+	+	+ ²	-	+	+	+ ²	-	-
	Ат-VI	20ГС	10-28	+	+	+	+ ²	-	+	+	+ ²	-	-
		20ГС2	10-28	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
	Ат-VIK	20ХГС2	10-16	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Обыкновенная арматурная проволока периодического профиля, ГОСТ 6727-80	Вр-I	-	3-5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Высокопрочная арматурная проволока, ГОСТ 7348-81	В-II; Вр-II	-	3-8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Арматурные канаты, ГОСТ 13840-68	К-7	-	6-15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Арматурные канаты, ТУ 14-4-22-71	К-19	-	14	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Стержневая, упрочненная вытяжкой, периодического профиля	А-IIIв	25Г2С	20-40	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-
		35ГС	20-40	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Обыкновенная арматурная проволока гладкая, ГОСТ 6727-80	В-I	-	3-5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

¹ Допускается применять только в вязаных каркасах и сетках.

² Следует применять только в виде целых стержней мерной длины.

Примечания: 1. В таблице знак „+“ означает допускается, знак „-“ — не допускается.

2. Расчетная температура принимается согласно указаниям п. 1.8.

3. В данной таблице нагрузки следует относить к динамическим, если доля этих нагрузок при расчете конструкций по прочности превышает 0,1 статической нагрузки; к многократно повторяющимся нагрузкам — нагрузки, при которых коэффициент условий работы арматуры $\gamma_{S3} < 1,0$ (см. табл. 25).

4. Область применения горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры диаметров больших, чем указано в таблице, следует принимать при соответствующем обосновании аналогично установленной в настоящей таблице для арматурной стали соответствующих классов и марок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**






Характеристика закладных деталей	Расчетная температура, °С			
	до минус 30 включ.		ниже минус 30 до минус 40 включ.	
	марка стали по ГОСТ 380-71	толщина проката, мм	марка стали по ГОСТ 380-71	толщина проката, мм
1. Рассчитываемые на усилия от нагрузок: а) статических б) динамических и многократно повторяющихся	ВСтЗкп2	4-30	ВСтЗпс6	4-25
	ВСтЗпс6	4-10	ВСтЗпс6	4-10
	ВСтЗГпс5	11-30	ВСтЗГпс5	11-30
	ВСтЗсп5	11-25	ВСтЗсп5	11-25
2. Конструктивные (не рассчитываемые на силовые воздействия)	БСтЗкп2	4-10	БСтЗкп2	4-10
	ВСтЗкп2	4-30	ВСтЗкп2	4-30

П р и м е ч а н и я: 1. Расчетная температура принимается согласно указаниям п. 1.8.





2. При применении низколегированной стали, например марок 10Г2С1, 09Г2С, 15ХСНД, а также при расчетной температуре ниже минус 40 °С выбор марки стали и электродов для закладных деталей следует производить как для стальных сварных конструкций в соответствии с требованиями СНиП II-23-81.

3. Расчетные сопротивления стали указанных марок принимаются согласно СНиП II-23-81.


ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ




Тип соединения, способ сварки и схема конструкции	Положение стержней при сварке	Диаметр стержней, мм	Класс и марка арматурной стали	Дополнительные указания
I. Крестообразное				
<i>Сварка</i>				
1. Контактная точечная двух стержней 	Горизонтальное (возможно вертикальное в кондукторах)	6-40 10-50 6-40 10-22 10-28 3-5 3-5	A-I A-II A-III At-IIIc At-IVc B-I Bp-I	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,25-1,00
2. То же, трех стержней 	То же	6-40 10-50 6-40 10-22 10-28	A-I A-II A-III At-IIIc At-IVc	Отношение диаметра среднего стержня к одному из одинаковых крайних стержней большего диаметра должно быть не менее 0,5
3. Ручная дуговая точечными прихватками 	Горизонтальное и вертикальное	10-40 10-28 10-18 10-32 10-28 10-22 10-28	A-I A-II (BCT5cn2) A-II (BCT5nc2) Ac-II A-III (25Г2С) At-IIIc At-IVc	В условиях отрицательных температур допускается применять сварные соединения только из арматурной стали классов A-I и Ac-II
4. Ручная дуговая с принудительным формированием шва 	Вертикальное	14-40	A-I; A-II; A-III	Положение сварных швов вертикальное. Сварка выполняется в инвентарных формах
II. Стыковое				
<i>Сварка</i>				
5. Контактная стыковая 	Горизонтальное	10-40 10-80 10-40 10-22 10-22 10-28 10-22 10-14	A-I A-II A-III At-IIIc A-IV At-IVc A-V A-VI	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,85-1,00. Допускается отношение диаметров стержней не менее 0,30 при применении специального устройства, обеспечивающего предварительный нагрев стержня большего диаметра
6. То же, с последующей механической обработкой 	"	10-80 10-40 10-22 10-22 10-28 10-22	A-II A-III At-IIIc A-IV At-IVc A-V	-

Тип соединения, способ сварки и схема конструкции	Положение стержней при сварке	Диаметр стержней, мм	Класс и марка арматурной стали	Дополнительные указания
7. Ванная полуавтоматическая под флюсом 8. Ванная одноэлектродная 9. Полуавтоматическая порошковой проволокой	Горизонтальное	20-40	А-I; А-II; А-III	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0. Сварка выполняется в инвентарных формах
10. Ванная полуавтоматическая под флюсом 11. Ванная одноэлектродная 12. Полуавтоматическая порошковой проволокой	Вертикальное	20-40	А-I; А-II; А-III	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0. Сварка выполняется в инвентарных формах. Стержень меньшего диаметра сверху
13. Ванная полуавтоматическая под флюсом 14. Полуавтоматическая порошковой проволокой 15. Ванная одноэлектродная	Горизонтальное	32-40	А-III	Сварка выполняется в инвентарных формах
16. Полуавтоматическая порошковой проволокой 17. Ванная одноэлектродная	"	32-40	А-III	То же
18. Ванная полуавтоматическая порошковой проволокой на стальной скобе-подкладке 19. Ванная одноэлектродная на стальной скобе-подкладке	"	20-32	А-I; А-II; А-III	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0
20. Полуавтоматическая открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке 21. Ванно-шовная на стальной скобе-накладке	"	20-40 20-80 20-40 20-22 20-28 36-40 36-80 36-40 20-22 20-28	А-I А-II А-III Ат-IIIС Ат-IVС А-I А-II А-III Ат-IIIС Ат-IVС	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0. Термически и термомеханически упрочненная арматура должна свариваться на удлиненной до 4d стальной скобе-накладке

Тип соединения, способ сварки и схема конструкции	Положение стержней при сварке	Диаметр стержней, мм	Класс и марка арматурной стали	Дополнительные указания
22. Полуавтоматическая порошковой проволокой многослойными швами на стальной скобе-подкладке  23. Ручная дуговая многослойными швами на стальной скобе-подкладке	Вертикальное	20-40 20-80 20-40 20-22 20-28	А-I А-II А-III Ат-IIIС Ат-IVС	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0. Ручную дуговую сварку соединений стержней диаметрами 36-80 мм следует выполнять на стальной скобе-накладке, а термически и термомеханически упрочненная арматура должна свариваться на удлиненной до $4d$ стальной скобе-накладке
24. Полуавтоматическая СОДГП на стальной скобе-накладке 	..	20-40 20-80 20-40 20-22 20-28	А-I А-II А-III Ат-IIIС Ат-IVС	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0. Термически и термомеханически упрочненная сталь должна свариваться на удлиненной до $4d$ стальной скобе-накладке
25. Ручная дуговая многослойными швами без дополнительных технологических элементов 	..	20-40 20-80 20-40	А-I А-II А-III	Отношение меньшего диаметра стержня к большему составляет 0,5-1,0
26. Ручная дуговая протяженными швами с круглыми накладками 	Горизонтальное и вертикальное	10-40 10-80 10-40 10-22 10-22 10-28 10-22	А-I А-II А-III Ат-IIIС А-IV Ат-IVС А-V	Соединения арматуры классов А-IV и А-V следует выполнять со смещенными накладками. Допускается применять соединения с двусторонними швами для арматуры классов А-I, А-II, А-III
III. Нахлесточное Сварка 27. Ручная дуговая протяженными швами 	То же	10-40 10-25 10-25 10-22	А-I А-II А-III Ат-IIIС	Допускается применять двусторонние швы для соединений стержней классов А-I и Ас-II марки 10 ГТ

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ
С ПЛОСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СОРТОВОГО ПРОКАТА**

Тип соединения, способ сварки и схема конструкции	Положение стержня при сварке	Минимальное отношение толщины плоского элемента сортового проката к диаметру стержня	Диаметр стержня, мм	Класс арматуры	Дополнительные указания
I. Тавровое					
<i>Сварка</i>					
1. Автоматическая под флюсом без присадочного электродного материала	Вертикальное	0,50	8-40	A-I	-
		0,55	10-25	A-II	
	"	0,65	28-40	A-III	-
		0,65	8-25		
		0,75	28-40	At-IIIc	
		0,65	10-18		
2. Ручная под флюсом без присадочного электродного материала	"	0,75	8-16 10-16 8-16	A-I A-II A-III	-
3. Полуавтоматическая в среде CO ₂	"	0,50	12-25	A-I	Сварку полуавтоматическую в среде CO ₂ и ручную валиковыми швами рекомендуется применять в основном для изготовления закладных деталей типа „закрытый столик“
		0,50	12-25	A-II	
		0,55	12-25	A-III	
		0,55	12-18	At-IIIc	
4. Ручная валиковыми швами	"	0,50	8-40	A-I	
		0,65	10-40	A-II	
		0,75	8-40	A-III	
		0,75	10-18	At-IIIc	
5. Контактная рельефная	Вертикальное	0,40	10-20	A-I;	При минимальном отношении толщины плоского элемента сортового проката к диаметру стержня, равном 0,40 и 0,50, толщина элемента должна быть не менее 4 мм
		0,50	10-20	A-II A-III	
6. Полуавтоматическая в среде CO ₂ в глубоковыштампованном отверстии	"	0,30	10-36	A-I;	То же, при отношении, равном 0,30 и 0,40
		0,40	10-36	A-II	
		0,40	10-18	A-III At-IIIc	
7. Автоматическая под флюсом без присадочного материала по элементу жесткости (рельефу)	"	0,40	8-25	A-I	То же, при отношении, равном 0,40 и 0,50
		0,40	10-25	A-II	
		0,50	8-25	A-III	
		0,50	10-18	At-IIIc	

Тип соединения, способ сварки и схема конструкции	Положение стержня при сварке	Минимальное отношение толщины плоского элемента сортового проката к диаметру стержня	Диаметр стержня, мм	Класс арматуры	Дополнительные указания
8. Ванная одноэлектродная 	Горизонтальное	0,50	16—40	A-I; A-II; A-III	Сварка выполняется в инвентарных формах
9. Ручная дуговая многослойными швами 	Горизонтальное (оба стержня расположены в одной горизонтальной плоскости)	0,50	32—40	A-III	То же
10. Автоматическая под флюсом без присадочного материала под углом к плоскому элементу сортового проката 	Вертикальное ($\alpha = 25-85^\circ$)	0,50 0,55 0,65 0,65	8—16 10—16 8—16 10—16	A-I A-II A-III At-IIIС	—
	Вертикальное ($\alpha = 60-85^\circ$)	0,50 0,55 0,65	18—25 18—25 18—25	A-I A-II A-III	—
11. То же, под углом к торцу плоского элемента сортового проката 	Вертикальное ($\alpha = 5-25^\circ$)	0,50 0,55 0,65 0,65	8—16 10—16 8—16 10—16	A-I A-II A-III At-IIIС	—
II. Нахлесточное					
<i>Сварка</i>					
12. Контактная по одному рельефу 	Горизонтальное	0,30	6—14 10—14 6—14 10—14	A-I A-II A-III At-IIIС	При отношении, равном 0,30, толщина плоского элемента сортового проката должна быть не менее 4 мм
13. Контактная по двум рельефам 	"	0,30	6—16 10—16 6—16 10—16	A-I A-II A-III At-IIIС	То же. Сварные соединения, выполняемые по двум рельефам, при $d \leq 14$ мм следует применять, когда не исключено воздействие на сварное соединение случайных моментов
14. Ручная дуговая фланговыми швами 	Горизонтальное и вертикальное	0,30	10—40 10—22 10—28 10—22	A-I; A-II; A-III At-IIIС; A-IV At-IVС A-V	При отношении, равном 0,30, толщина плоского элемента сортового проката должна быть не менее 4 мм

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Усилия от внешних нагрузок и воздействий
в поперечном сечении элемента

M — изгибающий момент;
 N — продольная сила;
 Q — поперечная сила;
 T — крутящий момент.

Характеристики
предварительно напряженного элемента

P — усилие предварительного обжатия, определяемое по формуле (8), с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;

$\sigma_{sp}, \sigma'_{sp}$ — предварительные напряжения соответственно в напрягаемой арматуре S и S' до обжатия бетона (при натяжении арматуры на упоры) либо в момент снижения величины предварительного напряжения в бетоне до нуля воздействием на элемент внешних фактических или условных сил, определяемые согласно указаниям пп. 1.23 и 1.28 с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;

σ_{bp} — сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия, определяемые согласно указаниям пп. 1.28 и 1.29 с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;

γ_{sp} — коэффициент точности натяжения арматуры, определяемый согласно указаниям п. 1.27.

Характеристики материалов

$R_b, R_{b,ser}$ — расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний соответственно первой и второй групп;

$R_{bt}, R_{bt,ser}$ — расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;

$R_{b,loc}$ — расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле (102);

R_{bp} — передаточная прочность бетона, назначаемая согласно указаниям п. 2.6;

$R_s, R_{s,ser}$ — расчетные сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;

R_{sw} — расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению, определяемое согласно указаниям п. 2.28;

R_{sc} — расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы;

E_b — начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении;

E_s — модуль упругости арматуры.

Характеристики положения продольной арматуры в поперечном сечении элемента

S — обозначение продольной арматуры:

- при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения — расположенной в растянутой зоне;
- при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении — расположенной у менее сжатой грани сечения;
- при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении:

для внецентренно растянутых элементов — расположенной у более растянутой грани сечения;

для центрально-растянутых элементов — всей в поперечном сечении элемента;

S' — обозначение продольной арматуры:

- при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения — расположенной в сжатой зоне;
- при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении — расположенной у более сжатой грани сечения;
- при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении внецентренно растянутых элементов — расположенной у менее растянутой грани сечения.

Геометрические характеристики

b — ширина прямоугольного сечения; ширина ребра таврового и двутаврового сечений;

b_f, b'_f — ширина полки таврового и двутаврового сечений соответственно в растянутой и сжатой зонах;

h — высота прямоугольного, таврового и двутаврового сечений;

h_f, h'_f — высота полки таврового и двутаврового сечений соответственно в растянутой и сжатой зонах;

a, a' — расстояния от равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S' до ближайшей грани сечения;

h_0, h'_0 — рабочая высота сечения, равная соответственно $h-a$ и $h-a'$;

x — высота сжатой зоны бетона;

ξ — относительная высота сжатой зоны бетона, равная $\frac{x}{h_0}$;

s — расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента;

e_0 — эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести приведенного сечения, определяемый согласно указаниям п. 1.21;

e_{0p} — эксцентриситет усилия предварительного обжатия P относительно центра тяжести приведенного сечения, определяемый согласно указаниям п. 1.28;

$e_{0,tot}$ — эксцентриситет равнодействующей продольной силы N и усилия предварительного обжатия P относительно центра тяжести приведенного сечения;

e, e' — расстояния от точки приложения продольной силы N до равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S' ;

e_s, e_{sp} — расстояния соответственно от точки приложения продольной силы N и усилия предварительного обжатия P до центра тяжести площади сечения арматуры S ;

l — пролет элемента;

l_0 — расчетная длина элемента, подвергающегося действию сжимающей продольной силы; значение l_0 принимается по табл. 32 и п. 3.25;

i — радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;

d — номинальный диаметр стержней арматурной стали;

A_s, A'_s — площади сечения ненапрягаемой и напрягаемой арматуры соответственно S и S' ; при определении усилия предварительного обжатия P — площади сечения ненапрягаемой части арматуры соответственно S и S' ;

A_{sp}, A'_{sp} — площади сечения напрягаемой части арматуры соответственно S и S' ;

A_{sw} — площадь сечения хомутов, расположенных в одной нормальной к продольной оси элемента плоскости, пересекающей наклонное сечение;

- $A_{s,inc}$ — площадь сечения отогнутых стержней, расположенных в одной наклонной к продольной оси элемента плоскости, пересекающей наклонное сечение;
- μ — коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения арматуры S к площади поперечного сечения элемента bh_0 без учета свесов сжатых и растянутых полок;
- A — площадь всего бетона в поперечном сечении;
- A_b — площадь сечения сжатой зоны бетона;
- A_{bt} — площадь сечения растянутой зоны бетона;
- A_{red} — площадь приведенного сечения элемента, определяемая согласно указаниям п. 1.28;
- A_{loc1} — площадь смятия бетона;
- S_{b0}, S'_{b0} — статические моменты площадей сечения соответственно сжатой и растянутой зон бетона относительно нулевой линии;
- S_{s0}, S'_{s0} — статические моменты площадей сечения арматуры соответственно S и S' относительно нулевой линии;
- I — момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента;
- I_{red} — момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести, определяемый согласно указаниям п. 1.28;
- I_s — момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести сечения элемента;
- I_{b0} — момент инерции площади сечения сжатой зоны бетона относительно нулевой линии;
- I_{s0}, I'_{s0} — моменты инерции площадей сечения арматуры соответственно S и S' относительно нулевой линии;
- W_{red} — момент сопротивления приведенного сечения элемента для крайнего растянутого волокна, определяемый как для упругого материала согласно указаниям п. 1.28.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие указания	1
Основные положения	1
Основные расчетные требования	2
Дополнительные требования к проектированию предварительно напряженных конструкций	5
Общие положения расчета плоскостных и массивных конструкций с учетом нелинейных свойств железобетона	11
2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций	12
Бетон	12
Нормативные и расчетные характеристики бетона	14
Арматура	20
Нормативные и расчетные характеристики арматуры	24
3. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы	28
Расчет бетонных элементов по прочности	28
Внецентренно сжатые элементы	29
Изгибаемые элементы	30
Расчет железобетонных элементов по прочности	30
Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента	31
Изгибаемые элементы прямоугольного, таврового, двутаврового и кольцевого сечений	32
Внецентренно сжатые элементы прямоугольного и кольцевого сечений	32
Центрально-растянутые элементы	35
Внецентренно растянутые элементы прямоугольного сечения	35
Общий случай расчета (при любых сечениях, внешних усилиях и любом армировании)	36
Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента	38
Расчет по прочности пространственных сечений (элементов, работающих на кручение с изгибом)	41
Элементы прямоугольного сечения	41
Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузок	43
Расчет на местное сжатие	43
Расчет на продавливание	44
Расчет на отрыв	45
Расчет закладных деталей	45
Расчет железобетонных элементов на выносливость	46
4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы	47
Расчет железобетонных элементов по образованию трещин	47
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента	47
Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента	49
Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин	49
Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента	49
Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента	51
Расчет железобетонных элементов по закрытию трещин	51
Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента	51
Расчет по закрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента	52
Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям	52
Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне	52
Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне	53
Определение прогибов	55

5. Конструктивные требования	57
Минимальные размеры сечения элементов	57
Защитный слой бетона	58
Минимальные расстояния между стержнями арматуры	58
Анкеровка ненапрягаемой арматуры	59
Продольное армирование элементов	60
Поперечное армирование элементов	61
Сварные соединения арматуры и закладных деталей	63
Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки)	63
Стыки элементов сборных конструкций	64
Отдельные конструктивные требования	65
Дополнительные указания по конструированию предварительно напряженных железобетонных элементов	65
<i>Приложение 1. Обязательное. Основные виды арматурной стали и область ее применения в железобетонных конструкциях (в зависимости от характера действующих нагрузок и расчетной температуры)</i>	<i>67</i>
<i>Приложение 2. Обязательное. Область применения углеродистой стали для закладных деталей железобетонных и бетонных конструкций</i>	<i>69</i>
<i>Приложение 3. Обязательное. Основные типы сварных соединений арматуры</i>	<i>70</i>
<i>Приложение 4. Обязательное. Основные типы сварных соединений стержневой арматуры с плоскими элементами сортового проката</i>	<i>73</i>
<i>Приложение 5. Справочное. Основные буквенные обозначения</i>	<i>75</i>

ГОССТРОЙ СССР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции

Подготовлены к изданию Центральным институтом типового проектирования
(ЦИТП) Госстроя СССР

Ответственные за выпуск: *Л. Н. Шитова, Л. Т. Калачева*
Исполнители: *А. В. Федина, Е. Д. Рагулина, Г. А. Назарова,*
Н. Г. Новак, С. И. Гладких, Л. А. Евсеева, Е. В. Хасаншина

Подписано в печать 28.06.85. Формат 60X84¹/₈. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Набор машинописный.
Печ. л. 10,0. Усл. печ. л. 9,3. Усл. кр.-отт. 9,99 Уч.-изд. л. 12,03.
Дополнительный тираж 5 000 экз. Заказ 4159. Цена 55 коп.

*Набрано и отпечатано в Центральном институте типового проектирования
(ЦИТП) Госстроя СССР*

125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Шифр подписки 50.2.03

Цена 55 коп.

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

Настоящий Классификатор устанавливает разделение строительных норм и правил на 5 частей, каждая из которых делится на группы.

Классификатор предназначен для установления состава и обозначения (шифра) строительных норм и правил.

Шифр должен состоять из букв „СНиП“, номера части (одна цифра), номера группы (две цифры) и номера документа (две цифры), отделенных друг от друга точками; две последние цифры, присоединяемые через тире, обозначают две последние цифры года утверждения документа. Например, „СНиП 2.03.05-82“.

Номера документам присваиваются в порядке регистрации сквозные в пределах каждой группы или в соответствии с разработанным перечнем документов данной группы.

1. Организация, управление, экономика

Группы

- 01 Система нормативных документов в строительстве
- 02 Организация, методология и экономика проектирования и инженерных изысканий
- 03 Организация строительства. Управление строительством
- 04 Нормы продолжительности проектирования и строительства
- 05 Экономика строительства
- 06 Положения об организациях и должностных лицах

2. Нормы проектирования

Группы

- 01 Общие нормы проектирования
- 02 Основания и фундаменты
- 03 Строительные конструкции
- 04 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети
- 05 Сооружения транспорта
- 06 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения
- 07 Планировка и застройка населенных пунктов
- 08 Жилые и общественные здания
- 09 Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения, вспомогательные здания. Инвентарные здания
- 10 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения
- 11 Склады
- 12 Нормы отвода земель

3. Организация, производство и приемка работ

Группы

- 01 Общие правила строительного производства
- 02 Основания и фундаменты
- 03 Строительные конструкции
- 04 Защитные, изоляционные и отделочные покрытия
- 05 Инженерное и технологическое оборудование и сети
- 06 Сооружения транспорта
- 07 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения
- 08 Механизация строительного производства
- 09 Производство строительных конструкций, изделий и материалов

4. Сметные нормы

Состав и обозначение сметных норм и правил установлены постановлением Госстроя СССР от 18 июня 1982 г. № 162.

5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов

Группы

- 01 Нормы расхода материалов
- 02 Нормы потребности в строительном инвентаре, инструменте и механизмах
- 03 Нормирование и оплата проектно изыскательских работ
- 04 Нормирование и оплата труда в строительстве