

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 07.900-2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЕМКОСТИ ДЛЯ УБЕЖИЩ

Выпуск 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ
6В-2, 6В-4, 6В-6, 6В-8, 6В-10, 6В-09, 6В-025

20338-01

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 07.900-2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЕМКОСТИ ДЛЯ УБЕЖИЩ

ВЫПУСК 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ
БВ-2, БВ-4, БВ-6, БВ-8, БВ-10, БВ-09, БВ-025

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ МОСПРОМПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА / Козлов /
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА / Черкасова /

УТВЕРЖДЕН
11 УПРАВЛЕНИЕМ Н.С. СССР
ПИСЬМО № 235 /11/1873
ОТ 5 ИЮЛЯ 1984 Г

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ИНСТИТУТОМ МОСПРОМПРОЕКТ
ПРИКАЗ № 11 ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1985 Г

Настоящие технические требования предназначены для изготовления опытных образцов для приемки в серию металлических баков БВ-2; БВ-4; БВ-6; БВ-8; БВ-10; БВ-0,25; БВ-0,9 для запаса воды. Баки устанавливаются в сооружениях гражданской обороны.

1. Технические требования.

1.1. Основные параметры баков должны соответствовать указанным в таблицах №1 и №2. Таблица №1

Наименование параметра	Обозначение				
	БВ-2	БВ-4	БВ-6	БВ-8	БВ-10
Габариты:					
высота, мм	2200	2200	2200	2200	2200
длина, мм	1600	1400	2100	2800	3500
ширина, мм	700	1600	1600	1600	1800
объем, м ³	2	4	6	8	10

Таблица №2

Наименование параметра	Обозначение	
	БВ-0,25	БВ-0,9
Габариты:		
высота, мм	1800	2600
диаметр, мм	400	700
объем, м ³	0,25	0,9

				07.900-20				
Изм.	Лит.	И. докум.	Подп.	Дата				
РАЗРАБ.		МАРКОВА			Технические условия НА БАКИ БВ-2; БВ-4, БВ-6, БВ-8; БВ-10, БВ-0,25, БВ-0,9	Лит.	Лист	Листов
ПРОВ.		УХОРСКАЯ				1	2	9
ГЛАВ. ИНЖ. ПР.		ЧЕРКАСОВА				ГЛАВ. АПУ МОСТРОИСПОЛКОМА МОСТРОИПРОЕКТ МАСТЕРСКАЯ №5		
Н. КОНТР.		ЧЕРКАСОВА				20338-01 3		
ПРОВ.		Жаф	23.3.89г	Коп. Петрук				

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Все материалы, применяемые для изготовления металлических баков должны быть кондиционными, соответствовать сертификатам и требованиям ГОСТов.

2.2 Основными материалами для изготовления баков должны быть:

СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ГОСТ 19903-74 МАТЕРИАЛ СТ.3 ГОСТ 14637-79;

СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОНКОЛИСТОВАЯ ГОСТ 19903-74 МАТЕРИАЛ СТ.3 ГОСТ 16523-70;

СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ГОСТ 8509-72 МАТЕРИАЛ СТ.3 СП ГОСТ 535-79;

СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ ГОСТ 8510-72 МАТЕРИАЛ СТ.3 СП ГОСТ 535-79;

СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КРУГЛАЯ ГОСТ 2590-71 МАТЕРИАЛ СТ.3 ГОСТ 535-79;

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОСТ 8732-78 МАТЕРИАЛ В10 ГОСТ 8731-74;

РЕЗИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 17133-83;

ФЛАНЦЫ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ ГОСТ 12820-80;

ГРУНТОВКА ХС-04 (ТУ6-10-1414-76) - 1 СЛОЙ;

ЭМАЛЬ ХС-558 (ТУ6-10-592-76) - 2-3 СЛОЯ.

ИНВ. И ПОДЛ. ПОДАГ. И ДАТА ИЗМ. ИНВЕНТ. И ДАТА ПОДАГ. И ДАТА

Изм.	Лит.	Н. ДОКУМ	ПОДП.	ДАТА

07.900-2.0

Лист

3

Пров. Маш 20.3.89, Кол. Петрук

20338-01 4

2.3. Сварочные работы должны проводиться электродами типа Э-42 марки ОЗС-3 ГОСТ 9467-75.

2.4. Технология сварки и последовательность наложения швов должны обеспечить сохранение правильной геометрической формы.

2.5. Сварные швы, обозначенные на чертежах условно, выполнять по ГОСТ 2.312-72, после сварки баков все поверхности должны быть очищены от окалины, ржавчины и других загрязнений до металлического блеска.

2.6. В сварных швах не допускается наличие непроваров, шлаковых включений, пористости, усадочных раковин и трещин.

Переход от шва к основному металлу должен быть плавным без подрезов.

Поверхности швов должны быть гладкими, мелкочешуйчатыми.

2.7. Внутренние поверхности должны быть загрунтованы грунтом марки ХС-04 (ТУВ-10-144-76) - 1 слой, и окрашены эмалью ХС-558 (ТУВ-10-592-76) - 2-3 слоя.

Наружные поверхности должны быть загрунтованы грунтом ГФ-020 ТУВ-10-16-42-77 или грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-89.

Класс покрытия \bar{V} по ГОСТ 9.032-74.

ИНВ. № ДОКУМЕНТА И ДАТА | ПОДП. И ДАТА | ИНВ. № ДОКУМЕНТА И ДАТА | ПОДП. И ДАТА

ИЗМ.	ЛИТ.	№ ДОКУМЕНТА	ПОДП.	ДАТА

07.900-2.0

Лист

4

Проб.

Маш

20.3.89г

Кол. ПЕТРУК

20338-01 5

2.8. Применение бывших в употреблении болтов, гаек и шайб разрешается только для соединения секций баков. После сварки эти крепежные изделия снимаются и отверстия завариваются.

2.9. Все резьбовые соединения должны быть законтрены так, чтобы исключалась возможность самоотвинчивания.

2.10. Затягивание болтов и гаек должно производиться ключами с нормальными рукоятками без применения удлинителей.

2.11. Затяжка болтов, крепящих заглушки к фланцам, должна обеспечивать плотность соединения. Зазор при этом не допускается.

2.12. В готовом изделии должна быть обеспечена заданная чертежами точность взаимного расположения его узлов и деталей.

2.13. Собранный бак на своих поверхностях не должен иметь вмятин и других дефектов.

3. Правила приемки.

3.1. Каждое готовое изделие должно быть принято ОТК завода-изготовителя.

Приемка заключается во внешнем осмотре изделия, проверке соответствия готового изделия рабочим чертежам и настоящим техническим условиям.

ИЗМ. № ПОДАК. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИЛИ ВН. ИЛИ В ДРУГ. ПОДАК. И ДАТА

Изм.	Лит.	Н. Докум.	Подп.	Дата

07.900-2.0

Лист
5

Пров. *Май* 20. 3.89. Кол.Петрук

20338-01 6

3.2. Изделия, не отвечающие требованиям настоящих технических условий, могут быть после исправления заводом - изготовителем вновь предъявлены к приемке.

3.3. В случае несоответствия исправленных изделий чертежам и техническим условиям изделия бракуется.

4. Методы контроля.

4.1. Контроль размеров и узлов должен производиться при помощи:

линейки измерительной металлической по ГОСТ 427-75;

рулетки измерительной металлической по ГОСТ 7502-80;

штангенциркуля по ГОСТ 166-80;

калибров резьбовых по ГОСТ 2016-68.

4.2. Контроль качества сварных швов, отделки и окраски производится внешним осмотром.

4.3. Баки после сварки должны быть проверены на герметичность сварных швов керосином в соответствии с ГОСТ 3242-79.

5. Транспортировка и хранение.

5.1. При транспортировании изделий должна быть обеспечена защита от механических повреждений.

Изм. №, подп. и дата / Подп. и дата / Изм. №, подп. и дата / Подп. и дата

Изм.	Лит.	Надокум	Подп.	Дата

07.900-2.0

Лист

6

Пров.

Мин

20.3.89

Кол. Петрук

20338-01

7

5.2. Изделия должны храниться в помещении, защищенном от попадания атмосферных осадков.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

6.1. Установка БАКА должна выполняться по чертежам ОБЩИХ ВИДОВ БАКОВ соответствующего типа и настоящим техническим условиям.

Приложение.

Перечень документов, на которые даны ссылки в Т.У.

ГОСТ 166-80	П53	Штангенциркули. Типы. Основные параметры. Технические требования.
ГОСТ 427-75	П53	Линейки измерительные металлические.
ГОСТ 2016-68	Г28	Калибры резьбовые. Технические требования.
ГОСТ 2590-71	В22	Сталь горячекатаная круглая. Сортамент.
ГОСТ 3242-79	В09	Швы сварных соединений. Методы контроля качества.
ТУ6-10-1642-77		ГФ-020.
ТУ6-10-1414-76		Грунтовка ХС-04.
ГОСТ 19903-74	В23	Сталь листовая горячекатаная. Сортамент.
ТУ6-10-592-76		Эмаль ХС-558.

Изм. и подл. Подп. и дата Изм. и подл. Подп. и дата

Изм.	Лит.	И Докум	Подп.	Дата

07.900-2.0

Лист

7

Пров. *Зем* 20. 3. 89г

Коп. Петрук

20338-01 8

Приложение
(продолжение)

ГОСТ 5264-80	В 05	Швы сварные соединительные. Ручная электродуговая сварка: Основные типы и конструктив- ные элементы.
ГОСТ 12820-80	Г 18	Фланцы с соединительным выступом, стальные плоские приварные на R_u 10 кгс/см ² . Конструкция, размеры и технические требования.
ГОСТ 25129-82	Л 25	Грунт ГФ-021. Технические условия.
ГОСТ 14637-79	В 23	Прокат толстолистовой и широко- полосный универсальный из углеродистой стали общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 8732-78	В 62	Трубы стальные бесшовные горячедегормированные Сортамент.
ГОСТ 8731-74	В 62	Трубы стальные бесшовные горячедегормированные. Технические требования.
ГОСТ 64-77	Л 24	Эмали ГФ-230. Технические условия.

Инв. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. №. Инв. №. Подл. и дата.

Изм.	Лит.	№ докум	Подл.	Дата

07.900-2.0

Лист

8

Приложение
(продолжение)

ГОСТ 16523-70	В 23	Сталь листовая углеродистая качественная и обыкновенного качества общего назначения.
ГОСТ 8509-72	В 22	Сталь прокатная угловая равнополочная. Сортамент.
ГОСТ 8510-72	В 22	Сталь прокатная угловая неравнополочная. Сортамент.
ГОСТ 535-79	В 22	Прокат листовой из стали углеродистой обыкновенного качества. Технические условия.
ГОСТ 17133-83	Л 63	Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами
ГОСТ 2312-72	Т 52	Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.
ГОСТ 9467-75	В 05	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.
ГОСТ 9.032-74	Т 95	Покрытия лакокрасочные. Спецификация и обозначения.
ГОСТ 7502-80	П 53	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

07.900-2.0

Лист
9