



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

ПОЛУБРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ

РСТ РСФСР 53—76

Издание официальное

**ГОСПЛАН РСФСР
Москва**

РАЗРАБОТАН Государственной инспекцией по качеству торфа
«Гикторф» Минтоппрома РСФСР

Начальник Травников Л. Н.

Руководитель темы Петрович В. М.

Исполнитель Статкевич Т. В.

ВНЕСЕН Министерством топливной промышленности РСФСР

Заместитель Министра Соколов Б. Н.

ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Отделом норм, заменителей и
стандартизации Госплана РСФСР

Начальник отдела Рудаков И. В.

Начальник подотдела Мартынов И. Г.

Старший инженер Чубанова Н. П.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госплана
РСФСР от 17.08.1976 г. № 141

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

ПОЛУБРИКЕТЫ ТОРФЯНЫЕ

РСТ РСФСР 53-76

Взамен РСТ РСФСР 53—70

Постановлением Госплана РСФСР
от 17.08.1976 г. № 141 срок действия установлен
с 1 октября 1977 г.
до 1 октября 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на торфяные полубрикеты, предназначенные в качестве топлива для коммунально-бытовых нужд.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Полубрикеты торфяные должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Сырьем для производства полубрикетов является фрезерный торф естественной сушки.

1.3. Полубрикеты должны иметь форму призмы с закругленными углами и свободно отделяться друг от друга.

Размеры полубрикетов в мм:

длина от 90 до 180;

ширина от 45 до 75;

высота от 20 до 60.

1 4. Полубрикеты и сырье для их производства должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателей	Нормы		Методы испытаний
	сырья	полубрикетов	
1 Содержание влаги (W^p), %, не более	28,0	28,0	ГОСТ 11305—65
2 Зольность (A^c), %, не более	20,0*	20,0*	ГОСТ 11306—65
3 Механическая прочность при испытании в барабане (остаток с размерами кусков более 25 мм), %, не менее		90	ГОСТ 18132—72
4 Содержание мелочи (куски размером менее 25 мм), %, не более		8	ГОСТ 11130—75
5 Насыпная плотность при условной влажности 25% (γ_{25}), кг/м ³ , не менее	150		ГОСТ 13673—68
6 Засоренность посторонними горючими примесями (куски размером более 25 мм), %, не более	5		ГОСТ 11130—75

Примечание *) Для предприятия Тамбовской области, разрабатывающих торфяную залежь с повышенной зольностью, допускается производство полубрикетов из фрезерного торфа с зольностью до 25%

1 5. Поставщик должен гарантировать соответствие качества полубрикетов требованиям настоящего стандарта.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Приемка полубрикетов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13674—68.

2.2. Полубрикеты могут транспортироваться любым видом транспорта.

Погрузка и разгрузка полубрикетов должны производиться с соблюдением мер, предотвращающих их измельчение.

2.3. При хранении у поставщика и потребителя торфяные полубрикеты должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

**Изменение № 1РСТ РСФСР 53—76 «ПОЛУБРИКЕТЫ ТОРФЯ-
НЫЕ»**

Постановлением Госплана РСФСР
от 25.06.82 г. № 133 срок введения установлен
с 1 октября 1982 г.

На нижнем поле первой страницы внести отметку следующего содержания: «Проверен в 1981 году. Постановлением Госплана РСФСР от 25.06.82 г. № 133 срок действия продлен до 01.10.87 г.».

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 13673—68 на ГОСТ 13673—76.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13674—68 на ГОСТ 13674—78.

Подп. к печ. 3.09.82 г.

Заказ 1786

Формат бумаги 60×90¹/₁₆

Объем 0,125 печ. л.

Тираж 300

Цена 2 коп.

Типография Госплана РСФСР

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 РСТ РСФСР 53—76 «Полубрикеты торфяные»

Постановлением Госплана РСФСР
от 19.06.1986 г. № 105 срок введения установлен
с 1 октября 1987 г.

На первом листе стандарта после слов «Издание официальное», «Перепечатка воспрещена» внести отметку следующего содержания «Проверен в 1985 году. Постановлением Госплана РСФСР от 19.06.1986 г. № 105 срок действия продлен до 1 октября 1992 года».

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия».

Внести код ОКП 03 9221 2111.

Пункт 1.4 Таблица. Заменить:

слова «содержание влаги» на «массовую долю влаги»;

ссылки: ГОСТ 11305—65 на ГОСТ 11305—83, ГОСТ 11306—65 на ГОСТ 11306—83.

Пункт 2.2 Первый абзац дополнить словами «в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта».

Подписано к печати 20.04.87 г.

Заказ 168

Формат бумаги 60×90^{1/16}

Объем 0,125 пл

Тираж 370

Цена 2 коп

Гипография Госплана РСФСР