

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов

Р С Т Р С Ф С Р 115-88

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ О.С.Журавков, к.х.н., Е.М.Шахова, к.х.н.
(руководители темы)

ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

Лихарев К.И.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФСР
от *19.01* 19 *88* года № *2*



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР
(Госплан РСФСР)

Постановление

19.07.88

Москва

№ 2

Об утверждении, продлении сроков действия и изменении республиканских стандартов (РСТ РСФСР) на некоторые виды товаров народного потребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Обувь ортопедическая. Термины и определения".

2. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Кондиционеры воздуха бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Насосы электрические бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Капуста свежая брюссельская, савойская и кольраби. Технические условия";

РСТ РСФСР "Репа столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Брюква столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Лук свежий зеленый. Технические условия".

3. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Одежда верхняя. Требования к ремонту и обновлению. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Ремонт и обновление бельевых трикотажных изделий. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов";

РСТ РСФСР "Куклы театральные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Клетки для содержания птиц и зверей. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Ножи хозяйственные и специальные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Повозки одноконные легковые. Общие технические условия".

4. Утвердить и ввести в действие с I января 1989 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электрокофемолки бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электроутюги бытовые отремонтированные. Общие технические условия".

5. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР II4-82 "Типор. Общие технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 555-82 "Шнуры эластичные. Общие технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 664-82 "Насосы ручные бытовые отремонтированные";

изменение № I РСТ РСФСР 659-8I "Радио свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

изменение № 2 РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";

изменение № 3 РСТ РСФСР 670-82 "Пряжа пуховая. Технические условия".

6. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года предлагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 48-82 "Мебель и изделия плетеные. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 195-82 "Стержни пирующие. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 249-82 "Сани легковые. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 250-82 "Водовозка одноконная. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 669-82 "Капуста китайская свежая";

изменение № 1 РСТ РСФСР 672-82 "Шкуры оленей кожевенные. Технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 676-82 "Изделия штучные текстильно-галантерейные. Общие технические условия";

изменение № 2 РСТ РСФСР 580-77 "Смички";

изменение № 3 РСТ РСФСР 40-77 "Механизмы колковые щипковых и смичковых музыкальных инструментов".

7. Продлить до введения в действие новых стандартов сроки действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР 165-77 "Ножи хозяйственные специальные";

РСТ РСФСР 166-77 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов";

РСТ РСФСР 172-82 "Уборы головные мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 173-82 "Уборы головные женские и для девочек. Изготовление по индивидуальным заказам";

РСТ РСФСР 224-77 "Кинофильмы 16-мм любительские с магнитной записью звука. Запись звукового сопровождения";

РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

РСТ РСФСР 298-77 "Яйца перепелиные";

РСТ РСФСР 306-77 "Куклы театральные. Общие технические требования";

РСТ РСФСР 308-77 "Кольраби свежая";

РСТ РСФСР 356-82 "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР 358-77 "Капуста савойская свежая";

РСТ РСФСР 359-77 "Репка столовая молодая свежая";

РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

РСТ РСФСР 363-77 "Брюква столовая молодая свежая";
 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";
 РСТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";
 РСТ РСФСР 368-77 "Капуста брюссельская свежая";
 РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий".

8. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 420-83 "Рыбочистки металлические. Общие технические требования";
 изменение № 2 РСТ РСФСР 725-84 "Изделия печные. Общие технические условия".

9. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 59-85 "Агрегаты для бытовых компрессионных холодильников отремонтированные";
 изменение № 1 РСТ РСФСР 459-85 "Холодильники бытовые электрические отремонтированные";
 изменение № 1 РСТ РСФСР 482-84 "Напитки безалкогольные газированные. Национальные сорта";
 изменение № 1 РСТ РСФСР 708-83 "Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог. Номенклатура показателей";
 изменение № 1 РСТ РСФСР 709-84 "Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей";
 изменение № 1 РСТ РСФСР 721-84 "Система показателей качества продукции. Приборы и оборудование для контроля дорожных одежд, земляного полотна, материалов и грунтов. Номенклатура показателей";
 изменение № 4 РСТ РСФСР 519-75 "Пакеты медицинские стерильные".

10. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1988 года прилагаемое изменение № 1 республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 337-84 "Сорочки верхние мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам".

Председатель




Н.И. Масленников

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

Бытовое обслуживание населения.

РСТ РСФСР

Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов
ОК БУН 719003



Срок действия с 01.10.88г.
до 01.10.93г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крашение и перекрашивание швейных и трикотажных изделий, тканей, пряжи, трикотажных полотен, изготовленных из натуральных и химических волокон, изделий из искусственного и синтетического меха на предприятиях химической чистки и крашения.

Стандарт не распространяется на крашение и перекрашивание изделий:

- импортного производства, не имеющих маркировки;
- из поливинилхлоридных, полиолефиновых и ацетатных волокон;
- трикотажных из полиакрилонитрильных волокон;
- из тканей с пленочным покрытием;
- из тканей, содержащих металлизированные нити;
- из тканей верха и подкладки, имеющих несовместимые режимы крашения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Крашение и перекрашивание изделий и материалов должно производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Для крашения и перекрашивания изделий и материалов применяются красители и химикаты, соответствующие требованиям действующей нормативно-технической документации.

1.3. Окраска изделий и материалов должна быть равномерной и интенсивной, без пятен и затеков.

I.4. После крашения и перекрашивания изделия и материалы должны быть сухими и хорошо выутюженными, без морщин, перекосов, заминов, искривлений линии швов, запалов ткани и ласов, не иметь заломов и изменения формы.

I.5. Трикотажные изделия должны быть тщательно отпарены, не иметь вытянутых мест.

I.6. Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс.

I.7. Приклад, подкладка, пояс, воротник, отделка, которые были спороты или подпороты согласно условиям обработки, должны быть вычищены и снова пришиты к изделиям в соответствии с первоначальной конструкцией.

I.8. После крашения и перекрашивания допускаются:

- различия в интенсивности окраски на отдельных участках изделий и материалов вследствие:

наличия текстильных пороков;

комбинирования тканей различного волокнистого состава;

наличия дефектов, полученных при эксплуатации (пятен от едких веществ и плесени, не устранимых химчисткой, запалов, выгоревших частей изделия и других);

- нарушение целостности поверхности изделий и материалов, в том числе спуск петель на трикотажных изделиях в результате ветхости, повреждений личинками моли, проявившихся после перекрашивания.

О возможных дефектах крашения и перекрашивания заказчик должен быть уведомлен.

I.9. Усадка швейных и трикотажных изделий, тканей и клотен при ^{крашении и} перекрашивании должна быть не более 4%, а изделий из искусственного и синтетического меха - не более 3,5 %.

I.10. Показатель устойчивости окраски перекрашенных изделий и материалов к сухому трению должен соответствовать действующей документации на используемые красители. Ввиду изменения физико-химических свойств изделий, бывших в эксплуатации, допускается снижение предельной величины показателя устойчивости на I балл.

1.11. Прошедшие обработку изделия и материалы должны выдаваться заказчику в упакованном виде.

1.12. Предприятие гарантирует соответствие качества изделий и материалов после крашения и перекрашивания требованиям настоящего стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При обработке изделий и материалов должны выполняться "Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды", утвержденные Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Изделия и материалы после крашения и перекрашивания должны приниматься контролем предприятия на соответствие требованиям настоящего стандарта.

3.2. Приемка изделий и материалов производится поштучно. Внешнему осмотру подвергаются 100% продукции.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка качества крашения и перекрашивания изделий и материалов по показателям, указанным в пунктах 1.3 - 1.8, производится органолептически, проверка качества влажно-тепловой обработки одежды - согласно "Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды", утвержденной Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

4.2. Для проверки устойчивости окраски отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию.

4.3. Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделии по ГОСТ 9733.27-83 и в соответствии с действующей документацией на используемые красители.

4.4. Контроль усадки изделий и материалов после крашения и перекрашивания производится раз в месяц по следующей методике. На изделия и материалы нашивают хлопчатобумажными нитками горизонтальные и вертикальные прямые линии. Измеряют до и после перекрашивания по этим линиям следующие параметры: длину изделия от шва втачивания воротника до низа, длину рукавов от высшей точки оката до низа, ширину груди от шва втачивания рукава до

края борта в наиболее узком месте.

Усадку в % определяют по формуле:

$$y = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \cdot 100, \quad \text{где}$$

y - усадка в % с точностью до 0,01% с округлением до 0,1%,
 L_0 и L_1 - изменяемая длина (ширина) соответственно до и после
 перекрашивания в мм.

При определении усадки тканей измеряется ее длина и ширина.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Транспортирование изделий и материалов должно производиться в крытых транспортных средствах **в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**

Швейные изделия транспортируются в подвешенном состоянии.


5.2. Изделия и материалы после крашения должны храниться в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, предохраняющих их от моли, плесени, солнечных лучей, пыли и других загрязнений.

Для сохранения формы швейные изделия должны храниться на переносных вешалках.

Трикотажные изделия, отрезы, пряжа хранятся на стеллажах.

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института бытового обслуживания населения (ЦНИИбыт)



Н.А. Велешко

Зав. отделом стандартизации, метрологии и качества

В.Ф. Суругин

Зав. лабораторией технологии и организации производства химической чистки и крашения ЦНИИбыт

О.С. Журавков

Руководитель темы, с.н.с.

Е.М. Шахова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления химической чистки и крашения



Начальник Технического Управления

Н.В. Кобелев

В.С. Казюлин

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ:
(руководитель темы) к.х.н. Е.М. Шахова
3. ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР
Лихарев К.И.
4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Госплана РСФСР
от 19.01.88г. № 2
5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлением
Госстандарта за № 115-88 от 23.02 1988 г.
6. Срок первой проверки 1992 год
периодичность проверки 5 лет
7. Взамен РСТ РСФСР И15-32
8. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 9733.27-83	I, 2, 3, 4.1, 4.3. 4.4.



16. ИЮН 1987 016587/53

**МИНИСТЕРСТВО
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РСФСР**

103862, Москва, К-9, ул. Станиславского, 7
Тел. 290-16-38

Госплан РСФСР

Отдел норм и стандартизации

12.06.87 № 66-17/436

На № _____ от _____

*Зам. Карпову И.Т.
Д.И. Козлов
Иванов 16.06.*

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР направляет на рассмотрение и утверждение проект республиканского стандарта РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение. Крашение и перекрашивание текстильных и трикотажных изделий и материалов" взамен РСТ РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные", разработанный Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения.
Приложение: проект РСТ РСФСР - 3 экз.

Заместитель министра

К.И. Лихарев

586
16.06.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту республиканского стандарта
"Изделия и материалы текстильные,
трикотажные перекрашенные"

1. Основание для пересмотра стандарта.

Основанием для пересмотра стандарта является окончание срока действия республиканского стандарта РСФСР II5-82 I октября 1988 года.

2. Цели и задачи пересмотра стандарта.

Целью настоящей работы является пересмотр РСТ II5-82 "Изделия текстильные, трикотажные перекрашенные" в соответствии с современным уровнем требований.

Основными задачами пересмотра стандарта являются:

- определение наиболее важных показателей качества перекрашивания изделий с учётом особенностей крашения изделий, бывших в эксплуатации;
- уточнение объёма и содержания стандарта в связи с обобщением опыта работы предприятий и объединений химической чистки и крашения одежды;

3. Характеристика объекта стандартизации.

Настоящий стандарт составляется на основе республиканского стандарта РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные".

Пересмотр РСТ РСФСР II5-82 обусловлен необходимостью улучшения качества бытовых услуг, изменением действующей и появлением новой нормативно-технической документации.

4. Техничко-экономическая эффективность от внедрения стандарта.

Внедрение стандарта должно обеспечить повышение качества перекрашивания изделий на фабриках химической чистки и крашения одежды.

Социальный эффект в денежном выражении от внедрения новой редакции стандарта оценивается в 50 000 рублей.

Соответствующий расчёт прилагается.

5. Внедрение, введение стандарта в действие (срок действия) и проверка стандарта.

Предполагаемый срок введения стандарта в действие с учётом времени на выполнение мероприятий по внедрению стандарта - 1988 год, срок действия - 5 лет.

6. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами.

Пересматриваемый республиканский стандарт взаимосвязан с ГОСТ

16958-71 (ст.СЭВ 1729-79) "Изделия текстильные.Условные обозначения способов ухода", ГОСТ 26885-86 "Бытовое обслуживание населения. Химическая чистка.Общие требования", ГОСТ 973327-83 "Материалы текстильные.Метод испытания устойчивости окраски к трению".

7.Сведения о рассылке на отзыв.

Пересматриваемый республиканский стандарт разослан на отзыв в 92 адреса. Среди них Министерство бытового обслуживания населения РСФСР, производственные объединения химической чистки и крашения, центры стандартизации и метрологии, научно-исследовательские институты бытового обслуживания.

Получено 36 отзывов. При составлении второй редакции учтено 21 замечание, отклонено 12.

8. Источники информации.

ГОСТ 1.2-85 ,ГОСТ 26265 -84, ГОСТ 26885-86, ГОСТ 16958-71, ГОСТ 97330-83, ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ IIII5I-77, ГОСТ I3527-78, ГОСТ 7779-75, ГОСТ 235I-77, ГОСТ 7780-78, ГОСТ I4067-80, ГОСТ 20506-75 , ГОСТ 8273-75 , ГОСТ I058I-82.

ISO 2810-1974 (E), AS 2311-83, BS 6150-82, SAEJ 86I-78, OСТ 6-10-463-85 .

"Правила бытового обслуживания", М.,1978.


"Руководство для приёмщиков, осуществляющих приём заказов на химическую чистку и крашение", М.,1980.

"Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды",М.,1970.

"Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды",М.,1976.

"Инструкция по применению оптимальных способов крашения и перекрашивания текстильных и трикотажных изделий",М.,1977.

Зам.директора ЦНИИбыт




Н.А.Велешко

Зав.лабораторией технологии
и организации производства
химической чистки и крашения



О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации,
метрологии и качества



В.Ф.Сурогин

Руководитель темы, с.н.с.



Е.М.Шахова

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
РЕДАКЦИИ РСТ РСФСР "КРАШЕНИЕ И ПЕРЕКРАШИВАНИЕ
ТЕКСТИЛЬНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"

Согласно данным Московской фабрики № I, количество возвращаемых заказчиком перекрашиваемых изделий на доработку составляет примерно 5 %. В результате внедрения новой редакции стандарта это количество должно ориентировочно уменьшиться на 1%.

Планируемый объём продукции по крашению на 1987 год - 13800000 изделий. Принимая во внимание среднюю величину времени, необходимого на оформление возвращаемых на доработку изделий равным 0,2 часа и время на выдачу переделанного изделия заказчику равным 0,4 часа (I), получаем суммарный выигрыш времени в результате внедрения новой редакции стандарта равным

$$0,2 \text{ часа} \cdot 13800000 \cdot 0,01 + 0,4 \text{ часа} \cdot 13800000 \cdot 0,01 = 82800 \text{ ч}$$

Принимая стоимостную оценку затрат времени населения равной 0,6 руб./час (I),

Социальный эффект от внедрения новой редакции РСТ должен составлять величину

$$Э_{\text{соц.}} = 0,6 \text{ руб./час} \cdot 82800 \text{ час.} = 49680 \text{ руб.}$$

ЛИТЕРАТУРА

I. Методические рекомендации

Бытовое обслуживание населения. Определение эффективности стандартизации в службе быта. М., Издательство стандартов. 1985. 18с.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий

№ № п/п	Наименование мероприятий	Условия и порядок выполнения
1.	Регистрация РСТ, составление директивного указания о внедрении и распределении поступающих РСТ подведомственным предприятиям	Регистрация должна производиться в отдельном журнале с указанием адресатов рассылки.
2.	Организация изучения требований внедряемых РСТ производственным персоналом объединений	Изучение должно сопровождаться показом фактического выполнения операции

Зам. директора ЦНИИбыт
по научной работе

Н.А.Велешко

Зав. лабораторией технологии
и организации химической
чистки

О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации,
метрологии и качества

В.Ф.Суругин

Руководитель темы

Е.М.Шахова

на первую редакцию проекта республиканского стандарта

"Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные"

Но- мер п/п	Номер раздела, подраздела, пункта, под- пункта, прило- жения	Наименование министерства (ведомства), организации (предприятия), номер письма и дата	Замечание и (или) предложение	Заключение ведущей организации- разработчика
1	2	3	4	5
1.		УЕОН Алтайского крайисполкома Алтайское п/о химической чист- ки №701 от 19.03.87	Замечание и пред- ложение нет	
2.		УЕОН БАССР Башкирское п/о химической чистки №487 от 14.04.87	-"	
3.		УЕОН Бурятской АССР п/о "Бурятхимчистка" №71 от 1.04.87	-"	
4.		УЕОН Магаданского облиспол- кома Магаданское п/о химической чистки №7 от 30.03.87	-"	
5.		УЕОН при Кировском обл- исполкоме п/о Кировоблхимчистка "Чайка" № _____ от _____	-"	

I	2	3	4	5
6	УБОН Мособлисполкома п/о "Радуга" № _____ от _____	Замечаний и предложений нет		
7.	УБОН Пермского облиспол- кома п/о Пермоблхимчистка "Снежинка" №369 от 26.03.87	"-"		
8.	УБОН Ростоблисполкома Ростовское п/о химической чистки "Чайка" № 498 от 9.04.87	"-"		
9.	УБОН Смоленского обл- исполкома п/о "Смоленскоблхимчистка" № 156 от 18.03.87	"-"		
10.	Ставропольское п/о быто- вого обслуживания "Комплекс" Ставропольский комбинат разнобытовых услуг № 102 от 19.03.87	"-"		
11.	УБОН Тюменского облис- полкома п/о "Тюменьоблхимчистка" №154 от 1.04.87	Замечаний и предложе- ний нет		
12.	УБОН Ярославского обл- исполкома п/о Яроблхим- чистка №01/74 от 25.03.87	"-"		

			3	
1	2	3	4	5
13.		ГК стандартов СССР Волго-Вятский ЦСМ №13-8-4/710 от 2.04.87	Замечаний и предложений нет	
14.		ГК стандартов СМ СССР Центрально-Черноземный ЦСМ №12-05/922 от 15.04.87	--	
15.		ГК стандартов СМ СССР Татарский ЦСМ №1330/03 от 26.03.87	--	
16.		ГК стандартов СМ СССР Северо-Кавказский ЦСМ №6-2/1633 от _____	--	
17.		ГК стандартов СМ СССР Центральный ЦСМ №55/09-1228 от 23.03.87	-"/	
18.		ГК стандартов СМ СССР Саратовский ЦСМ №17/2262/5-15 от 13.04.87	--	
19.		УБОН Калининградского обл- исполкома п/о "Калининград- облхимчистка" №103 от 9.04.87	Ввести в РСТ требования к качеству изделий из кожи, замши, натурального меха	Отклонено ввиду целе- сообразности разра- ботки отдельного РСТ на качество перекрашен- ных изделий из кожи, замши, натурального меха
20.		УБОН Архангельского обл- исполкома п/о "Архангельскоблхим- чистка" №01-98 от 17.03.87	Распространить требова- ния РСТ на изделия из шуб- ной овчины	--

1	2	3	4	5
21	Вводная часть	УБОН Свердловского облисполкома "Свердловхимчистка" № 179 от 31.03.87 УБОН Тульского облисполкома п/о химической чистки и крашения "Светлана" №5-62-130 от 7.04.87	Разработать РСТ на окраску изделий из натурального меха Дополнить: "Стандарт не распространяется на изделия нити" из тканей технических.	Принято к сведению Отклонено ввиду практически полного отсутствия изделий из тканей технических, сдаваемых в перекрашивание
23	п.1	ГК стандартов СМ СССР Ленинградский ЦСМ №11-422-13-2147 от 13.04.87	Ввести требования (нормы) прочности крашения: обычное, прочное, особопрочное	Отклонено ввиду специфики работы предприятий химической чистки, принимающих одежду у населения
24	п.1.2	МБОН РСФСР Техническое управление №17-9/188 от 23.03.87	Заменить: "на химическую чистку и крашение" на "в химическую чистку и крашение"	Отклонено, т.к. выражение входит в название инструкции: "Руководство для приемщиков, осуществляющих прием заказов на химическую чистку и крашение", изданной в 1980 году
25	п.1.2	УБОН Свердловского облисполкома "Свердловхимчистка" №179 от 31.03.87	Указать год издания или утверждения всей нормативно-технической документации, на которую делаются ссылки п.п.1.2 и п.2.1)	Принято частично
26	п.1.4	ГК стандартов СМ СССР Дальневосточный ЦСМ №72-613/2045 от 30.03.87	Дополнить: "без пятен и затеков"	Принято

1	2	3	4	5
27.	п.п.1.4-1.10	МБОН РСФСР Шаутинский технологический	В п.п.1.4-1.10 показатели: интенсивность, равномерность, сухой, ровный, плотный, мягкий, пышный и т.д. необходимо выразить количественным пределом варьирования и в разд. 4 привести для них метрологическое обеспечение. Целесообразно включить в стандарт только наиболее важные и характерные показатели.	Отклонено. Для определения качества перекрашивания с использованием количественных пределов варьирования служит показатель устойчивости окраски к трению
28.	п.1.5, 1.8	УБОН Курганского облисполкома п/о "Курганоблхимчистка" №215 от 1.04.87	Дополнить: изделия, имеющие степень износа 50% и более, не могут соответствовать п.1.5 и 1.8 Пункт 1.8 дать в следующей редакции: Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс, если взято за полировку изделия	Отклонено. В п.1.10 указаны основные допускаемые дефекты, наблюдаемые для ветхих изделий Принято частично
п.1.9			Дополнить: "Взять дополнительную плату за швейные работы"	Отклонено. Дополнительная плата за швейные работы может браться без внесения этого требования в стандарт

1	2	3	4	5	6
29.	п.1.10	УБОН Челябинского обл-исполкома п/о Челябоблхимчистка" "Новинка" №265 от 16.04.87	Добавить: возможна деформация швейных изделий вследствие различной усадки верха и приклада	Принято	
30.	"	УБОН Исполкома Ленсовета Ленинградское п/о химической чистки и крашения "Лотос" №05/935 от 16.04.87	Добавить: возможен непрокрас шовных нитей	Принято	
31.	"	УБОН Новосибирского облисполкома п/о "Новосибоблхимчистка" №207 от 9.04.87	На швейных изделиях (х/б, шерсть) шовные нити и нитки отделочной строчки из полиэфирных волокон не закрашиваются.		
			Указать: На плацах, изготовленных из полиэфирных волокон с подкладкой из полиамидных, в процессе перекрашивания происходит "сваривание" подклада из-за продолжительного и высокотемпературного крашения	Принято	во вводной части в другой редакции
32.	п.1.10	МВОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-21-1173/15 от 16.04.87	В программе стандарта не достигнуто равновесие интересов предприятия-изготовителя и заказчика. Это особенно наглядно из перечня дефектов, сформулированных в п.1.10	Отклонено.	Замечание выражено в слишком общей форме и может трактоваться двояким образом. Отсутствуют какие-либо конкретные предложения

1	2	3	4	5
33.	п. I. II	МБОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-21-1173/15 от 16.04.87	Процент усадки для изделия, тканей, полотен целесообразно дифференцировать, т.к. величина усадки для них значительно отличается	Отклонено. В условиях работы предприятия химической чистки целесообразно использование средних величин усадки
34.	п. 3.2	МБОН РСФСР Техническое управление №17-9/188 от 23.03.87	Часть текста из п. 3.2 "Для проверки устойчивости окраски ежедневно отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию" перенести в раздел 4.2	Принято.
35.	п. 4	ГК стандартов СМ СССР Уральский ЦСМ №36-03/17/3 от 6.04.87	Дополнить раздел 4 требованиями на проведение испытаний и нормам по показателю "необратимая деформация" трикотажных изделий (ГОСТ 8847-85)	Отклонено. Согласно методике испытаний на необратимую деформацию по ГОСТ 8847-85 изделие приобретает неустраняемый дефект
36.	п. 4.3	МБОН Коми АССР Коми республиканское ц/о химчистки и крашения "Светлана" №144 от 19.03.87	Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделии на основании ГОСТ 9733.27-83 Для этого необходим прибор ПТ-4 и шкала серых эталонов. При невозможности обеспечения прибором этот пункт исключить из стандарта	Принято к сведению

I	2	3	4	5	8
37.	п.4.3	ГК стандартов СМ СССР Ленинградский ЦСМ МЛ-422-13-2147 от 13.04.87	Дополнить методом испытаний устойчивости крашения в соответствии с техническими требованиями по прочности крашения (обычному, прочному, особочпрочному) и с учетом требований ГОСТ 2351-77 "Изделия и полотна трикотажные. Норма устойчивости окраски и методы ее определения"	Отклонено ввиду специфики крашения изделий, бывших в эксплуатации	
38.	п.4.3	МБОН РСФСР Техническое управление МТ7-9/188 от 23.03.87	Включить проверку устойчивости к мокрому трению	Отклонено ввиду трудностей, обусловленных особенностями крашения изделий, бывших в эксплуатации	
39.	п.4.4	МБОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания МО8-21-1173/15 от 16.04.87	Подробно описать способ нашивания горизонтальных и вертикальных прямых линий из хлопчатобумажных ниток и указать их длину Ввести метод для определения усадки меха	Отклонено. Способ нашивания указан в стандарте. Длина линий определяется размерами изделия	
40.	п.5.3.	ГК стандартов СМ СССР Уральский ЦСМ М36-03/17/3 от 6.04.87	Конкретизировать п.5.3 температурно-влажностными режимами при хранении изделий.	Отклонено ввиду нецелесообразности Достаточно определить "сухое помещение, комнатная температура"	

Заведующий лабораторией технологии
и организации производства химической
чистки и крашения одежды

Руководитель темы, с.н.с.



О.С. Журавков

Е.М. Шахова