

ГОСТ 8.338—2002

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства
измерений

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

Методика поверки

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 6 ноября 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 февраля 2003 г. № 52-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.338—2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2003 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8.338—78

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2006 г.

© ИПК Издательство стандартов, 2003
© Стандартиформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения, обозначения и сокращения	2
4 Операции поверки	3
5 Средства поверки	3
6 Условия поверки	4
7 Требования безопасности	5
8 Подготовка к поверке	5
9 Проведение поверки	7
10 Обработка результатов измерений	10
11 Оформление результатов поверки	12
Приложение А Вертикальная трубчатая печь сопротивления	13
Приложение Б Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при методе прямых измерений	14
Приложение В Электрическая схема стенда для отжига электродов ЧЭ ТП из благородных ме- таллов	15
Приложение Г Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при поэлек- тродном сличении	16
Приложение Д Форма и пример заполнения протокола поверки ТП методом прямых измерений	17
Приложение Е Форма и пример заполнения протокола поверки ТП при поэлектродном сли- чении	20

Государственная система обеспечения единства измерений

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Thermoelectric transducers.
Verification procedure

Дата введения 2003—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на погружаемые термоэлектрические преобразователи (далее — ТП) с металлическими термопарами в качестве термочувствительных элементов (далее — ЧЭ) по ГОСТ 6616 с номинальными статическими характеристиками¹⁾ (далее — НСХ), с длиной погружаемой части не менее 250 мм, предназначенные для измерений температуры от 0 до 1800 °С, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Стандарт распространяется на импортируемые погружаемые ТП и ТП по ГОСТ 23847. Требования к межповерочному интервалу ТП должны быть указаны в нормативном документе (далее — НД) на ТП конкретного типа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.558—93 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 12.2.007.9—93 (МЭК 519-1—84) Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 859—2001 Медь. Марки

ГОСТ 1790—77 Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия

ГОСТ 1791—67 Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. Технические условия

ГОСТ 5582—75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия

ГОСТ 6616—94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ 8711—93 (МЭК 51-2—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

¹⁾ На территории Российской Федерации — по ГОСТ Р 8.585—2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» (здесь и далее).

ГОСТ 9245—79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия
ГОСТ 10821—75 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия
ГОСТ 18389—73 Проволока из платины и ее сплавов. Технические условия
ГОСТ 19904—90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГОСТ 19908—90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия
ГОСТ 23847—79 Преобразователи термоэлектрические кабельные типов КТХАС, КТХАСп, КТХКС. Технические условия
ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
длина погружаемой части ТП при поверке: Расстояние, отсчитываемое от погружаемого конца защитной арматуры поверяемого ТП при помещении его в рабочее пространство печи (или термостата) до места пересечения корпуса ТП плоскостью наружной поверхности торца печи (термостата).

стандартные образцы свойств термоэлектродных материалов (СОТМ): Бухты термоэлектродного материала, аттестованные по термоэлектрической неоднородности и по значениям термоэлектродвижущей силы (далее — ТЭДС) в паре с платиной в заданном диапазоне температуры.

удлиняющие провода: Термоэлектродные провода, в паре имеющие в заданном диапазоне температуры НСХ основной термопары.

Остальные термины — по ГОСТ 6616.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения:

$E_{НСХ}$ — нормированное значение ТЭДС ЧЭ ТП, мВ;

$E_{пов}$ — ТЭДС ЧЭ поверяемого ТП, мВ;

$E_{пов}^{пр}$ — приведенное значение ТЭДС поверяемого ТП, мВ;

$E_{эт}$ — ТЭДС ЧЭ эталонного ТП, мВ;

$E_{эт}^{пр}$ — приведенное значение ТЭДС эталонного ТП, мВ;

$t_{с.к}$ — температура свободных концов термопары, °С;

$(\Delta E/\Delta t)_t$ — чувствительность термопары при температуре t , мВ/°С;

Δe_1 — ТЭДС пары, образованной положительными термоэлектродами ЧЭ эталонного ТП и ЧЭ поверяемого ТП при температуре t ;

Δe_2 — ТЭДС пары, образованной отрицательными термоэлектродами ЧЭ эталонного ТП и ЧЭ поверяемого ТП при температуре t ;

$\Delta_{доп}$ — предел допускаемых отклонений значений ТЭДС ЧЭ ТП от значений НСХ, указанных в НД, мВ;

Δ_n — нестабильность ТП, мВ.

3.3 Сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

НД — нормативный документ;

НСХ — номинальная статическая характеристика;

ТП — термоэлектрический преобразователь;

ТЭДС — электродвижущая сила, возникающая в электрической цепи, состоящей из нескольких разнородных проводников, контакты между которыми имеют различную температуру;

ЧЭ — термочувствительный элемент.

4 Операции поверки

4.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта настоящего стандарта	Проведение операции при поверке	
		первичной ¹⁾	периодической
Внешний осмотр	9.1	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	9.2	Да	Нет
Проверка электрического сопротивления изоляции	9.3	Да	Да
Проверка нестабильности	9.4	Да	Нет
Определение ТЭДС ЧЭ ТП при заданных значениях температуры	9.5	Да	Да

¹⁾ Объем выборки ТП при проведении операций по 9.2—9.5 устанавливают в технических документах на ТП данного типа.

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки используют следующие средства измерений:

- эталонные 2-го разряда ртутные стеклянные термометры с погрешностью по ГОСТ 8.558 в диапазоне температуры от 0 до 300 °С;
- эталонные 1, 2 и 3-го разрядов платинородий-платиновые ТП типа ППО с погрешностью по ГОСТ 8.558 в диапазоне температуры от 300 до 1200 °С;
- эталонные 2-го и 3-го разрядов платинородий-платинородиевые ТП типа ПРО с погрешностью по ГОСТ 8.558 в диапазоне температуры от 600 до 1800 °С;
- поверочная установка, включающая в себя двухрядный или однорядный потенциометр постоянного тока класса точности не ниже 0,01 по ГОСТ 9245 с верхним пределом измерений не ниже 100 мВ и ценой ступени младшей измерительной декады не более 10^{-6} В с бестермоточным переключателем типа ПБ-28В;
- современные микропроцессорные средства измерений ТЭДС рабочих ТП, например автоматизированная система поверки ТП АСПТ с пределами допускаемой погрешности $\pm 0,2$ °С и $\pm 0,4$ °С.

5.2 При поверке применяют следующие вспомогательные средства (могут входить в комплект поверочной установки):

- водяной термостат с диапазоном температуры от 0 до 95 °С, градиентом температуры в рабочем пространстве не более 0,05 °С/см, с ванной глубиной не менее 300 мм;
- паровой термостат с перепадом температуры в рабочем пространстве по высоте на длине средней части 200 мм не более 0,03 °С, с ванной глубиной не менее 300 мм;
- масляный термостат с диапазоном температуры от 95 до 300 °С, градиентом температуры в рабочем пространстве не более 0,05 °С/см, с ванной глубиной не менее 300 мм;
- лупа по ГОСТ 25706, кратностью от 3 до 5;
- две горизонтальные трубчатые печи сопротивления, каждая с рабочим пространством длиной 500—600 мм, диаметром 40—50 мм и максимальной рабочей температурой не менее 1200 °С. Градиент температуры по оси печи (в ее средней части) при 1000 °С не должен превышать 0,8 °С/см на участке длиной не менее 50 мм. Одна из печей должна быть использована только для ТП из благородных металлов;
- никелевый толстостенный стакан длиной 80—100 мм, наружный диаметр которого выбирают в зависимости от диаметра рабочего пространства печи. Толщина стенки и дна стакана — не менее 5 мм. Допускается применять никелевый блок соответствующих размеров с гнездами требуемого диаметра и глубиной 70—90 мм;
- вертикальная трубчатая печь сопротивления с рабочим пространством длиной от 400 до 500 мм, диаметром 20—30 мм и максимальной рабочей температурой не менее 1800 °С. Градиент температуры по оси печи (в ее средней части) при 1400 °С не должен превышать 1 °С/см на участке длиной не менее 50 мм. Техническое описание и эскизный чертеж печи приведены в приложении А;

- средство измерений электрического сопротивления изоляции. Тип этого средства измерений устанавливается в стандартах или технических условиях на ТП данного типа;
- установка для испытания электрической прочности изоляции. Тип установки устанавливается в стандартах или технических условиях на ТП данного типа;
- амперметр класса точности 1,0 по ГОСТ 8711 с верхним пределом измерений 15 А;
- регулятор напряжения мощностью до 10 кВт с пределами регулирования напряжения от 0 до 250 В;
- ртутные стеклянные термометры с ценой деления 0,1 °С и пределами измерений от 10 до 35 °С по ГОСТ 28498;
- пробирка из кварцевого стекла длиной 500 мм, внутренним диаметром $(25,0 \pm 0,5)$ мм и стенками толщиной не более 1 мм;
- удлиняющие провода по ГОСТ 1790, ГОСТ 1791 и ГОСТ 10821 к ТП типов ТХК (L^1), ТХКн (E), ТХА (K), ТЖК (J), ТНН (N), ТСС (I), ТПП10 (S), ТПП13 (R). Значение ТЭДС индивидуально подобранной пары скомплектованных удлиняющих проводов при температуре рабочего и свободных концов пары, соответственно равной 100 °С и 0 °С, не должно отклоняться от значений соответствующей типу ТП НСХ более чем на $\pm 0,2 \Delta_{\text{доп}}$, выраженного в милливольтмах [для ТХК (L) — 0,036 мВ, для ТХКн (E) — 0,020 мВ, для ТЖК (J) — 0,016 мВ, ТХА (K) — 0,012 мВ, для ТНН (N) — 0,009 мВ, для ТСС (I) — 0,012 мВ, для ТПП10 (S) — 0,002 мВ, для ТПП13 (R) — 0,002 мВ];
- теплоизоляционные сосуды или другие теплоизоляционные средства, обеспечивающие заданную температуру в течение 1 ч с предельными отклонениями $\pm 0,1$ °С;
- платиновая и платинородиевая проволока диаметром 0,5 мм по ГОСТ 10821;
- стеклянные пробирки длиной (150 ± 10) мм, внутренним диаметром $(6,5 \pm 0,5)$ мм со стенками толщиной не более 1 мм;
- защитные пробирки из кварцевого стекла длиной не менее 300 мм и внутренним диаметром, при котором ЧЭ поверяемых ТП плотно входят в пробирку по ГОСТ 19908.

5.3 Все применяемые средства измерений должны быть поверены органами государственной метрологической службы или метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными в установленном порядке, и иметь действующие клейма или свидетельства установленных форм.

5.4 Допускается применять другие средства измерений, удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.

6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- ТП разборных конструкций необходимо вынуть из защитной арматуры. К поверке могут быть допущены ТП разборных конструкций в защитной арматуре (чехле) и ТП неразборных конструкций, если при поверке погрешность из-за тепловода по арматуре не превышает $0,3 \Delta_{\text{доп}}$. Соответствующие требования должны быть указаны в НД на ТП конкретного типа;
- температура, относительная влажность и барометрическое давление воздуха в помещении должны соответствовать нормам, установленным для них в НД по эксплуатации поверочной установки;
- изменение температуры воздуха в помещении во время работы поверочной установки не должно быть более $\pm 0,5$ °С в течение 1 ч;
- вибрация в помещении не должна вызывать отклонений указателя наиболее чувствительного средства измерений более чем на $\pm 0,25$ цены наименьшего деления его шкалы;
- питание печей должно осуществляться стабилизированным напряжением, изменение которого не должно превышать 1 %;
- в помещении не должно быть пыли, дыма, газов и паров, вызывающих коррозию деталей поверочной установки или загрязняющих ЧЭ ТП;
- электроизмерительная часть поверочной установки должна быть удалена не менее чем на 1 м от окон, дверей, радиаторов отопления и других устройств, выделяющих тепло, а также защищена от прямых солнечных лучей;
- перед вводом поверочной установки в эксплуатацию должна быть проверена сходимость результатов измерений ТЭДС на ней с использованием эталонного 1-го разряда ТП, которая не должна превышать $0,3 \Delta_{\text{доп}}$;
- должно быть проверено соответствие градиентов температуры в термостатах, указанных в 5.2;

¹⁾ В скобках указано буквенное обозначение НСХ по ГОСТ 6616.

- должна быть проверена ТЭДС помех в измерительной линии поверочной установки, которая не должна превышать для ТПП10 и ТПП13 1-го класса — 0,5 мкВ и для ТП остальных классов — 2 мкВ.

7 Требования безопасности

7.1 Части поверочной установки, снабженные зажимом «Земля», а также никелевый стакан (или блок) должны быть подключены к контуру заземления. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом.

7.2 Корпуса печей, наружные стенки которых нагреваются при работе до температуры свыше 70 °С, должны быть ограждены (например, жесткой сеткой из проволоки).

7.3 Вблизи печей не должны находиться горючие материалы.

7.4 Стекланные сосуды Дьюара должны иметь охранные кожухи из жести или пластмассы.

7.5 При выполнении измерений должны быть соблюдены требования эксплуатационных документов на термостаты и печи, ГОСТ 12.2.007.9, ГОСТ 12.3.019, утвержденных в установленном порядке¹⁾.

7.6 К выполнению измерений допускают только лиц, имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III при работе с установками напряжением до 1000 В.

8 Подготовка к поверке

8.1 Подготовка основных и вспомогательных средств поверки

8.1.1 Средства поверки, входящие в состав поверочной установки (термостаты и нагревательные печи), готовят к работе в соответствии с НД.

8.1.2 Эталонные 1-го и 2-го разрядов ТП типа ППО, используемые при поверке ТП типа ТПП13 1-го класса и ТП из благородных металлов и типа ТПП13 2-го класса соответственно, помещают в защитные пробирки из кварцевого стекла.

Рабочий конец ТП должен касаться дна пробирки.

8.1.3 Теплоизолированные сосуды для термостатирования свободных концов ТП при 0 °С заполняют льдодводяной смесью, а при термостатировании свободных концов ТП при комнатной температуре — водой или маслом комнатной температуры. В сосуды помещают ртутный стеклянный термометр и стеклянные пробирки. Глубина погружения пробирок должна быть не менее 120 мм, расстояние между пробирками — не менее 10 мм.

8.1.4 В рабочее пространство печей, предназначенных для поверки ЧЭ ТП типов ТПП10 и ТПП13, вводят защитную трубу из кварцевого стекла, наружный диаметр которой близок к диаметру рабочего пространства печи, и центрируют ее по оси печи, используя огнеупорные подкладки (например, отрезки кварцевых или фарфоровых трубок).

8.1.5 В рабочем пространстве (в зоне равномерного распределения температуры) печей для поверки ЧЭ ТП из благородных металлов устанавливают никелевый стакан или никелевый блок.

8.2 Подготовка ТП типов ТХК (L), ТХКн (E), ТЖК (J), ТХА (K), ТНН (N), ТСС (I)

8.2.1 При поверке в термостатах ТП неразборной конструкции (или ЧЭ с электрической изоляцией электродов ТП разборной конструкции) помещают в стеклянные пробирки и устанавливают их в термостате на глубину не менее 250 мм. Число поверяемых ТП не должно превышать 8—10.

8.2.2 Свободные концы (или концы удлиняющих проводов) поверяемых ТП гальванически соединяют с медными нелужеными проводами либо скруткой, либо обмоткой медной проволокой (медь — марки не ниже М1 по ГОСТ 859) диаметром 0,3 мм. Места скруток термостатируют в сосудах по 8.1.3 настоящего стандарта.

8.2.3 Концы медных проводов подсоединяют к соответствующим клеммам поверочной установки (приложение Б). В термостат устанавливают эталонный ртутный стеклянный термометр.

8.2.4 При поверке в печах не более четырех ТП неразборной конструкции (или ЧЭ с электрической изоляцией электродов ТП разборной конструкции) складывают в общий пучок с пробиркой из кварцевого стекла, в которой помещен эталонный 2-го разряда ТП типа ППО, и обвязывают в двух-трех местах отрезками хромелевой или алюмелевой проволоки диаметром 0,5 мм.

¹⁾ На территории Российской Федерации также должны быть соблюдены требования Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Пучок поверяемых ТП с эталонными 2-го разряда ТП типа ППО (вместе с пробиркой) вводят в рабочее пространство трубчатой горизонтальной печи до упора рабочих концов ЧЭ поверяемых ТП разборной конструкции (или погружаемого конца защитной арматуры ТП неразборной конструкции) и дна пробирки с эталонным ТП в дно никелевого стакана и центрируют пучок по оси печи.

8.2.5 Проводят операции по 8.2.2—8.2.3 для поверяемых ТП и эталонного 2-го разряда ТП типа ППО.

8.3 Подготовка ЧЭ ТП типов ТПП10 (S), ТПП13 (R), ТПР (B)

8.3.1 ЧЭ ТП типов ТПП10, ТПП13 и ТПР перед определением их ТЭДС отжигают в течение 30 мин электрическим током на воздухе на стенде для отжига, схема электрических соединений которого приведена в приложении В. Перед отжигом ЧЭ снимают с термоэлектродов электрическую изоляцию (соломку, двухканальные трубки, бусы и т. п.), затем поверхность термоэлектродов обезжиривают с помощью тампона, смоченного чистым этиловым спиртом (1 г спирта на ЧЭ) и подключают к соответствующим клеммам стенда. Напряжение к свободным концам термоэлектродов подводят от регулятора напряжения, включенного в сеть переменного тока напряжением 220 или 127 В, частотой 50 Гц.

Силу тока (далее — ток), необходимую для отжига, контролируют по показаниям амперметра. ЧЭ ТП типов ТПП10 и ТПП13 с термоэлектродами диаметром 0,5 мм отжигают при токе 10,0—10,5 А [температура (1150 ± 50) °С], ЧЭ ТП типа ТПР — при токе 11,5—12,0 А [температура (1450 ± 50) °С]. По окончании отжига ток плавно уменьшают до нуля в течение 1 мин.

Поверхность отоженных термоэлектродов должна быть чистой. ЧЭ ТП с неустранимыми при отжиге поверхностными загрязнениями термоэлектродов считают непригодными к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

8.3.2 После отжига электроды ЧЭ ТП армируют чистыми цельными двухканальными электроизоляционными трубками. Для ЧЭ ТП типа ТПР применяют электроизоляционные трубки из оксида алюминия, для ЧЭ ТП типов ТПП10 и ТПП13 — трубки из пирометрического фарфора или оксида алюминия. Диаметр трубок составляет 3—5 мм, длина — (500 ± 10) мм, диаметр каналов — не менее 0,9 мм.

В один и тот же канал изоляционной трубки следует помещать термоэлектроды только одной марки.

При армировании отоженных термоэлектродов должны быть приняты меры, исключающие возможность их деформации и загрязнения (особенно на участке, погружаемом в печь при поверке).

Концы термоэлектродов, выступающие из электроизоляционной трубки, помещают в гибкие электроизоляционные трубки диаметром до 2,5 мм. На конечном участке длиной 150 мм свободные концы термоэлектродов оставляют без какой-либо изоляции.

8.3.3 Не более четырех отоженных и армированных электроизоляционной трубкой ЧЭ поверяемых ТП типа ТПП10 или ТПР складывают в общий пучок с однотипным эталонным 2-го разряда ТП, выравнивают по длине рабочие концы ЧЭ ТП и обвязывают пучок в двух местах отрезками платинородиевой проволоки диаметром 0,5 мм. Рабочие концы ЧЭ поверяемых ТП и эталонного ТП вытягивают на 12—15 мм из электроизоляционных трубок и плотно связывают их друг с другом вблизи спаев несколькими витками платинородиевой проволоки диаметром 0,3—0,5 мм, причем электрический контакт между отдельными термоэлектродами должен быть образован в месте их связки. Помещают пучок ТП в пробирку из кварцевого стекла.

8.3.4 Пробирку с пучком поверяемых ТП типа ТПП10 и эталонного 2-го разряда ТП типа ППО погружают на глубину (250 ± 10) мм в рабочее пространство горизонтальной трубчатой печи и центрируют по оси защитной трубы из кварцевого стекла. Торцовые отверстия печи прикрывают заслонками или щитками из асбоцемента или шамотного кирпича.

8.3.5 Проводят операции по 8.2.2.

8.3.6 Концы медных проводов подсоединяют к соответствующим клеммам поверочной установки (приложение Г).

8.3.7 Пучок поверяемых ТП типа ТПР и эталонного 2-го разряда ТП типа ППО вводят в рабочее пространство вертикальной трубчатой печи через верхнее торцовое отверстие на глубину (250 ± 10) мм, центрируют его и закрепляют в штативе таким образом, чтобы рабочие концы ЧЭ ТП находились в середине зоны с наименьшим градиентом температуры. Торцовые отверстия печи прикрывают заслонками или щитками из асбоцемента или шамотного кирпича.

8.3.8 Не более четырех отоженных и армированных электроизоляционной трубкой ЧЭ поверяемых ТП типа ТПП13 складывают в общий пучок с пробиркой из кварцевого стекла, в

которую вкладывают эталонный 1-го разряда ТП типа ППО для ТПП13 1-го класса (или 2-го разряда для остальных классов), и обвязывают в двух местах отрезками платинородиевой проволоки диаметром 0,5 мм. Пучок ЧЭ поверяемых ТП с эталонным ТП в пробирке помещают в пробирку из кварцевого стекла, которую вводят в рабочее пространство трубчатой горизонтальной печи до упора в дно никелевого стакана и центрируют по оси печи. Торцовые отверстия печи прикрывают заслонками или щитками из асбоцемента или шамотного кирпича.

8.3.9 Проводят операции по 8.2.2.

8.3.10 Концы медных проводов подсоединяют к соответствующим клеммам поверочной установки (приложение Б).

Примечание — Масса платинородиевой проволоки для скрепления пучка и связывания рабочих концов составляет 1,0—1,5 г.

9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 При внешнем осмотре поверяемых ТП типов ТХК (*L*), ТХКн (*E*), ТЖК (*J*), ТХА (*K*), ТНН (*N*), ТСС (*L*) неразборной конструкции должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- длина ТП должна быть не менее 500 мм (ТП длиной менее 500 мм поверяют по методикам поверки, утвержденным в установленном порядке);
- защитная арматура ТП не должна иметь повреждений поверхности, должны отсутствовать нарушения крепления арматуры и головки, целостности головки, должно быть соблюдено соответствие подключения термоэлектродов маркировке;
- на каждом поверяемом ТП должно быть проверено наличие маркировки с указанием номера ТП, типа НСХ, года выпуска, рабочего диапазона измерений и класса допуска.

Примечание — Внешний вид ТП разборных конструкций, поверяемых в защитной арматуре, и ТП неразборных конструкций должен соответствовать НД на ТП конкретного типа.

9.1.2 При внешнем осмотре поверяемых ТП типов ТХК (*L*), ТХКн (*E*), ТЖК (*J*), ТХА (*K*), ТНН (*N*), ТСС (*L*) разборной конструкции должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- ЧЭ ТП типов ТХК (*L*), ТХКн (*E*), ТЖК (*J*), ТХА (*K*), ТНН (*N*), ТСС (*L*) должны быть без защитной арматуры;
- термоэлектроды должны иметь чистую электрическую изоляцию;
- длина ТП должна быть не менее 500 мм (ТП длиной менее 500 мм поверяют по методикам поверки, утвержденным в установленном порядке);
- ЧЭ с термоэлектродами диаметром 1 мм и более должны иметь клеммные колодки, закрепленные на термоэлектродах, для подключения удлиняющих проводов;
- термоэлектроды ЧЭ ТП должны иметь ровную поверхность без трещин, раковин, расслоений, загрязнений, видимых невооруженным глазом, а также отслаивающейся окалины;
- место сварки концов термоэлектродов не должно быть пористым или ошлакованным;
- на каждом ЧЭ ТП, поступившем на поверку, должна быть подвешена бирка с указанием номера ТП, обозначения НСХ, года выпуска, рабочего диапазона измерений и класса допуска. Допускается эти данные указывать на клеммной колодке ЧЭ ТП.

9.1.3 При внешнем осмотре поверяемых ТП типов ТПП10 (*S*), ТПП13 (*R*) и ТПР (*B*) разборной конструкции должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- ЧЭ ТП должны быть представлены на поверку без арматуры и электрической изоляции на термоэлектродах или в электрической изоляции, удовлетворяющей требованиям, указанным в 8.3.1;
- термоэлектроды должны быть свернуты в кольцеобразный моток диаметром не менее 100 мм и представлены в упаковке, исключающей возможность их деформирования и загрязнения;
- длина ЧЭ ТП типов ТПП10, ТПП13 и ТПР должна быть не менее 500 мм;
- термоэлектроды ЧЭ ТП, поступивших на первичную поверку, не должны иметь сварок, перетяжек, резких изгибов под углом;
- на поверхности термоэлектродов не должно быть видимых невооруженным глазом плен, трещин, раковин, расслоений и загрязнений;
- ЧЭ ТП, поступившие на периодическую поверку, могут иметь не более двух сварок по длине каждого термоэлектрода на расстоянии не менее 250 мм от рабочего конца и незначительные

загрязнения поверхности, устраняемые при отжиге, в соответствии с требованиями по 8.3.1. К поверке не допускают ЧЭ с хрупкими термоэлектродами;

- на каждом ЧЭ ТП, поступившем на поверку, должна быть подвешена бирка с указанием номера ТП, обозначения НСХ, года выпуска, класса допуска и рабочего диапазона измерений.

9.1.4 Результаты внешнего осмотра поверяемых ТП вносят в протокол поверки по формам, приведенным в приложениях Д и Е. При необходимости ЧЭ ТП из благородных металлов взвешивают с погрешностью не более 0,05 г.

9.2 Проверка электрической прочности изоляции

9.2.1 Проверку электрической прочности изоляции ТП проводят по ГОСТ 6616 только при первичной поверке. Электрическую прочность изоляции ТП в сборе проверяют перед проведением операций по 8.2 и 8.3.

9.2.2 Результаты измерений вносят в протокол поверки.

9.2.3 Электрическая прочность изоляции поверяемых ТП не должна превышать указанной в НД на ТП конкретного типа.

9.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

9.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции поверяемых ТП проводят по ГОСТ 6616. Электрическое сопротивление ТП в сборе проверяют перед проведением операций по 8.2 и 8.3.

9.3.2 Результаты измерений вносят в протокол поверки.

9.3.3 Электрическое сопротивление изоляции поверяемых ТП не должно превышать указанного в НД на ТП конкретного типа.

9.4 Проверка нестабильности

9.4.1 Проверку нестабильности ТП всех типов проводят только при первичной поверке (для ТП в сборе) при максимальной температуре длительного применения, установленной в НД на поверяемый ТП, путем определения ТЭДС ЧЭ ТП при этой температуре до и после двухчасового отжига в печи по 9.5.3—9.5.5 настоящего стандарта.

9.4.2 Результаты измерений ТЭДС ЧЭ ТП вносят в протокол поверки.

9.4.3 Нестабильность ТП Δ_n не должна превышать указанной в НД на ТП конкретного типа.

9.5 Определение ТЭДС ЧЭ ТП при заданных значениях температуры

9.5.1 Градуировочные характеристики ЧЭ поверяемых ТП должны соответствовать НСХ соответствующего типа в пределах допускаемых отклонений ТЭДС.

При проверке этого требования определяют ТЭДС ЧЭ ТП при нескольких заданных значениях температуры его рабочего конца и температуре свободных концов, равной 0 °С. Полученные результаты измерений сравнивают с данными НСХ соответствующего типа ТП при тех же значениях температуры.

9.5.2 При поверке ЧЭ ТП их ТЭДС должна быть определена не менее чем при четырех значениях температуры, указанных в таблице 2. В обоснованных заказчиком случаях дополнительно определяют ТЭДС ТП при значениях температуры, указанных в таблице 2 в скобках.

Таблица 2

Тип ТП (буквенное обозначение НСХ)	Диаметр термоэлектродов, мм	Рабочий диапазон температуры, °С	Температура при измерениях ТЭДС, °С
ТХК (<i>L</i>) ТХКн (<i>E</i>) ТЖК (<i>J</i>) ТСС (<i>I</i>)	От 3,2 до 1,2 » 0,7 » 0,1	От 0 до 800 » 0 » 800	300, 400, 500, 600, (800) 100, (200), 300, 400, 500, (600)
ТХА (<i>K</i>) ТНН (<i>N</i>)	От 3,2 до 1,2 » 0,7 » 0,5 » 0,3 » 0,1	От 0 до 1300 » 0 » 1300 » 0 » 800	300, 500, 700, 900, (1000) 100, (200), 300, 500, 700, 800, (900) 100, (200), 300, 400, 500, 600, (700)
ТПП13 (<i>R</i>) ТПП10 (<i>S</i>)	От 0,5 и более	От 300 до 1600	300, 600, 900, 1200
ТПР (<i>B</i>)	От 0,5 и более	От 60 до 1800	600, 900, 1200, 1500, (1700)

Для ЧЭ ТП специального назначения, применяемых в более узком диапазоне температуры, указанном заказчиком, допускается определять ТЭДС в границах этого диапазона, но не менее чем при трех значениях температуры, равноотстоящих друг от друга.

Допускается определение ТЭДС ТП и ЧЭ, поступивших на первичную поверку и изготовленных из аттестованных бухт термоэлектродного материала — стандартных образцов свойств термоэлектродных материалов (СОТМ), при одном значении температуры, соответствующем верхнему пределу применения ТП и ЧЭ.

9.5.3 ТЭДС ЧЭ ТП типов ТХК (*L*), ТХКн (*E*), ТЖК (*J*), ТХА (*K*), ТНН (*M*), ТСС (*L*) при заданных значениях температуры определяют в последовательности, указанной ниже.

Нагревают термостат (водяной, масляный или паровой) или горизонтальную трубчатую печь до заданного значения температуры с допускаемыми отклонениями, не превышающими: для термостата — $\pm 0,5$ °С; для печи — ± 10 °С.

Температуру термостата контролируют эталонным ртутным стеклянным термометром, температуру печи — эталонным 2-го разряда ТП типа ППО. При проведении измерений ТЭДС ТП температурный ход не должен превышать: для термостата — $0,1$ °С/мин; для печи — $0,4$ °С/мин.

Цикл измерений осуществляют непрерывным отсчетом показаний: в прямой последовательности (от отсчета показаний эталонного ТП до отсчета показаний ЧЭ последнего поверяемого ТП), затем в обратной последовательности (от отсчета показаний ЧЭ последнего поверяемого ТП до отсчета показаний эталонного ТП) и т. д. до получения четырех отсчетов показаний эталонного термометра и ТЭДС ЧЭ каждого поверяемого ТП.

Интервалы времени между отсчетами показаний средств измерений во всем измерительном цикле должны быть примерно одинаковыми.

По показаниям ртутных стеклянных термометров определяют и вносят в протокол поверки значения температуры свободных концов $t_{с.к}$ ЧЭ поверяемых ТП и эталонного ТП, помещенных в термостат для свободных концов. Погрешность измерений температуры свободных концов ЧЭ ТП не должна превышать $\pm 0,1$ °С.

Показания эталонного ртутного стеклянного термометра считают с погрешностью не более половины цены наименьшего деления. Отсчеты ТЭДС эталонного ТП проводят до 10^{-3} мВ, отсчеты ТЭДС ЧЭ поверяемых ТП — до 10^{-2} мВ. Результаты измерений температуры термостата (или при использовании печи — ТЭДС ЧЭ эталонного ТП) и ТЭДС ЧЭ поверяемых ТП вносят в протокол поверки (приложение Д). Операции, перечисленные выше, выполняют при всех заданных значениях температуры (таблица 2).

После проведения поверки поверяемые ТП освобождают от электроизоляционных трубок и либо помещают в ранее снятый защитный чехол с электроизоляционными элементами, либо свертывают ЧЭ каждого ТП в кольцеобразный моток диаметром не менее 100 мм и помещают в упаковку, предназначенную для них.

9.5.4 ТЭДС ЧЭ ТП типа ТПП13 определяют в последовательности, указанной ниже.

Нагревают горизонтальную трубчатую печь до заданного значения температуры с допускаемыми отклонениями не более ± 10 °С. Температуру печи контролируют по показаниям эталонного ТП. При проведении измерений ТЭДС ЧЭ ТП температурный ход печи не должен превышать $0,4$ °С/мин.

Цикл измерений осуществляют непрерывным отсчетом показаний: в прямой последовательности (от отсчета показаний ЧЭ эталонного ТП до отсчета показаний ЧЭ последнего поверяемого ТП), затем в обратной последовательности (от отсчета показаний ЧЭ последнего поверяемого ТП до отсчета показаний ЧЭ эталонного ТП) и т. д. до получения четырех отсчетов показаний ЧЭ эталонного ТП и ТЭДС ЧЭ каждого поверяемого ТП.

Интервалы времени между отсчетами показаний средств измерений во всем измерительном цикле должны быть примерно одинаковыми.

Результаты измерений вносят в протокол поверки (приложение Д).

По показаниям ртутных стеклянных термометров определяют и вносят в протокол поверки значения температуры свободных концов $t_{с.к}$ ЧЭ поверяемых ТП и эталонного ТП, помещенных в термостат для свободных концов. Погрешность измерений температуры свободных концов ЧЭ ТП не должна превышать $\pm 0,1$ °С.

Выполняют операции, перечисленные выше, при всех заданных значениях температуры (таблица 2).

После проведения поверки поверяемые ЧЭ освобождают от электроизоляционных трубок и либо помещают в ранее снятый защитный чехол с электроизоляционными элементами, либо свертывают каждый в кольцеобразный моток диаметром не менее 100 мм и помещают в упаковку, предназначенную для них.

9.5.5 Определение ТЭДС ЧЭ ТП типов ТПП10 и ТПР проводят поэлектродным сличением с ЧЭ эталонного ТП соответствующего типа в последовательности, указанной ниже.

Нагревают горизонтальную или вертикальную трубчатую печь до заданного значения температуры с допускаемыми отклонениями не более ± 10 °С. Температуру печи контролируют по показаниям эталонного ТП. При проведении измерений ТЭДС ЧЭ ТП температурный ход печи не должен превышать 2 °С/мин.

Измеряют сначала $E_{ЭТ}$, затем ТЭДС термоэлектродов ЧЭ поверяемых ТП относительно одноименных термоэлектродов ЧЭ эталонного ТП $\Delta e_1, \Delta e_2$.

ТЭДС каждой пары термоэлектродов измеряют дважды: вначале измерения ведут в прямом порядке, переходя последовательно от ЧЭ первого поверяемого ТП к ЧЭ последнего поверяемого ТП, после чего измерения повторяют в обратном порядке, заканчивая цикл измерением $E_{ЭТ}$.

Все отсчеты ТЭДС ЧЭ ТП проводят до 10^{-3} мВ. Значения $E_{ЭТ}, \Delta e_1, \Delta e_2$ с указанием знака вносят в протокол поверки (приложение Е).

По показаниям ртутного стеклянного термометра определяют и вносят в протокол поверки с округлением до 1 °С значения температуры свободных концов термодпары $t_{с.к}$ ЧЭ поверяемых ТП и эталонного ТП. Операции, перечисленные выше, выполняют при всех заданных значениях температуры (таблица 2).

По окончании поверки ЧЭ поверяемых ТП освобождают от электрической изоляции, свертывают в кольцеобразный моток диаметром не менее 100 мм и помещают в упаковку, предназначенную для них.

10 Обработка результатов измерений

10.1 Обработка результатов измерений ТЭДС ЧЭ при поверке ТП типов ТХК (L), ТХКн (E), ТЖК (J), ТХА (K), ТНН (N), ТСС (I), ТПП13 (R) методом прямых измерений

10.1.1 Из результатов измерений, выполненных в соответствии с 9.5.3 и 9.5.4, вычисляют среднеарифметические значения температуры в термостате по показаниям эталонного ртутного стеклянного термометра и среднеарифметические значения ТЭДС ЧЭ поверяемых ТП, а также при поверке ТП в печи — среднеарифметические значения ТЭДС ЧЭ эталонного ТП и ЧЭ каждого из поверяемых ТП.

10.1.2 Среднеарифметические значения ТЭДС ЧЭ эталонного ТП и ЧЭ каждого из поверяемых ТП приводят к значениям ТЭДС ЧЭ ТП $E_{пов}^{пр}$ и $E_{ЭТ}^{пр}$ при температуре свободных концов, равной 0 °С, внося поправку $E(t_{с.к})$ на температуру свободных концов ЧЭ. Поправку определяют в каждом случае по соответствующей НСХ для ТП типов ТПП13 (R), ТХК (L), ТХКн (E), ТЖК (J), ТХА (K), ТНН (N), ТСС (I). Значение поправки имеет знак «плюс» и равно табличному значению ТЭДС ЧЭ ТП при такой температуре, какую при поверке имели свободные концы. Приведенные значения ТЭДС $E_{пов}^{пр}$ и $E_{ЭТ}^{пр}$ вносят в протокол поверки.

В среднеарифметические значения показаний эталонного ртутного стеклянного термометра вносят поправки, значения которых указаны в свидетельстве о поверке, и действительное значение температуры $t_{ЭТ}^{пр}$ вносят в протокол поверки.

10.1.3 По приведенному значению ТЭДС эталонного ТП определяют температуру t , °С, рабочих концов ЧЭ поверяемых ТП по формуле

$$t = t_{свид} + \frac{E_{ЭТ}^{пр} - E_{ЭТ}^{свид}}{(\Delta E/\Delta t)_t}, \quad (1)$$

где $t_{свид}$ — значение температуры, соответствующее значению $E_{ЭТ}^{свид}$, °С;

$E_{ЭТ}^{пр}$ — приведенное значение ТЭДС эталонного ТП, мВ;

$E_{ЭТ}^{свид}$ — значение ТЭДС ТП, взятое из свидетельства на эталонный ТП, ближайшее к $E_{ЭТ}^{пр}$, мВ;

$(\Delta E/\Delta t)_t$ — чувствительность эталонного ТП типа ППО на единицу температуры, мВ/°С. Указана в таблице 3.

Таблица 3

Тип ТП	$(\Delta E/\Delta t)_t \cdot 10^3$, мВ/°С, при значениях температуры $t_{свид}$, °С									
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
ТПП10	9,1	9,6	9,9	10,2	10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1

10.1.4 По НСХ для ЧЭ поверяемых ТП типов ТПП13 (*R*), ТХК (*L*), ТХКн (*E*), ГЖК (*J*), ТХА (*K*), ТНН (*N*), ТСС (*I*) находят нормированное значение ТЭДС ЧЭ ТП $E_{НСХ}$, соответствующее показаниям эталонного ртутного стеклянного термометра $t_{ЭТ}^{пр}$ или температуре t , вычисленной по формуле (1), по показаниям эталонного ТП типа ППО.

10.1.5 Для ЧЭ каждого поверяемого ТП определяют разность Δ между приведенным $E_{ПОВ}^{пр}$ и нормированным $E_{НСХ}$ значениями ТЭДС при каждом значении температуры t , вычисленной по формуле (1).

Разность Δ указанных значений для ТП соответствующего типа не должна превышать предела допускаемого отклонения от НСХ.

ЧЭ поверяемых ТП, не удовлетворяющие этому требованию хотя бы при одном из заданных значений температуры, должны быть переведены в более низкий класс точности или указанные ЧЭ должны быть забракованы.

Результаты измерений ТЭДС ТП разборных конструкций, поверяемых в арматуре, и ТП неразборных конструкций обрабатывают аналогично.

10.2 Обработка результатов измерений ТЭДС ЧЭ при поверке ТП поэлектродным сличением

10.2.1 Из результатов измерений, выполненных по 9.5.5, вычисляют среднеарифметическое значение ТЭДС эталонного ТП и приводят его к значению ТЭДС ТП $E_{ЭТ}^{пр}$ при температуре свободных концов, равной 0°C , внося поправку $E(t_{с.к.})$ на температуру свободных концов ЧЭ. Поправку определяют в каждом отдельном случае по соответствующей НСХ (в значения ТЭДС ТП типа ТПР эталонного термометра поправку на температуру свободных концов не вносят).

По формуле (1) находят значение температуры t , при которой проведено поэлектродное сличение. Значения $(\Delta E/\Delta t)_t$ берут из таблицы 3 при поверке ЧЭ ТП типа ТПП10 и из таблицы 4 при поверке ЧЭ ТП типа ТПР.

Таблица 4

Тип ТП	$(\Delta E/\Delta t)_t \cdot 10^3$, мВ/°С, при значениях температуры $t_{свнд}$, °С											
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
ТПР	6,0	6,8	7,6	8,4	9,1	9,8	10,4	10,9	11,3	11,6	11,7	11,7

10.2.2 Из результатов измерений, выполненных по 9.5.5, вычисляют среднеарифметические значения ТЭДС термоэлектродов ЧЭ каждого поверяемого ТП относительно одноименных термоэлектродов ЧЭ эталонного ТП $\bar{\Delta} e_{1j}$; $\bar{\Delta} e_{2j}$, где $j = 1, 2, 3, \dots$ — порядковый номер поверяемого ТП.

Определяют отклонение ТЭДС ЧЭ j -го поверяемого ТП от ТЭДС ЧЭ эталонного ТП $\bar{\Delta} E_j$ по формуле

$$\bar{\Delta} E_j = \bar{\Delta} e_{1j} - \bar{\Delta} e_{2j} \quad (2)$$

где $\bar{\Delta} e_{1j}$ — ТЭДС пары, образованной положительными термоэлектродными ЧЭ эталонного ТП и ЧЭ поверяемого ТП при температуре t , мВ;

$\bar{\Delta} e_{2j}$ — ТЭДС пары, образованной отрицательными термоэлектродными ЧЭ эталонного ТП и ЧЭ поверяемого ТП при температуре t , мВ.

Примечание — Формула (2) справедлива только при подключении термоэлектродов ЧЭ эталонного ТП к отрицательной клемме поверочной установки согласно схеме, приведенной в приложении Г.

10.2.3 Вычисляют значение ТЭДС ЧЭ поверяемых ТП $E_{ПОВj}$ при температуре t по формуле

$$E_{ПОВj} = E_{ЭТ}^{пр} + \bar{\Delta} E_j \quad (3)$$

По НСХ для ЧЭ поверяемых ТП типов ТПП10 и ТПР находят нормированное значение их ТЭДС, соответствующее температуре t , вычисленной по формуле (1).

10.2.4 Для ЧЭ каждого поверяемого ТП определяют разность Δ между вычисленным значением ТЭДС ЧЭ ТП $E_{ПОВ}$ и нормированным значением ТЭДС ЧЭ ТП при каждой заданной температуре. Разность Δ указанных значений не должна превышать пределов допускаемого отклонения от НСХ ТП.

ЧЭ поверяемых ТП, не удовлетворяющие этому требованию хотя бы при одном из заданных значений температуры, должны быть переведены в более низкий класс точности или указанные ЧЭ должны быть забракованы.

10.3 При необходимости указания значений ТЭДС $E_{\text{пов}}(t)$ в рабочем диапазоне кратковременного режима работы ТП эти значения определяют путем графической экстраполяции квазилинейной функции $\Delta(t)$, представляющей собой совокупность дискретных значений разности $[E_{\text{пов}}(t) - E_{\text{НСХ}}(t)]$ ТП данного типа при заданных значениях температуры поверки, в область более высоких значений температуры. Здесь $E_{\text{НСХ}}(t)$ — ТЭДС НСХ ТП при температуре, вычисленной по формуле (1).

11 Оформление результатов поверки

11.1 Положительные результаты первичной поверки оформляют нанесением оттиска поверительного клейма в паспорт ТП (ЧЭ)¹⁾.

11.2 Положительные результаты периодической поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке установленной формы²⁾ или нанесением оттиска поверительного клейма на ТП.

11.3 На оборотной стороне свидетельства указывают:

- диаметр, длину или массу термоэлектродов ЧЭ (только для ЧЭ ТП типов ТПП10, ТПП13 и ТПР);

- глубину погружения ЧЭ ТП в рабочее пространство печи при поверке.

11.4 ТП или ЧЭ, не удовлетворяющие требованиям НД на них и настоящего стандарта, к выпуску в обращение и к применению не допускают. Оттиск клейма предыдущей поверки гасят и выдают извещение о непригодности к дальнейшему применению с указанием причин.

¹⁾ На территории Российской Федерации — по ПР 50.2.007—94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма» (здесь и далее).

²⁾ На территории Российской Федерации — по ПР 50.2.006—94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений» (здесь и далее).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Вертикальная трубчатая печь сопротивления

Вертикальная трубчатая печь сопротивления предназначена для проведения поэлектродного сличения ЧЭ ТП типа ТПР термоэлектрических термометров с однотипным эталонным ТП в диапазоне измерений температуры от 600 до 1800 °С. Схематический разрез печи представлен на рисунке А.1.

Рабочее пространство печи образовано корундовой трубой 3 марки КВП № 30-1 (рисунок А.1). Материалом для внутреннего нагревателя внутренней нагревательной обмотки 4 служит проволока диаметром 0,8 мм из сплава платины с 40 % родия марки ПлРд-40 по ГОСТ 18389. Шаг намотки проволоки равен 3 мм. Обмотка внутреннего нагревателя покрыта слоем огнеупорной массы толщиной 3 мм, состоящей из оксида алюминия в порошке марки ЧДА с добавлением 15 % по массе белой огнеупорной глины. Корундовая труба 3 с внутренней нагревательной обмоткой размещена коаксиально внутри корундовой трубы 5 марки КВП № 54, несущей наружную нагревательную обмотку 6 из проволоки диаметром 0,5 мм из сплава платины с 40 % родия марки ПлРд-40 по ГОСТ 18389. Шаг намотки проволоки равен 4 мм.

Обе корундовые трубы с нагревательными обмотками установлены между двумя фланцами 1 и 10 из шамота, в которых сделаны центрирующие пазы для труб, а также для стального экрана 8 (лист Б-0-ПН-1,0 ГОСТ 19904 из стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5582). Из стального листа той же марки изготовлены кожух печи 9, поддон 2 и крышка 11. Между кожухом и экраном оставлен воздушный зазор размером 10 мм; пространство между экраном и корундовой трубой 5 заполнено порошком из оксида алюминия или техническим глиноземом 7.

Нагревательные обмотки печи отдельно получают питание током переменного напряжения частотой 50 Гц через разделительные трансформаторы мощностью 1,25 кВт каждый (220/220 В для наружной обмотки и 220/127 В — для внутренней). Напряжение на входе трансформаторов регулируют регулятором напряжения типа ЛАТР-2М. Режим разогрева печи и стабилизации заданных значений температуры рекомендуется определять опытным путем перед вводом печи в эксплуатацию. Ток в обмотках нагревателя контролируют с помощью амперметров (например, типа Э 377) класса точности 1,0 по ГОСТ 8711 с верхним пределом измерений 10 А.





Рисунок А.1 — Схематический разрез вертикальной печи сопротивления

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при методе прямых измерений

Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при методе прямых измерений показана на рисунке Б.1.




A1 — печь; A2 — термостат для свободных концов ТП (ЧЭ); A3 — бестермоточный переключатель; A4 — измерительный потенциометр постоянного тока; P1 — регулятор напряжения; ТП1, ... , ТП4 — поверяемые термопреобразователи; ТПЭ — эталонный термопреобразователь

Рисунок Б.1 — Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при методе прямых измерений

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)**Электрическая схема стенда для отжига электродов ЧЭ ТП из благородных металлов**

Электрическая схема стенда для отжига электродов ЧЭ ТП из благородных металлов показана на рисунке В.1.




А — амперметр; ИП — изоляционные подвески; КЗ — защитный кожух; ПР — предохранитель;
ТР — трансформатор с регулируемым выходным напряжением; ЭТ — электроды термопары

Рисунок В.1 — Электрическая схема стенда для отжига электродов ЧЭ ТП из благородных металлов

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при поэлектродном сличении

Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при поэлектродном сличении показана на рисунке Г.1.



A1 — печь; A2 — термостат для свободных концов ЧЭ ТП; A3 — бестермоточный переключатель; A4 — измерительный потенциометр постоянного тока; P1 — регулятор напряжения; ТП1, ..., ТП4 — проверяемые термопреобразователи; ТПЭ — эталонный термопреобразователь

Рисунок Г.1 — Электрическая схема подключения ТП к поверочной установке при поэлектродном сличении

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Форма и пример заполнения протокола поверки ТП методом прямых измерений

Протокол (~~первичной~~, периодической) поверки № 6
ненужное зачеркнуть

ТП типа: ТХА

от 12.06.2000 г.

ЭТАЛОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователь			Потенциометр			Установка	Ртутный стеклянный термометр		
Номер	Тип	Разряд	Номер	Тип	Класс	Тип	Номер	Тип	Разряд
1/32	ППО	2	12	Р 363-2	0,002		16	ТЛ-4	2

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ

ТП	Номер	Класс	Владелец	Диапазон температуры, °С	Диаметр электродов, мм	Масса, г	Замечания по внешнему осмотру
ТХА	58	2	ПЭЛК	От 0 до 1000	0,5		Без замечаний
	128	2	ПЭЛК	От 0 до 1000	0,5		Без замечаний

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

Параметр	Значение параметра для ТП номеров			
	№ 58	№ 128	№ 67	№ 89
Электрическая прочность изоляции	В норме	В норме	В норме	В норме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ $R_{из}$

Параметр	Значение $R_{из}$ при различной полярности напряжения, МОм, для ТП номеров							
	№ 58		№ 128		№ 67		№ 89	
$R_{из}$	+	—	+	—	+	—	+	—
Среднее значение $R_{из}$								

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТП

Операция	$E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$	$\Delta_{\text{доп}}, \text{ мВ}$	$E_{\text{ЭТ}}, \text{ мВ}$	$E_{\text{пр}}, \text{ мВ}$ или $t_{\text{пр}},$ $^{\circ}\text{C}$	$t_{\text{ЭТ}}, ^{\circ}\text{C}$	ТЭДС ЧЭ, мВ, поверяемых ТП номеров			
						№ 58	№ 128	№ 67	№ 89
Отсчет					99,45	3,19	3,24	3,31	3,34
					99,45	3,19	3,24	3,31	3,34
					99,45	3,19	3,24	3,31	3,34
					99,45	3,19	3,24	3,31	3,34
Среднее	4,07	0,092		99,35	99,45	3,19	3,24	3,31	3,34
$E(t_{\text{с.к}} = 20,0^{\circ}\text{C}), \text{ мВ}$						0,80	0,80	0,80	0,80
$E_{\text{пов}}^{\text{пр}} = \bar{E} + E(t_{\text{с.к}}), \text{ мВ}$						3,99	4,04	4,11	4,14
$\Delta, \text{ мВ}$						— 0,08	— 0,03	0,04	0,07
Отсчет			2,244			11,52	11,56	11,64	11,67
			2,246			11,53	11,57	11,64	11,67
			2,246			11,53	11,57	11,66	11,69
			2,248			11,54	11,58	11,66	11,69
Среднее	12,42	0,094	2,246	2,362	305	11,53	11,57	11,65	11,68
$E(t_{\text{с.к}} = 20,5^{\circ}\text{C}), \text{ мВ}$			0,116			0,82	0,82	0,82	0,82
$E_{\text{пов}}^{\text{пр}} = \bar{E} + E(t_{\text{с.к}}), \text{ мВ}$						12,35	12,39	12,47	12,50
$\Delta, \text{ мВ}$						— 0,07	— 0,03	0,05	0,08
Отсчет			4,120			19,71	19,77	19,91	19,97
			4,122			19,72	19,78	19,91	19,97
			4,122			19,72	19,78	19,93	19,99
			4,124			19,73	19,79	19,93	19,99
Среднее	20,75	0,158	4,122	4,251	502,5	19,72	19,78	19,92	19,98
$E(t_{\text{с.к}} = 22,6^{\circ}\text{C}), \text{ мВ}$			0,129			0,90	0,90	0,90	0,90
$E_{\text{пов}}^{\text{пр}} = \bar{E} + E(t_{\text{с.к}}), \text{ мВ}$						20,62	20,68	20,82	20,88
$\Delta, \text{ мВ}$						— 0,13	— 0,06	0,07	0,14
Отсчет			6,145			28,06	28,14	28,32	28,42
			6,147			28,07	28,15	28,32	28,42
			6,147			28,07	28,15	28,34	28,44
			6,149			28,08	28,16	28,34	28,44
Среднее	29,17	0,221	6,147	6,278	701	28,07	28,15	28,33	28,43
$E(t_{\text{с.к}} = 23,5^{\circ}\text{C}), \text{ мВ}$			0,131			0,94	0,94	0,94	0,94
$E_{\text{пов}}^{\text{пр}} = \bar{E} + E(t_{\text{с.к}}), \text{ мВ}$						29,01	29,09	29,27	29,37
$\Delta, \text{ мВ}$						— 0,16	— 0,08	0,10	0,20
Отсчет			7,170			31,98	32,06	32,32	32,40
			7,172			31,99	32,07	32,32	32,40
			7,172			31,99	32,07	32,34	32,42
			7,174			32,00	32,08	32,34	32,42
Среднее	33,19	0,245	7,172	7,315	798	31,99	32,07	32,33	32,41
$E(t_{\text{с.к}} = 25^{\circ}\text{C}), \text{ мВ}$			0,143			1,00	1,00	1,00	1,00
$E_{\text{пов}}^{\text{пр}} = \bar{E} + E(t_{\text{с.к}}), \text{ мВ}$						32,99	33,07	33,33	33,41
$\Delta, \text{ мВ}$						— 0,20	— 0,12	0,14	0,22

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

**Форма и пример заполнения протокола поверки ТП
при поэлектродном сличении**

Протокол (первичной, периодической) поверки № 67
ненужное зачеркнуть

ТП типа: ТПП10

от 12.06.1999 г.

ЭТАЛОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователь			Потенциометр			Установка	Ртутный термометр		
Номер	Тип	Разряд	Номер	Тип	Класс	Тип	Номер	Тип	Разряд
4	ППО	3	12	Р 363-2	0,002		16	ТЛ-4	2

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ

Тип ТП	Номер	Класс	Владелец	Диапазон температуры, °С	Диаметр электродов, мм	Масса, г	Замечания по внешнему осмотру
ТПП	58	2	ПЭЛК	От 300 до 1200	0,5	4,2	Без замечаний
	68	2	ПЭЛК	От 300 до 1200	0,5	3,9	Без замечаний
	87	2	ПЭЛК	От 300 до 1200	0,5	3,8	Без замечаний
	123	2	ПЭЛК	От 300 до 1200	0,5	4,0	Без замечаний

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

Параметр	Значение параметра для ТП номеров			
	№ 58	№ 128	№ 67	№ 89
Электрическая прочность изоляции	В норме	В норме	В норме	В норме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ $R_{из}$

Параметр	Значение $R_{из}$ при различной полярности напряжения, МОм, для ТП номеров							
	№ 58		№ 69		№ 87		№ 123	
$R_{из}$	+	—	+	—	+	—	+	—
Среднее значение $R_{из}$								

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТП

Операция	$E_{\text{НСХ}}$, мВ	$\Delta_{\text{доп}}$, мВ	$E_{\text{ЭТ}}$, мВ	$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}}$, мВ	$t_{\text{ЭТ}}$, °С	ТЭДС пар одноименных электродов ЧЭ, мкВ, поверяемых и эталонного ТП номеров							
						№ 58		№ 69		№ 87		№ 123	
						e_1	e_2	e_1	e_2	e_1	e_2	e_1	e_2
Отсчет			2,226			— 1	2	— 2	3	4	3	2	— 4
			2,228			— 1	2	— 2	3	4	3	2	— 4
Среднее	2,341	0,014	2,227	2,334	302,0	— 1	2	— 2	3	4	3	2	— 4
$E(t_{\text{с.к}} = 19 \text{ °С}), \text{ мВ}$			0,107										
$\Delta E = e_1 - e_2, \text{ мкВ}$						— 3		— 5		1		6	
$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}} + \Delta E, \text{ мВ}$						2,331		2,329		2,335		2,340	
$E_{\text{пов}} - E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$						— 0,010		— 0,012		— 0,006		— 0,001	
Отсчет			5,111			— 2	3	— 3	3	6	4	3	— 5
			5,113			— 2	3	— 3	3	6	4	3	— 5
Среднее	5,233	0,014	5,112	5,225	599,5	— 2	3	— 3	3	6	4	3	— 5
$E(t_{\text{с.к}} = 20 \text{ °С}), \text{ мВ}$			0,113										
$\Delta E = e_1 - e_2, \text{ мкВ}$						— 5		— 6		2		8	
$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}} + \Delta E, \text{ мВ}$						5,220		5,219		5,227		5,233	
$E_{\text{пов}} - E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$						— 0,013		— 0,014		— 0,006		0,001	
Отсчет			8,342			— 3	4	— 4	5	8	5	4	— 6
			8,344			— 3	4	— 4	5	8	5	4	— 6
Среднее	8,472	0,025	8,343	8,462	902	— 3	4	— 4	5	8	5	4	— 6
$E(t_{\text{с.к}} = 21 \text{ °С}), \text{ мВ}$			0,119										
$\Delta E = e_1 - e_2, \text{ мкВ}$						— 7		— 9		3		10	
$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}} + \Delta E, \text{ мВ}$						8,455		8,453		8,465		8,472	
$E_{\text{пов}} - E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$						— 0,017		— 0,019		— 0,007		0	
Отсчет			11,834			— 4	5	— 5	6	9	7	5	— 7
			11,836			— 4	5	— 5	6	9	7	5	— 7
Среднее	11,969	0,036	11,835	11,960	1201,5	— 4	5	— 5	6	9	7	5	— 7
$E(t_{\text{с.к}} = 22 \text{ °С}), \text{ мВ}$			0,125										
$\Delta E = e_1 - e_2, \text{ мкВ}$						— 9		— 11		2		12	
$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}} + \Delta E, \text{ мВ}$						11,951		11,949		11,962		11,972	
$E_{\text{пов}} - E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$						— 0,018		— 0,020		— 0,007		0,003	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТП ДО ОТЖИГА

Операция	$E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$	$\Delta_{\text{доп}}, \text{ мВ}$	$E_{\text{ЭТ}}, \text{ мВ}$	$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}}, \text{ мВ}$	$t_{\text{ЭТ}}, \text{ }^\circ\text{C}$	ТЭДС пар одноименных электродов ЧЭ, мкВ, поверяемых и эталонного ТП номеров													
						№		№		№		№							
						e_1	e_2	e_1	e_2	e_1	e_2	e_1	e_2						
Отсчет																			
Среднее																			
$E (t_{\text{с.к}} = \text{ }^\circ\text{C}), \text{ мВ}$																			
$\Delta E = e_1 - e_2, \text{ мкВ}$																			
$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}} + \Delta E, \text{ мВ}$																			
$\Delta_1 = E_{\text{пов}} - E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$																			

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТП ПОСЛЕ ОТЖИГА

Операция	$E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$	$\Delta_{\text{доп}}, \text{ мВ}$	$E_{\text{ЭТ}}, \text{ мВ}$	$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}}, \text{ мВ}$	$t_{\text{ЭТ}}, \text{ }^\circ\text{C}$	ТЭДС пар одноименных электродов ЧЭ, мкВ, поверяемых и эталонного ТП номеров													
						№		№		№		№							
						e_1	e_2	e_1	e_2	e_1	e_2	e_1	e_2						
Отсчет																			
Среднее																			
$E (t_{\text{с.к}} = \text{ }^\circ\text{C}), \text{ мВ}$																			
$\Delta E = e_1 - e_2, \text{ мкВ}$																			
$E_{\text{ЭТ}}^{\text{пр}} + \Delta E, \text{ мВ}$																			
$\Delta_2 = E_{\text{пов}} - E_{\text{НСХ}}, \text{ мВ}$																			

$$\Delta_{\text{н}} = |\Delta_1 - \Delta_2|$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОВЕРКИ

Номер ТП	Класс	Заключение о пригодности ТП (ЧЭ) и отметка о выдаче документа о поверке
123	2	Годен. Выдано свидетельство о поверке № 9/93
58	2	Годен. Выдано свидетельство о поверке № 10/93
68	2	Годен. Выдано свидетельство о поверке № 11/93
87	2	Годен. Выдано свидетельство о поверке № 12/93

Поверитель _____ (_____)
подпись имя, отчество, фамилия

УДК 536.5.087.92.089.6:006.354

МКС 17.020

T88.6

ОКСТУ 0008

Ключевые слова: термоэлектрический преобразователь, эталонный термопреобразователь, температура, поверка, методика поверки, ТЭДС, чувствительный элемент, электрод, поэлектродное сличение, номинальная статическая характеристика, погрешность измерений

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 25.10.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,26.
Уч.-изд. л. 2,60. Тираж 123 экз. Зак. 762. С 3409.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6