



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ УГЛЕЙ
ДОНЕЦКОГО И КУЗНЕЦКОГО
БАССЕЙНОВ
И ШИХТЫ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА**

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АТТЕСТОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГОСТ 5.1261—72

Издание официальное

Цена 1 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва**

Редактор *А. В. Цыганкова*
Технический редактор *Ф. И. Лисовский*
Корректор *С. Е. Ирлина*

Сдано в наб 21/X 1974 г Подп в печ 11/XII 1974 г 0,25 п л Тир. 2000. Цена 1 коп.

Издательство стандартов Москва Д 22 Новопресненский пер, д 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Миндауго, 12/14 Зак 4176

**КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО
И КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНОВ И ШИХТЫ
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА**

Требования к качеству аттестованной продукции

Blast furnace coke from coals of
Donetsk and Kuznetsk basins and from charge
of Tcherepovets metallurgical works.

Quality requirements
for certified products



**ГОСТ
5.1261-72***

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1/II 1972 г. № 342 срок введения установлен

с 15.02. 1972 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на доменный кокс марки КД с размером кусков более 40 мм, вырабатываемый из угольной шихты с учетом углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода и предназначенный для доменного производства.

Указанному коксу в установленном порядке присвоен Государственный знак качества.

2. Доменный кокс марки КД по показателям качества должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
1. (Отменен. — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г)		
2. Зольность (A^c), %:		По ГОСТ 5889—67
средняя	10,6	
предельная	11,0	
3. Содержание серы (S_{06}^c), %:		По ГОСТ 8606—72 или ГОСТ 4339—74
среднее	0,62	
предельное	0,70	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (август 1974 г.) с изменением № 1,
опубликованным в августе 1974 г.

© Издательство стандартов, 1974

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
4 Выход летучих веществ (V), %, не более	1,0	По ГОСТ 3929—65
5 Показатель прочности М25, %: средний предельный	86 84	По ГОСТ 5953—72
6 Показатель прочности М10, %: средний предельный	7,5 9,5	По ГОСТ 5953—72
7. Содержание мелочи (куски размером менее 25 мм), %: среднее предельное	2,0 4,0	По ГОСТ 5954—69

Примечание Нормы показателей прочности М25 и М10 до 1 апреля 1975 г. являются факультативными

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).

3. Показатели выхода летучих веществ служат для дополнительной характеристики качества кокса.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).

4. Отбор проб кокса и приготовление их для лабораторных испытаний производят в соответствии с требованиями ГОСТ 2669—65.

В удостоверении о качестве кокса должны быть указаны: наименование предприятия-поставщика, показатели качества, предусмотренные настоящим стандартом, обозначение настоящего стандарта и Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67.

Замена

ГОСТ 4339—74 введен взамен ГОСТ 4339—65
ГОСТ 8606—72 введен взамен ГОСТ 8606—68.