

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЛЕНТЫ ЛИПКИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Требования к полиэфирным лентам с термореактивным адгезивом

ГОСТ
28021—89Adhesive tape for electrical insulation.
Requirements for polyester tapes with
thermosetting adhesive

(МЭК 454-3-2—81)

МКС 29.035.20
ОКСТУ 3491Дата введения 01.01.91

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В настоящем стандарте приведены требования к липким чувствительным к давлению электроизоляционным лентам, изготовленным из полиэфирной пленки с термореактивным адгезивом.
Обозначение: Г-РЕТР/130/Т_с.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 28018.

Предельные значения температуры и влажности следует рассматривать как возникающие в связи с их естественными изменениями при нормальных условиях хранения (ГОСТ 15150, п. 6), но не как постоянные значения.

2.1. Ширина

Ширина ленты должна соответствовать требованиям ГОСТ 28018, п. 5.2.

2.2. Длина

Длина ленты должна соответствовать требованиям ГОСТ 28018, п. 5.3.

2.3. Толщина

Толщину измеряют в соответствии с требованиями ГОСТ 28019, п. 1.

Предпочтительная толщина лент должна быть от 0,02 мм до 0,1 мм.

Допуск на толщину: $\pm 15\%$ или $\pm 0,01$ мм (выбирают большее значение).

2.4. Прочие требования

Материал должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

В таблице или тексте приведены наименьшие средние значения, полученные в ходе нескольких испытаний.

Примечание. Предпочтительными являются требования, указанные в пп. 2.1—2.3. По согласованию с потребителем ленты могут иметь другие размеры.

| Характеристика | Пункт метода испытаний по ГОСТ 28019 | Единица измерения | Требования |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Электролитическая коррозия после 24 ч при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности $(93\pm 2)\%$ | 2 (п. 14 ГОСТ 27426) | Ом | Не менее $1\cdot 10^{11}$ |
| 2. Нагревостойкость | 5 | | ГОСТ 28019, п. 2.5 |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989
© ИПК Издательство стандартов, 2003

| Характеристика | Пункт метода испытаний по ГОСТ 28019 | Единица измерения | Требования |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|
| 3. Отслоение конца ленты** во время термообработки | 16.5.2 | мм | Не более 2 |
| 4. Отслоение адгезива от** основы после термообработки | 6.2 | мин | Не менее 20 |
| 5. Прочность на разрыв | 7 | Н/10 мм ширины* | Не менее 600 |
| 6. Относительное удлинение при разрыве | 7 | % | Не менее 75 |
| 7. Адгезия к стали** | 8.3.2 | Н/10 мм ширины | Не менее 2 для толщины $\leq 0,02$ мм; не менее 3 для толщины $> 0,02$ мм |
| 8. Адгезия к основе** | 8.3.3 | Н/10 мм ширины | Не менее 2 |
| 9. Сопротивление сдвигу после погружения в жидкость | 10 (+) | Н/10 мм ширины | Не менее 12 |
| 10. Электрическая прочность: при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) % | 11 | кВ/мм | Не менее 70 |
| после выдержки 24 ч при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (93 ± 2) % | 12 | кВ/мм | Не менее 70 |

* На 1 мм толщины.

** Метод определения выбирают в зависимости от условий эксплуатации материала по согласию потребителя с изготовителем.

(+) Применяют растворитель, состоящий из 75 % гексана и 25 % толуола. Время погружения 16 ч. По согласованию изготовителя с потребителем могут быть использованы другие растворители.

2.5. Нагревостойкость

По требованию потребителя изготовитель должен представить доказательства того, что при испытании ленты согласно ГОСТ 28019, п. 5 лента имеет температурный индекс не менее 130 °С.

Температуры воздействия при испытании 150, 160 и 180 °С.

Критерий конечной точки — пробивное напряжение 35 кВ на 1 мм начальной толщины.

Для определения электрической прочности применяют электрод из металлической фольги.

Результаты, полученные для данного типа ленты, будут действительными до тех пор, пока не будут изменены рецептура ленты или метод изготовления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.89 № 202 Публикация МЭК 454-3-2—81 введена в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 15150—69 | Разд. 2 |
| ГОСТ 27426—87 | 2.4 |
| ГОСТ 28018—89 | Разд. 2; 2.1; 2.2 |
| ГОСТ 28019—89 | 2.3; 2.4; 2.5 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2003 г.