



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 27469—87

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК**

Определение сортности

Artificial leather for protective clothes
and facilities of hands protection.
Determination of grade of quality

ГОСТ

27469—87

ОКП 87 1000

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу для специальной одежды и средств защиты рук, используемых в народном хозяйстве, и устанавливает определение ее сортности.

Термины и определения, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 20840—75.

2. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

3. Сорт кожи определяют по совокупности пороков внешнего вида на лицевой поверхности.

4. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

4.1. К местным порокам относят:

сдир;

царапину;

замин;

наплыв;

пятно;

залом;

посторонние включения.

4.2. К распространенным порокам относят:

разнооттеночность;

нечеткость тиснения;

волнистость;

выпотевание;

киперность.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1988

5. Оценку пороков кожи производят в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	—	Не допускается	
Царапина	—	Не допускается	
Замин	5 см	1	2
Наплыв	5 см ²	1	2
Залом	5 см	1	2
Пятно	5 см ²	1	3
Посторонние включения	1 см ²	Не допускается	3

6. Количество местных пороков на условную длину искусственной кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;

12 — для кожи 2-го сорта.

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

2 — для кожи 2-го сорта.

В коже 2-го сорта допускается не более одного распространенного порока.

7. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

8. Количество условных вырезов и отрезов — по ГОСТ 25934—83.

9. Пороки, допускаемые в текстильной основе и не влияющие на защитные свойства кожи, при определении сорта кожи не учитывают.

10. Дефектный край при определении сорта кожи не учитывают.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

**Ю. С. Пайкачев, Ю. И. Смирнова, А. К. Красножен,
В. А. Логинова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.11.87 № 4156

3. Срок первой проверки — 1993 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 20840—75	1
ГОСТ 25934—83	8, 10

*Редактор А А Зимовнова
Технический редактор В Н Малькова
Корректор Е И. Евтеева*

Сдано в наб 19 11 87 Подп к печ 08 01 88 0,25 усл п л 0,25 усл. кр-отт 0,17 уч изд л
Тираж 10 000 экз Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6 Зак 1505