



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**РОДИЙ**

**МАРКИ**

**ГОСТ 13098—67**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**Москва**

РОДИЙ

Марки

Rhodium Grades

ГОСТ  
13098—67Взамен  
ГОСТ 8395—57  
в части родия

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 27/VII 1967 г. Срок введения установлен

с 1/I 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает марки родия в полуфабрикатах и изделиях, применяемых в приборостроении, аппаратостроении и других отраслях промышленности.

2. Химический состав родия должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

Марки	Химический состав в %							
	Родий, не менее	Примеси, не более						
		Платина, палладий, иридий (сумма)	Золото	Желе- зо	Свинец	Крем- ний	Барий	Всего
Рд 99,9	99,90	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	0,005	0,10
Рд 99,8	99,80	0,09	0,03	0,02	0,02	0,03	0,01	0,20

Примечания:

1. Графа „Всего“ включает сумму примесей, указанных в таблице, и примеси никеля, меди и алюминия.

2. Плотность родия 12,450 г/см<sup>3</sup>.